

تعيين المقاطع الفعالة للإصدار لأيون الإيريبيوم في بعض أنواع الزجاج

الأستاذ : بن طويلة عمر
bentouila@gmail.com



ملخص





من إعداد :
صندالي فطيمة الزهرة
sandali.fatima1993@gmail.com
ذكار صليحة
dokkar.saliha@gmail.com

يهدف هذا العمل إلى تعيين المقاطع الفعالة للإصدار لأيون الإيريبيوم في زجاج هالوجينوفوسفاتي، وذلك من خلال إيجاد طيف الإصدار انطلاقاً من طيف الامتصاص. **الكلمات المفتاحية:** العناصر الترابية النادرة ، الإيريبيوم ، الزجاج المطعم ، المقطع الفعال ، الليزر.

مقدمة

إن العناصر الترابية النادرة ، خاصة عنصر الإيريبيوم (Er)، تتميز بعدد من الخصائص البصرية المهمة ، التي تؤهلها لأن تدخل في العديد من الاستخدامات وتلعب دوراً هاماً في تطوير تكنولوجيا الاتصالات البصرية ، وتظهر هذه الأخيرة انبعاثات محفزة في حالة اضافتها إلى مادة زجاجية أو أي مادة صلبة بلورية نظراً لانتقالاتها الضوئية العديدة ضمن المجال المرئي و تحت الأحمر و هذا ما يعرف بالتطعيم [1]. إن الدراسة الطيفية للزجاج المطعم بالعناصر الترابية النادرة مهمة جداً لتحسين أداء الليزر وتعطي معلومات عن مختلف الوسائط الطيفية كالمقطع الفعال للإصدار و الامتصاص ، وهي من بين أهم الوسائط لإنجاز المركبات الضوئية الفعالة [2] ، والهدف من هذا العمل هو تعيين المقاطع الفعالة للإصدار لأيون الإيريبيوم في زجاج هالوجينوفوسفاتي.

الإيريبيوم (دراسة طيفية) [3]



z	العنصر	التوزيع الأيوني
68	الإيريبيوم (Er)	[Xe] 4f ¹¹

الشكل (1): مخطط لمستويات الطاقة لأيون الإيريبيوم Er³⁺

الشكل (2): آليات تفاعل أيون الإيريبيوم Er³⁺ مع الإشعاع الكهرومغناطيسي عند الانتقال 4I_{15/2} → 4I_{13/2}

وضعت هذه الطريقة من طرف ماك كومبر ، و تعتمد على حساب المقاطع الفعالة للإصدار انطلاقاً من طيف الامتصاص.

نظرية ماك كومبر (McCumber) [4]:

يحسب المقطع الفعال للامتصاص في الزجاج المدروس لأيون الإيريبيوم عند الانتقال 4I_{15/2} → 4I_{13/2} بالعلاقة التالية [5]:

$$\sigma_a(\lambda) = \frac{\alpha(\lambda)}{N}, \quad \alpha(\lambda) = \frac{\ln 10}{l} \cdot \rho(\lambda)$$

حيث:

$\alpha(\lambda)$: معامل الامتصاص (cm⁻¹).

l: سمك العينة (l=5mm).

$\rho(\lambda)$: الكثافة الضوئية (cm⁻¹).

N: تركيز العينة (N=2.91 × 10²⁰ cm⁻³).

يحسب المقطع الفعال للإصدار انطلاقاً من علاقة ماك كومبر:

$$\sigma_e = \sigma_a \frac{Z_e}{Z_u} \exp\left(\frac{E_{Zl} - h\nu}{k_B T}\right) \quad \text{حيث:}$$

T=300K درجة الحرارة ، h ثابت بلانك (h=4.135667 × 10⁻¹⁵ ev.s)


ثابت بولتزمان (k_B= 8.617 × 10⁻⁵ ev.k⁻¹)

(دوال التوزيع): $\frac{Z_e}{Z_u} = 1$

$$E_{Zl}(1532nm) = 6527 cm^{-1}$$

(سرعة الضوء في الفراغ) c=3 × 10⁸ m/s

الشكل (3): طيف الامتصاص للزجاج المدروس.



الشكل (4): طيف الإمتصاص والإصدار للزجاج المدروس.

يمثل المنحنى التالي طيف الإصدار الذي تحصلنا عليه انطلاقاً من الطيف التجريبي للامتصاص بطريقة ماك كومبر .

خاتمة

قمنا في هذا العمل بتعيين المقطع الفعال للإصدار لأيون الإيريبيوم في زجاج هالوجينوفوسفاتي، ورأينا أنه يمكن إيجاد المقطع الفعال للإصدار عند الانتقال المدروس من خلال حسابنا للمقطع الفعال للامتصاص و ذلك استناداً على نظرية ماك كومبر . أيضاً من خلال النتائج التي تحصلنا عليها ، وجدنا أنه عندما يكون معدل انقلاب التعداد γ مساوياً لقيم أكبر من 0,4 ، فإن المقطع الفعال للربح عند الطول الموجي 1530 نانومتر يصبح موجياً ، مما يجعلنا نتنبأ بقدرة هذا الزجاج المطعم بالإيريبيوم على التضخيم الضوئي للإصدار عند هذا الطول الموجي .

المراجع

- [1]-A. Beggas, " Etat d'art des verres dopes aux ions terres rares (Application Amplificateur Optique)", Mémoire de Magister, Centre Universitaire d'El- Oued 2010.
[2]-K.E.AIADI et O.BENTOUILA, « synthese generale sur les verres dopes terres rares tenant compte de la concentration en ions actifs et les parametres spectroscopiques », Annales de la Faculté des Sciences et des Sciences de l'Ingénieur. Vol. 1 N°2/2007.
[3]-H. HAQUIN, « Verres et guides d'onde de fluorozirconates dopés Er³⁺ ou Tm³⁺ -Applications a l'amplification optique- »,Thèse de Doctorat de l'universite de rennes 1.(2003)
[4]-V. Moizan, "Etude de l'amplification laser en bande II dans les fibres de verres chalcogénures", Thèse de Doctorat, Université de Rennes I, (2008).
[5]-O.Bentouila , « Etude de l'effet des terres rares dans les verres Applications : laser et amplificateurs optique », Mémoir de Magistère ,Université de Ouargla ,(2005).

الشكل (5): منحنى الربح المقطع الفعال للربح