

الكشف عن التغير الطوري بالفعل
الحراري لسبيكة $Fe_{76}B_{14}Si_7Cr_3$
بواسطة معامل سيباك و المقاومة
الكهربائية

قسم الفيزياء
من اعداد الطالبة: مريم باساسي
المشرف: الدكتور عاشوري ع/الرحيم


المقدمة: المعادن عبارة عن مادة صلبة وغير عضوية توجد في الارض بصورة طبيعية، لها تركيب بلوري داخلي ثابت، تتميز بعدة خصائص منها فقدها لالكترونات بسرعة أثناء التفاعل الكيميائي وكذا الموصلية العالية لتيار الكهربائي بالاضافة الى البريق وقابليتها لانصهار، كما ترتب هذه المعادن في موقع محدد في الجدول الدوري وفقا لنوعها.
عند خلط معدنين أو أكثر، وعند تسخين المزيج الى درجة انصهار ثم اعادة تبريده يمكن الحصول على مادة جديدة تسمى بالسبيكة.
ولدينا في هد الملصق العلمي محاولة دراسة قياس معامل سيباك في درجات حرارة مختلفة لعينة من سبيكة $Fe_{76}B_{14}Si_7Cr_3$ وذلك استنادا الى التأثيرات الكهروحرارية أي معامل سيباك و المقاومة الكهربائية لسبيكة ومقارنتها بنتائج موجودة سابقا.
الكلمات المفتاحية: السبيكة، الظواهر الكهروحرارية، تأثير سيباك، المقاومة الكهربائية.

أثر طومسون Thomson effect: هو ظهور قوة محرّكة كهربائية نتيجة وجود تدرّج حراري في سلك مصنوع من المادة نفسها.

الظواهر الكهروحرارية

أثر بلتيه Peltier effect: يعد معكوس لأثر سيباك، فعند وضع نقطتي تماس لمعدنين مختلفين في نفس درجة الحرارة فعند اغلاق الدارة ويمرور التيار فيها يحدث تحرير لكمية من الحرارة من نقطة التماس.

أثر سيباك: عند وضع منطقتي التماس لمعدنين مختلفين A و B في درجتين مختلفتين T_1 و T_2 تنشأ في الدارة قوة محرّكة كهربائية ϵ ، تتعلق قيمتها بخصائص المعدنين ودرجتين حرارة منطقة التماس، هذه الظاهرة تدعى أثر سيباك Seebeck effect استنادا الى ذلك تنشأ تحسب القوة المحركة الكهربائية المتولدة في المزدوجة الكهروحرارية وفق مفعول سيباك بالعلاقة
حيث S^* معامل انتقال الانتروبية وله دور أساسي في نظرية المزدوجات الكهروحرارية.




$$\epsilon_{AB} = \int_{T_0}^T (S_A^* - S_B^*) dT$$

الجانب التجريبي
العينة المدروسة عبارة عن سبيكة معدنية لابلورية مكونة، مكونة من المعادن التالية: الحديد Fe و الكروم Cr و البورون B و السيليكون Si




طريقة العمل
تمت هذه التجربة بواسطة فرن خاص حيث درجة تحمله $1000^\circ C$ حيث وضعت العينة $Cu_{47.5}Zr_{47.5}Al_5$ في الفرن وتم تغير درجة الحرارة من $25^\circ C$ الى $750^\circ C$ أين تحصلنا على النتائج المبينة في المنحنيين أدناه و التي تمثل: معامل سيباك و المقاومة الكهربائية لسبيكة بدلالة درجة حرارة كل على حدا.



منحنى يمثل المقاومة الكهربائية لسبيكة بدلالة درجة الحرارة

النتائج
المحصل عليها



منحنى يمثل معامل سيباك لسبيكة بدلالة درجة الحرارة

الخلاصة

من خلال مقارنة نتائج المنحنيين لمعامل سيباك و المقاومة الكهربائية الموضحة من نتائج سابقة أنه يحدث لهما تغيرات في الاطوار عند نفس درجة الحرارة، وهذا مايفسر تغير الحالة اللابلورية لسبيكة الى حالة بلورية ولا زالت الدراسة قائمة لبيان صحة النتيجة وتدعيمها بمقارنة نتائج معامل سيباك مع نتائج المقاومة الكهربائية.

المراجع

- 1) الموسوعة العربية-الحرارة و الترموديناميك -المجلد الأول جزء الاثار الكهروحرارية.
- 2) دكتورا الأستاذ عاشوري عبد الرحيم بجامعة ورقلة.
- 3) علم المعادن د. عماد محمد