



الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

جامعة قاصدي مرباح - ورقلة -

كلية العلوم التطبيقية

قسم الهندسة المدنية والري

مذكرة تخرج لنيل شهادة ماستر أكاديمي

شعبة هندسة مدنية

تخصص " دراسة ومراقبة العمارات والطرق "

بعنوان :

## دراسة خصائص طوب بالمواد المحلية - تيمشمت -

مقدمة من طرف:

✓ محمد نجيب أبانو

✓ خضير عدي

أمام اللجنة المتكونة من :

رئيسا	(جامعة ورقلة)	أستاذ محاضر ( ب )	✓ عبد الرزاق خلو
مناقشا	(جامعة ورقلة)	أستاذ محاضر ( أ )	✓ عبد السلام مخرمش
مؤطرا	(جامعة ورقلة)	أستاذ محاضر ( أ )	✓ هاشم شعيب
م. مؤطر	(جامعة ورقلة)	أستاذ محاضر ( أ )	✓ نبيل قبايلي

السنة الجامعية : 2023/2022

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ



## شكر وتقدير

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

" ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمتها علي وعلى والدي

وأن أعمل عمل صالحا تراضاه "

" ولئن شكرتم لأزيدنكم "

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

" من لم يشكر الناس لم يشكر الله " **حديثه الشريف**

مع آخر اللمسات لهذه الدراسة كان من الواجب علينا أن نتوجه بالحمد والشكر للمولى تبارك وتعالى الذي وفقنا لإتمام لهذا العمل.

كما نتوجه بالشكر الجزيل للأستاذين المشرفين **هاشم شعيب** و **نبيل قبائلي** ، اللذان لم يبخلا علينا بتوجيهاتهم ، رغم انشغالاتهم المكثفة، جعلهما الله ذخرا للكلية وطلبة العلم. كما نتقدم بالشكر الجزيل إلى الأستاذ **علي كشيرد** الذي قدم لنا يد المساعدة في عملنا هذا جزاه الله خيرا عن كل ذرة حسنة يوم القيامة، كما نشكر أيضا الأستاذ **حفصي مصطفى** الذي ساعدنا في هذا البحث جزاه الله خيرا.

كما نتقدم بالشكر الجزيل الى كل من ساعدنا في انجاز هذا العمل من أساتذة ومختصين وطلبة.

وفي الأخير نشكر كل من ساهم من قريب أو بعيد ولو بكلمة طيبة.  
إن أصبنا فمن الله وحده و إن أخطأنا فمن أنفسنا ومن الشيطان .

**خضير عدي + محمد نجيب أبانو**

## الإهداء

قال الله تبارك وتعالى: « وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا » .

خير الكلام كلام الله عز و جل نبدأ بحممتنا والحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا  
على إنجاز هذا العمل المتواضع الذي نهديه:  
إلى روضة العز وتمنن المحبة إلى من كانت سراجا منيرا وقلبا حنيئا إلى من  
سهرت لمري وفرحت لسعادتي إليك يا أغلى وأعز ما في الوجود "أمي الغالية".

إلى من يعود له الفضل فيما أنا عليه " أبي العزيز " الذي يتمنى أن يراني في  
أعلى المراتب وأكرمها.

إلى من شاركوني أيام حياتي وكانوا لي العون والسند إخوتي الأعمام  
إلى جميع الأصدقاء: خاصة أيوب فقيه ، موسى بايوسف، محمد مصطفى ، عبد العزيز  
، أيمن، بدر الإسلام ، أسامة .

وإلى كل زملاء الدراسة . وإلى كل من أعرفه ولم نتمكن من ذكره.

خضير - نجيب

## ملخص

هدف الرئيسي من هذه الدراسة هو تثمين وتحسين المواد المحلية (الجبس التقليدي) لمنطقة الجنوب الجزائري عامة ومدينة ورقلة خاصة ، وذلك بتوسيع مجالات استعمال هذه المواد في مجال البناء ، فإننا نلاحظ رغم غير توفر الجبس (التيشمتمت) بصفة كبيرة جدا إلا أن استعماله يقتصر على بعض الأشغال الثانوية مثل الطلاء ، من خلال هذه الدراسة تم إضافة الحصى (0/3) بنسب تصاعدية إلى الجبس التقليدي وذلك من أجل تحسين الخصائص الميكانيكية لطوب التيشمتمت ، النتائج المتحصل عليها أظهرت أن الخلطة (G 25% ، T 75%) هي الأفضل من الناحية الميكانيكية .

إستنادا إلى ذلك قمنا بدراسة تأثير إضافة نسب الإسمنت (0%، 1،.....، 5 ) إلى الخلطة المثالية .

**الكلمات المفتاحية :** جبس تقليدي (التيشمتمت) ، الإسمنت ، خصائص الميكانيكية .

## RÉSUMÉ

L'objectif principal de cette étude est de valoriser et d'améliorer les matériaux locaux (gypse traditionnel) pour la région sud algérienne en général et la ville de Ouargla en particulier, en élargissant les domaines d'utilisation de ces matériaux dans le domaine de la construction. tels que la peinture. A travers cette étude, du gravier (0/3) a été ajouté dans des proportions croissantes au gypse traditionnel afin d'améliorer les propriétés mécaniques des briques Timsham. Les résultats obtenus ont montré que le mélange (25% G , 75% T) est le meilleur en termes de mécanique.

Sur cette base, nous avons étudié l'effet de l'ajout de ratios de ciment (0, 1, ....., 5%) au composition optimal.

**Mots clés :** gypse traditionnel (Timchmet), ciment, propriétés mécaniques.

## ABSTRACT

The main objective of this study is to value and improve the local materials (traditional gypsum) for the southern Algerian region in general and the city of Ouargla in particular, by expanding the areas of use of these materials in the field of construction. Secondary works such as paint. Through this study, gravel (0/3) was added in increasing proportions to the traditional gypsum in order to improve the mechanical properties of Timsham bricks. The obtained results showed that the mixture (25% G, 75% T) is the best in terms of Mechanical.

Based on that, we studied the effect of adding cement ratios (0, 1, ....., 5%) to the composition optimal

**Key words:** traditional gypsum (Timchmet), cement, mechanical properties .

## فهرس المحتويات

الصفحة	المحتوى
	شكر .....
	الاهداء .....
	الملخص .....
1	المقدمة العامة .....

### الفصل الأول

#### عموميات حول منطقة الدراسة

3	1.I تمهيد .....
3	2.I القصور .....
4	1.2.I قصر تماسين .....
5	2.2.I قصر ورقلة العتيق .....
9	3.2.I المنزل الورقلي .....
10	4.2.I التدخلات الغير مدروسة على القصر .....
11	3.I مواد البناء في القصر .....
12	1.3.I الجبس التقليدي (تيمشمت) .....
13	2.3.I كيفية تحضير الجبس التقليدي (تيمشمت) .....
16	4.3.I مجالات استعمالها .....
16	5.3.I أهم الخصائص التي يتميز بها الجبس التقليدي (التمشمت) .....
17	4.I خلاصة .....

### الفصل الثاني

#### خصائص المواد المستخدمة

19	1.II.1 تمهيد .....
19	2.II.2 المواد المستخدمة .....
19	1.II.2.1 الجبس التقليدي (التمشمت) .....

20	..... 1.1.2.II تجربة التدرج الحبيبي (NF P 18-560)
22	..... 2.1.2.II الكتلة الحجمية
24	..... 3.1.2.II تجربة أزرق الميثيلين (NFP 94-068)
25	..... 4.1.2.II تجربة الكثافة (NFP 94 – 064)
26	..... 5.1.2.II التجارب الكيميائية
27	..... 2.2.II الحصى
28	..... 1.2.2.II خصائص الحصى
28	..... 3.2.II الإسمنت
30	..... 3.II الخلاصة

### الفصل الثالث النتائج و التفسيرات

32	..... 1.III تمهيد
32	..... 2.III إعداد وصنع العينات
32	..... 1.2.III خطوات التحضير
35	..... 2.2.III تحضير العينات
35	..... 3.III التجارب الميكانيكية (NF P18-554)
35	..... 1.3.III الكتلة الحجمية
37	..... 2.3.III تجربة الإنحناء (NFP 18-407)
39	..... 3.3.III تجربة الانضغاط (NF P 18-406)
41	..... 4.3.III تجربة إمتصاص الماء (NF EN 772-11)
43	..... 4.III دراسة تأثير إضافة الإسمنت
43	..... 1.4.III تحضير العينات
43	..... 2.4.III التجارب الميكانيكية (NF P18-554)
43	..... 1.2.4.III الكتلة الحجمية
44	..... 2.2.4.III تجربة الإنحناء (NFP 18-407)
45	..... 3.2.4.III تجربة الانضغاط (NF P 18-406)
46	..... 4.2.4.III تجربة إمتصاص الماء (NF EN 772-11)

47	.....	<b>III.5 الخلاصة</b>
49	.....	الخلاصة العامة
52	.....	المراجع
54	.....	الملاحق



## قائمة الجداول

الصفحة	عنوان الجدول	رقم الجدول
21	نتائج تجربة التدرج الحبيبي للتيشمتمت .....	الجدول 1.II
24	نتائج الكتلة الحجمية الظاهرية والمطلقة.....	الجدول 2.II
29	التحليلات الكيميائية للجبس التقليدي .....	الجدول 3.II
31	الكتلة الحجمية الظاهرية والمطلقة للحصى (0/3) .....	الجدول 4.II
31	التحليلات الكيميائية للحصى (0/3) .....	الجدول 5.II
31	المكافئ الرملي للحصى .....	الجدول 6.II
32	مقاومة الإنضغاط الإسمنت .....	الجدول 7.II
32	الخصائص الميكانيكية والفيزيائية للإسمنت المستخدم .....	الجدول 8.II
32	التجارب الكيميائية للإسمنت المستخدم .....	الجدول 9.II
35	التركيبات المستخدمة ( التيشتمت % و الحصى 0/3 % ) .....	الجدول 1.III
36	نتائج الكتلة الحجمية .....	الجدول 2.III
38	نتائج مقاومة الطوب للانحناء حسب النسب المؤوية للحصى .....	الجدول 3.III
40	نتائج مقاومة الطوب للانضغاط حسب النسب المؤوية للحصى .....	الجدول 4.III
43	نتائج الخلطة المثالية .....	الجدول 5.III
43	التركيبات المستخدمة ( التيشتمت % و الحصى % و الإسمنت%) .....	الجدول 6.III
43	نتائج الكتلة الحجمية .....	الجدول 7.III
44	نتائج مقاومة الطوب للانحناء حسب النسب المؤوية للحصى و الاسمنت .....	الجدول 8.III
45	نتائج مقاومة الطوب للانضغاط حسب النسب المؤوية للحصى و الاسمنت ...	الجدول 9.III
47	أفضل نتائج التركيبات قبل وبعد إضافة الإسمنت .....	الجدول 10.III

## قائمة الأشكال

الصفحة	عنوان الشكل	رقم الشكل
5	يوضح طرق في قصر ورقلة .....	الشكل 1.I
15	مراحل تحضير بالتيشمتمت .....	الشكل 2.I
22	منحنى لتجربة التدرج الحبيبي للتيشمتمت .....	الشكل 1.II
26	مخطط يوضح محتوى الكبريتات .....	الشكل 2.II
27	مخطط يوضح محتوى الكربونات .....	الشكل 3.II
28	مخطط يوضح تحديد الكلوريد .....	الشكل 4.II
28	رسم بياني يعرض نتائج الاختبارات الكيميائية للجبس التقليدي (التيشمتمت)	الشكل 5.II
36	الكتلة الحجمية للطوب بدلالة العينات .....	الشكل 1.III
38	مقاومة الطوب للانحناء بدلالة نسبة الحصى .....	الشكل 2.III
40	مقاومة الطوب للانضغاط بدلالة الحصى .....	الشكل 3.III
42	منحنى يوضح تغيرات معامل إمتصاص الماء في العينات بدلالة الزمن ...	الشكل 4.III
44	الكتلة الحجمية للطوب بدلالة العينات .....	الشكل 5.III
45	مقاومة الطوب للانحناء بدلالة نسبة الحصى .....	الشكل 6.III
45	مقاومة الطوب للإنضغاط بدلالة نسبة الحصى .....	الشكل 7.III
46	منحنى يوضح تغيرات معامل إمتصاص الماء في العينات بدلالة الزمن ...	الشكل 8.III

## قائمة الصور

الصفحة	عنوان الصورة	رقم الصورة
4	..... قصر تماسين	الصورة 1.I
5	..... قصر ورقلة	الصورة 2.I
5	..... خريطة قصر ورقلة	الصورة 3.I
7	..... ساحة السوق	الصورة 4.I
7	..... ساحة الشهداء	الصورة 5.I
8	..... المسجد الاباضي لالة عزة	الصورة 6.I
8	..... المسجد المالكي لالة مالكية	الصورة 7.I
9	..... ضريح ولي صالح	الصورة 8.I
11	..... ترميم بنايات القصر بواسطة الاسمنت	الصورة 9.I
11	..... التسقيف بالتيمشمت	الصورة 10.I
12	..... تيمشمت بعد السحق	الصورة 11.I
13	..... أحجار التيمشمت (حجرة ورقلة)	الصورة 12.I
20	..... التيمشمت	الصورة 1.II
21	..... الغرابيل المستخدمة في التجربة	الصورة 2.II
23	..... تجربة الكتلة الحجمية الظاهرية	الصورة 3.II
24	..... تجربة الكتلة الحجمية المطلقة	الصورة 4.II
24	..... تجربة أزرق الميثيلين	الصورة 5.II
25	..... تجربة الكثافة	الصورة 6.II
29	..... التجارب الكيميائية للتيمشمت	الصورة 7.II
30	..... حصى (0/3)	الصورة 8.II
32	..... المواد المستخدمة	الصورة 1.III
33	..... تنظيف وتزيت القوالب	الصورة 2.III
33	..... خلط وصب العينات	الصورة 3.III
34	..... تسطيح العينات في القوالب	الصورة 4.III
34	..... إزالة العينات من القوالب	الصورة 5.III
34	..... تخزين العينات	الصورة 6.III
40	..... تجربة الانحناء	الصورة 7.III

42	..... تجربة الانضغاط	الصورة III 8.
45	..... إمتصاص العينات للماء	الصورة III 9.
45	..... مواد المستخدمة	الصورة III 10.

## المقدمة العامة

لسنوات أصبح البشر مدركين أنهم يعيشون في عالم ذي موارد محدودة للغاية وهذا مرتبط بالضرورة بالتركيبة السكانية الهائلة و الغير خاضعة للرقابة، قلة الموارد للأسف حقيقة واقعة ، بحيث أنها لم تعد قادرة على تلبية الاحتياجات الحالية مما يؤدي إلى زيادة كبيرة في أسعار المواد في جميع القطاعات.

فيما يتعلق بمجال البناء ، يجب على المهندس القيام بدوره للإستمرار في توفير المأوى وكذلك راحة الساكن ، مع الأخذ بعين الإعتبار تضاريس المنطقة والتكلفة على عكس (الخرسانة ، الطوب الاحمر ، إلخ) فنجدها باهظة الثمن وتوفر لنا راحة أقل .

وفي هذا الصدد فإن الهدف المحدد في عملنا هو توصيف وتعزيز مادة محلية وهي الجبس التقليدي المسمى " التيمشمت" وبالتالي تحسين الخصائص الميكانيكية للطوب القائم على التيمشمت، من خلال دراسة تأثير إضافة الحصى بنسب محددة تصل إلى (50% تيمشمت ، 50% حصى ) ثم دراسة تأثير إضافة نسب الإسمنت ( 0% ، 1%... 5% ) إلى الخلطة المثالية .

لذلك فإننا نسعى من خلال هذا العمل إلى استخدام المادة الجبسية (التيمشمت) بطريقة اقتصادية وأكثر ربحية من جانب الربح في مواد البناء ولكن جعلها في نفس الوقت تلبية الأداء الفني والأسس المعمارية. يتمحور العمل على النحو التالي :

✓ الفصل الاول : يقدم عموميات على المنطقة وقصورها وتقديم مادة التيمشمت.

✓ الفصل الثاني : يقدم مختلف التجارب والخصائص الفيزيائية والكيميائية للمواد المستعملة .

✓ الفصل الثالث: يعرض النتائج وتفسيرها .

ينتهي العمل البحثي بخاتمة وتوصيات من أجل تطوير منظور بحثي أكثر تقدماً حول هذه المادة بهدف تعزيزها.

# الفصل الأول

## الفصل I: عموميات حول منطقة الدراسة

### 1.I تمهيد

تعد مواد البناء من العناصر المهمة في تشكيل العمارة عبر العصور، وقد تطورت استخدامات مواد البناء التقليدية بزيادة معرفة خصائصها وامكانياتها الانشائية والمعمارية ، الى جانب تأثير العوامل المختلفة خاصة الثقافية كالدين والعادات والتقاليد، والطبيعية كالجغرافيا والمناخ.

وتؤدي مواد البناء دورا رئيسيا في تكوين الشكل المعماري، فمن خلالها ومن خلال الأساليب و الادوات المستعملة في توظيفها يؤثر الإنشاء على الشكل المعماري، فلكل مادة خصائص ومميزات تستوجب إستعمالات معينة وتفرض نفسها على الشكل ، وإلى جانب طبيعة مواد البناء التي تؤثر بشكل مباشر على طرق واساليب التنفيذ، فإن للبيئة والمحيط أثر كبير على ذلك ، حيث تلعب الظروف الطبيعية دورا كبيرا في تعامل الانسان مع هذه المواد واستخدامه لها، ولا غرابة أن يكون ذلك جليا في حالة البيئة الصحراوية نظرا لميزاتها المناخية الفريدة. كما تمثل دراسة مواد البناء جانبا مهما في البحث الاثري والتاريخي المتعلق بالجوانب المعمارية والعمرائية، فدراسة هذه الناحية يتعدى الوصف السطحي البسيط الى التعمق في النواحي الفنية والتقنية وبالتالي تكشف عن تفاصيل دقيقة و حضارة معينة.

من هذا المنطلق جاء إختيار موضوع هذه المذكرة المعنونة ب"تصميم الطوب على أساس التيمشمت"وقد كان من بين الأسباب الأخرى الدافعة لإختيار هذا الموضوع ما يلي:

**أولاً:** الإهمال واللامبالاة التي تعاني منها معظم القصور الصحراوية ونخص بالذكر قصر ورقلة بحجة أنها فقدت وظيفتها في نظر البعض ، وإحساسنا بالمسؤولية تجاهها من أجل تقديم الحد الأدنى من المجهود الممكن للتعريف بهذه الكنوز التراثية، ولفت الأنظار اليها لتقديم حلول مناسبة توقف اندثارها .

**ثانياً:** قلة البحوث والدراسات الأكاديمية التي تتناول هذا الموضوع ، وخاصة جانب مواد وأساليب البناء رغم أهميته الكبيرة، ما جعل تبني هذا الموضوع والرغبة في إضافة شئ في هذا المجال أمرا ملحا.

### 2.I القصور [1]



القصور جمع قصر وهو في المعنى الشائع بيت فخم أو بناية فخمة واسعة يتخذها الأثرياء وأصحاب السلطة عادة، ويختلف هذا المفهوم عن القصر المعروف في المناطق الصحراوية ببلاد المغرب العربي فهو بهذه المناطق عبارة عن كتلات متواصلة ومتلاحمة فيما بينها تقطنها مجموعات بشرية تنتمي لأصول عرقية أو طبقات إجتماعية مختلفة ويسمى في بعض المناطق بالذشرة أو إيغارم .

وتحيط في الغالب بهذه التجمعات أسوار تتخلها عدة مداخل وأبراج ، وفي بعض الأحيان يتكون القصر الواحد من مجموعة من القصور تعرف باسم واحد كقصر "بودا" بأدرار والمتكون من خمسة عشر قصرا ، وتحتوي القصور اضافة الى البيوت على مرافق متنوعة أهمها المسجد الذي يحتل موقعا مركزيا بالنسبة للقصر، وفي الغالب نجد أكثر من مسجد، وكذلك السوق والدكاكين والرحبات (الساحات)، كما تحتوي بعض القصور على قصبة محصنة كانت سابقا مقرا للحكم.

### 1.2.I قصر تماسين [1]

قصر تماسين واحد من قصور وادي ريغ ومن أهم قصور المنطقة باعتبار دوره التاريخي والديني والعلمي المتميز منذ وقت طويل. يقع القصر على هضبة يبلغ ارتفاعها 08 أمتار بمساحة تقدر بحوالي 12 هكتار ، وبقي القصر عامرا الى عهد قريب لكن الأمطار الطوفانية التي أتت على المنطقة في الستينيات والتسعينيات أدت إلى تدمير القصر وأرغمت ساكنيه على هجرانه بشكل شبه كلي ، ولكون القصر مصنف تراثا وطنيا ، عكفت الجهات المعنية على تكريس بعض الجهود لترميمه وتأهيله.

يأخذ قصر تماسين شكلا مستطيلا الى حد ما ، يمتد طوله من الشرق للغرب على حوالي 400 م وعرضه شمال-جنوب حوالي 300 م ويتسم النسيج العمراني للقصر بالتجانس والنظام مما يجعل منه كتلة واحدة تتشابه جميع عناصرها ، وتلعب المساجد البالغ عددها الستة والفضاءات الحرة والمسالك دور الهيكل الرئيسي للعمران والحركة بداخله.



الصورة 1.I قصر تماسين



**2.2.I قصر ورقلة العتيق [2]**

شيد قصر ورقلة فوق هضبة جيرية بوادي ميه ، ويتربع على مساحة تقدر بحوالي 30 هكتار . يقع القصر شمال مدينة ورقلة ويمثل أحد المعالم التاريخية للمدينة ، وتم بتاريخ 5 مارس 1996 تصنيفه ضمن المعالم الوطنية والتاريخية ثم سنة 2008 كقطاع محفوظ نظرا لقيمه التاريخية والتراثية . ولا يزال عامرا الى اليوم في كثير من أجزاءه ، بينما تعرضت أجزاء أخرى للإهيار، وقد استفاد قصر ورقلة من برنامج للتأهيل رغم بعض النقائص التي شابت العملية.[2]

يقترّب الشكل العام للقصر من الدائري ، حيث تشكل الشوارع المحيطة به حدوده الخارجية ، ويمثل كل من السوق والمسجدين الأساسيين "لالة مالكية " و "لالة عزة " مركزه، ورغم ذلك فهو ليس ذو مخطط مركزي تام لأن هذه العناصر تؤثر على الحركة أكثر منها على الهيكلية العمرانية . ويتكون القصر بشكل عام من ثلاث وحدات عمرانية أساسية تمثل الأحياء التي تقطنها العناصر العرقية المختلفة وهي كالاتي :



الصورة 2.I قصر ورقلة



الصورة 3.I خريطة قصر ورقلة [2]

• **حي بني إبراهيم** : يحتل هذا الحي الجهة الشمالية الغربية من القصر، وهو أكبر الأحياء وأكثرها سكانا، أغلب سكانه من أتباع المذهب المالكي ، ويقطن الحي بعض الإباضيين الذين نزحوا من سدراته القديمة بعد تدميرها، ويحوي الحي الكثير من المنشآت المدنية والدينية المهمة ، ففيه يوجد المسجدين العتيقين المهمين في القصر ، كما يوجد به السوق إضافة الى العديد من المعالم الاخرى التي أتى عليها الزمن منها موقع المسجد الذي أسسه أبو زكرياء عام 626 هـ/1228 م و المسجد الإباضي لالة طوبة الذي دمر في ق 17 م.

• **حي بني واقين**: يقع هذا الحي شرق القصر، وأغلب سكانه من أتباع المذهب الاباضي .ينتظم الحي حول محور رئيسي يمتد من الشمال للجنوب هو شارع بني واقين الذي يتقاطع مع محورين آخرين يمتدان شرق-غرب من ساحة السوق الى كل من باب الربيع وباب ربايع ، ويمتاز هذا الحي بشيئ من الانتظام .

• **حي بني سيسين**: يحتل القسم الجنوبي للقصر وأغلب ساكنيه من المالكية، البعض منهم لجأ من سدراته القديمة ، وقد اقتطعت منه عام 1871 م المنطقة التي اصبحت تسمى ساحة الشهداء ، والجزء الأقدم من الحي يتواجد شرق شارع بني سيسين.



الشكل 1.I يوضح طرق في قصر ورقلة [2]

(أ) طريق بحي بني ابراهيم (ب) طريق بحي بني واقين (ج) طريق بحي بني سيسين  
(أ) الساحات

ينتشر بين مختلف الأحياء عدد من الساحات منها الصغيرة والكبيرة ومن بين هذه الساحات :  
**ساحة السوق**: تتواجد بمكان يتوسط القصر وشكلها يقترب من المربع . تقام عليها حاليا سوق يومية في الهواء الطلق وبها مجموعة من الدكاكين الى جانب سوق مغطى وقد أنجز السوق عام 1849 م .  
وتحوي الى جانب السوق المسجدين الرئيسيين "لالة مالكية" و"لالة عزة" ومدرسة قرآنية ، وقد كانت هناك

ساحة أخرى تستخدم قديما كسوق وأقيمت عليها الآن أبنية سكنية بعدما هدمت الكنيسة القديمة ومقر الأخوات البيض الذين كانا عليهما



الصورة 4.I ساحة السوق

- ساحة الشهداء : والتي كانت تسمى سابقا " ساحة فلاترس " يعود تاريخ إنشائها إلى عام 1871 م على يد الجنرال "لاكروا فوبوا " بعدما قام بهدم جزء من حي بني سيسين .



الصورة 5.I ساحة الشهداء



- ساحة الجماعة : وهي ساحات منتشرة في مختلف الأحياء ، تنتظم حولها البيوت المكونة لقطاع معين وتتجه إليها الأزقة المتفرغة فيه ، وهذه الساحات عنصر التقاء وتنظيم وهيكله وتوجيه القطاع ، وتكون غالبا مغطاة أو نصف مغطاة ومزودة بمقاعد حجرة تستعمل للإستراحة والإجتماعات ، وتمتاز هذه الساحات بموقعها الإستراتيجي حيث تكون بالقرب من الأبواب الرئيسية أو تتصل مباشرة بها عن طريق

مسلك مهم ، كما تتمتع بالموصولية مع أهم المواقع في القصر كالسوق والمساجد والتجمعات السكنية التي تنضوي تحتها وساحات الجماعات الأخرى ، ويوجد في القصر إثنا عشر " ساحة جماعة"

### ب) المساجد

الإرتباط الوثيق بالجانب الديني لأهل القصر يجسده تواجد تواجد مسجد أو زاوية في كل " عرش" وكل حي ، ويقدر عدد المساجد المصلى فيها حاليا 18 مسجدا يمكن تصنيفها الى صنفين :

❖ مساجد رمزية رئيسية في القصر : وتتمثل في المسجد العتيق " لالة مالكية " للطائفة المالكية ، والمسجد العتيق " لالة عزة " للطائفة الاباضية .



الصورة 7.I المسجد المالكي لالة مالكية

الصورة 6.I المسجد الاباضي لالة عزة

❖ مساجد خاصة في كل عرش : حيث يوجد لدى كل "جماعة" مسجدها الخاص وأهمها :

- **حي بني براهيم** : مسجد سيدي براهيم (بابيهم)، مسجد عزي ، مسجد لالة منصوره ، مسجد بابا صالح، مسجد أبو الشان(توشانت).
- **حي بني واقين** : مسجد سيدي عبد القادر جيلاني، مسجد سيدي السنوسي ، مسجد أبي سعيد(النخلة)، مسجد علي بن بكة(بوكة)، مسجد سيدي منصور، مسجد باهداج .
- **حي بني سيسين** : مسجد أبي حادور، مسجد سيدي باعافو، مسجد لالة باهية ، مسجد بن عانو، مسجد سيدي الحفيان.

وتتشابه المساجد في مخططها العام الى حد كبير حيث تحوي : قاعة صلاة، فناء (عبارة عن صحن المسجد )، كما تحوي أغلبها على قاعة تحفيظ القرآن ، وباستثناء المسجدين الأساسيين لالة مالكية ولالة عزة فان المنارة تتعدم في المساجد الأخرى .

أما فيما يخص النسب والمقاييس فيراعى فيها عدم الإسراف والبناء فوق الحاجة وتجدر الإشارة الى أن المسجد في قصر ورقلة لا يحتوي على أي نقوش أو زخارف بل هو جد بسيط .

والى جانب المساجد تنتشر بالقصر عديد الزوايا وظيفتها تحفيظ القرآن وتعليم الصبيان، بعضها تابع للمسجد وبعضها مستقل ، ومن أهمها : زاوية سيدي عبد القادر وزاوية سيدي صالح بنني براهيم ، وزاوية الحاج حدو(الطالب بشير) وزاوية الطالب العربي بنني واقين ، زاوية مولاي الطيب وزاوية سيدي الحفيان بنني سيسين .

كما يوجد بالقصر العديد من أضرحة الأولياء الصالحين يصل عددها الى تسعة.



الصورة 8.I ضريح ولي صالح

### 3.2.I المنزل الورقلي

يمتاز المنزل الورقلي بالإستغلال للمجالات والإعتماد على الحوش كمنظم مركزي لها وبالرغم من أن المنزل يأخذ أشكالا متنوعة ومعقدة بهدف الإستغلال الأمثل للمساحات ، إلا أن المخطط العام لتوزيع المجالات يبقى نفسه تقريبا في جميع المنازل ، يفتح المنزل الى الشارع بباب رئيسي يسما محليا "إيمي نحتوبات" ، وأحيانا يوجد أكثر من مدخل للمنزل ، يستعمل أحدها للضيوف ويؤدي مباشرة للطابق العلوي ومدخل آخر للحيوانات ومباشرة بعد المدخل تأتي السقيفة ومنها يمكن العبور للحوش وأحيانا للسلم

المؤدي للسطح ، ومن ميزات البيت الورقلي وجود بناء صغير في السقيفة يسمى "أمود" وهو جدار صغير يبلغ ارتفاعه حوالي متر ونصف يقع أمام المدخل الغرض منه حجب داخل المنزل عن الأنظار عندما يكون الباب مفتوحا ، أما الفناء (الحوش) فهو يتوسط المنزل ويكون واسعا ويتكون عموما من عدة مجالات أولها "تهزة" وهو مجال مغطى تستعمله النساء للأشغال اليومية المختلفة ، وبعد "التهزة" يأتي مجال مكشوف يسمى "أميسدار" أرضيته من الرمل أو من التراب المدكوك ، وأحيانا يوجد به بئر ويستعمل لبعض الأنشطة التي تحتاج لأشعة الشمس كنشر الملابس ، وفي الجانب المقابل "لتهزة" يوجد فضاء آخر يسمى "أسلام" مغطى بسقف تحمله دعائم أو عقود على طول الخط الفاصل بينه وبين الحوش المكشوف ، وهو فراغ تتجمع فيه العائلة ويستعمل لأغراض مختلفة ، وتحيط بالحوش عدة حجرات "إكومار" أهمها المطبخ ، غرفة الضيوف " إكومار نتايلي" والتي قدد تتواجد بالطابق العلوي ، المخزن "تازقة" ، حجرات النوم "تاسقة نيطاس" ، دورات المياه "المسي" والاسطبل (الكوري) ، أما الطابق العلوي فيكاد يقتصر على السطح وعدد قليل من الغرف منها مخزن للمحاصيل وغرفة الضيوف .

#### 4.2.I التدخلات الغير مدروسة على القصر

يجدر بنا الإشارة الى أن القصر العتيق اليوم يعاني الأمرين جراء الإهمال والتدهور المستمر الذي قد يؤدي الى اندثاره نهائيا من جهة ومن جراء التدخلات الغير علمية وزحف النمط المستورد من جهة أخرى ، وبالرغم من عديد عمليات الترميم التي مست هذا القصر إلا أن ذلك يبقى غير كافيا بالنظر لحجم التدهور الذي وصل إليه سواء بفعل عوامل المناخ القاسي المميز للمنطقة الصحراوية أو بفعل سكانه الذين لا يريدون الخروج منه فيقومون بصفة شخصية وانفرادية بصيانة مساكنهم كإعادة الأسقف والجدران وعمليات التبليط بما لا يتوافق مع النسق والنسيج العمراني للمعلم ما يجعل عرضة للإنهيار وفق ما أشير إليه، وهو بالتالي يحتاج الى من يعيد له قيمته الحقيقية كموروث ثقافي وتعبير مادي عن ثقافة المجتمع وكمنهج لحل العديد من المشكلات العمرانية الحديثة .

ولعله من المفارقات أن مواد البناء المستعملة قديما بالقصر كانت أكثر تناغما مع البيئة الصحراوية حسب سكان القصر، فمادة الجبس (تيمشمت) مثلا تجعل المنزل يحافظ على برودته صيفا وحرارته شتاءا عكس مادة الاسمنت ، فغالبية أشغال البناء والترميم داخل القصر تستعمل مواد حديثة في البناء .



الصورة 9.I ترميم بنايات القصر بواسطة الاسمنت

### 3.I مواد البناء في القصر

إن نجاح البناءات تعتمد أساساً على المواد المستعملة من حيث ملائمتها وأفضل المواد هي التي نختارها من نفس مكان البناء أي المواد المحلية ومثال على ذلك البناء القديم لمدينة ورقلة "القصر العتيق". وكما هو معلوم أن القصر مبني بالمواد المحلية : الجبس (تيمشمت) ،الحجارة والخشب وتعتبر تيمشمت من الروابط المائية ،وهي مواد مسحوقة وناعمة اذا ما مزجت مع الماء تعطي عجينة لينة تبدأ في التصلب مع مرور الوقت لتصبح في النهاية ذات مقاومة معينة وهذا تحت تأثير العوامل الفيزيائية ، وتستعمل الروابط على العموم في تجميع حبيبات من مادة واحدة أو أكثر ، والجبس مصنوع من الحجارة المقتلعة من طبقات الصخور الكلسية البيضاء



الصورة 10.I التسقيف بالتيمشمت

**1.3.I الجبس التقليدي (تيمشمت) [3]**

الجبس التقليدي أو التيمشمت هي مادة معروفة منذ القدم تشكل من الروابط المائية وهي مادة طبيعية صلبة مكونة من ثنائي هيدرات الكبريتات الكالسيوم أو كبريتات الكالسيوم المائية ذات الصيغة الكيميائية  $(CaSO_4 \cdot 2H_2O)$ .

الجبس التقليدي من الخامات المتوفرة بكثرة في الأرض وهو أكثر معدن كبريتي منتشر في الطبيعة ينتمي أصلا الى الصخور الرسوبية ويتداخل مع معدن الانهدريت (كبريتات الكالسيوم اللامائية  $CaSO_4$ ) وقد يتواجد مع الضولميت والطين والحجر الجيري لونه رمادي أو أبيض يميل الى الإحمرار أحيانا.

وهو مادة بناء معروفة جدا في البناء التقليدي ، ومن المواد الواسعة الاستخدام في الصحراء وتعرف بتسميات مختلفة ومتقاربة منها (التيشم. التيمشمت. التيمشنت...الخ) ونجد أن التيمشمت التمسمة الأكثر شيوعا.

ويستخرج بالتحويل الحراري لنوع من الحجارة الرسوبية الهشة وهي متواجدة بكثرة في الصحراء خاصة الصحراء المنخفضة ، لوجود طبقات كلسية تعود للفترات الكريتاسية تمتد من ميزاب الى منطقة تيدكلت على مناطق بسكرة وواد ريغ وواد سوف.



**الصورة 11.I تيمشمت بعد السحق [3]**

يتم إنتاج الجبس التقليدي (التيمشمت) عن طريق احراق الحجارة في الأفران التقليدية ، ويقوم بصناعته مجموعة من العمال اما يمتنون هذه الصناعة أو طرفيا للاستعمال الخاص ، ولها عدة أنواع من الحجارة أشهرها:



### • التافزة

عبارة عن صخر رسوبي يكون لونها أبيض مصفر وأحيانا مائلا للاحمرار لاحتوائها على أكسيد الحديد ، وهو حجر صلب يمتاز بالصلابة والمقاومة ، ولقد جلبت عن طريق الصخور الرملية المنتشرة في المنطقة ، وهي بأشكال مدببة وغير منتظمة ، أو من محاجر التلال القريبة ، وتكون حجارتها ذات أشكال مختلفة ولكنها منتظمة نسبيا . [3]

### • حجرة ورقلة

وهي عبارة عن حجارة هشة وذات مسامية عالية حيث يمكن أن تتفتت إذا ما وضعت في الماء وتتركب من السلسولفات الكلس ، وتتواجد على شكل طبقة تعرف بالدبداب يصل سمكها حوالي متر وتستخرج من الأرض خاصة بعد الأمطار الربيعية وذلك بعد نزع الطبقة الترابية السطحية والتي يصل سمكها حوالي 2.5 م وتستعمل بعد تجفيفها مباشرة .



الصورة 12.I أحجار التيمشمت (حجرة ورقلة)

### 2.3.I كيفية تحضير الجبس التقليدي (تيمشمت) [3]

يتم تحضير الجبس التقليدي بعدة مراحل وهي :

#### أ) إستخراج الحجارة

تستخرج هذه الحجارة الجيرية الهشة من المناطق القريبة من موقع البناء ، وتكون في الغالب على شكل طبقات حجرية افقية قليلة العمق ، حيث توجد على عمق متر واحد بورقلة مثلا وبعد تكسيرها وتهيئتها يتم نقلها الى المحرقة .

**ب) الحرق [3]**


تتم عملية الحرق في أفران معدة خصيصا لهذا الغرض ، تكون في الغالب قريبة من مكان استخراج الحجارة وتتميز بموقعها على المنحدرات ، هذه الأفران تكون عموما مخروطية الشكل وهي مصنوعة من الحجارة والطين .

توضع الحجارة المراد حرقها بحيث تكون الحجارة ذات الأحجام الكبيرة من الأسفل وذلك بعد وضع طبقة من التيف ثم الحجم المتوسط تدريجيا الى أن يصل الى الحجم الصغير جدا وبهذا يتم غلق الفتحة من أجل الحرق لمدة 8 ساعات على الأكثر في درجة حرارة تتراوح بين 150° و 200° . [3]

**ج) الطحن**

بعد عملية الحرق يتم استخراج كتل الحجارة وتكون هشة سهلة التفتت ، وبعد طحنها بمدق خشبي غليظ أو مطرقة حديدية ، يتم الحصول على مسحوق لونه مابين الأبيض المصفر والرمادي الخفيف ، وتتركب التمشمت من المواد التالية : كربونات الكلس 88% ، سيليكات الألمنيوم (غضار) 11% ، وشوائب أخرى كلورير الكالسيوم 1% ، وبعد ذلك تتم تنقية المسحوق المتحصل عليه أحيانا بواسطة الغريلة ، حيث تنتج عدة أصناف حسب حجم الحبيبات ، ويستعمل المسحوق الناعم في التغطية من الداخل بينما الخشن يستعمل كملاط أو في بناء الجدران وفي التسقيف وبناء القباب وغيرها .

د) مراحل تحضير التيمشمت [4]



الشكل 2.I مراحل تحضير بالتيمشمت [4]

**4.3.I مجالات إستعمالها**

إستعملت التمشمت بشكل كبير في عمارة الصحراء المنخفضة ، وتعددت إستعمالاتها في البناء والتسقيف والتكسية وغير ذلك كما أنها تستعمل أيضا في بناء السلالم والأرضيات ..... الخ ، وهذا بسبب شدة قوتها ومقاومتها لجميع العوامل الداخلية و الخارجية سواء كانت بعن الطبيعة أو العامل البشري .

ويستخدم التيمشمت على عدة أشكال ، فيستعمل أحيانا نقيا خاصة في تكسية المنازل وتبييضها من الداخل ، كما يستعمل كخليط من الطين أو الرمل أو معا في التكسية الخارجية وفي التسقيف سواء كان المسطح لأنه يوضع كطبقة خارجية لمنع مياه الأمطار ، أو في إنشاء القباب حيث يلعب دورا أساسيا في تماسك مواد البناء ، ولكن عند إستعمال الخليط يجب مراعاة نسب المواد الممزوجة اذ يجب ألا تكون نسبة التيمشمت صغيرة ، فقد دلت بعض التجارب أن إضافة الجبس التقليدي (التيمشمت ) بكميات أقل من 5% الى الطين تقل قدرة المزيج في مقاومة الضغط ولكنها تعود لزيادة كلما زادت نسبة التيمشمت في الخليط ، ويرجع تناقص مقاومة الطين للضغط ، أي أن الجير يعمل على تحطيم قوى الربط الموجودة في الطمي لتصبح المواد المضافة هي قوى الربط الأولى بين مواد الخليط ، لذا كلما كانت نسبة الطمي عالية في الطين تطلب ذلك كمية أكبر من الجير لتحطيم روابط الطمي .

التصاميم والأشكال المستخدمة بالجبس تختلف بإختلاف المكان ففي المكاتب يفترض الشكل ذو الطابع الهندسي الجبسي ، وفي القصور والمنازل يأخذ شكل القباب والأعمدة والأقواس ، إضافة الى المدافئ الجبسية والنافورة التي تزين واجهة المنزل أو القصر .

**5.3.I أهم الخصائص التي يتميز بها الجبس التقليدي (التمشمت)[4]**

- سرعة التصلب وهذا لإحتوائه على نسبة معتبرة من الفحم
- بارد في الصيف ودافئ في الشتاء
- إقتصادي في التكلفة
- عازل للحرارة والصوت في آن واحد .
- سهولة تشكيله بفضل ليونته قبل الجفاف .
- يستعمل في تشكيل لوحات فنية على مستوى الجدران والواجهات ويمكن إدخال بعض المواد

المحلية في صنعه مثل ليف النخيل ، بقايا الخشب ، البلاستيك ..... الخ [4]

ومن سلبيات الجبس التقليدي (التيمشمت) نجد :

- عدم مقاومته للرطوبة .
- سرعة تصلبه .
- عدم توفر الأفران وإندثار حرفة تصنيعه .
- عدم إمكانية القدرة على البناء أكثر من طابق أو طابقين .

#### 4.I الخلاصة

يتضح من خلال الدراسة الببليوغرافية التي ذكرناها في هذا الفصل أن الرجل الصحراوي عرف كيف يستغل الموارد المحلية (التيتمشمت) وحقق مساكن أصلية تقاوم ظروف المنطقة وهذا جلي في مختلف القصور الأنفة الذكر.

دراستنا هذه متعلقة بدراسة خصائص طوب بالمواد المحلية (التيتمشمت) عن طريق الإختبارات الميكانيكية على عينات من التيتمشمت مضافة لها نسب متفاوتة من الحصى ، ومحاولة تحسين هذا الابتكار بإضافة الإسمنت بحيث نثمن ونوسع مجال استعماله.

## الفصل الثاني

## الفصل II: خصائص المواد المستخدمة

### 1.II. تمهيد

في هذا الفصل سوف نعرض خصائص المواد المختلفة بواسطة التجارب والتحليلات الفيزيائية والكيميائية التي تم إجرائها ، وهذه الخطوة ضرورية لمعرفة المكونات الكيميائية الرئيسية والخصائص الفيزيائية للتمشمت.

أجريت الدراسات على هذه المادة في :

- مخبر الهندسة المدنية بجامعة قاصدي مرباح ورقلة .
- مخبر الأشغال العمومية في جنوب البلاد (LTPS).

#### ❖ التجارب الفيزيائية

(1) تجربة التدرج الحبيبي (NF P 18-560)

(2) الكتلة الحجمية

✓ الكتلة الحجمية الظاهرية ( NF P 18-554 )

✓ الكتلة الحجمية المطلقة ( NF P 18-301 )

(3) تجربة أزرق الميثيلين (NFP 94-068)

(4) تجربة الكثافة (NFP 94 – 064)

#### ❖ التجارب الكيميائية

(1) مبدأ تحديد محتوى الكبريتات (BS 1377)

(2) مبدأ تحديد محتوى الكربونات (NFP15-461)

(3) مبدأ تحديد الكلوريد (طريقة MOHR)

### 2.II. المواد المستخدمة

#### 1.2.II. الجبس التقليدي (التمشمت) [3]

كما هو الحال في معظم الصخور الرسوبية فإن الجبس التقليدي (التمشمت) هي مادة معروفة منذ القدم تشكل من الروابط المائية وهي مادة طبيعية صلبة مكونة من ثنائي هيدرات الكبريتات الكالسيوم أو كبريتات الكالسيوم المائية ذات الصيغة الكيميائية  $(CaSo_4.2H_2o)$ .



الصورة 1.II التيمشمت [3]

### 1.1.2.II تجربة التدرج الحبيبي (NF P 18-560) [5]

التحليل الحبيبي هو أولى هذه الأبحاث ويتمثل في التعرف على خصائص الحبيبات وذلك بتعيين أبعادها والنسب المئوية لكل بعد.

هناك عدة أنواع من أنظمة التصنيف المعروفة للتربة ومنها نظام التصنيف الموحد (USCS) الذي يعتمد في تصنيف التربة على دراسة خصائصها الفيزيائية ، ومن بين الخصائص الفيزيائية خاصة التدرج الحبيبي للتربة وفي هذا العمل التطبيقي نقوم بانجاز تجربة التدرج الحبيبي .

التجربة تصنف مختلف الحبيبات المكونة للعينة وذلك باستعمال سلسلة غرابيل موضوعة فوق بعضها البعض تنازليا ، العينة المدروسة توضع في الجزء الأعلى من الغرابيل وترتيب الحبيبات يكون باهتزازات الغرابيل آليا .

التحليل الحبيبي يسمح بتحديد كمية ونسبة مختلف أقطار الحبيبات المكونة للعينة و يسمح بتحديد أقطار الحبيبات و تحديد التوزيع القطري لحبيبات التيمشمت .






الصورة 2.II : الغرايل المستخدمة في التجربة

يمكن تحديد منحنيات الحبيبية للمجموعات المختلفة بواسطة نتائج التجربة للتدرج الحبيبي في الجدول التالي:

الجدول 1.II: نتائج تجربة التدرج الحبيبي للتمشمت [5]

النسبة المئوية المجمل (%)	النسبة المئوية المرفوض (%)	كمية المرفوض المجمل (g)	كمية المرفوض (g)	الغريال (مم)
96.72	3.28	82	82	5
94.32	5.68	142	60	2.5
91.12	8.88	222	80	1.25
83.6	16.4	410	188	0.63
63.2	36.8	920	510	0.315
41.6	58.4	1460	540	0.160
22.64	77.36	1934	474	0.080
277				المتبقي المار



### الشكل 1.II منحنى لتجربة التدرج الحبيبي للتمشيمت

❖ من التجربة نستنتج أن هذه المادة تحتوي على 18% حصى ، و 32% حبيبات خشنة ، و 34% حبيبات ناعمة ، 16% طمي.

### 3.1.2.II الكتلة الحجمية

قياس الكتلة الحجمية للركام لأن هذه الأخيرة هامة جدا في إيجاد خلطة الخرسانة ، و تحديد نسب المركبات على حسب الكتلة أو الحجم .

لدينا هنا نوعان من الكتلة الحجمية :

✓ الكتلة الحجمية الظاهرية .

✓ الكتلة الحجمية المطلقة

### (أ) الكتلة الحجمية الظاهرية (NF P 18-554) [6]

نقوم بقياس الكتلة الحجمية مع أخذ الفراغات في الحساب .

### ❖ خطوات التجربة

- 1- نملئ الوعاء بالرمل بواسطة اليد بحيث تكون ليد مرتفعة بمقدار 10 سم عن حافة الوعاء .
- 2- ننزع الرمل الزائد بالمسطرة بحيث لا نترك فراغات على سطح الوعاء .
- 3- نقوم بوزن الوعاء + التيمشمت.
- 4- نقوم بإعادة التجربة ثلاث مرات و نسجل النتائج في الجدول .

يتم تحديد هذا الاختبار بالصيغة التالية :

$$\rho_a = \frac{M}{V}$$

عندنا :

•  $\rho_a$ : الكتلة الحجمية الظاهرة

• M : كتلة العينة

• V : حجم العينة



### الصورة II.3 تجربة الكتلة الحجمية الظاهرية

ب) (NF P 18-301) [6] (الكتلة الحجمية المطلقة)

نقوم بقياس الكتلة الحجمية مع عدم أخذ الفراغات في الحساب

#### ❖ خطوات التجربة

- 1- نقوم بوزن كمية من التيمشمت ( الجبس التقليدي )
- 2- نملئ الأنبوب المدرج بالماء إلى غاية  $V_1=100 \text{ ML}$ .
- 3- نفرغ ببطئ كمية الرمل في الأنبوب و نقرأ « $V_2$ »
- 4- نقوم بتكرار العملية ثلاث مرات .

يتم تحديده بالصيغة التالية :

$$\rho_{abs} = \frac{m}{V_2 - V_1}$$





الصورة 4.II تجربة الكتلة الحجمية المطلقة [6]

الجدول 2.II نتائج الكتلة الحجمية الظاهرية والمطلقة [6]

التجربة	النتائج
الكتلة الحجمية الظاهرية ( $P/V \text{ (g/cm}^3\text{)}$ )	1.0337
الكتلة الحجمية المطلقة ( $P1/V \text{ (g/cm}^3\text{)}$ )	2.254

### 3.1.2.II تجربة أزرق الميثيلين (NFP 94-068)

يستخدم تجربة أزرق الميثيلين لتحديد محتوى الطين من الرمل والركام و التربة في كثير من الأحيان ، يتكون الإختبار من تحديد كمية جزيئات الطين الموجود في العينة. لهذا نستخدم أزرق الميثيلين.



### الصورة 5.II تجربة أزرق الميثيلين

يتم إعطاء القيمة الزرقاء للتمشمت من خلال :

$$VBS = \frac{V \times 0.01}{M_s} \times C \times 100$$

V : حجم الأزرق المضاف

$M_s$  : كتلة من العينة الجافة

C : نسبة العينة الموزونة على الوزن الكلي

القيمة أزرق الميثيلين للتمشمت هي :  $VBS = 0.5$

◆ يتم تمييز قيم التصنيف التالية :

$VBS \leq 0.2$  : التربة رملية

$0.2 < VBS \leq 2.5$  : التربة طينية

$2.5 < VBS \leq 6$  : التربة متوسطة اللدونة

$6 < VBS \leq 8$  : التربة طمي

$VBS > 8$  : تربة طينية جدا

■ تصنيف عينتنا هي  $0.2 < VBS \leq 2.5$  لذا من النتيجة التي تم الحصول عليها ، نستنتج أن التربة طينية .

#### 4.1.2.II تجربة الكثافة (NFP 94 – 064)

تمكننا هذه التجربة الحصول على كثافة وزن الحجم ، وللقيام بذلك يتم رفع عينة من الماء ويتم قياس قوة الدفع التي يمارسها السائل باستخدام ميزان مجهز لهذا الغرض ، لتجنب الأخطاء الناتجة عن تسرب المياه في عينة التربة الظاهرة ، يتم أولاً تغليف العينة بالبارافين ثم يتم تقييم كتلته وحجمه.




الصورة 6.II تجربة الكثافة

متوسط الكثافة هو : 2.026

5.1.2.II التجارب الكيميائية [7]


- تحديد العناصر المكونة للجبس التقليدي (كبريتات ، كربونات ، كلوريدات )
- تحديد النسب المئوية للعناصر



الصورة 7.II التجارب الكيميائية للتمشمت

الجدول 3.II التحليلات الكيميائية للجبس التقليدي [7]

القيم	العناصر	
14.8%	INSOLUBLES	INSOLUBLES (NFP 15-461)
16.56%	$SO_3^{-2}$	كبريتات (BS 1377)
35.61%	$Ca SO_3 , 2H_2O$	
19.89%	$SO_4^{-2}$	
8%	$CaCO_3$	كربونات (NFP15-461)
0.240%	$Cl^-$	كلوريد ( طريقة MOHR )
0.394%	NaCl	



الشكل 5.II رسم بياني يعرض نتائج الاختبارات الكيميائية للجبس التقليدي (التيتمثمت)

يوضح الشكل (5.II) أن العناصر الموجودة في العينة عبارة عن حبيبات جبسية بنسبة 35.61% مع المواد غير القابلة للذوبان بنسبة 14.8% ، ومحتويات الكلوريدات منخفضة جدا.

### 2.2.II الحصى [8]

هي صخور فتاتية خشنة تتجاوز أقطار حبيباتها 2 ميليمتر ، مع حشوة تكون من الرمل أو الوحل ، كما أن له فائدة في مساعدة الخرسانة على مقاومة الأحمال والبري والحرارة وعوامل الإحتكاك وحدوث أي بلل أو جفاف.

يجدر الذكر أن الحصى المستعمل في تجاربنا هو ذو الأبعاد (0/3) مم.



الصورة 8.II حصى (0/3) [9]

### 1.2.2.II خصائص الحصى [9]

الجدول 4.II الكتلة الحجمية الظاهرية والمطلقة للحصى (0/3) [9]

التجربة	النتائج
الكتلة الحجمية الظاهرية ( P/V (g/cm <sup>3</sup> )	1.46
الكتلة الحجمية المطلقة ( P1/V (g/cm <sup>3</sup> )	2.59

الجدول 5.II التحليلات الكيميائية للحصى (0/3) [9]

العناصر	القيم %
INSOLUBLES	96.8%
CaSO <sub>3</sub>	10%
CaCO <sub>4</sub>	1.473%
NaCl	6.790%

الجدول 6.II المكافئ الرملي للحصى [9]

النتيجة	الحصى (0/3)	المكافئ الرملي للحصى
ES < 60%	29.66	ES (%)

### 3.2.II الإسمنت [10]

هو رابط مائي مصنع غير عضوي له خاصية التفاعل مع الماء وتكوين عجينة لدنة قادرة عند تصلبها على ربط الرمل والحصى والحجارة التي تخلط بها ، وبذلك يتشكل الميلاط Mortier والخرسانة BETON المقاومان لتأثير العوامل الطبيعية والماء . يعد الاسمنت من أهم مواد البناء ويرجع تصلبه الى التفاعلات الكيماوية القائمة على تمييه Hydratation سيليكات الألمنيوم وألوميناته وكبريتاته التي يتרכب منها ، وأنواعها كثيرة أشهرها وأكثرها إنتشارا الاسمنت البورتلاندي .

في هذه الدراسة نستخدم الاسمنت البورتلاندي ( ELMATIN ) ذو الخصائص التالية :



أ) الخصائص الميكانيكية [10]

يلخص الجدول التالي الخصائص الميكانيكية والفيزيائية للإسمنت المستخدم

الجدول 7.II مقاومة الإنضغاط للإسمنت [10]

القيمة	قوة الضغط
10.00 >	يومان (Mpa)
42.5 ≥	28 يوم (Mpa)

الجدول 8.II الخصائص الميكانيكية والفيزيائية للإسمنت المستخدم

Propriétés physiques et mécaniques	CPIJ-CEM II /B-L
Début de prise heure/min	2.45
Fin de prise heure/min	3.50
Rc28 (Mpa)	≥ 42.5
Rt28 (Mpa)	4.3

ب) الخصائص الكيميائية [10]

كشف التحليل الكيميائي للإسمنت المستخدم عن وجود العناصر الكيميائية التالية :

الجدول 9.II التجارب الكيميائية للإسمنت المستخدم [10]

Analyses chimiques	Valeur
Perte au feu (NA5042) (%)	10.0±2
Teneur en sulfates (SO3) (%)	2.5±0.5
Teneur en oxide de magnésium MgO (%)	1.7±0.5
Teneur en chlorures (NA5042) (%)	0.02-0.05

### 3.II الخلاصة

- وفقا للتجارب الفيزيائية والكيميائية المطبقة على الجبس التقليدي (التيشمتمت) ، نستنتج أن هذه المادة تحتوي على 18% حصى ، و 32% حبيبات خشنة ، و 34% حبيبات ناعمة ، 16% طمي.
- كما أظهرت نتائج التحليلات الكيميائية أن الجبس التقليدي يحتوي على كمية كبيرة من كبريتات الكالسيوم لأن هذه المادة تستخرج من مصدر جبسي ، ويلاحظ أن هذه المادة تحتوي على أملاح قليلة.
- الحصى المستخدم (0/3) نظيف ولديه توزيع جيد لأبعاد الجسيمات.
  - الرابط الهيدرووليكي المستخدم هو اسمنت (CPJ-CEM II /B-L 42.5 N) المتواجد في السوق والذي تم اعتماده من قبل المعايير الجزائرية للبناء .

# الفصل الثالث

### الفصل III : النتائج و التفسيرات

#### 1.III تمهيد

قمنا في هذا الفصل بتصنيع عينات بأبعاد  $cm^3 (16 \times 4 \times 4)$  من الجبس التقليدي مضاف لها الحصى بكميات ونسب متفاوتة بهدف دراسة فعاليتها الميكانيكية وهذا من خلال إجراء التجارب التالية :

- الكتلة الحجمية

- تجربة الإنضغاط

- تجربة الانحناء

- تجربة امتصاص الماء

وبعد أخذ أفضل قيم التجارب نقوم بدراسة تأثير الإسمنت على العينات وهذا بإضافة نسب 0% ، 1% ، .....5% وإجراء نفس التجارب عليها.

وتجدر الإشارة أن جميع هذه التجارب تمت في :

- مخبر الهندسة المدنية بجامعة قاصدي مرباح (ورقلة)

- مخبر الدراسة والمراقبة (LEC)

- مخبر الأشغال العمومية في جنوب البلاد وحدة ورقلة (LTPS)

#### 2.III. إعداد وصنع العينات

##### 1.2.III. خطوات التحضير

لتحضير العينات اتبعنا الخطوات التالية :

##### أ) تحضير المواد

- نزن الكميات اللازمة من المواد: الجبس التقليدي ، الحصى ، الماء .



الصورة 1.III المواد المستخدمة

**ب) تحضير القوالب**

- حتى تكون القوالب جاهزة للاستخدام يجب تنظيفها جيدا ودهنها بالزيت .



الصورة 2.III تنظيف وتزييت القوالب

**ج) خلط وصب العينات**

- يتم خلط الجبس التقليدي (التيشمتمت ) مع الحصى (0/3) بكمية من الماء ويعجن الخليط لمدة 30 إلى 40 ثانية حتى يتم الحصول على خليط متجانس ورطب .
- نملأ القوالب المعدنية مع الضغط .



الصورة 3.III خلط وصب العينات

هـ) تسطيح العينات

- يتم اجراء عملية التسطيح على الجزء العلوي للعينات للحصول على أسطح ناعمة .



الصورة 4.III تسطيح العينات في القوالب

و) إزالة العينات من القوالب

- بعد الصب ، نترك القوالب لمدة ساعة حتى تكون العينات جاهزة للتخلص من القالب.



الصورة 5. III إزالة العينات من القوالب

د) تخزين العينات

- نترك العينات تجف في الهواء الطلق



الصورة 6.III تخزين العينات

### 2.2.III تحضير العينات

قمنا بإعداد احدى عشرة عينة من الطوب بأبعاد (16×4×4) سم<sup>3</sup> ، لتقدير الخواص الميكانيكية فهي مكونة من (الجبس التقليدي و الحصى ) ، ثم قمنا بحساب أوزان التراكيب على النحو التالي :

الجدول 1.III التركيبات المستخدمة ( التيمشمت % و الحصى 0/3 % )

الحصى ( 0/3 ) %	التيمشمت %	تركيبة العينات
0%	100%	C <sub>0</sub>
5%	95%	C <sub>1</sub>
10%	90%	C <sub>2</sub>
15%	85%	C <sub>3</sub>
20%	80%	C <sub>4</sub>
25%	75%	C <sub>5</sub>
30%	70%	C <sub>6</sub>
35%	65%	C <sub>7</sub>
40%	60%	C <sub>8</sub>
45%	55%	C <sub>9</sub>
50%	50%	C <sub>10</sub>

- تم إجراء كل إختبار على ثلاث عينات من نفس التركيب

### 3.III التجارب الميكانيكية (NF P18-554)

- يتم إجراء هذه التجارب على مستوى مخبر الهندسة المدنية بجامعة قاصدي مرباح ورقلة و مخبر


الدراسة والمراقبة (LEC)

### 1.3.III الكتلة الحجمية

يوضح الجدول (7.III) الكتلة الحجمية للطوب حسب إختلاف نسب التيمشمت ، والحصى.

## الجدول 2.III نتائج الكتلة الحجمية

$\rho$ (g/cm <sup>3</sup> )	العينات
1.35	C <sub>0</sub>
1.38	C <sub>1</sub>
1.48	C <sub>2</sub>
1.53	C <sub>3</sub>
1.54	C <sub>4</sub>
1.56	C <sub>5</sub>
1.58	C <sub>6</sub>
1.59	C <sub>7</sub>
1.60	C <sub>8</sub>
1.61	C <sub>9</sub>
1.67	C <sub>10</sub>



الشكل 1.III الكتلة الحجمية للطوب بدلالة العينات

تظهر النتائج المتمثلة في الشكل (1.III) أن :




-  $C_0$  تظهر أقل قيمة وذلك لعدم وجود الحصى فيها حيث أن الكتلة الحجمية للحصى أكبر من الكتلة الحجمية للتمشمت .

- نلاحظ أنه كلما زادت نسبة الحصى زادت الكتلة الحجمية .

### 2.3.III تجربة الإنحناء (NFP 18-407)

الهدف من هذه التجربة هو معرفة قوة تحمل العنصر تحت قوى الانحناء ، مبدأ التجربة يكون بوضع العينة في الجهاز الخاص بالانحناء وهذا بأخذ ثلاث نقاط للارتكاز، حيث توضع في مساند بعدها نطبق عليها قوة ، تتزع هذه الأخيرة بمجرد انهيار العينة وانقسامها الى جزأين وتسجل القيمة العظمى .



الصورة 7.III تجربة الانحناء

- الصيغة التي تسمح لنا بحساب مقاومة الانحناء هي كما يلي :

$$R_f = \frac{1.5 P L}{a^3}$$

حيث :

$R_f$  : مقاومة الإنحناء ب MPa

$P$  : القوة المطبقة على العينة ب N


$L$  : طول ضلع مقطع العينة ب mm

$a$  : إرتفاع العينة ب mm

قيم مقاومة الطوب للانحناء وفقا لتركيبة العينات المقترحة في الجدول التالي :

الجدول 3.III نتائج مقاومة الطوب للانحناء حسب النسب المؤوية للحصى

تركيبة العينات	$R_f$ (Mpa)
C <sub>0</sub>	0.315
C <sub>1</sub>	0.39
C <sub>2</sub>	0.47
C <sub>3</sub>	0.63
C <sub>4</sub>	0.95
C <sub>5</sub>	1.024
C <sub>6</sub>	0.94
C <sub>7</sub>	0.79
C <sub>8</sub>	0.55
C <sub>9</sub>	0.47
C <sub>10</sub>	0.39



الشكل 2.III مقاومة الطوب للانحناء بدلالة نسبة الحصى

وفقا للشكل (2.III) نلاحظ أن :

الخلطة C<sub>5</sub> ( T 75% ، C 25% ) سجلت أعلى قيمة 1.024 MPa لمقاومة الإنحناء بثلاثة أضعاف مقارنة بالعينة C<sub>0</sub> ( T 100% ) .

وجود مرحلتين لمقاومة الإنحناء:

- المرحلة الأولى مرحلة التزايد حيث تتزايد قيم الإنحناء من 0.315 MPa إلى أن تسجل أعلى


قيمة 1.024 MPa ، نفس هذا التزايد بوجود تماسك بين الحصى والتيمشمت

- المرحلة الثانية مرحلة الإنخفاض حيث تتناقص قيم الإنحناء من 1.024 MPa إلى غاية

0.39 MPa ونفس هذا بوجود نسب كبيرة من الحصى لم تسمح بإعطاء تماسك جيد .

### 3.3.III تجربة الانضغاط (NF P 18-406)

الهدف من هذه التجربة هو معرفة مقاومة الضغط البسيط للعينة ، مبدأ التجربة يكون بأخذ عينة ووضعها في جهاز الضغط حيث نطبق عليها قوة تجعل منها تنهار ، حيث في نفس لحظة الانهيار ننزع القوة المطبقة ونقرأ من الجهاز مقاومة الضغط R<sub>c</sub> .



### الصورة 8.III تجربة الانضغاط

- الصيغة التي تسمح لنا بحساب مقاومة الضغط هي كما يلي :

$$R_c = \frac{F_c}{S}$$

حيث :

R<sub>c</sub> : مقاومة الإنضغاط ب MPa

F<sub>c</sub> : قوة الضغط المطبقة على العينة ب N

S : مساحة العينة المطبق عليها الضغط ب mm

قيم مقاومة الطوب للإنضغاط وفقا لتركيبه العينات المقترحة في الجدول التالي :

الجدول 4.III نتائج مقاومة الطوب للانضغاط حسب النسب المؤوية للحصى

تركيبة العينات	$R_c$ (MPa)
C <sub>0</sub>	0.59
C <sub>1</sub>	0.68
C <sub>2</sub>	0.89
C <sub>3</sub>	0.98
C <sub>4</sub>	1.15
C <sub>5</sub>	1.83
C <sub>6</sub>	1.66
C <sub>7</sub>	1.52
C <sub>8</sub>	1.40
C <sub>9</sub>	0.69
C <sub>10</sub>	0.59



الشكل 3.III مقاومة الطوب للانضغاط بدلالة نسبة الحصى

وفقا للشكل (3.III) نلاحظ أن :

الخلطة C<sub>5</sub> ( T 75% ، G 25% ) سجلت أعلى قيمة 1.83 MPa لمقاومة الإنضغاط بأكثر من ثلاثة أضعاف مقارنة بالعينة C<sub>0</sub> ( T 100% ) .

وجود مرحلتين لمقاومة الإنحناء:

- **المرحلة الأولى** مرحلة التزايد حيث تتزايد قيم الإنضغاط من 0.59 MPa إلى أن تسجل أعلى قيمة 1.83 MPa ، نفس هذا التزايد بوجود تماسك بين الحصى والتيمشمت

- **المرحلة الثانية** مرحلة الإنخفاض حيث تتناقص قيم الإنضغاط من 1.83 MPa إلى غاية

0.59 MPa ونفس هذا بوجود نسب كبيرة من الحصى لم تسمح بإعطاء تماسك جيد .

### III.4.3 تجربة إمتصاص الماء (NF EN 772-11)

هو إمتصاص العينة كمية من الماء لكل وحدة زمنية ، عندما يكون وجه واحد فقط من العينة على إتصال مباشر بالماء المقطر .

يتم تجفيف العينات مسبقا عند درجة الحرارة 70 درجة مئوية حتى يتم الحصول على كتلة ثابتة ، ثم يتم وزنها لتحديد كتلتها الجافة. ثم توضع العينات في حوض فيها الماء المقطر حيث يسمح بإمتصاص العينة للماء بوجه واحد ، بعد ذلك يتم وزن عينات الإختبار في أوقات محددة وفقا للمعيار المستخدم (NF EN 772-11).

يعرف معامل إمتصاص الماء C<sub>w.s</sub> على أنه ميل الإنعطاف الخطي للمنحنى الذي يربط بكمية الماء الممتصة بدلالة الجذر التربيعي للزمن .

$$C_{w.s} = \frac{m_{so.s} - m_{dry.s}}{A_S \sqrt{t_{s.o}}} * 10^6$$

حيث :

C<sub>w.s</sub> : معامل إمتصاص الماء ب S<sup>1/2</sup> . g/m<sup>2</sup>

m<sub>so.s</sub> : كتلة العينة بعد الغمر لفترة زمنية t ، بالغرام

m<sub>dry.s</sub> : كتلة العينة بعد التجفيف بالغرام

A<sub>S</sub> : المساحة الإجمالية لوجه العينة المغمورة في الماء المقطر mm<sup>2</sup>


t<sub>s.o</sub> : وقت الغمر في الثانية



الصورة 10.III. مواد المستخدمة



الصورة 9.III. إمتصاص العينات للماء



الشكل 4.III منحنى يوضح تغيرات معامل إمتصاص الماء في العينات بدلالة الزمن

وفقا للشكل (4.III) نلاحظ أن :

وجود مرحلتين :

- المرحلة الأولى يكون فيها إمتصاص ضعيف وهذا راجع لعدم وجود فراغات تحبس المياه وهذا ما يفسر النتائج الميكانيكية .
- المرحلة الثانية يكون فيها الإمتصاص كبير وهذا راجع لوجود فراغات تسمح بتشبع العينات بالمياه

### 4.III دراسة تأثير إضافة الإسمنت

بعد أخذ قيم التجارب السابقة توصلنا أن التركيبة ذات النسب (25% حصى ، 75% تيمشمت) هي التي أعطت أفضل القيم ، فقمنا بإضافة نسب ( 0% ، 1% ، .....5% ) من الاسمنت إلى التركيبة المثالية وترك العينات لمدة 28 يوم قصد دراسة تأثيرها.

#### الجدول 5.III نتائج الخلطة المثالية

التجارب	الكتلة الحجمية (g/cm <sup>3</sup> )	مقاومة الإنحناء Mpa	مقاومة الإنضغاط MPa
النتائج	1.57	1.024	1.83

### 1.4.III تحضير العينات

قمنا باعداد خمسة عينات من الطوب بأبعاد (16×4×4) سم<sup>3</sup> وهي مكونة من (الجبس التقليدي ، الحصى ، والإسمنت ) ، ثم قمنا بتركها لمدة 28 يوم .

#### الجدول 6.III التركيبات المستخدمة ( التيمشمت % و الحصى % و الإسمنت%)

تركيبة العينات	A <sub>0</sub>	A <sub>1</sub>	A <sub>2</sub>	A <sub>3</sub>	A <sub>4</sub>	A <sub>5</sub>
التيمشمت %	75	74	73	72	71	70
الحصى %	25	25	25	25	25	25
الإسمنت %	0	1	2	3	4	5

- تم إجراء كل إختبار على ثلاث عينات من نفس التركيب


### 2.4.III التجارب الميكانيكية (NF P18-554)

#### 1.2.4.III الكتلة الحجمية

يوضح الجدول (7.III) الكتلة الحجمية للطوب حسب إختلاف نسب التيمشمت ، الحصى ، والإسمنت

#### الجدول 7.III نتائج الكتلة الحجمية

العينات	A <sub>0</sub>	A <sub>1</sub>	A <sub>2</sub>	A <sub>3</sub>	A <sub>4</sub>	A <sub>5</sub>
ρ (g/cm <sup>3</sup> )	1.56	1.56	1.54	1.53	1.53	1.52



الشكل 5.III الكتلة الحجمية للطوب بدلالة العينات

-  $A_5$  تظهر أقل قيمة وذلك لوجود أعلى نسبة من الإسمنت مقارنة بباقي الخلطات ، حيث أن الكتلة الحجمية للإسمنت أقل من التيمشمت والحصى.

- نلاحظ أنه كلما زادت نسبة الأسمنت إنخفضت الكتلة الحجمية


### 2.2.4.III تجربة الإنحناء (NFP 18-407)

يوضح الجدول (8.III) مقاومة الإنحناء للطوب حسب إختلاف العينات وفق الجدول التالي :

الجدول 8.III نتائج مقاومة الطوب للانحناء حسب النسب المؤوية للحصى و الاسمنت

العينات	A <sub>0</sub>	A <sub>1</sub>	A <sub>2</sub>	A <sub>3</sub>	A <sub>4</sub>	A <sub>5</sub>
$R_f$ (g/cm <sup>3</sup> )	1.02	1.6	1.97	1.97	2.09	2.75






الشكل 6.III مقاومة الطوب للانحناء بدلالة نسبة الحصى والإسمنت

### 3.2.4.III تجربة الانضغاط (NF P 18-406)

يوضح الجدول (9.III) مقاومة الإنضغاط للطوب حسب إختلاف العينات وفق الجدول التالي :

الجدول 9.III نتائج مقاومة الطوب للانضغاط حسب النسب المؤوية للحصى و الاسمنت

العينة	A <sub>5</sub>	A <sub>4</sub>	A <sub>3</sub>	A <sub>2</sub>	A <sub>1</sub>	A <sub>0</sub>
R <sub>c</sub> (g/cm <sup>3</sup> )	2.88	2.65	2.57	1.87	1.87	1.73



الشكل 7.III مقاومة الطوب للإنضغاط بدلالة نسبة الحصى والإسمنت


◆ تفسير النتائج :

وفقا للشكل (6.III) و الشكل (7.III) نلاحظ أن :

- الخلطة A<sub>5</sub> ( T 70% ، G 25% ، C 5% ) سجلت أعلى قيمة لمقاومتي الإنحناء والضغط مقارنة بالخلطة A<sub>0</sub> ( T 75% ، G 25% ).
- تزايد قيمة مقاومة الإنحناء من 1.02 MPa إلى 2.75 MPa و مقاومة الضغط من 1.73 MPa إلى 2.88 MPa ، نفس هذا بالتماسك الجيد للخلطة نتيجة إضافة الإسمنت الذي أعطى ترابطا للخلطة .

III.4.2.4 تجربة إمتصاص الماء (NF EN 772-11)

يوضح الشكل (8.III) معامل إمتصاص الماء للطوب حسب إختلاف العينات وفق الجدول التالي :



الشكل 8.III منحنى يوضح تغيرات معامل إمتصاص الماء في العينات بدلالة الزمن

وفقا للشكل (8.III) نلاحظ أن :

- نتائج إمتصاص الماء للعينات A<sub>5</sub> و A<sub>0</sub> متساوية وهي تسجل أعلى قيم الإمتصاص .
- نلاحظ أن الإسمنت لعب دورا في تقليل إمتصاص الماء في العينات الأخرى ( A1, A2 , A3 , A4 ) إلى أن تصل نسبة 5% من الإسمنت .

**الجدول 10.III أفضل نتائج التركيبات قبل وبعد إضافة الإسمنت**

أفضل نتائج للتركيبات قبل إضافة الإسمنت (التي شملت - الحصى)	أفضل نتائج للتركيبات بعد إضافة الإسمنت (التي شملت - الحصى - والإسمنت)	
1.56	1.56	الكتلة الحجمية (g/cm <sup>3</sup> )
2.75	1.024	مقاومة الإنحناء MPa
2.88	1.83	مقاومة الإنضغاط MPa

**5.III الخلاصة**

من الدراسة التجريبية على الخصائص الميكانيكية للتركيبات المختلفة يمكننا استخلاص الاستنتاجات التالية :

- ❖ التركيبة C<sub>5</sub> هي التي أعطت سلوكا ميكانيكيا جيدا مقارنة بالطوب الآخر.
- ❖ التركيبة A<sub>5</sub> المضاف إليها 5% إسمنت هي التي أعطت نتائج جيدة لمقاومة الإنحناء والإنضغاط .
- ❖ أدت إضافة الإسمنت للطوب إلى تحسين خواصه الميكانيكية .
- ❖ كلما زادت نسبة الحصى في الخلطة زادت نسبة إمتصاص العينة للماء (علاقة طردية) وهذا راجع لوجود الفراغات .
- ❖ أعطى الإسمنت نتائج إيجابية من حيث تقليل إمتصاص العينات للماء .

الخلاصة العامة

## الخلاصة العامة

في إطار تثمين الموارد الطبيعية قمنا بهذه الدراسة بهدف تقييم إمكانية استخدام الطوب القائم على أساس الجبس التقليدي (التيشمتمت) والترويج لها في قطاع البناء ، إذ يعتبر التيشتمت من أهم مواد البناء التقليدية التي إعتدها الإنسان منذ القدم لأنها تقاوم وتلائم تضاريس المنطقة ومثال على ذلك البناء القديم لمدينة ورقلة القصر العتيق .

في البداية سلطنا الضوء على منطقة الدراسة (قصر ورقلة) وهو عبارة عن قرية محصنة أو تجمع سكني يضم كثيرا من الدور المتلاصقة المتراسة ، تقطنه مجموعات بشرية تنتمي إلى أصول عرقية أو طبقات مختلفة ، يجمعها تقارب وتشابه أنماط العيش .

بعد ذلك درسنا المادة الأساسية (التيشمتمت) قصد تحديد خواصها الفيزيائية والكيميائية ، وقد تم إجراء التجارب في مخبر الهندسة المدنية بجامعة قاصدي مباح ( ورقلة ) ومخبر الدراسة والمراقبة (LEC) وهي كالاتي :

التدرج الحبيبي ، الكتلة الحجمية الظاهرية ، الكتلة الحجمية المطلقة ، الكثافة ، أزرق الميثيلين ، التجارب الكيميائية ، بعد حساب المعلومات الضرورية تحصلنا على ما يلي :

- وفقا لتجربة التدرج الحبيبي نستنتج أن هذه المادة تحتوي على 18% حصى ، و 32% حبيبات خشنة ، و 34% حبيبات ناعمة ، 16% طمي.

في الخطوة التالية قمنا بإعداد العينات ذات أبعاد (16×4×4) سم<sup>3</sup> ، حيث أضفنا للتيشمتمت نسب كتلية مختلفة من الحصى (0% ، 5% ، 10% ، .....، 45% ، 50%) وبعد ذلك قمنا بإجراء تجارب ميكانيكية ( الانحناء ، الإنضغاط ) ، وتجارب أخرى ( الكتلة الحجمية ، إمتصاص الماء ) ، وهذا كله من أجل معرفة العينة الأفضل للاستعمال . من خلال النتائج المحصل عليها وجدنا ان العينة C<sub>5</sub> (75% تيشتمت ، 25 % حصى ) ، هي التي أثبتت فعاليتها من الناحية الميكانيكية ، مقارنة بباقي العينات .

- ومن أجل مواصلة تحسين خصائص الطوب كانت المرحلة التالية هي دراسة تأثير الإسمنت ، بعد إختيار أفضل عينة ميكانيكية (C<sub>5</sub>) ، أضفنا النسب الكتلية (1% ، 2% ، 3% ، 4% ، 5%) إلى العينات وتركناها لمدة 28 يوم .

بعد إجراء التجارب أعطت النتائج أن العينة A<sub>5</sub> (70% تيمشمت ، 25% حصى ، 5% إسمنت ) هي الأفضل ميكانيكيا.

- أدت إضافة الإسمنت للطوب إلى تحسين المقاومة الميكانيكية

### توصيات

بناءً على نتائج هذا البحث ، نوصي بما يلي:

- ✓ إنجاز دراسة تقنية واقتصادية قصد الترويج لهذه المادة .
- ✓ مواصلة إضافة نسب الإسمنت للوصول إلى النتيجة المثالية.
- ✓ دراسة تأثير إمتصاص الماء على فترات زمنية طويلة.
- ✓ دراسة محاكاة ونمذجة هذه المادة.

# قائمة المراجع

## المراجع

- [1] قبابلية حسان ، " مذكرة مكملة لنيل شهادة الماجستير في علم الآثار تخصص آثار صحراوية " تطور مواد وأساليب البناء في العمارة الصحراوية " جامعة محمد خيضر بسكرة 2009 . 2010 .
- [2] بلال بوجراف ( طالب دكتوراه ) ، أ.د خليفة عبد القادر "عمرانية قصر ورقلة العتيق الماضي والراهن" جامعة قاصدي مرباح ورقلة .
- [3] علي كشيرد " خصائص وطرق البناء بالمواد المحلية " .
- [4] بدر الدين ز ، ميلود ق ، " دراسة ترمو ميكانيكية للبيئات من الجبس التقليدي مدعم بأحزمة بلاستيكية "، مذكرة تخرج ماستر ، جامعة قاصدي مرباح ورقلة ، قطب 3 ، 2019 . 2020 .
- [5] Norme françaises, Analyse granulométrique par tamisage, NF P 18-560, Septembre 1990).
- [6] Norme françaises, Masse volumique absolue, NFP 18-301, décembre 1983
- [7] BENABBES.M, GUEZI.M, « Etude D'influence De L'ajoute Du Ciment Blanc Sur Les Caractéristiques Physico-mécanique Des Briques À Base Du Plâtre Traditionnel Et L'influence Du Milieux De Conservation», mémoire de master Université d'Ouargla, mai 2019
- [8] BUREAU D'INGENIEUR CONSEIL  
[https://gmengoffice.com/buildingmaterials/?fbclid=IwAR1heSX\\_gqFvHjfhk8VILbphuB1WyUg\\_3Ye](https://gmengoffice.com/buildingmaterials/?fbclid=IwAR1heSX_gqFvHjfhk8VILbphuB1WyUg_3Ye)
- [9] AYAD E , BADJEBBAR A , « etude de comportent d'un micro - beton bitumineux renforcé par des dechets plastiques » KHBAILI NABIL
- [10] Ciment elmatin (CPJ-CEM II /B-L 42.5 N) [www.lafargealgerie.com](http://www.lafargealgerie.com)
- [11] Norme françaises, NF P 18-406, Essai de compression, Décembre 1981
- [12] Centre Technique de Matériaux Naturels de Construction «Absorption d'eau par capillarité des éléments de maçonnerie ,NF EN 772-11 »
- [13] CHAIB H. ; Thèse de doctorat «Contribution à l'étude des Propriétés Thermo-Mécaniques des Briques en Terre Confectionnée par des Fibres Végétale Locale. (Cas de la ville de Ouargla) » université KASDI MERBAH – OUARGLA 2017.
- [14] Fédération Belge De La Brique «La brique de terre cuite», Juin2006



- 
- [15] CHAHMA S. ; « Etude des propriétés Thermo –Mécaniques des briques en terre gypse traditionnel (temchemt) stabilisée par le ciment ou par la chaux (cas de la ville d’ouargla) 2018.
- [16] [w.jec/3-Briques-Terre-Cuite- :-de-solide.] [www.jeconstruisterrecuite.com/.../3-Briques-Terre-Cuite-:-de-solide/05/05](http://www.jeconstruisterrecuite.com/.../3-Briques-Terre-Cuite-:-de-solide/05/05) 2019
- [17] Chaker A. A. « Etude des caractéristiques thermiques et mécaniques des matériaux de construction du sud Algérien », Thèse de Doctorat d’Etat. INSA de Lyon ;2000
- [18] « Matériaux de terre cuite », Techniques de l’ingénieur, "https ://www.techniques-ingénieur.usthb. dz /base-documentaire/archives-th12/archives-les-superstructures-du-batiment-tiacd/archive1/materiaux-de-terre-cuite-905/,2"
- [19] MEKHERMECHE A, « Contribution à l’étude des propriétés mécaniques et thermiques des briques en terre en vue de leur utilisation dans la restauration des Ksours sahariennes », mémoire de magister, Université de Ouargla, 2012.

قائمة الملاحق



**ماتين**  
**MATINE**

ALGÉRIE



**Ciment portland au Calcaire**

NA442 CEM II/A-L 42,5 N

**Matine** Ciment gris pour bétons de haute-performance destiné à la construction des Ouvrages d'Art, infrastructure et superstructure pour bâtiments

**Matine**  
NA442 CEM II/A-L 42,5 N

**Matine** est certifié, conforme à la norme Algérienne (NA442 – 2013) et Européenne (EN 197-1)

**AVANTAGES PRODUIT**



- Une résistance initiale élevée pour vos ouvrages nécessitant un décoffrage rapide
- Favorise la maniabilité du béton et le maintien de sa rhéologie
- Une Classe Vraie qui offre une haute performance au béton.
- Meilleure durabilité du béton.

**L** A member of  
LafargeHolcim

### APPLICATIONS RECOMMANDÉES

- Construction des Ouvrages d'Art, infrastructure et superstructure pour bâtiments
- Préfabrication légère
- Béton de haute performance



### FORMULATION CONSEILLÉE

	Ciment  50kg	Sable (sec)  0/5	Gravillons (sec)  8/15mm 15/25mm	Eau (litres) 
Dosage pour béton c25/30	X 1 	+ X7 	+ X5  + X4 	+ 25 L

Remarque: un bidon = 10 Litres

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

#### • Analyses chimiques

	Valeur
Perte au feu (%) (NA5042)	8.0±2
Teneur en sulfates (SO3) (%)	2.5±0.5
Teneur en oxyde de magnésium MgO (%)	1.7±0.5
Teneur en Chlorures(NA5042) (%)	0.02-0.05

#### • Temps de prise à 20° (NA 230)

	Valeur
Début de prise (min)	150±30
Fin de prise (min)	230±50

#### • Composition minéralogique du Clinker (Bogue)

	Valeur
C3S (%)	60±3
C3A (%)	7.5±1

#### • Résistance à la compression

	Valeur
2 jours (MPa)	≥ 10.0
28 jours (MPa)	≥ 42.5

#### • Propriétés physiques

	Valeur
Consistance Normale (%)	26.5±2.0
Finesse suivant la méthode de Blaine (cm²/g) (NA231)	3 700 - 5 200
Retrait à 28 jours (µm/m)	< 1 000
Expansion (mm)	≤ 3.0

Conditionnement: Sac et vrac

### CONSIGNES DE SÉCURITÉ

1- **PROTÉGEZ VOTRE PEAU** : Portez les équipements adaptés dans vos chantiers: casques, lunettes, gants, genouillères, chaussures et vêtements de sécurité.

2- **MANUTENTION** : levez le sac en pliant les genoux et en gardant le dos droit.



 A member of LafargeHolcim

#### LAFARGE ALGÉRIE

Bureau n°02, 1<sup>er</sup> étage, tour Geneva,  
les Pins maritimes, Mohammadia, Alger.  
tél: + 213 (0) 21 98 54 54  
Fax: + 213 (0) 23 92 42 94  
www.lafargealgerie.com  
dz.satisfaction-clients@lafargeholcim.com  
Tél: 021 98.55.55



LABORATOIRE DES TRAVAUX PUBLICS DU SUD

ANALYSE CHIMIQUE SOMMAIRE

T = 20.4 °C  
H = 34 %



Structure : Unité d'Ouagla  
N° Dossier interne :  
Équipements utilisés : four à moufle/ plaque chauffante/ agitateur/ balance électrique

Lieu de travail : Département Laboratoire  
Date : 21/02/2023

Échantillon :  
Opérateur : Yazzi /Sebihi  
N° D'inventaire : L53-01-04/ L03-02-04/ L21-04-15

ÉCHANTILLON	Creuset+précipité Creuset vide	01		Test 1	Test 2	Test 1	Test 2	Test 1	Test 2	Test 1	Test 2	Test 1	Test 2
		35.046	34.398										
INSOLUBLES NFP 15-461	Poids du résidu	0.148											
	% Insolubles	14.8											
	Creuset+précipité Creuset vide	33.463 32.980											
SULFATES BS 1377	Poids du résidu	0.483											
	% SO <sub>4</sub> <sup>2-</sup>	16.56											
	% SO <sub>4</sub> <sup>2-</sup>	19.89											
CARBONATES NFP 15-461	CaSO <sub>3</sub> , 2H <sub>2</sub> O	35.61											
	V NaOH	9.2											
	% CaCO <sub>3</sub>	8											
	PH <sub>i</sub> ( initial ) PH <sub>f</sub> (titrage ) V AgNO <sub>3</sub>	7.94											
CHLORURES Méthode de Mohr	Vm (moyen )	42.4											
	% Cl <sup>-</sup>	0.240											
	% NaCl	0.394											
MATIERE ORGANIQUE NFP 94-055	V <sub>1</sub> V <sub>2</sub> V <sub>3</sub> V <sub>4</sub>												
	V <sub>m</sub> =												
AUTRES ESSAIS	..... PH .....												
	..... PAF												

L'Opérateur

Visa du responsable

*(Signature)*

F-5-5ca.03

LABORATOIRE DES TRAVAUX PUBLICS DU SUD

ESSAI AU BLEU DE METHYLENE  
NF P 94-068 Novembre 1993

Structure : ..... *سلكة* .....

Lieu de travail : ..... *L.T.P.S. (.....)* .....

N° Dossier interne : .....

Date : ..... *20.23.10.3/0.3* .....

Echantillon : ..... *.....* .....

Opérateur : ..... *.....* .....

Équipements utilisés : ..... *.....* .....

N° D'inventaire : ..... *L.03.02.8.6* .....

GRANULOMETRIE (PASSANTS A)				LIMITES D'ATTERBERG		ES	VB	VB <sub>t</sub>
05 mm	02 mm	0.4 mm	0.08 mm	WL	IP			
PRISE D'ESSAI M <sub>r</sub> =				VOLUME DE BLEU INJECTE DANS LA PRISE D'ESSAI V = ..... cm <sup>3</sup>				
CALCUL DE LA TENEUR EN EAU				VALEUR AU BLEU DE LA PRISE D'ESSAI PASSANT A :				
TARE N°				$VB = \frac{V}{Ms} = \frac{28}{55,6} = 0,5 / \left( \frac{55,60}{410,31} \right) = 0,135$				
PT								
Ph								
Ps + T								
Ps				$VB_t = 0,067$				
W (%)								
W <sub>meq</sub> (%)				$VB_t = \frac{VB \times \%t}{100}$				
CALCUL DE LA MASSE SECHE DE LA PRISE D'ESSAI Ms :								
$W\% = \frac{Ph - Ps}{Ps} \cdot 100$								
$Ps = \frac{Ph \times 100}{100 + W\%}$								

L'Opérateur



Visa du responsable



F-5-5ah.03

LABORATOIRE DES TRAVAUX PUBLICS DU SUD

MASSE VOLUMIQUE APPARENTE ET ABSOLUE  
 MODE OPERATOIRE COURS DE LABORATOIRE  
 R.LANCHON BTS.DUT

Structure : .....  
 N° Dossier interne : .....  
 Échantillon : T.i.w.s.h.e.m.t .....  
 Équipements utilisés : .....  
 Lieu de travail : .....  
 Date : 24.10.31.2023 .....  
 Opérateur : .....  
 N° D'inventaire : .....

Masse volumique apparente :

Volume du récipient  $V = 1.000$  .....  
 Poids  $P = 291,39$  .....  
 $P_1 + T = 1324,03$ ,  $P_1 = 1032,64$  .....  
 $P_2 + T = 1324,74$ ,  $P_2 = 1033,32$  .....  
 $P_3 + T = 1326,34$ ,  $P_3 = 1036,93$  .....  
 $P_4 + T = 1323,33$ ,  $P_4 = 1034,94$  .....  
 Poids moyen  $M = (P_1 + P_2 + P_3 + P_4) / 4 = 1033,3$  .....  
 Masse volumique apparente  $P/V = 1,0333$  .....

Masse volumique absolue :

Poids des agrégats secs  $P_1 = 300$  .....  
 Poids du récipient plein d'eau  $P_2 = 288,35$  .....  
 $P_3 = P_1 + P_2 = 110,65$  .....  
 Poids récipient + agrégats + eau =  $1045,13$  .....  
 $P_4 =$  .....  
 Volume des agrégats  $V = P_3 - P_2 = 121,64$  .....  
 Masse volumique absolue  $P1/V$   
 =  $2,549$  .....

L'Opérateur

Visa du responsable

F-5-51.0