

دراسة طيفية لعنصر الايتربيوم في بعض أنواع الزجاج

إشراف الأستاذ:
بن طويله عمر


إعداد الطالبتين : بوخطة ربيعة
حريز نور الهدى
Email:hananmap93@gmail.com
Karimabed475@gmail.com

مقدمة :



إن تزايد الاهتمام بالمواد المُطعّمة بالعناصر الترابية النادرة كمواد ليزرية أدى إلى ظهور اهتمام كبير بدراسة خواصها الضوئية، من بين العناصر الترابية النادرة، فإنّ الايتربيوم ثلاثي التكافؤ Yb^{3+} يميّز بمخطّط مستويات طاقة بسيط يتكوّن من مستويين: المستوى الأساسي $^2F_{7/2}$ والمستوى المثارة $^2F_{5/2}$ [1] ، وهذا ما يدعونا إلى الاعتقاد أن العمليات غير الإشعاعية لا يُمكن أن تؤثر على الإصدار المُنثوث، وبالتالي المفعول الليزري، بين هذين المستويين. يُمكن الحصول على مفعول الليزر بواسطة الايتربيوم ثلاثي التكافؤ في العديد من المواد كالزجاج والبلّورات.

إنّ معرفة الخصائص الطيفية مثل المقطع الفعّال للامتصاص والمقطع الفعّال للإصدار وفترة الحياة لأيون الايتربيوم لأيون الايتربيوم في بعض أنواع الزجاج.

الكلمات المفتاحية: الزجاج، معامل الامتصاص، المقطع الفعّال، قوى الانتقال، العناصر الترابية النادرة




الزجاج: مادة صلبة تمتلك بنية لا بلورية و تظهر تحولا زجاجيا عند تسخينها باتجاه تكوين السائل.



تعيين المقاطع الفعّالة للامتصاص

$$\sigma_a(\lambda) = \frac{D \cdot O(\lambda) \cdot \ln 10}{N_0 \cdot l} = \frac{\alpha(\lambda)}{N_0}$$





2.0 mol%	1.5mol%	1.0 mol%	0.5 mol%	العينة
0.20	0.27	0.18	0.13	المقطع الفعّال للامتصاص $\sigma_a (\times 10^{20} \text{ cm}^2)$

تعيين معاملات الامتصاص

$$D \cdot O(\lambda) = -\log \left(\frac{I(\lambda)}{I_0(\lambda)} \right) \quad \frac{I(\lambda)}{I_0(\lambda)} = \exp(-\alpha(\lambda) \cdot l)$$

$$\alpha(\lambda) = \frac{D \cdot O(\lambda) \cdot \ln 10}{l}$$



2.0 mol%	1.5mol%	1.0 mol%	0.5 mol%	العينة
3,50	4,77	3,24	2,33	معامل الامتصاص (cm^{-1})

حساب فترة الحياة الإشعاعية

$$\frac{1}{\tau_{rad}} = \frac{g_l}{g_e} \cdot \frac{8\pi n^2 c}{\lambda^2} \cdot \int \sigma_a(\lambda) d\lambda$$

$$\begin{cases} g_l = 8 \\ g_e = 6 \end{cases}$$

$$\sigma_{em} = \sigma_{ab} \frac{Z_e}{Z_u} \exp \left(\frac{E_{Zl} - h\nu_0}{kT} \right)$$

حساب المقاطع الفعّالة للإصدار:

$$G(\lambda) = \beta \sigma_e(\lambda) - (1 - \beta) \sigma_a(\lambda)$$

$$\beta = \frac{N_u}{N_0} \text{ انقلاّب التعداد}$$

حساب المقطع الفعّال للربح:

حساب قوى الانتقال

$$f = \frac{m_e c^2}{\pi e^2 N} \int \frac{\alpha(\lambda) d\lambda}{\lambda^2}$$

2.0 mol%	1.5mol%	1.0 mol%	0.5 mol%	العينة
30,77	24,63	16,68	9,69	f ($\times 10^5$)

[1]:Cardinali, V. (2011). *Matériaux lasers dopés à l'ion ytterbium: Performances lasers en pompage par diodes lasers et étude des propriétés thermo-optiques*

à des températures cryogéniques(Doctoral dissertation, Ecole Polytechnique X).

[2]: Kassab, L. R., Tatumi, S. H., Morais, A. S., Courrol, L. C., Wetter, N. U., & Salvador, V. L. R. (2001). Spectroscopic properties of lead fluoroborate glasses doped with ytterbium. *Optics express*, 8(10), 585-589.