

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

Ministry of Higher Education and Scientific Research

جامعة قاصدي مرباح ورقلة

University of Kasdi Merbah Ouargla

كلية الرياضيات وعلوم المادة

Faculty of Mathematics and Matter Sciences

قسم الكيمياء

Chemistry department



مذكرة استكمال لنيل الماستر

التخصص: كيمياء المحيط

من إعداد :

- حميتي رقية - قدوري نوراليقين

بعنوان:

## Metal oxide-nanoparticules : Synthesis An eco-friendly approach and Biomedical Applications

نوقشت علنا بتاريخ: ٢٠٢٣/٠٦/١٢

أمام أعضاء لجنة المناقشة المكونة من:

رئيسا	جامعة ورقلة	أستاذ محاضر (أ)	- د. زروقي حياة
مناقشا	جامعة ورقلة	أستاذ محاضر (أ)	- د. الدراجي الهادف
مشرفا ومقررا	جامعة ورقلة	أستاذ محاضر (أ)	- د. مقدم خضرة
مساعد المشرف	جامعة ورقلة	أستاذ تعليم عالي	- د. بالفار محمد الاخضر

الموسم الجامعي: 2023/2022



الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد والشكر بعد الرضى ولك الحمد والشكر اذ ارضيت انتهت الحكاية ورفعت قبعتي مودعا للسنين التي مضت اهدي تخرجي الى من وضع الله الجنة تحت اقدامها الى نبع الحب التي حفر اسمها على جدار قلبي الى من سهرت الليالي من اجل راحتي الى منبع الطيبة والحنان امي الحبيبة الغالية ثورية الى من علمني معاني الابوة البالذي نور الطريق الى مستقبلي ابي الحبيب الغالي بلخير الى من كانوا لي سنداً في هذه الحياة وتقاسموا معي الاهدات والانات اخواني واخوتي الاعزاء نورشريف، محمد الحسين، عبد النور، حفصة، اميمة الزهراء، الى عائلتي الكريمة اهدي تخرجي وارسم على وجههم البسمة من بهجتى الى من حفروا بصورهم الرقيقة على جدران قلبي ذكرى لم يحوها غبار، كانوا ينتظرون معي هذ اليوم جدي حسين، جدي ابراهيم، جدي زهراء، خالي لحافض، عمتي عزيزة، رحمهم الله الى جدتي الغالية فاطمة الى عمي الغالي وعائلته عبدالرزاق الى عمتي حاجة الى اخوالي الاعزاء وعائلتهم محمد الطاهر، بلقاسم عبد الرحمان، عبد الفتاح، الى خالتي الحبيبة زهية الى جميع اهلي واقربائي عائلة حميتي وعائلة شاشة كل واحد باسمه كبيرا وصغيرا الى من سرنا سويا ونحن نشق الطريق معا اخواني واحبابي وصدقاتي الاعزاء الى من علموني الحرف الاول وبصريني بالعلم على من اخدوا بيدي في هذا المجال وجعلوا من العلم احلى ايات المنال معلمي واساتذتي الافاضل.

حميتي رقية

ح م ر





وانتهت الحكاية . الحمد لله حمدا كثيرا بفضلہ ماسلکنا البدايات الا بتيسيره ومابلغنا النهايات الا بتوفيقه ومحققنا الغايات الا بفضلہ بعد مسيرة دراسية حملت في طياتها الكثير من الصعوبات والمشقة والتعب ها انا اليوم اقطف ثمارها اهدي تخرجي اولا اليهما ابي محمد الطاهر وامي جميلة اليكما يامن احمل اسمكما بكل افتخار اليكما ياقدوتي ويامن كانا عينايَا بكل زمان فلولاهم بعد الله مابلغت الذي بلغت .

والى نجوم سمائي اخوتي الاعزاء وسندي في الحياة اخوتي سلسبيل . انتصار . سيد احمد . دعاء . شهاب الدين . عبد الرحيم والى عبد المطلب .

والى جدتي الغالية وصديقاتي والى كل من اعانني من قريب او بعيد .

قدوري نور اليقين

## شكر وعرافان

الحمد والشكر لله الذي وفقنا وأعاننا على إتمام هذا العمل أولاً وآخرأ راجيا من الله تعالى أن يجعل هذا العمل فيه نفعا للعباد.

كما نتقدم بأسمى عبارات الشكر والعرافان لأستاذتنا الفاضلة الدكتورة مقدم خضرة أستاذة محاضرة بجامعة ورقلة على قبولها وتحملها أعباء الإشراف وتوجيهنا ونصحها لنا على المساعدات والمجهدات التي قدمتها لنا طيلة فترة العمل لإنجاز هذه المذكرة . كما نتقدم بالشكر وتقدير لمساعد المشرف الدكتور بالفار محمد لخضر أستاذ التعليم العالي بجامعة ورقلة. تكرير على المساعدات التي تم تقديمها لنا . وأتقدم بجزيل الشكر لأعضاء اللجنة المناقشة على قبول مناقشة، تميم وإثراء هذا العمل. وأتقدم بأخلص التشكرات:

\* إلى كل الأساتذة الكرام الذين نهلتم من علمهم طوال فترة دراستي.

\* إلى مدير CRAPC و مدير البحث العلمي حساني

\* إلى مدير مخبر الامل والاخت صونيا

\* إلى الزملاء بالاقامة الجامعية قريشي محمد الناجي.

\* إلى كل من قدما لنا يد العون من قريب أو بعيد.



## قائمة الأشكال

### الفصل الأول

- الشكل I.1:** رسم تخطيطي يوضح صفا افقيا مكونة من 13 ذرة من ذرات الهيدروجين البالغ قطر الواحدة منها 0.75 نانومتر افتراض وضعها بجوار بعضها البعض كما هو مبين في الشكل ، فان مجموعة مقاييس اقطار هذه الذرات المتجاورة يبلغ نانومتر واحد.....6
- الشكل I.2 .:** مقارنة بين مقاييس ابعاد عدد من الاشياء المعروفة لنا مقدرة بوحدات اطوال مختلفة المتر ،السنتيمتر،الملييمتر ،الميكرو متر والنانومتر.....7
- الشكل I.3::**صورة توضح بعض وحدات القياس.....10
- الشكل I.4 .:**ينتسب علم وتكنولوجية النانو في جذوره الى العلوم الأساسية التي انبتت جذعه الذي منه تفرعت أغصانه المثمرة لتظل لكل التطبيقات المختلفة.....11
- الشكل I.5 .:**توضح الصورة التي على يمين الشكل صورة ماخوذة بواسطة الميكروسكوب النافذة الالكتروني عالية الدقة.....12
- الشكل I.6 .:** رسم تخطيطي يبين الأشكال المختلفة التي تخلق المواد النانوية على هيئتها وهي ا-رقائق اوطبقات نانوية (أحادية الأبعاد) وب-اسطوانات او أنابيب نانوية (ثنائية الأبعاد) ،وج- حبيبات نانوية(ثلاثية الأبعاد).....13
- الشكل I.7::**النقاط الكمية(Quantum Dots).....13
- الشكل I.8::**الفولورين(Fullerene).....14
- الشكل I.9 .:**الكرات النانوية.....14
- الشكل I.10 .:**الجسيمات النانوية(Nanoparticles).....15
- الشكل I.11 .:**الانابيب النانوية(Nanotubes).....16
- الشكل I.12 .:**الالياف النانوية (Nano fibers).....16
- الشكل I.13::**الاسلاك النانوية(Nano wires).....17
- الشكل I.14::**صورة توضح منهاج تخليق الجسيمات النانوية.....18

- الشكل 15. I: صورة توضح طرق تخليق الجسيمات النانوية.....19
- الشكل I 16.: صور توضح طرق مختلفة لتخليق الجسيمات النانو.....20
- الشكل I 17.: اسلوبا تحضير التراكيب النانوية يمكن النظر اليهما كحالتين متعاكستين.....22
- الشكل I 18.: صورة توضح الحجم لانواع مختلفة من الجسيمات بما في ذلك الجسيمات النانوية.....25
- الشكل I 19.: المخطط يوضح مجالات تقنية النانو.....27

## الفصل الثاني

- الشكل II 1.: خريطة توضح اماكن توزع النبتة في العالم.....31
- الشكل II 2.: خريطة توضح توزع النبتة في الجزائر وبعض لولايات.....31
- الشكل II 3.: عملية تحضير مستخلص النبتة.....33
- الشكل II 4.: صور توضح مراحل طريقة صول جال.....34
- الشكل II 5.: صور توضح مراحل طريقة الطرد المركزي.....34
- الشكل II 6.: يوضح جهاز مطيافية الاشعة فوق البنفسجية والمرئية (uv-vis).....35
- الشكل II 7.: يوضح مقارنة بين جدار الخلية بكتيريا سالبة الجرام وموجبة الجرام.....36
- الشكل II 8.: صورة للبكتيريا E.coli.....37
- الشكل II 9.: صورة للبكتيريا Staphy.....37
- الشكل II 10.: المتصورة الزنجارية Pseudmonas.....38

## الفصل الثالث

- الشكل III 1.: صور توضح تغير اللون لتشكل الجال.....44
- الشكل III 2.: صور توضح تشكل الجال لكل ملح من الاملاح.....45
- الشكل III 3.: صور توضح خطوات ونتائج طريقة الطرد المركز.....46
- الشكل III 4.: الصورة توضح الطيف المرئي للاشعة فوق البنفسجية (uv-vis) للمستخلص الجاف والسائل.....46



- الشكل III.5.: الصور توضح الطيف المرئي للاشعة فوق البنفسجية (uv-vis) للمستخلص السائل و ZnNPs لطريقة  
47..... صول جال
- الشكل III.6.: الصور توضح الطيف المرئي للاشعة فوق البنفسجية ZnNPs (uv-vis) لطريقة الطرد المركزي.....  
47.....
- الشكل III.7.: الصور توضح الطيف المرئي للاشعة فوق البنفسجية (uv-vis) للمستخلص السائل و MnNPs.....  
47.....
- الشكل III.8.: الصور توضح الطيف المرئي للاشعة فوق البنفسجية (uv-vis) MnNPs لطريقة الطرد المركزي.....  
48.....
- الشكل III.9. يوضح اعمدة تكرارية لاقطار  $Zn(CH_3COO)_2$  ذات الفاعلية التثيضية ضد بكتيريا E.coli بدلالة  
التركيز.....  
50.....
- الشكل III.10. يوضح اعمدة تكرارية لاقطار  $Mn(CH_3COO)_2$  ذات الفاعلية التثيضية ضد بكتيريا E.coli بدلالة  
التركيز.....  
51.....
- الشكل III.11.: الصور توضح الفاعلية التثيضية للمركب  $Mn(CH_3COO)_2$  الممددة ضد بكتيريا E.Coli.....  
52.....
- الشكل III.12.: الصور توضح الفاعلية التثيضية للمركب  $Zn(CH_3COO)_2$  الممددة ضد بكتيريا E.Coli.....  
52.....
- الشكل III.13. الصور توضح الفاعلية التثيضية الدواء Ciprolon الممددة ضد البكتيريا E.Col.....  
52.....

## قائمة الجداول

### الفصل الأول

- الجدول I.1.: تواريخ دالة للجسيمات النانوية.....8
- الجدول I.2.: الوحدة المترية الدولية.....10
- الجدول I.3.: مبدئ تميز تقنية النانو.....26

### الفصل الثاني

- الجدول II.1.: المواد الكيميائية المستخدمة.....30
- الجدول II.2.: انواع البكتيريا المختبرة.....36

### الفصل الثالث

- الجدول III.1.: يوضح نتائج قيم المردود للمركبات النانوية.....43
- الجدول III.2.: يوضح ألوان المركبات ومدة تشكل الجبال.....44
- الجدول III.3.: يوضح تغيرات الألوان مع المدة المستغرقة للتجربة.....45
- الجدول III.4.: يوضح نتائج فعالية المركبات ضد سلالات بكتيرية.....48
- الجدول III.5.: معدلات اقطار التثبيط للمركبات بعد التمديد ضد سلالات بكتيرية E.coli و Staphy.....49
- الجدول III.6.: يوضح الاقطار التثبيطية للادوية ضد سلالات بكتيرية E.coli و Staphy.....50



## الفهرس

I	الاهداء
III	شكر وعرهان
IV	قائمة الأشكال
VII	قائمة الجداول
VIII	الفهرس
2	مقدمة عامة

### الفصل الاول: عموميات حول الجسيمات النانوية

6	1.1. المقصود بالنانو
7	2.1. تاريخ تقنية النانو
9	3.1. النانو وحدات القياس
10	1.3.1. ملاحظة عن واحدات القياس
11	1.4.1. علم النانو وتكنولوجيا النانو
12	5.1. المواد النانوية
13	1.5.1. اشكال المواد النانوية
13	1.1.5.1. النقاط الكمية
14	2.1.5.1. الفولورين
14	3.1.5.1. الكرات النانوية
15	4.5.1. الجسيمات النانوية
15	5.5.1. الانابيب النانوية
16	6.5.1. الالياف النانوية

- 16.....7.5.I المركبات النانوية.
- 17.....8.5.I الاسلاك النانوية.
- 18.....6.I تصنيع (Nps).
- 21.....1.6.I اسلوب اعلى اسفل.
- 21.....2.6.I اسلوب اسفل اعلى.
- 22.....7.I الاجسام النانوية.
- 23.....8.I مسحوق النانو.
- 23.....9.I مركب نانوي.
- 24.....10.I الخصائص الفيزيائية و الكيميائية للجسيمات النانوية.
- 25.....11.I اهمية تقنية النانو.
- 26.....1.11.I مبادئ تميز تقنية النانو.
- 26.....2.11.I مثال على تميز تقنية النانو.
- 28.....12.I مراجع الفصل الاول باللغة العربية.
- 28.....13.I مراجع الفصل الاول باللغة الاجنبية.

## الفصل الثاني: طرق، تحضير والمواد

- 30 .....1.II المواد المستعملة.
- 30.....2.II النبتة المدروسة.
- 30.....1.2.II مكونات النبتة الكيميائية.
- 31.....2.2.II توزيع النبتة في العالم.
- 31.....3.2.II جني المادة النباتية وتخفيفها.
- 32.....3.II تحضير الجسيمات النانوية.
- 33.....4.II تحضير المستخلص.

33	.....	1. 4. II . طريقة تحضير المستخلص.
33	.....	2. 4. II . طريقة صول جال..
33	.....	3. 4. II . طريقة الطرد المركزي ..
33	.....	5. II . تحضير الجسيمات النانوية.
33	.....	1.5. II . طريقة الصول جال ..
34	.....	2. 5. II . طريقة الطرد المركزي.
35	.....	6. II . طرق التشخيص ..
35	.....	1.6. I . تغير اللون ..
35	.....	2.6. II . مطيافية الاشعة فوق البنفسجية والمرئية (uv-vis) ..
36	.....	7. II . تطبيق المركبات المحضرة على انسجة بكتيرية ..
36	.....	1.7. II . الاشريكية القولونية (E.coli) ..
37	.....	2.7. II . المكورات العنقودية (Staphy) ..
37	.....	3.7. II . المتصورة الزنجارية (Pseudmonas) ..
38	.....	4.7. II . طريقة عمل نشاط المضاد البكتيري ..
38	.....	5.7. II . تحضير المحاليل ..
38	.....	6.7. II . تهيئة الوسط وتحضير الاطباق ..
38	.....	7.7. II . تحضير الاقراص ..
38	.....	8.7. II . تشبيع الاقراص بالمحاليل ..
38	.....	9.7. II . تحضير البكتيريا ..
39	.....	10.7. II . زرع الاقراص في الاوساط المحضرة ..
39	.....	11.7. II . عملية الحضان ..
40	.....	8. II . مراجع الفصل الثاني باللغة العربية ..

40.....9.II.مراجع الفصل الثان باللغة الاجنبية.

### الفصل الثالث: النتائج ومناقشتها

43.....1.III.النتائج ومناقشتها.

43.....2.1.III. حساب المردود.

44.....3.1.III. طرق التشخيص.

44.....4. 1.III. التغير اللوني .

44.....1.4.1.III.طريقة صول جال.

45.....2.4.1.III.طريقة الطرد المركزي.

46.....1.III2..مطيافية الاشعة فوق البنفسجية والمرئية (UV-VIS).

47.....1.2.1.III. ZnNPs لطريقة صول جال .

47.....2. 2.1.ZnNPs.III. لطريقة الطرد المركزي.

48.....3.2.1.MnNPs.III. لطريقة صول جال.

48.....4.2.1.MnNPs.III. لطريقة طرد المركزي.

48.....3.1.III. اختبار نشاط مضاد البكتيريا للمركبات.

49.....1. 3.1.III.الفعالية التثبيطية ضد البكتيريا.

50.....III2.4.1.مقارنة بين الفاعلية التثبيطية للجسيمات النانوية والادوية ضد بكتيريا E.coli.

53.....4.III.مراجع الفصل الثالث باللغة العربية.

53.....5.III.مراجعالفصل الثالث باللغة الاجنبية.

55.....حلاصة عامة.



---

## مقدمة عامة

---

على الرغم من ان ابداعات الانسان في البداية كانت بسيطة متناسبة مع تواضع ظروف الحياة والمعيشة انداك، فقد تطورت خلال الثورات الصناعية الكبرى التي حولت مجرى الامور في العالم وعلى اساسها جنوح الغرب في تصنيف العالم الى دول الشمال الغنية، ودول الجنوب المتواضعة.

فالاشخاص العابرة يسرون على الطريق الصحيح، ويضعون المخططات التي يتبناها العامة ويجدون ثمارها. [1] وعبقرية المبدعين والمخترعين وانجزاتهم الخلاقة ليست مجرد وحي يغيب عنه الكد و الكفاح بل هي تفكير ابداعي مزوج بالكفاح والمثابرة العبقرية هي 1 في المائة الهاما و 99 في المائة جهدا وعرق جبين [1]

عجلة العلم في تقدم مستمرة ولا تقف ابدا لذلك نجد كل يوم ماهو جديد في المجالات العلمية المختلفة ومما لا شك فيه أن تقنية النانو أوضحت موضوع العلم الحديث ومحور اهتمامه وغدت في طليعة المجالات الاكثر اهمية في الفيزياء و الكيمياء وغيرها. [2]

(النانو): ان اصل كلمة النانو مشتقة من الكلمة الاغريقية (نانوس) وهي كلمة اغريقية تعني القزم ويقصد بها كل ماهو صغير

وتقنية النانوتعني: تقنية المواد منتهية الصغر او التكنولوجيا المجهرية الدقيقة .وعلم النانو هو دراسة المبادئ الاساسية للجزيئات والمركبات التي لايتجاوز قياسها 100نانو متر.والنانو متر هي وحدة قياس تساوي  $10^{-6}$  ميليمتراو  $10^{-6}$  متر. [2]

ويعتمد مبدأ هذه التقنية على التقاط الذرات منتهية الصغر لاي مادة والتلاعب بها وتحريكها من موضعها الاصليالى مواضع أخرى لتكوين شبكة بلورية لكي نحصل على مواد نانوية لابعاد متميزة الخواص عالية الاداء. [2] هو علم يهتم بدراسة ابتكار تقنيات و وسائل جديدة تقاس أبعادها بالنانومتر وهو جزء من ألف من الميكرومتر أي جزء من المليون من الميليمتر.

يعتبر علم النانو تكنولوجي من العلوم متعددة التخصصات : فيدخل في العلوم الطبيةالهندسية والمعمارية وله عدة تطبيقات مختلفة:

- عمل هذا العلم على تطوير التكنولوجيا من 1ن م الى 100ن م
  - ويستخدم تكنولوجيا النانو بإنشاء الهياكل ذات الشكل المتسلسل وذلك بسبب صغر حجمهم
- تكنولوجيا النانو يستند إلى القدرة على التحكم في مقياس نواة الذرة. [3]

## مقدمة عامة

---

لهدف من دراستنا تخليق الجزيئات النانوية باستعمال الاملاح  $Mn$  و  $Zn$  باستخدام مستخلص نباتي بطريقتين و محاولة اثبات فاعليته كمضاد البكتيريا وتشخيصها باستعمال (uv-vis) و (FTIR)

تم تقسيم هذه المذكرة إلى:

**الفصل الأول:** الدراسة الوثائقية حول الجسيمات النانوية ويتضمن تاريخ النانو وتطبيقاتها

**الفصل الثاني:** طرق تحضير المواد

**الفصل الثالث:** يعطي اهم النتائج ومناقشتها في ظل الامكانيات المتاحة وفي الختام، نعطي النتائج المهمة وتوصيات كخلاصة لهذا العمل.

### مراجع باللغة العربية:

- [1].علي يوسف، النانو تكنولوجيا وتطبيقاته في المستقبل، الجمهورية العربية السورية،2015
- [2]. محمد شريف الاسكندري، تكنولوجيا النانو من اجل غدا افضل،المجلس الوطني للثقافة والفنون والاداب،2010،
- [3]. حسين ، الموسوعة المعمرية الحديثة ،جامعة هندسة القاهرة،2016



---

## الفصل الأول

الدراسة الوثائقية حول الجسيمات النانوية


---

إن تقنية النانو قد تتغلغل في مختلف فروع العلوم الباحثة كالفيزياء والكيمياء وعلوم الحياة كالمهندسة والطب وبت واضحاً بان سيكون لها تأثير قوي في كافة المجالات الزراعية، الاقتصادية، السياسية، البيئية، الاجتماعية، الصحية والعسكرية، وبذلك يمكن ان تؤثر هذه التقنية على مختلف جوانب الحياة مستقبلاً [1]

تعد تقنية النانو من اكثر مجالات البحث نشاطا. فانها هي اداة تحويل تستخدم لتعزيز تطوير منتجات ذات قيمة عالية من مواد خام متجددة ومتوافقة حيويًا. تهدف تقنية النانو بشكل أساسي الى دراسة الجسيمات التي تتراوح من 1-100 نانو متر تقريبا ويقال أن هذه جسيمات نانوية (NPs). [2]

### 1.1. المقصود بالنانو :


كلمة النانو هي بادئة منحوتة من اللغة اليونانية القديمة وتعني (قزم Nanos)، وفي مجال العلوم يعني النانو جزءا من المليار (جزءا من ألف مليون). فمثلا نانو ثانية (Nanosecond) ووحدة قياس الزمن وتختصر لتصبح (NanoSec) تعني واحد على مليار من الثانية الواحدة وبالمثل يستخدم النانومتر (Nanometr) الذي يختصر بالحروف اللاتينية الى nm كوحدة لقياس أطوال الأشياء الصغيرة جدا التي لا ترى الا تحت المجهر (الميكروسكوب) الالكتروني وتستخدم هذه الوحدة للتعبير عن أبعاد أقطار و مقاييس ذرات وجزيئات المواد والمركبات والخلايا والجسيمات المجهرية مثل البكتريا والفيروسات والنانومتر الواحد يساوي جزءا من ألف مليون (مليار) جزء من المتر او بتعبير آخر فان المتر الواحد يحتوي على مليار جزء من النانومتر . وللمقارنة فإن النانومتر الواحد يعادل قياس طول صف مكون من 13 ذرة من ذرات غاز الهيدروجين اذا ما تخيلنا أنها وضعت متراسة بعضها بجوار البعض، كما هو مبين في الشكل.



**الشكل 1.1:** رسم تخطيطي يوضح صفا افقيا مكونة من 13 ذرة من ذرات الهيدروجين البالغ قطر الواحد منها 0.75 نانو متر افترض وضعها بجوار بعضها البعض كما هو مبين في الشكل، فان مجموع قياس اقطار هذه الذرات المتجاورة يبلغ نانو متر واحد. [3]

ولبيان وحدة النانومتر المستخدمة في قياس ابعاد اطوال الاشياء الصغيرة جدا وادراك مدى تناهي صغر حجم ومقاييس الاشياء التي يمكن التعبير عنها باستخدام هذه الوحدة لعل من المجدي ان ادعو القارئ لالقاء نظرة سريعة على صور بعض الاشياء المعروفة لنا، والتي تتباين ابعادها واحجامها، كما هو موضح في الشكل فعلى سبيل المثال اذا ما اردنا قياس قطر شعرة واحدة من شعر الانسان فسنجد انه يتراوح بين 60 و 120 ميكرومترا (الميكرومتر هو وحدة لقياس

اطوال الاشياء الصغيرة ويساوي جزءا من مليون جزء من المتر الواحد وهذا يعني ان الميكرومتر الواحد يساوي 100 نانو متر) اي ان قطر شعرة الراس يعادل 60000 الى 12000 نانومتر .هذا بينما يبلغ قطر كرة من كرات الدم الحمراء للانسان نحو 2.5ميكرومتر اي مايعادل 2500 نانو متر ،بينما يبلغ مقياس اطوال بكتيريا الكوليرا نحو 1ميكرومتر وهو مايعادل 100نانومتر . [3] .



الشكل 2.I .: مقارنة بين مقاييس ابعاد عدد من الاشياء المعروفة لنا مقدرة بوحدات اطوال مختلفة

(المتر، السنتيمتر، الملليمتر، الميكرو متر والنانومتر) [3]

## 2.I تاريخ تقنية النانو:

استخدام تقنية النانو منذ القديم اذ يعود إلى الحضارة الاغريقية والحضارة الصينية في صناعة الزجاج ولعل الاناء الاغريقي الشهير "ليكوروجز" - والذي يتغير لونه تبعا لزاوية سقوط الضوء- أحد أقدم التطبيقات لهذه التقنية والذي استخدم في صناعته جسيمات نانو من ذهب وتم خلطها بالزجاج. [4]

بهذا يمكن اعطاء اهم التواريخ التي مرت بها تكنولوجيا الجسيمات النانوية في الجدول التالي:

## الجدول 1.1: تواريخ دالة للجسيمات النانوية [5-6]


1661	روبرت بويل (Robert Boyle) ينشر بحثاً يرى فيه أن المادة تتكون من جزيئات صغيرة (clusters) يمكن تكوينها بطرق مختلفة الزمن تعطي ما يسمى بالجسيمات.
1875	مايكل فارادي (Michael Faraday) يكتب تقريراً عن كيفية إيجاد جزيئات الذهب الغروية.
1908	جوستاف ماي (Gustav Mie) يعطي تفسيراً لاعتماد لون الزجاج على حجم ونوع المعدن.
1959	ألقى الفيزيائي الأمريكي الشهير ريتشارد فينمان (R.n) محاضرة أمام الجمعية الفيزيائية الأمريكية Feynma تحت عنوان (There's plenty of Room at the Bottom) ، حيث وضح ما يعرف بالنانو حالياً بعدد قليل من الذرات، تتصرف تصرفاً مختلفاً عن حالتها عندما تكون بالحجم المحسوس.
1960	استطاع وليام ماكلان (William McClellan) محاكاة ما يسمى المحرك البروتيني (motor protein) الموجود داخل أغلب الكائنات الحية، والذي يبلغ قطره 500 نانومتر .
1960	طور المسحوق المعدني النانوي (metallic nanopowders)، واستخدم في شرائط التسجيل المغناطيسي.
1974	استخدم العالم الياباني نوريو تانغيشي (Norio Taniguchi) مصطلح تقنية النانو لأول مرة، حيث قال: إن تقنية النانو هي مجموعة من عمليات الفصل، والتكوين والدمج للمواد على مستوى الذرات، أو الجزيئات ..
1976	أستحدث الفيزيائي الفلسطيني "منير نايفة" طريقة ليزيرية تسمى (التأين الرنيني) لكشف الذرات المنفردة وقياسها بأعلى مستويات الدقة والتحكم، ورصد بها ذرة واحدة من بين ملايين الذرات وكشف هويتها لأول مرة في التاريخ
1979	ظهر مصطلح تقنية النانو في محاضرة البروفسور الياباني Norio Taniguchi في جامعة طوكيو للعلوم
1981	اختراع العالمان جيرد بينج وهنريك الميكروسكوب النفقي الماسح ( Scanning Tunneling Microscopy. STM) الذي يصور الأجسام بحجم النانو.
1985	اكتشاف الفوليرين (Fullerene). وقد أعطي هذا الاسم تخليدا للعالم المعماري الأمريكي باكمنستر فوليرين
1986	ألف العالم الأمريكي إريك دريكسلر (Eric Drexler) كتاباً أسماه: محركات التكوين (Engines of Creation)، ووسط فيه الأفكار الأساسية لعلم النانو.



1991	اكتشفت أنابيب الكربون النانوية في شركة (NEC) للصناعات الإلكترونية في اليابان بواسطة العالم الياباني سوميو إيجيما (Sumio)
1992	تمكن العالم الأمريكي دونالد بيثون (Donald Bethune) من شركة IBM لتكنولوجيا الحاسبات في الولايات المتحدة الأمريكية من رصد نانوتيوب مكون من طبقة واحدة (single-wall) يبلغ قطرها ١٢ نانومتر.
1993	كتب العالم منير نايفة بالذرات أصغر خط في التاريخ (حرف p وبجانبه قلب) رمزا لحب فلسطين نشرت في كبرى المجلات العلمية ووكالات الانباء العالمية.
1996	أنشئت الوكالة الوطنية لتقنية النانو في الولايات المتحدة الأمريكية، وهي منظمة حكومية أمريكية هدفها عمل الأبحاث والتجارب في مجال تقنية النانو
1997	تمكن العالم الفيزيائي العربي المسلم منير نايفة من اكتشاف وتصنيع عائلة من حبيبات السليكون، عند تعريضها لضوء فوق بنفسجي، فإنها تعطي ألواناً مختلفة حسب قطرها، بحيث تتراوح ما بين الأزرق والأخضر والأحمر.
2003	عرفت أسرار هذه التقنية، وتحكم في عالم المواد النانوية
2004	بدأت مرحلة التطبيقات الصناعية لهذه التقنية، حيث استخدمت المواد النانوية في صناعة المطاط المائليزي، وكانت النتائج مذهلة، فقد قفزت الخصائص الميكانيكية للمطاط من 12 إلى 20 ضعفاً، وذلك بإضافة أجزاء بسيطة من المواد النانوية.

### 3.I. النانو ووحدات القياس:

كلمة نانو تعني واحد من المليار: النانو متر هو واحد من المليار من المتر أو 10<sup>-9</sup> تخيل مدى صغر النانو متر، ونذكر مايلي؛ سماكة شعرة الانسان 50 ميكرو متر عند 50000 نانومتر، اصغر شيء يمكن للعين البشرية رؤيته هو حوالي 10000 نانومتر، عشر ذرات هيدروجين على التوالي يبلغ طولها نانومتر واحد فهو شيء دقيق. [7]



الشكل 3.I.: صورة توضح بعض وحدات القياس [7]

### 1.3.I. ملاحظة عن وحدات القياس :

يستخدم كل عالم النانو تقريبا وحدات القياس المترية (SI) الدولية ، قد لا يروق هذا للقراء الذين نشاوا في الثقافة الامريكية ، حيث لا يتم استخدام المقاسات الاصغر كثيرا في مايلينقدم قائمة بالوحدات المترية الصغيرة لمساعدتنا على انشاء مقاييس بينما نتقدم قدما في العالم المجهرى. [8]

### الجدول 2.I.: الوحدة المترية الدولية [8]

الوصف	الوحدة المترية الدولية (المختصر)
ثلاثة اقدم او ياردة واحدة تقريبا.	متر (m)
1/100 من المتر.	سنتيمتر (cm)
1/1000 من المتر.	مليمتر (mm)
1/1000000 من المتر. ويسمى ايضا ((مكرون)) وهو سلم مقاسات الاشكال الداخلية في معظم المدارات المتكاملة والمنظومات الالكتروميكانيكية المكروية.	مكرو متر (um)
1/1000000000 من المتر وهو سلم مقاسات الجزيئات الصغيرة المنفصلة والجسيمات التي تتعامل معها التقانة النانوية .	نانو متر (nm)

## 4.I. علم النانو وتكنولوجيا النانو:

علم النانو يعني علم اجراء البحوث وتخليق المواد النانوية وتحديد دراسة وخصائص خواصها الكيميائية والفيزيائية والميكانيكية والظواهر ذات الصلة الناشئة عن تصغير حجمها . ان تصغير حجم المواد الى مستوى النانومتر ليس في حد ذاته هدفا ولكنه فلسفة علمية راقية . وانقلاب نوعي وعلمي على كلاسيكيات وثوابت النظرية الفيزيائية والكيميائية. ونتاج فئة جديدة من المواد المعروفة باسم المواد النانوية لتتناسب مع الخصائص المتفوقة مع متطلبات تطبيقات التكنولوجيا المتقدمة لهذا القرن ويهدف الى تحسين الاداء بطريقة فريدة وغير مسبوقة .


يمكن تعريف تقنية النانو على انها تقنية متقدمة مجهزة بقدرات تقنية كافية للتحكم في البنية الداخلية من خلال الفهم العقلاي والابداعي والبحث في العلوم الاساسية مثل علم النانو وتوليف المواد النانوية . واعادة تكوين وترتيب الذرات والجزيئات التي تتكون منها وهكذا اصبحت تقنية النانو محيطا علميا واسعا حيث تتمزج مياهه الساخنة بالانجازات العلمية المثيرة مع العلوم الاساسية والهندسة والطب وعوالم اخرى . ربما وصلت تقنية النانو الى ماتصل اليه اليوم فقط من خلال اختراع وابتكار العديد من التقنيات الفريدة التي كان من شأنها ان تسمح لتلك التكنولوجيا بالتحكم في البنية الجزيئية والتعامل مع ذرات المواد تصميمها وفقا للتطبيق المقصود منها وبناءا على هذا المفهوم لا يقتصر تطبيق تقنية النانو على مجالات محددة من العلوم والهندسة والطب ويمتد تطبيقها الى جميع المجالات والفروع [3].



الشكل 4.I: ينتسب علم وتكنولوجيا النانو في جذوره الى العلوم الأساسية التي انبتت جذعه الذي منه تفرعت أغصانه المثمرة لتظل لكل التطبيقات المختلفة [3].

## 5.I المواد النانوية:

يمكننا تعريف المواد النانوية على انها فئة خاصة من المواد المتقدمة القابلة للإنتاج والتي يتراوح حجمها او جسيماتها الداخلية في الحجم من 1 نانومتر الى 100 نانومتر، ان صغر حجم هذه المواد وابعادها يجعلها تتصرف بشكل مختلف عن المواد التقليدية ذات الحجم الكبير، والتي يتجاوز حجمها 100 نانومتر وتعد المواد النانوية هي مواد البناء وتعتبر الزاوية والركيزة المهمة لتقنيات القرن الحادي والعشرين (تكنولوجيا النانو، والتكنولوجيا الحيوية، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات) والتيتعتبر معيارا لتقدم حضارة الأمم ومؤشرا لنهضتها.




الشكل I 5. :توضح الصورة التي على اليمين شكل صورة مأخوذة بواسطة ميكروسكوب النافذة الالكترونية عالية الدقة [3]

High-Resolution Transmission Electron Microscope، HRTEM، لعينة مؤلفة من مجموعة حبيبات نانوية ويلاحظ بالشكل ابعاد اقطار الحبيبات المشار اليها بالأسهم لا تتجاوز 3 نانومترات. وتوضح الصورة التي على اليسار مدى الاتساق والترتيب الذري الداخلي لحبيبة من الحبيبات .

يمكن القول ان العديد من المواد التقليدية مثل المعادن وسبائكها واشباه الموصلات والزجاج والسيراميك والبوليمرات تعد كخدمة اولية لتركيب المواد النانوية ،يختلف شكل المواد النانوية وفقا لطريقة التحضير المستخدمة، حيث يمكن تحضيرها في صورة أغشية (رقائق) نانوية او على شكل انابيب (اسطوانات) انابيب نانوية او على شكل اسلاك نانوية او قضبان او عصي وكذلك في صورة حبيبات نانو وجسيمات نانوية، تتميز الجسيمات النانوية المختلفة بخصائص فيزيائية وكيميائية وميكانيكية فريدة تميزها عن المواد التقليدية ذات الجسيمات الكبيرة، فان التمتع بهذه المواد ذات الخصائص المتقدمة ينعكس في كفاءة واداء المنتج النهائي المصنع، لأنه يحتوي على خصائص لا توفرها منتجات المواد التقليدية [3].





الشكل 6.I: رسم تخطيطي يبين الأشكال المختلفة التي تخلق المواد النانوية على هيئتها

وهي -رقائق او طبقات نانوية (أحادية الأبعاد) وب-اسطوانات او أنابيب نانوية (ثنائية الأبعاد)، وج- حبيبات نانوية (ثلاثية الأبعاد) [3]

#### 1.5.I. أشكال المواد النانوية [4]:

تتخذ المواد النانوية أشكالاً عدة ، لكل منها تركيب وخصائص ومقياس لقطرها وطولها ، ولكلمنها استخدامات مميزة أيضاً. ويمكن تصنيف المواد النانوية حسب الشكل .


#### I. 1.1.5. النقاط الكمية (Quantum Dots):

هي عبارة عن بنية نانوية شبه موصل ثلاثية الأبعاد يتراوح بعدها بين 2 و10 نانومتر، وهذا

يقابل 50 إلى 10 ذرة في القطر الواحد، 100 إلى 100000 ذرة في حجم النقطة الكمية الواحدة.

وعندما يساوي قطر النقطة الكمية 10 نانومتر فإنه إذا رصفنا 3 ملايين نقطة كمية بجانب بعضها البعض فسننتج

على طول يساوي عرض إصبع إبهام الإنسان. [4]



الشكل 7.I.: النقاط الكمية (Quantum Dots) [4]

## I.2.1.5.1. الفولورين (Fullerene):


تم اكتشاف بنية نانوية غريبة أخرى للكربون وهي عبارة عن جزيء يتكون من 60 ذرة كربون ويرمز لها بالرمز C60 وقد اكتشف عام 1985. إن جزيء الفولورين كروي يشبه كرة القدم المنقطة كما هو موضح في الشكل أدناه. وهو يحضر منذ اكتشافه وحتى الآن بكميات تجارية، واطلق عليه بالفولورين نسبة للمخترع والمهندس المعماري "بكمنستر فولر". نشأ فرع كيمياء جديد يسمى الفولورين حيث عرف أكثر 9000 مركب فولورين منذ عام 1997 وظهرت تطبيقات مختلفة لكل من هذه المركبات ومنها المركبات K3C60 وRbCs2C60 التي ابدت توصيلية فائقة، وأشكال أخرى تم اكتشافها مثل الفولورين المخروطي والانبوبي والكروي. [4]



الشكل 8 I..: الفولورين (Fullerene) [4]

## I.3.1.5.1. الكرات النانوية :

واحدة من أهمها كرات الكربون النانوية التي تنتمي إلى فئة الفولورينات من المادة C60 ولكنها مختلفة قليلا في التركيب لأنها متعددة القشرة، وايضا فارغة المركز لا توجد فجوات على سطحها بسبب بنيتها التي تشبه البصل فقد سماها العلماء (البصل) يصل قطر الكرة الواحدة إلى 500 نانومتر أو أكثر. [4]



الشكل 9 I.: الكرات النانوية [4]


## 4.1.5.I. الجسيمات النانوية (Nanoparticles):

على الرغم من استخدام كلمة (الجسيمات النانوية) مؤخراً فقد تم استخدام هذه الجسيمات الآن كاتتموجودة في المواد المصنعة أو الطبيعية منذ العصور القديمة. ويمكن تعريف الجسيمات النانوية على أنها مجموعة ذرية أو جزيئية ميكروسكوبية يتراوح عددها من بضع ذرات - (جزيء) إلى مليون ذرة، وهي مرتبطة ببعضها البعض بشكل كروي تقريباً ونصف قطره أقل من 100 نانومتر. عندما يصل حجم الجسيمات النانوية إلى المقياس النانوي في بعد واحد يطلق عليه اسم البئر الكمي (Quantum Well).

أما عندما يكون حجمها النانوي في بعدين يطلق عليها اسم السلك الكمي (Quantum Wire)، عندما يكون له 3 أبعاد يطلق عليه النقط الكمية (Quantum dots).

يشار هنا إلى أن التغيير في الأبعاد النانوية في الهياكل الثلاثة المذكورة أعلاه سوف يؤثر على خصائصه الإلكترونية مما يؤدي إلى تغيير كبير في الخصائص البصرية لهياكل النانو.

في الآونة الأخيرة أصبح من الممكن تصنيع الجسيمات النانوية من المعادن والعوازل وأشباه الموصلات والهياكل الهجينة مثل الجسيمات النانوية المغلفة وكذلك تصنيع نماذج من الجسيمات النانوية شبه صلبة. تعتبر جسيمات النحاس النانوية أقل من 50 نانومتر ذات صلابة عالية وغير قابلة للذوبان وللطرق والسحب على عكس جزيئات النحاس العادية حيث يمكن ثنيها وسحبها وطرقها. [4]



الشكل 10.I.: الجسيمات النانوية (Nanoparticles) [4]

## 6.1.5.I. الأنابيب النانوية (Nanotubes):

هي عبارة عن شرائح تطوى على شكل أسطواني، وغالباً ما تكون نهاية الأنبوب مفتوحة والآخرى مغلقة بشكل نصف دائري وهي مصنوعة من مواد عضوية (كربون) أو مواد غير عضوية (أكاسيد الفلزات مثل أكاسيد الفناديوم والمنغنيز تتميز هذه الأنابيب بالقوة والصلابة والناقلية الكهربائية، ولكن أكاسيد الفلزات أثقل وأضعف من أنابيب الكربون).

ويتراوح قطر الانبوب النانوي من 1 نانومتر الى 100 نانومتر ويبلغ طولها 100 ميكرومتر لتشكيل سلك نانوي للنانابيب النانوية أشكال عديدة فقد تكون مستقيمة، لولبية، متعرجة، خيزرانية، أو مخروطة. [4]




الشكل.11.I.: الانابيب النانوية (Nanotubes) [4]

#### 6.1.5.I الالياف النانوية (Nano fibers):

حظيت هذه المواد باهتمام كبير مؤخرًا لاهميتها الصناعية. وتأخذ عدة أشكال مثل الالياف السداسية والحلزونية والالياف الشبيهة بحبة القمح.

تتميز الالياف النانوية بمساحة سطحها الكبيرة حيث أن عدد ذرات السطح كبيرة بالنسبة للعدد الاجمالي، فهو ما يمنحها خواص ميكانيكية مميزة مثل الصلابة وقوة الشد وغيرها، ولكنها تعاني من صعوبة التحكم في استمراريتها واستقامتها وتراففها..

تستخدم هذه الالياف في الطب وزرع الاعضاء مثل المفاصل والتئام الجروح ونقل الادوية في الجسم، تستخدم ايضا في المجالات العسكرية لتقليل من مقاومة الهواء. [4]



الشكل.12. I.: الالياف النانوية (Nano fibers) [4]

#### 7.1.5.I المركبات النانوية (Nanocomposites):


هي عبارة عن مواد تضاف إليها جسيمات نانوية أثناء تصنيع هذه المواد، ونتيجة لذلك فإنها تظهر المواد النانوية تحسنا كبيرًا في خصائصها. فعلى سبيل المثال يؤدي إضافة أنابيب الكربون النانوية إلى تغيير خصائص التوصيلية الكهربائية والحرارية للمادة وقد تؤدي إضافة أنواع أخرى من الجسيمات النانوية إلى تحسين الخصائص الضوئية

وخصائص العزل الكهربائي وكذلك الخواص الميكانيكية مثل الصلابة والقوة. يجب أن تكون النسبة المئوية لحجم الجسيمات النانوية المضافة منخفضة جدا (في حدود 0.5% إلى 5%) لأنه بسبب أن النسبة بين المساحة السطحية إلى الحجم للجسيمات النانوية تكون عالية. [4]

### I. 8.1.5 الاسلاك النانوية (Nano wires):

هي أسلاك نانوية قد يكون قطرها اقل من نانومتر واحد وبأطوال مختلفة أي نسبة الطول إلى العرض أكثر من 1000 مرة، لذلك يمكنها اللحاق بالمواد احادية البعد الواحد و تتفوق على الاسلاك العادية التقليدية لان الالكترونات الموجودة فيها تكون محصورة كليا باتجاه جانبي واحد مما يجعلها تشغل مستويات طاقة محددة تختلف عن تلك المستويات العريضة الموجودة في المادة الحساسة وهذه الاسلاك غير موجودة في الطبيعة لكنها معدة في المختبر بعدة طرق عديدة منها الكحتالكيميائي لسلك كبير أو قذف سلك كبير بجسيمات عالية الطاقة وتأخذ أشكالاً عديدة متعددة منها حلزونية أو متمائلة خماسية وعند تحضيرها يتم تعليقهم من الطرف العلوي أو مترسبة على سطح آخر. [4]


للاسلاك النانوية العديد من الاستخدامات المستقبلية مثل توصيل المكونات الالكترونية داخل دائرة صغيرة وبناء دوائر الكترونية منطقية ويمكن استخدامها في المستقبل لتصنيع حاسوب رقمي [4].



الشكل I.13.: الاسلاك النانوية (Nano wires) [4]

6.I تصنيع (Nps)[2]:

يمكن تصنيع NPs بطريقتين: نهج من العلى الى أسفل ومن أسفل الى أعلى .




الشكل 14.I: صورة توضح منهج تخليق الجسيمات النانوية [2]

- النهج من أعلى الى أسفل هو عملية تحطيم المواد السالبة الى جسيمات بحجم النانو .
- النهج التصاعدي هو عملية بناء الجسيمات النانوية باستخدام الذرات .

هناك ثلاث عمليات مختلفة لتوليد الجسيمات النانوية بناء على هذين النهجين ، الطرق الفيزيائية والكيميائية والبيولوجية. من بين هذه الطرق الثلاث، يتم تصنيف الطريقة الفيزيائية على إنها نهج من أعلى الى أسفل ، في حين يتم تصنيف الطريقتين الأخرين أنهما من أسفل الى أعلى. [2]






الشكل..15.I:صورة توضح طرق تخليق الجسيمات النانوية[2]

NPs بالمقارنة مع الطرق الفيزيائية و الكيميائية التقليدية ،تلعب الطريقة البيولوجية دور أكبر في تركيب

لانها طريقة بسيطة وصديقة للبيئة وغير سامة واقتصادية. [2]



تخليق الجسيمات النانوية		
طريقة من اعلى الى اسفل	طريقة من اسفل الى اعلى	
عملية فيزيائية (سامة)	عملية كيميائية (سامة)	عملية خضراء (غير سامة)
<ul style="list-style-type: none"> <li>• الاستئصال بالليزر النبضي</li> <li>• التفريغ القوسي</li> <li>• الانحلال الحراري بالرش</li> <li>• آلة طحن</li> <li>• مرحلة البخار والغاز</li> <li>• تفريغ الاسلاك النبضية</li> <li>• الطباعة الحجرية</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• الاختزال الكيميائي</li> <li>• سونو تشيميكال</li> <li>• المستحلب الدقيق</li> <li>• الكيمياء الضوئية</li> <li>• الكهروكيميائية</li> <li>• الانحلال الحراري</li> <li>• الميكروويف</li> <li>• سولفو ثرمال</li> <li>• تساقط المشترك</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• استخدام النبات وهناك مقتطفات</li> <li>• بكتيريا</li> <li>• استخدام الفطريات والخميرة</li> <li>• استخدام الجات</li> <li>• استخدام الكائنات الحية دقيقة الاخرى</li> <li>• استخدام الانزيم والجزيئات الحيوية</li> </ul>

الشكل I 16. :صورة توضح طرق مختلفة لتخليق الجسيمات النانوية [9]

**1.6.I. أسلوب أعلى - أسفل:**

في هذه الطريقة يتم استخدام مادة كبيرة ثم يتم اخضاعها لاحدى التقنيات بغرض تصغيرها الى حجم النانو تؤخذ هذه الطريقة في الاعتبار ان البنى النانوية المحضرة تكون بشكل عام غير غير متجانسة او منتظمة هناك العديد من الطرق التي يمكن استخدامها لغرض الحصول على الهياكل والجسيمات النانوية كاستخدام طريقة القشط الكهربائية- الكيميائية يمكن الحصول على الهياكل النانوية للمواد المختلفة باستخدام المحاليل الكيميائية يتم تحضير الهياكل النانوية عن طريق ازالة بعض الجسيمات من الشريحة بينما تبقى الجسيمات الاخرى في مكانها لذلك يتم تكوين بنية نانوية تشبه الاسفنج واشهر الهياكل التي يمكن تحضيرها بهذه الطريقة وهو السيليكون النانوي او مايسمى ايضا ب السيليكون الاسفنجي وتعتبر تطبيقاته من اهم تطبيقات الهياكل النانوية حيث يتم استخدامه في صناعة المستشعرات النانوية والخلايا الشمسية وغيرها .


اما بالنسبة للجسيمات النانوية التي يتم تحضيرها بهذه الطريقة فيمكن الحصول عليها بعدة طرق مثل طريقة الطحن في هذه الطريقة يتم استخدام وعاء اسطواني يتم تثبيته في قاعدته على محرك كهربائي ولديه القدرة على على الدوران بسرعة عالية ثم يتم وضع المادة المراد طحنها وتحويلها الى احجام نانوية داخل الحاوية مع كرات من مادة شديدة الصلابة مثل الفولاذ للمساعدة في طحن المادة المطلوبة اثناء الدوران وعندما يدور المحرك ستصطدم الكرات الفولاذية بالمواد المراد طحنها وسحقها وبعد فترة زمنية طويلة تقدر بالساعات (اعتمادا على طبيعة المادة المراد طحنها والمحرك وسرعتها والادوات الاخرى المستخدمة في الطحن ) يمكن طحن المادة وسحقها بابعاد اقل من 100 نانومتر بعد ذلك يتم جمع المادة وبعد عدة مراحل يمكن الحصول على جسيمات منتظمة ومتجانسة الشكل مثل جزيئات الذهب او جزيئات الفضة النانوية وغيرها وهناك طرق اخرى لتحضير عينات نانوية في هذه الطريقة باستخدام الليزر والبلازما على سبيل المثال [1].

**2.6.I. أسلوب أسفل - أعلى:**

في هذا الاسلوب يتم جمع ذرات المادة ذرة تلوى الاخرى او جزيئة تلو الاخرى حتى يتم الوصول الى الحجم النانوي المطلوب في التركيب النانوي اي البدء بما هو اصغر من النانو حتى الوصول الى الحجم الاكبر الذي يمثل حجم النانو في هذه الحالة وطرائق هذا الاسلوب بشكل عام ليست جديدة بعضها يستخدم منذ مائة عام مثل صناعة الاغشية الرقيقة وتركيب الاملاح ومركبات النيتروجين وتتميز التراكيب النانوية المحضرة بهذا الاسلوب على عيوب بلورية اقل واكثر تجانسا كيميائيا من الاسلوب السابق لكنها يمكن ان تؤدي الى اجهاد داخلي في البنية

النانوية بالإضافة الى بعض العيوب على السطح بالإضافة الى التلوث وتحضير التراكيب والجسيمات النانوية بهذا الاسلوب اكثر تكلفة من الاسلوب السابق بشكل عام .

تسمى الطرق التي تنتمي الى هذا الاسلوب بطرائق الانماء البلوري والانماء البلوري هي عملية يمكن تمثيلها من خلال اعادة بناء الهيكل الداخلي للمادة عن طريق نمو ذرة تلوى الاخرى او جزيء بعد اخر بشكل منتظم وتكرار نفسها بشكل دوري وتحدث عملية النمو في وسط مفرغ من الهواء وتعتمد جودة البلورة المزروعة الى حد كبير على درجة التفريغ واهم طرق النمو هي طريقة الانماء بالحزمة الجزيئية (MBE) طرق انماء الطور البخاري الفيزيائية (PVD) وطرق انماء الطور البخاري الكيميائية (CVD) والتي من خلالها يمكن الحصول على اغشية رقيقة معظمها مواد شبه موصلة ذات سمك نانومتر ويمكن الحصول على اسلاك نانوية مختلفة منها عن طريق تغيير ظروف الانماء ان هذين الاسلوبين على انهما حالتين متعاكستين لصناعة المركبات النانوية . [1]



الشكل I.17: اسلوبا تحضير التراكيب النانوية يمكن النظر اليهما كحالتين متعاكستين. [1]

### I.7.1 الأجسام النانوية:

يشير مصطلح الأجسام النانوية الى المواد ذات البنية النانوية التي لها أبعاد خارجية واحدة او ثنائية او ثلاثية على ذات مقاييس نانومترية:

الجسيمات النانوية إذا كانت الأبعاد الخارجية الثلاثة اقل من 100 نانومتر (على سبيل المثال جسيمات نانوية من اللاتكس والسيليكا وأكسيد المعادن والالومينا وكربونات الكالسيوم)

ألياف النانو إذا كان هناك بعدين خارجيين اقل من 100 نانومتر :

- الأنايب النانوية، إذا كانت الألياف النانوية جوفاء (الأنايب النانوية الكربونية).
- العصي النانوية إذا كانت ألياف النانو صلبة (ألياف البوليمر النانوية).
- المواصلات النانوية، في حالة الألياف النانوية الموصلة كهربائيا أو أشباه الموصلات.
- صفائح نانوية إذا كان بعد خارجي واحد فقط اقل من 100 نانومتر فاننا نتحدث عن : صفائح نانوية (الطين النانوي)، Nanocouches، طلاء نانو .
- في حالة الألياف النانوية والصفائح النانوية بالنسبة للأبعاد الخارجية الأخرى، قد لا يكون أكبر على مقياس نانو متر [10].

### 8.I مسحوق النانو:

- تتكون مساحيق النانو من تكتلات أو كام نانوية، أو جسيمات ذات بنية نانوية (قطر + نانومتر) غلاف واحد أو أكثر بسماكة نانو مترية)، أو حتى كبسولة ذات بنية نانوية تتكون من قشرة نانو مترية بسماكة قادرة على استيعاب مواد أخرى [10]

### 9.I مركب نانوي:

- مادة صلبة تتكون من خليط من عدة مواد ذات أطوار مميزة واحدة أو أكثر منها عبارة عن أطوار نانوية:
- مركبات نانوية مصفوفة بوليمر، تحتوي على مرحلة بوليمر واحدة على الأقل
- المركبات النانوية لطين البوليمر الذي يحتوي على مصفوفة البوليمر على الطور الطيني النانوي
- المركبات النانوية ذات المصفوفة المعدنية التي تحتوي على مرحلة معدنية رئيسية واحدة على الأقل
- مركبات النانوية ذات المصفوفة الخزفية التي تحتوي على الأقل طور خزفي واحد على الأقل [10]

## 10.I. الخصائص الفيزيائية و الكيميائية للجسيمات النانوية [11]:

على الرغم من أن هذا الرأي يركز على جسيمات النانوية المنتجة عن قصد (الجسيمات النانوية الهندسية)، ألي ان هناك جسيمات نانوية اخرى تنتج إما عن طريق العمليات الطبيعية او من خلال الأنشطة البشرية.

يمكن وصف جميع الجسيمات النانوية وفقا لمعايير مختلفة: (طبيعية او بشرية المنشأ) أبعادها وأشكال (كائنات ذات أبعادا 1 او 2 او 3 نانومتر) تركيبته الكيميائية (جزيئات الكربون والجسيمات العضوية والكبريتات والنيترات والجزيئات المعدنية او الخزفية و البوليمرات وغيرها).

تم العثور على جزيئات نانوية من أصل طبيعي او بشرية المنشأ مختلطة في الغلاف الجوي هذه، التي تسمى بشكل عام الجسيمات متناهية الصغر، تأتي من عمليات احتراق مختلفة، معظمها من أصل بشري او من تفاعلات بين المركبات الغازية (تفاعلات الغازات الصلبة).

على سبيل المثال تكوين كلوريد الامونيوم (بعد التفاعل بين حمض الهيدروكلوريك الحمضي والامونيا) الكبريتات و النترات والمكونات العضوية.... الخ


تتوافق الجسيمات النانوية في الغلاف الجوي عموما مع الهباء الجوي ذي الطيف حجم الجسيمات الممتد، والذي يتجاوز حجم الجسيمات النانوية، التي تشكل الجزء السفلي من الطيف.

ترتبط الفيروسات الموجودة اصلا في مجال الجسيمات النانوية بجزيئات أخرى أكبر بشكل عام .

كان ترسيب النشاط لغاز الرادون (او الغاز الانشطاري) موضوعا للعديد من الدراسات فيما يتعلق بالحماية من الإشعاع في مناجم اليورانيوم غير متصل بالهباء الجوي فهو يتوافق مع جسيمات يبلغ حجمها حوالي 1.5 نانومتر.

الشكل يوضح مقارنة حجم أنواع مختلفة من الجسيمات النانوية (بين 1 و 100 نانومتر) مثل الفيروسات

التي تبلغ أبعادها حوالي 10 نانومتر، وغيرها من الجسيمات الناتجة عن التحولات الكيميائية و الاحتراق [11]



**الشكل 18.I:** صورة توضح الحجم لأنواع مختلفة من الجسيمات بما في ذلك الجسيمات النانوية [11]

- 1- السهم الاول الجزئيات 2- السهم الثاني فيروس 3-السهم الثالث دخان التبغ 4- السهم الرابع الاحتراق
- 5-السهم الخامسستحويلات الغازات الصلبة 6-السهم السادس تكثيف البخار 7- ايداع الرادون النشط
- 8- السهم الثامن الجسيمات النانوية [11].

### 11.I.11. أهمية تقنية النانو [12]:

أكد علماء من جميع أنحاء العالم ان تقنية النانو ستحدث ثورة علمية جديدة في السنوات القليلة المقبلة بمبادئها الفريدة وقدراتها المذهلة . لان تطبيقاتها واختراعتها يتم تطبيقها في مجال من مجالات حياتنا، الطب والبيولوجيا والزراعة والصناعة والالكترونيات والبتروكيمياويات والعسكرية.

قد تحل مشاكل العصر، مثل ازمة المياه وازمة الطاقة والازمة الصحية والفقر والبطالة، من خلال توفير فرص العمل وتقليل تكلفة بعض منتجات هذه التقنية وتطوير موارد الطاقة واكتشاف طرق انتاج جديدة للعلاج وتقنية المياه.

فسيؤثر على الاقتصاد العالمي في هذا القرن ، كما تتوقع المؤسسة الوطنية للعلوم الامريكية بحلول عام 2015 سيصل سوق خدمات ومنتجات تكنولوجيا النانو الى تريليونات الدولارات، بلغ حجم الاعلانات في الصين 5.4 مليار دولار في عام 2005 وفقا لتقرير سوق تكنولوجيا النانو العلمية RNCOS [12].



## 1.11.I. مبادئ تمييز تقنية النانو :

لكل مبدا من مبادئ تقنية النانو ميزة وهذا الجدول يوضح مبادئ تمييز تقنية النانو

## الجدول I.3.: مبادئ تمييز تقنية النانو [12]

الميزة	المبدا
امكانية بناء اي مادة في الكون لان الذرة هي وحدة البناء لكل المواد.	امكانية التحكم بتحريك الذرات منفردة بدقة واعادة ترتيبها
اكتشاف خصائص مميزة للمواد يستفاد منها في الكثير من الاختراعات والمجالات التطبيقية.	الخصائص الفيزيائية والكيميائية للمادة عند مقياس النانومتر تختلف عن خصائص نفس المادة عند مقياسها الطبيعي .
ترابط العلوم وتشجع الجميع باختلاف تخصصاتهم العلمية على الدخول في مجالها والتعاون فيما بينهم.	تعتمد تقنية النانو على مبادئ الفيزياء والكيمياء والاحياء والهندسة الكهربائية والالكترونية.
تصبح خصائص المواد و الآلات افضل، فهي اصغر واخف واغوى واسرع وارخص و اقل استهلاكاً للطاقة.	امكانية التحكم بالذرات في صنع المواد والالات وتنقيتها من الشوائب وتخليصها من العيوب.
تحول الخيال العلمي الى واقع حقيقي	تعتمد تقنية النانو على الابحاث العلمية التي تتصف بإمكانية تطبيقها في اختراعات واستخدامات مفيدة.

## 2.11.I. مثال على تمييز تقنية النانو :

اعتقد العلماء ان السيلكون مادة شبه موصلة للكهرباء ، لكنهم اكتشفو بعد ذلك ان طبقات من

السيلكون بسلك 100 نانومتر يمكنها توصيل الكهرباء.

تعمل هذه الميزة مع جميع اشباه الموصلات، الانها تصبح موصلة عند تصغيرها الى مقياس نانومتر. من


المعروف ان السيلكون غير مناسب لاشعاع الليزر. بمساعدة تقنية النانو تمكن الباحثون من حفر مليارات الثقوب

النانوية في السيلكون واعادة ترتيب بنيتها لاصار اشعة الليزر. هذا الاكتشاف مهم لانه يفتح امكانية دمج

الليزر والالكترونيات في شريحة سيلكون واحدة ، مما يؤدي الى زيادة الاداء وتقليل التكاليف بشكل كبير. [12]

ان خاصية تطبيق تقنية النانو هي انها ترب وتؤثر بشكل مباشر وغير مباشر على العديد من المجالات

وسيؤدي تطوير مجال واحد الى تطوير مجالات اخرى، على سبيل المثال . [12]



الشكل I.19. : المخطط يوضح مجالات تقنية النانو [12]

## 12.I. مراجع الفصل الاول باللغة العربية:

- [1]. رافد احمد عبد الله ، عالم النانو،اي-كتاب،لندن،2014
- [3]. علي يوسف ،النانو تكنولوجيا وتطبيقاته في المستقبل ،الجمهورية العربية السورية،2015
- [4]. محمد شريف الاسكندري، تكنولوجيا النانو من اجل غدا افضل،المجلس الوطني للثقافة والفنون والاداب،2010
- [5]. محمود محمد سليم صالح .تقنية النانو وعصر علمي جديد، الرياض،2015
- [6]. صفات سلامة، النانو تكنولوجيا،2009
- [7]. حسين ، الموسوعة المعمرية الحديثة، جامعة هندسة القاهرة،2016
- [8]. مارك راتنر،دانيال راتنر،التقانة النانوية،سلسلة كتب التقنيات الاستراتيجية و المتقدمة،2010
- [12]. نهي الحبشي ، ماهي تقنية النانو،وزارت الثقافة والاعلام ،المملكة العربية السعودية،2009

## 13.I. مراجع الفصل الاول باللغة الاجنبية:

- [2]. Senthilkumarraju,Anandakumarkarunakaran, Shridharshini Kumar, Praveensekar, Maruthamuthu Murugesan, Mohanapriya Karthikeya,Biogenic Synthesis Of Copper Nanoparticles And Their Biological Applications: An Overview,Int J Pharm Pharm Sci, 14: 3, 8-26, 2022
- [9]. Nilanjan Chakraborty, Jishnu Banerjee, Pallab Chakraborty, Anuron Banerjee, Sumedha Chanda, Kasturi Ray, Krishnendu Acharya & Joy Sarkar ,Green synthesis of copper/copper oxide nanoparticles and their applications: a review, Green Chemistry Letters and Reviews, 15:1, 187-215, 2022. DOI: 10.1080/17518253.2022.2025916
- [10]. Berra, D. Synthèse verte et caractérisation de nanoparticules métalliques par l'extraitdes feuilles de Phoenix Dactylifera L et leur activités biologiques. Thèse de doctorat. Université El Oued, 2020
- [11]. Ealia, S. A. M., & Saravanakumar, M. P. . A review on the classification,characterisation, synthesis of nanoparticles and their application. In IOP Conference Series:Materials Science and Engineering (Vol. 263, No. 3, p. 032019). IOP Publishing,2017.

---

الفصل الثاني

طرق تحضير المواد

---

تم اجراء هذا العمل في مخبر كيمياء المحيط كلية الرياضيات وعلوم المادة جامعة قاصدي مرباح ورقلة وبمساعدة مركز البحث العلمي كلية الجيولوجيا والارضية التقنية للتحاليل الفيزيائية والكيميائية ورقلة، اذ تم تحضير مركبات عن طريقة صول جالوطريقة الطرد المركزي.

وللتأكد من صيغتها اعتمدنا على تغير لونها وبعض الطرق التشخيص وهي UV-VIS.FTIR.DRX، كما تم محاولات اعطاء فاعليتها على بعض الانسجة البكتيرية وهذا في مستشفى سليمان عميرات ، تقرت ومساعدتنا من طرف مخبر الامل.

## 1.II.المواد المستعملة:

تم استعمال مواد كيميائية في طريقتي الصول جال والطرد المركزي الموضحة في هذا الجدول.

الجدول II. 1.:المواد الكيميائية المستخدمة

Chemicals	Formula	Molar mass(g/mol)	purity (%)	Brands
Mangan (II)-acetat-4-hydrat	$Mn(CH_3COO)_2$	245.09	95-97	Riedel-deHaen
Mangan (II)-sulfat-Monohydrat rein	$MnSO_4 \cdot H_2O$	169.02	100	MERCK
Zinc acetate	$Zn(CH_3COO)_2 \cdot 2H_2O$	219.50	98	RECTAPUR
Zinc Sulfate Heptahydrate	$ZnSO_4 \cdot 7H_2O$	287.56	99.5	Cheminova
Hydroxide Sodiom	NaOH	39.99	99	MERCK

## II.2.النبته المدروسة:

### II.2.1.مكونات النبتة الكيميائية:

النبته المدروسة مصدر غني بمركبات الكبريت مع جليكوسيدات الفينول والفلافونويد التي تساهم في نشاطها القوي السام للخلايا ويحتوي توت النبتة على محتو كبروهيدراتي 5%، وغذاء 3% وبروتين 2% ودهون 0.9% ويحتوي على محتوى معتدل من فيتامين C. كما اظهر التحاليل النوعي للكيمياء النباتية لمستخلص النبتة(الاجزاء الهوائية) القلوبات،والجليكوزيدات،والكربوهيدات،والعفص،والفينولات في المستخلص الايثانولي،وقلوبات الالك،والمنشطات،والكربوهيدرات[1]..

## II.2.2. توزيع النبتة في العالم :

تنتشر النبتة في العديد من بلدان البحر الابيض المتوسط والشرق الاوسط بكثرة والبرتغال واسبانيا وفرنسا

وايطاليا[2]



الشكل II.1.: خريطة توضح اماكن توزيع النبتة في العالم[2]



الشكل II.2.: خريطة توضح توزيع النبتة في الجزائر وبعض لولايات[3]

## II.3.2. جني المادة النباتية وتجفيفها:

تم جني المادة النباتية في ديسمبر 2022 من احد بلدان الشرق الاوسط.


بعد قطف النبتة تم غسلها وتجفيفها في الهواء تحت الظل. تليها مرحلة الطحن ثم تم حفظها في علب

زجاجية في مكان جاف .

3.II تحضير الجسيمات النانوية: [4-5]

تم تحضير الجسيمات النانوية بطريقتين صول جال والطرء المركزي وتم تلخيص مراحل الطريقتين في المخطط

التالي:



4.II. تحضير المستخلص : [4-5]

لتحضير مستخلص الجسيمات النانوية تتبع المخطط التالي :



الشكل. II. 3. :عملية تحضير مستخلص النبتة

4.II. 1. طريقة تحضير المستخلص : [4-5]

4.II. 2. طريقة صول جال :

زن 4.6g من مسحوق النبتة المجففة ونضعها في 50ml من الماء المقطر ، يتم تسخين ورج المحلول في جهاز الرج 400دورة في الدقيقة لمدة نصف ساعة ، نترك المحلول يبرد ثم نرشحه للحصول على المستخلص.


4.II. 3. طريقة الطرد المركزي :

ناخذ 4g من مسحوق النبتة المجفف في 200ml من الماء المقطر تحت الرج والتسخين عند 400دورة في الدقيقة و65درجة مئوية لمدة 4 ساعات، يتم ترك المحلول ليبرد ويتم ترشيحه ونتحصل على مستخلص ثم يتم تجفيفه في الفرن لمدة 24ساعة عند درجة حرارة 60درجة مئوية ويتم حفظ المستخلص المجفف في قارورات زجاجية.

4.II. 5. تحضير الجسيمات النانوية :

4.II. 1.5. طريقة الصول جال : ناخذ 10 ml من المستخلص ونضعه على جهاز الرج و التسخين عند 400 دورة في الدقيقة عند الوصول الى درجة 70نضيف 3g من الملح المستعمل حتى يتشكل الجال.






الشكل II.4: صور توضح مراحل طريقة صول جال

## II.5.2. طريقة الطرد المركزي:

تأخذنا 10ml من محلول المستخلص المجفف ذو التركيز 0.1g/L نضيف له المحلول من  $ZnSO_4$  ذو تركيز 0.1M يتم تعديل الخليط بمحلول NaOH حتى يصل pH المحلول الى 8 ويتم وضعه على جهاز الرج والتسخين عند 400 دورة في الدقيقة على 65 درجة الحرارة لمدة 6 ساعات، يتغير لون المحلول من الابيض الى الابيض الداكن ثم يتم طرد الخليط عند 10000 دورة في الدقيقة بعد الطرد يتم ترشيحه وغسله بالماء المقطر لازالة الشوائب ثم يجفف في الفرن لمدة ساعة عند درجة حرارة 50.



الشكل II.5: صور توضح مراحل طريقة الطرد المركزي

ملاحظة: تمت اعادة نفس التجربة للاملاح  $(COO)_2 \cdot Zn(CH_3MnSO_4Mn(CH_3COO)_2$

تمت عملية الكلسنة للجسيمات النانوية الناتجة من الطريقتين لمدة ساعتين على درجة حرارة 400 درجة مئوية

## 6.II. طرق التشخيص :

تم دراسة خصائص جسيماتنا النانوية المتحصل عليها ومعرفة تركيبها باستخدام عدة تحاليل وطرق وهي :  
تحليل مطيافية الاشعة فوق البنفسجية والمرئية (UV-VIS) ومطيافية الاشعة تحت الحمراء (FTIR) وحيود الاشعة السينية (DRX) ودراسة فعاليتها في المضاد البكتيريا مع بعض الادوية .

## 1.6.II. تغير اللون:

تم الاعتماد او التشخيص على التغير اللوني كطريقة ابتدائية في تكوين الجسيمات النانوية عند اضافة الاملاح نلاحظ تغير اللون كمرحلة اولى وبعد التشكل يتغير اللون لياخذ لون اساسي .

## 2.6.II. مطيافية الاشعة فوق البنفسجية والمرئية (UV-VIS): [6]

بشكل عام تمتص الذرات والايونات والجزيئات التي تحتوي على مدار الكترون خارجي غير مشبع مغطى بالكترون اخر مشبعة الكترونيا بالاشعة فوق البنفسجية والمرئية المتساقطة عليها وبالتالي يمكن الكشف عنها والتحليل الكمي والنوعي باستخدام هذه الاشعة الممتصة .  
في هذه المذكرة نستعمل هذا التحليل الكيفي من اجل تحديد الطول الموجي للمركبات المحضرة المستخلص.



الشكل.6.II. : يوضح جهاز مطيافية الاشعة فوق البنفسجية والمرئية (UV-VIS)

## 7.II. تطبيق المركبات المحضرة على انسجة بكتيرية :


تمت دراسة فعالية المركبات على ثلاث انواع من البكتيرية مرجعية تصيب الانسان بكثرة الموضحة في

الجدول التالي:

الجدول 2.II.:انواع البكتيريا المختبرة [7]

Nature of the cell wall	Ref	Bacteria
Gram negative	ATCC25922	Escherichia Coli
Gram positive	ATCC6538	Staphylococcus aureus
Gram negative	ATCC9027	Pseudomonas aerogenose

الشكل التالي يوضح مقارنة بين بكتيريا موجبة لجرام وسالبة الجرام.



الشكل 7 . II. : يوضح مقارنة بين جدار الخلية بكتيريا سالبة الجرام وموجبة الجرام [8]

## 1.7.II. الاشريكية القولونية (E.coli) :

تعد من اهم افراد العائلة المعوية وهي عبارة عن عصيات سالبة لصبغة كرام وتنمو طبيعيا في الجهاز الهضمي

(الامعاء) للانسان والحيوان وتنتمي لجنس Escherichia تتميز بمقاومة عالية للمضادات الحيوية اذ تعتبر من اهم

البكتيريا الانتهازية الممرضة امراضها تحدث عدة امراض نتيجة الاصابة بالبكتيريا كالتهاب السحايا للاطفال حديثي

الولادة و تسمم الدم و تسبب الاسهال وتصيب المسالك البولية

### انواع بكتيريا (E.coli):

تنقسم انواعها الى :

- اشريشيا القولون النزفية للامعاء
- اشريشيا القولون الممرضة للامعاء
- اشريشيا القولون السامة للامعاء
- اشريشيا القولون الغازية للامعاء
- اشريشيا القولون الامعائية التكتلية
- اشريشيا القولون المنتشرة بالالتصاق




- الصورة التالية توضح بكتيريا [9] E.coli الشكل. II.8: صورة للبكتيريا E.coli

### II. 2.7. المكورات العنقودية (Staphy)

هي بكتيريا تنتقل عادة على الجلد او في انف الاشخاص الاصحاء في بعض الاحيان يمكن ان تسبب عدوى بكتيرية من اكثر الامراض التهابات جلدية طفيفة مثل البثور تحدث غالبية حالات العدوة بين المرضى في المستشفيات او اماكن الرعاية الصحية الاخرى ويمكن علاجها بدون مضادات حيوية ومع ذلك يمكن ان تسبب التهابات خطيرة كالتهابات الجروح الجراحية والتهابات مجرى الدم والالتهاب الرئوي .


الصورة التالية توضح صورة ملتقطة لبكتيريا [10] Staphy



الشكل. II.9: صورة للبكتيريا Staphy

### II.3.7. المتصورة الزنجارية (Pseudmonas)

تغزو بكتيريا (Pseudmonas) انسجة الجلد للمريض مما قد تتسبب بجرثم الدم او قد تصيب الجهاز التنفسي وتحدث التهابات رئوية حادة او التهاب شغاف القلب او التهاب المفاصل او المسالك البولية او الجهاز الهضمي او التهاب السحايا وتسبب عدوى وانتقال الامراض في المستشفيات . [11]

الشكل. II.10 المتصورة الزنجارية *Pseudomonas*

II.4.7. طريقة عمل نشاط المضاد البكتيري: [7]

II.5.7. تحضير المحاليل:

يتم اذابة 0.01g من المركبات النانوية الناتجة من طريقتي الصول جال والطررد المركزي في 1ml من الماء المقطر ورجها في جهاز رج الانايب .

II.6.7. تهيئة الوسط وتحضير الاطباق:

تمت اذابة الوسط Muller hinton agar في حمام مائي درجة حرارته 85°C ويتم تفريره في الاطباق البيترية بسمك 5mm ونتركها لمدة من الزمن حتى تبرد وتتجانس ثم تحفف في الحاضنة تحت درجة حرارة 37°C لمدة 24-18 ساعة وتوضع في الثلاجة لتصبح جاهزة للاستعمال.

II.7.7. تحضير الاقراص:

تم قص ورق الترشيح رقم 3 الى اقراص بقطر 5mm.

II.8.7. تشبييع الاقراص بالمحاليل :

توضع الاقراص في وسط المحاليل المحضرة وتترك لمدة 10min حتى تشبيع .

II.9.7. تحضير البكتيريا :

تم تحضير محلول البكتيريا وذلك باخذ القليل من البكتيريا بواسطة *micro pipet* و اضافتها الى الماء المقطر ورجها بجهاز الرج حتى تتجانس ذات تركيز 0.5mg/ml ويتم العمل في مكان معقم بالحرارة لتجنب اتلاف البكتيريا ويتم مسحها في الاطباق المجهزة بواسطة عود قطني ويتم توزيعها على السطح بشكل منتظم.

10.7.II. زرع الاقراص في الاوساط المحضرة :

ناخذ الاقراص المشبعة بالمحاليل المحضرة سابقا وتوضع على الوسط الزراعي داخل العلب البيترية المحضرة

سابقا.

11.7.II . عملية الحضان :

يتم وضع الاطباق البيترية بشكل مقلوب في الحاضنة لمدة 18- 24 ساعة في الحاضنة على درجة  $37^{\circ}\text{C}$ .

تم قياس اقطار مناطق التثبيط حول كل قرص بالمليمتر.



## II. 8. مراجع الفصل الثاني باللغة العربية :

- [6]. سرحان علي سلمان ، التحليل الالي ، جمهورية العراق وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
- [7]. شيحي سمية ، دراسة المستخلصات العضوية والمائية لنبات *Moltkia ciliata* وتطبيقاتها في الفاعلية البيولوجية وتثبيط التاكل المائي ، رسالة محضرة لنيل شهادة الدكتوراة كلية الرياضيات وعلوم المادة - جامعة قاصدي مرباح ورقلة ، 2021
- [9] رنا مجاهد عبد الله الشويخ ، الكشف المظهري و الجزئي لأنظمة الدفع PumpsEfflux في البكتيريا *Escherichia coli* المعزولة من اصابات المسالك البولية ، جمهورية العراق وزارة التعليم العالي والبحث العلمي جامعة بغداد كلية التربية للعلوم الصرفة ابن الهيثم قسم علوم الحياة ، 2019
- [11] أبوبكر الرطب ، تقييم فاعلية بعض المظهرات والمعقمات على البكتيريا الزائفة (*Pseudomonas*) المعزولة من وحدة العناية المركزة للمواليد في مستشفى مصراتت المركزي - ليبيا ، المجلة العربية للبحث العلمي ، 2021

## II.9. : مراجع الفصل الثاني باللغة الاجنبية

- [1]. Mohamad Hesam Shahragabian , Wenli Sun and Qi Cheng, Plant of the Millennium, chemical composition and medicinal uses, Bulletin of the National Research Centre , 45:131, 2021
- [2]. Silvio Fici , A taxonomic revision of the *Capparis spinosa* group (Capparaceae) from the Medi-terranean to Central Asia, Phytotaxa, 174 (1), 001-024, 2014
- [3]. Halima Benacour, Messaoud Ramdani, Takia Lograda , Pierre Chalard , Gilles Figueredo Chemical Composition And Antibacterial ActiviEssentql Oils From Alg Eia, b iod i v e rsi t a s, 21 :1, 161-169, 2020.
- [4]. Tanaswini Patra, Ashutosh Mohanty , Lovjeet Singh , Sthitiprajna Muduli , Pankaj K. Parhi, Tapas Ranjan Sahoo, Effect of calcination temperature on morphology and phase transformation of MnO<sub>2</sub> nanoparticles: A step towards green synthesis for reactive dye adsorption, Chemosphere, 288, 132472 , 2022  
<https://doi.org/10.1016/j.chemosphere.2021.132472>
- [5]. Wahran M. Saod a, Layth L. Hamid b, Nisreen Jassam Alaallah c, Asmiet Ramizy d, Biosynthesis of Antibacterial Nanoparticles with Green Tea Extract, Biotechnology Reports 34, e00729, 2022, <https://doi.org/10.1016/j.btre.2022.e00729>
- [8]. Hanen Sellami , Shakeel Ahmad Khan , Ishaq Ahmad , Abdullah A Alarfaj , Abdurahman H Hirad, Ahmed E Al-Sabri , Green Synthesis of Silver Nanoparticles Using *Olea europaea*

Leaf Extract for Their Enhanced Antibacterial, Antioxidant, Cytotoxic and Biocompatibility Applications, Intj Mol Sci, 22;22(22):12562, 2021

[10] . Centers for disease control and prevention website, <http://www.cdc.gov> 10:00/5/6/23/, 2007



---

## النتائج ومناقشتها

---

يعد التوصيف الحيوي للجسيمات النانوية للمغنيزيوم والزنك ذو أهمية كبيرة في المجال الفيزيائي والطبي في هذا الفصل سنتطرق الى دلائل واحتمالية تكوين الجزيئات النانوية من طريقتي الصول جال والترسيب بتغيير الالوان ومقارنة نتائج مطيافية الاشعة فوق البنفسجية المرئية ودراسة فعالية المركبات النانوية الناتجة في المضاد البكتيري ومقارنتها مع بعض الادوية .

### 1.III.النتائج ومناقشتها:

#### 2.1.III.:حساب المردود:

لحساب مردود المركبات النانوية الناتجة من طريقتين صول جال والطرء المركزي نستعمل القانون التالي:

$$1- R\% = \frac{Mf}{Mi} \times 100$$

R:مردود المركبات النانوية %

Mf:الكمية النهائية الناتجة (g)

Mi:الكمية الايتدائية(g)

- الجدول يوضح نتائج قيم المردود للمركبات النانوية النهائية المتحصل عليها من طريقتي الصول جال والطرء المركزي.

الجدول III.1.: يوضح نتائج قيم المردود للمركبات النانوية

Compound Name	Sol-gel Method(%)	Centrifugation Method(%)
$MnSO_4$	41.38	5.47
$Mn(CH_3COO)_2$	57.14	10.67
$ZnSO_4$	46.11	26.32
$Zn(CH_3COO)_2$	59.45	26.57
Extract solid	-	0.88

نلاحظ مردود معتبر لطريقة صول جال بحيث اذا وصلت اكبر قيمة له %59.45 اما طريقة الطرد المركزي

فكانت قيمتها العظمى %26.57.

III.1.3 طرق التشخيص:

III.1.4. التغير اللوني :

III.1.4.1 طريقة صول جال:

بعد كل تجربة من التجارب على الاملاح المستعملة نلاحظ خطوات تغير الالوان وتشكل الجال بداية من اضافة الملح يبدء المستخلص في تغير لونه من البني الفاتح الى البني الداكن وظهور فقاعات .




الشكل III.1.: صور توضح تغير اللون لتشكل الجال.

ملاحظة : بالنسبة لساعات تشكل الجال كل ملح ياخذ مدة معينة لتشكله الجدول التالي يوضح مدة تشكل الجال لكل ملح :

الجدول III.2.: يوضح الوان المركبات ومدة تشكل الجال

The Salt	Salt color	Extract color	Final color	Morphology duration
$Mn(CH_3COO)_2$	Light pink	Dark Brown	Brown	1 h 3 min
$Zn(CH_3COO)_2$	White	Dark Brown	Light Brown	1h 19 min
$MnSO_4$	Light pink	Dark Brown	Brown	3h 2 min
$ZnSO_4$	White	Dark Brown	Brown	1h 11 min

الاشكال الاتية توضح نتائج تشكل الجال من تغير لونه الى تشكله .



الشكل III.2: صور توضح تشكل الجال لكل ملح من الاملاح .


### III.1.4.2. طريقة الطرد المركزي :

بعد كل تجربة من التجارب على الاملاح المستعملة نلاحظ خطوات تغير الالوان بعد اضافة هيدروكسيد الصوديوم من اللون الشفاف الى اللون الفاتح ( بالنسبة للزنك ) ومن اللون البني الفاتح الى اللون البني الداكن وبعد الرج والتسخين لمدة 6 ساعات يتغير الى اللون الاذكن ثم يتم طرده وترشيحه وتجفيفه وهاته الالوان نلخصها في الجدول التالي:

### جدول III.3.: يوضح تغيرات الالوان مع المدة المستغرقة للتجربة

The Salt	Befor adding NaOH	After adding NaOH	Final color	Morphology duration
Mn(CH <sub>3</sub> COO) <sub>2</sub>	Transparent	Brown	Dark Brown	6h
Zn(CH <sub>3</sub> COO) <sub>2</sub>		White	Dark White	
MnSO <sub>4</sub>		Brown	Dark Brown	
ZnSO <sub>4</sub>		White	Dark White	


الشكل الاتية توضح تغيرات الالوان لطريقة الطرد المركزي.



الشكل III.3: صور توضح خطوات ونتائج طريقة الطرد المركزي

### 1.III.2.. مطيافية الاشعة فوق البنفسجية والمرئية (uv-vis):


تم فحص الطيف المرئي للاشعة فوق البنفسجية والمرئية للمستخلص المائي والجاف ولل ZnNPs و لل MnNPs ومقارنة قيمهم العظمى مع المستخلص والدراسات السابقة لتأكيد تكوين الجسيمات النانوية وهذه الصور توضح القيم العظمى للاطيف .



الشكل III.4: الصورة توضح الطيف المرئي للاشعة فوق البنفسجية (uv-vis) للمستخلص الجاف والسائل

بعد الفحص للطيف المرئي للأشعة فوق البنفسجية لمستخلص النبتة المدروسة السائل والمجفف كانت

القيمة العظمى هي 300nm



الشكل III.5.: الصور توضح الطيف المرئي للأشعة فوق البنفسجية (uv-vis) للمستخلص السائل و ZnNPs


لطريقة صول جال

III.1.2.1. ZnNPs لطريقة صول جال:

تم تسجيل القيمة العظمى لل ZnNPs بالنسبة لطريقة صول جال كانت 360nm و 355nm. بعد مقارنة

النتائج بالدراسات السابقة وجدنا ان القيم العظمى لل ZnNPs في مجال [340-378] مما يؤكد لنا وجود

جسيمات نانوية.




الشكل III.6.: الصور توضح الطيف المرئي للأشعة فوق البنفسجية (uv-vis) ZnNPs لطريقة الطرد المركزي

III.2.1. ZnNPs. 2. لطريقة الطرد المركزي: [1-7]

تم تسجيل القيمة العظمى لل ZnNPs لطريقة الطرد المركزي كانت 375nm للمركبين .

بعد مقارنة النتائج بالدراسات السابقة وجدنا ان القيم العظمى لل ZnNPs في مجال [340-378] مما يؤكد لنا

وجود جسيمات نانوية.




الشكل III.7.: الصور توضح الطيف المرئي للأشعة فوق البنفسجية (uv-vis) للمستخلص السائل و MnNPs

لطريقة صول جال

### III.2.1.3. MnNPs لطريقة صول جال:

تم تسجيل القيمة العظمى لل MnNPs لطريقة صول جال كانت 355nm للمركبين .



الشكل III.8.: الصور توضح الطيف المرئي للاشعة فوق البنفسجية (uv-vis) MnNPs لطريقة الطرد المركزي

### III.4.2.1MnNPs. لطريقة طرد المركزي: [8 – 10]

تم تسجيل القيمة العظمى لل MnNPs لطريقة الطرد المركزي كانت 385nm, 380nm .

بعد مقارنة النتائج بالدراسات السابقة وجدنا ان القيم العظمى لل MnNPs في مجال [325-410] مما

يؤكد لنا وجود جسيمات نانوية .

### III.3.1. اختبار نشاط مضاد البكتيريا للمركبات:

تمت عملية اختبار فعالية المركبات في طريقي الصول جال والطردي المركزي على 3 انواع من البكتيريا وهي

Staphy و E.coli و Pseudomonas وتحصلنا على النتائج الموضحة في الجدول التالي :

جدول III.4.: يوضح نتائج فعالية المركبات ضد سلالات بكتيرية.

Method	Vehicles	E.coli	Staphy	Pseudomonas
Sol gel	ZnSO <sub>4</sub>	-	+	-
	Mn(CH <sub>3</sub> COO) <sub>2</sub>	+	+	-
	MnSO <sub>4</sub>	-	-	-
	Zn(CH <sub>3</sub> COO) <sub>2</sub>	+	-	-
Centrifuge	MnSO <sub>4</sub>	-	-	-
	ZnSO <sub>4</sub>	-	-	-
	Mn(CH <sub>3</sub> COO) <sub>2</sub>	-	-	-
	Zn(CH <sub>3</sub> COO) <sub>2</sub>	-	+	-
Extract	Dried Extract	-	-	-
	Aqueous Extract	-	-	-
The witness	Water	-	-	-



### III.1.3.1. الفعالية التثبيطية ضد البكتيريا :

اظهرت النتائج بعد مرور 18-24 ساعة من الحضان في درجة حرارة 37° وجود فعالية تثبيطية واضحة للمركبات النانوية طريقة صول جال  $Mn(CH_3COO)_2$  و  $Zn(CH_3COO)_2$  ضد بكتيريا E.coli ووجود فعالية تثبيطية محدودة للمركبات  $Mn(CH_3COO)_2$  و  $ZnSO_4$  طريقة صول جال  $Zn(CH_3COO)_2$  لطريقة الطرد المركزي ضد بكتيريا Staphy وعدم وجود فعالية تثبيطية للمركبات النانوية الاخرى المستخدمة ضد بكتيريا Staphy و E.coli واما بكتيريا Pseudomonas جميع المركبات النانوية لم تظهر اي فعالية تثبيطية ضدها. [11]

\* تكون الفعالية المركب منعدمة اذا كان قطر التثبيط اقل او يساوي 8m.

\* تكون الفعالية التثبيطية محدودة عندما يتراوح القطر بين 8mm و 14mm.

\* تكون الفعالية التثبيطية متوسطة عندما يتراوح القطر بين 14mm و 20mm.

\* تكون الفعالية التثبيطية حساسة جدا عندما يكون القطر اكبر من 20mm.

بعد معرفة المركبات ذات الفاعلية ضد السلالات البكتيرية قمنا بتمديدتها وكانت النتائج المتحصل عليها

موضحة في الجدول التالي :

### III.5. الجدول :معدلات اقطار التثبيط للمركبات بعد التمديد ضد سلالات بكتيرية E.coli و Staphy

Method	Sol gel									
	$Mn(CH_3COO)_2$					$Zn(CH_3COO)_2$				
C (mg/ml)	1	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{8}$	$\frac{1}{16}$	1	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{8}$	$\frac{1}{16}$
Damping diameters(mm)										
E.coli	19.6	10.6	10.6	7.3	5	36.5	34	27.33	21.33	13.6
Staphy	7	5	5	5	5	5	5	5	5	5

أوضحت النتائج المتحصل عليها ان المركب  $Mn(CH_3COO)_2$  (صول جال) اظهر فعالية تثبيطية متوسطة ضد بكتيريا E.coli عند التركيز  $1.10^{-3} mg/ml$  و التمديد  $\frac{1}{2}$  واما التمديد  $\frac{1}{4}$  اظهر فعالية تثبيطية محدودة وكانت الفعالية التثبيطية منعدمة للتمديد  $\frac{1}{8}$  و  $\frac{1}{16}$ . حيث سجلنا اكبر قطر تثبيط 19.6mm واصغر قطر تثبيط 7.3mm في حين كانت فعالية المركب التثبيطية ضد بكتيريا Staphy منعدمة.

اظهر المركب  $Zn(CH_3COO)_2$  (صول جال) فعالية تثبيطية حساسة جدا ضد بكتيريا *E.coli* عند التركيز  $1.10^{-3}mg/ml$  و التمديد  $\frac{1}{2}$  و  $\frac{1}{4}$  و  $\frac{1}{8}$  واما التمديد  $\frac{1}{16}$  اظهر فعالية تثبيطية متوسطة. حيث سجلنا أكبر قطر تثبيط  $36.5mm$  واصغر قطر تثبيط  $13.6mm$ . في حين كانت فعالية المركب التثبيطية ضد بكتيريا *Staphy* منعدمة.

### III 2.3.1 مقارنة بين الفاعلية التثبيطية للجسيمات النانوية والادوية ضد بكتيريا *E.coli*


الدواء *Ciprolon* اظهر وجود فعالية تثبيطية كبيرة ضد جميع انواع البكتيريا المستخدمة في الدراسة *E.coli* و *Staphy* و *Pseudomonas* والدواء *Paracetamol* لم يظهر اي فعالية تثبيطية ضد جميع انواع البكتيريا واما بالنسبة للمذيب الماء ومستخلص النبتة لم يظهر اي فعالية .

الجدول التالي يوضح الاقطار التثبيطية للادوية *Ciprolon* و *Gentamicine* و *Paracetamol* ضد بكتيريا

*E.coli* و *Staphy*.

III. 6. الجدول : يوضح الاقطار التثبيطية للادوية ضد سلالات بكتيرية *E.coli* و *Staphy*.

C (g/ml)	Ciprolon				Gentamicine			Paracetamol
	1	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{8}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{8}$	1
Damping diameters(mm)								
<i>E.coli</i>	33.3	25.6	29	18	13	13	15	5
<i>Staphy</i>	24.6	5	5	5	5	5	5	5




الشكل III.9. : يوضح اعمدة تكرارية لاقطار  $Zn(CH_3COO)_2$  ذات الفاعلية التثبيطية ضد بكتيريا *E.coli* بدلالة التركيز

التركيز  $c_1$  : نلاحظ قطر  $Zn(CH_3COO)_2$  أكبر من الدواء *Capirolon* وكانت فعاليتها التثبيطية حساسة جدا ضد بكتيريا *E.coli*.

**التركيز c<sub>2</sub>**: نلاحظ قطر  $Zn(CH_3COO)_2$  أكبر من الدواء Capirolon وكانت فعاليتها التثبيطية حساسة جدا ضد بكتيريا E.coli. كما نلاحظ قطر  $Zn(CH_3COO)_2$  أكبر من الدواء Gentamicine وكانت الفعالية التثبيطية للدواء Gentamicine محدودة ضد بكتيريا E.coli.

**التركيز c<sub>3</sub>**: نلاحظ قطر  $Zn(CH_3COO)_2$  أقل من الدواء Capirolon وكانت فعاليتها التثبيطية حساسة جدا ضد بكتيريا E.coli. كما نلاحظ قطر  $Zn(CH_3COO)_2$  أكبر من الدواء Gentamicine وكانت الفعالية التثبيطية للدواء Gentamicine محدودة ضد بكتيريا E.coli.

**التركيز c<sub>4</sub>**: نلاحظ قطر  $Zn(CH_3COO)_2$  أكبر من الدواء Capirolon وكانت فعاليته التثبيطية حساسة جدا وفعالية الدواء Capirolon متوسطة ضد بكتيريا E.coli. كما نلاحظ قطر  $Zn(CH_3COO)_2$  أكبر من الدواء Gentamicine وكانت الفعالية التثبيطية للدواء Gentamicine متوسطة ضد بكتيريا E.coli.



**الشكل:10.III.** يوضح اعمدة تكرارية لاقطار  $Mn(CH_3COO)_2$  ذات الفاعلية التثبيطية ضد بكتيريا E.coli بدلالة التركيز

**التركيز c<sub>1</sub>**: نلاحظ قطر  $Mn(CH_3COO)_2$  أقل من الدواء Capirolon وفعاليتها التثبيطية متوسطة.

**التركيز c<sub>2</sub>**: نلاحظ قطر  $Mn(CH_3COO)_2$  أقل من الدواء Capirolon وفعاليتها التثبيطية محدودة ضد بكتيريا E.coli هو والدواء Gentamicine. اما فعالية التثبيطية لـ Capirolon حساسة جدا

**التركيز c<sub>3</sub>**: نلاحظ قطر  $Mn(CH_3COO)_2$  أقل من الدواء Capirolon وفعاليتها التثبيطية محدودة ضد بكتيريا E.coli هو والدواء Gentamicine اما فعالية التثبيطية لـ Capirolon حساسة جدا


**التركيز c<sub>4</sub>**: نلاحظ قطر  $Mn(CH_3COO)_2$  أقل من الدواء Capirolon وفعاليتها التثبيطية منعدمة ضد بكتيريا E.coli. اما فعالية التثبيطية لـ Capirolon متوسطة.

اما بالنسبة للدواء Paracetamol فكانت فعاليته التثيضية منعدمة ضد بكتيريا E.coli. اظهرت النتائج فعالية تثيضية ضد بكتيريا Staphy للدواء Ciprolon ذات قطر 24.6 اي حساسة جدا للتركيز الاول ومنعدمة في التراكيز الاخرى اما بالنسبة لباقي الادوية والمركبات كانت منعدمة .

صور توضح المركبات النانوية ذات فعلية ضد البكتيريا



الشكل III.11.: الصور توضح الفاعلية التثيضية للمركب  $Mn(CH_3COO)_2$  الممددة ضد بكتيريا E.Coli



الشكل III.12.: الصور توضح الفاعلية التثيضية للمركب  $Zn(CH_3COO)_2$  الممددة ضد بكتيريا E.Coli



الشكل III.13.: الصور توضح الفاعلية التثيضية الدواء Ciprolon الممددة ضد البكتيريا E.Coli

## 4.III. مراجع الفصل الثالث باللغة العربية :

[11]. شبحي سمية، دراسة المستخلصات العضوية والمائية لنبات *Moltkia ciliata* وتطبيقاتها في الفاعلية البيولوجية وتنشيط التاكل المائي، رسالة محضرة لنيل شهادة الدكتوراة. كلية الرياضيات وعلوم المادة-جامعة قاصدي مرباح ورقلة، 2021.

## 5.III. مراجع الفصل الثالث باللغة الاجنبية :

- [1]. Snehal Yedurkar, Chandra Maurya ,Prakash Mahanwar, Biosynthesis of Zinc Oxide Nanoparticuls Using *Ixora Coccinea* Leaf Extract-A Green Approach, Open Journal Of Synthesis Theory and Applications, 5:1, 1-14, 2016.
- [2]. Wali Muhammad, Naimat Ullah, Muhammad Harron, Billal Haider Abbasi, Optical , morphological and biological analysis of Zinc oxide nanoparticles (ZnO NPs) using *Papaver somniferum* L, RSC Adv., 9, 29541-29548, 2019.
- [3]. Bheemanagouda N, Patil, Tarikere C .Taranath , *Limonia acidissima* L. leaf mediated synthesis of Zinc oxide nanoparticles: A potent tool against *Mycobacterium tuberculosis*, Int J Mycobacteriol; 5(2):197-204, 2016
- [4]. Emusani Ramya , M.Veeramohan Rao, L. Jyothi ,D. Narayana Rao, Photoluminescence and Nonlinear Optical properties of transition Metal (Ag, Ni, Mn) Doped ZnO Nanoparticules. Journal of Nanoscience and Nanotechnology. 18, 1–6, 2018.
- [5]. D.K Singh, D.K Pandey, R R Yadav, Devraj Singh, A study of Nanosized Zinc oxide and its nanofluid, journal of physics, 78, 759–766, 2012.
- [6]. Manoj Pudukudy, Facile Synthesis of Quasi Spherical ZnO Nanoparticles with Excellent Photo catalytic Activity. Journal of Cluster Science., 26, 1187–1201, 2015.
- [7]. Mustafa Nadhim Owaid. Biosynthesis, Characterization and Cytotoxicity of Zinc Nanoparticles Using *Panax ginseng* Roots , Acta Pharm. Sci. , 57 : 1. 2019.
- [8]. Mahsa Souri, Vahid Hoseinpour, Alireza Shakeri, Nasser Ghaemi, Optimization of green synthesis of MnO Nanoparticles via utilizing Response Surface Methodology (RSM), journal The Institution of Engineering and technology, 12(6):822-827, 2018.
- [9]. Xiong Zhang, Wensheng Yang, Electrophoretic Deposition of a Thick Film of Layered Manganese Oxide, Chemistry Letters, 36:10, 1228-1229, 2007.
- [10]. Vahid Hoseinpour, Mahsa Souri , Nasser Ghaemi, Greesyntesis, characterization, and photocatalytic activity of manganese dioxide nanoparticles, Micro of Nano Letters, 13:11, 1560-1563, 2018

---

خلاصة عامة

---

الجسيمات النانوية وتكنولوجيا النانو تعتبر مجالا واعدا وتستخدم في العديد من المجالات وفي دراستنا هذه قمنا بتخليق وتصنيع جسيمات نانوية من مستخلص نباتي و املاح واعتماد طريقتين للتصنيع صديقتين للبيئة هما طريقة صول جال والطرء المركزي .

تم تشخيص الجسيمات النانوية المتحصل عليها بجهاز المطيافية الاشعة فوق البنفسجية والمرئية (UV-VIS) بينت منحنيات طيف الامتصاص القيمة العظمى للجسيمات النانوية لمعدن الزنك Zn NPs طريقة صول جال كانت  $\lambda_{max} = 360nm$  و  $\lambda_{max} = 355nm$  و طريقة الطرد المركزي كانت  $\lambda_{max} = 375nm$  للمركبين. ومعدن المنغزيوم Mn NPs طريقة صول جال كانت  $\lambda_{max} = 355nm$  للمركبين. وطريقة الطرد المركزي كانت  $\lambda_{max} = 380nm$  و  $\lambda_{max} = 385nm$  وتم مقارنة النتائج بالدراسات السابقة.

وتم دراسة الفاعلية المضادة للبكتيريا للمركبات المحضرة ضد ٣ سلالات بكتيرية وهي: Pseudomonas. E.coli. Staphy باستعمال طريقة الأقراص حيث تم قياس الأقطار التثبيطية ومقارنتها فعاليتها التثبيطية ببعض الادوية وهي Gentamicine, Paracetamol, Ciprolon واطهرت النتائج للمركبات ZnNPs.MnNPs اقطار تثبيطية متفاوتة بين حساسة جدا و المنعدمة .

كان القطر التثبيطي للمركب  $Zn(CH_3COO)_2$  المحضر بطريقة صول جال وصل الى ٣٦,٥mm أي فعاليته حساسة جدا ضد بكتيريا E.coli وكان قطره التثبيطي يفوق قطر العقار ciprolon حيث كان قطره ٣٣,٣mm ويفوق قطر العقار Gentamicine حيث كان قطره 13mm .

وكان القطر التثبيطي ل  $Mn(CH_3COO)_2$  المحضر بطريقة صول جال ١٩,٦mm أي متوسطة ضد بكتيريا E.coli وقطره التثبيطي يفوق قطر العقار Gentamicine واقل من قطر العقار ciprolon اما بالنسبة للفاعلية التثبيطية اتجه بكتيريا Staphy كانت الأقطار التثبيطية منعدمة للمركبات المحضرة وللعقارين Gentamicine. Ciprolon بالنسبة للعقار Ciprolon كان قطره التثبيطي ٢٤,٦mm أي فعاليته حساسة جدا ضد بكتيريا Staphy. والفاعلية التثبيطية اتجه بكتيريا Pseudomonas فكانت فعالية المركبات المحضرة والأدوية منعدمة .

ومن خلال دراستنا هاته تم الحصول على جسيمات نانوية اثبتت فعاليتها ضد انسجة بكتيرية نامل ان يتم استكمال جميع التحاليل الفيزيائية والكيميائية وباقي الانسجة البكتيرية .

## الملخص

تعد تقنية النانو من التقنيات الحديثة والمستخدمه في العديد من المجالات، في دراستنا قمنا بتصنيع MnNPs و ZnNPs بطريقتين صول جال والطرء المركزي باستخدام مستخلص نباتي. تم تأكيد تشكل جسيمات نانوية بطرق تشخيص بالاشعة المرئية وفوق البنفسجية (uv-vis) ومقارنة نتائجها بالدراسات السابقة . كما قمنا بدراسة اختبار نشاط فاعلية MnNPs و ZnNPs ضد انسجة بكتيرية ومقارنة فعاليتها ببعض الادوية Gentamicine، Paracetamol، Ciprolon حيث اثبت المركب  $Mn(CH_3COO)_2$  المحضر بطريقة الصول الجال فاعلية معتبرة ضد بكتريا E.Coli تفوق فاعلية العقار Ciprolon التي وصلت الى 36.5.

**الكلمات الدالة :** الجسيمات النانوية ، التخليق الحيوي، معدن Mn، معدن Zn، انسجة بكتيرية

## Abstract

Nanotechnology is one of the modern technologies and use in many fields , in this study, biosynthesised MnNPs and ZnNPs by two of sol gel method and centrifugation method. the formation of nanoparticles was confimed by (uv-vis )and compared their results to previous studies . also We studied the activity test of MnNPs and ZnNPs against bectirial tissues and compared their effectiveness with some drugs Ciprolon ،Gentamicine،Paracetamol where  $Zn(CH_3COO)_2$  prepared by the gel method proved significant efficant efficacy against E.coli bacteria that exceeds the efficacy Ciprolon which reached 36.5

**Key words:** Nano particles، Biosynthis ، Bectiria Tissus، Metal Mn، Metal Zn