

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

جامعة قاصدي مرباح ورقلة

كلية الرياضيات وعلوم المادة

قسم الكيمياء



مذكرة مقدمة ضمن استكمال متطلبات نيل شهادة ماستر أكاديمي

في الكيمياء

التخصص: كيمياء تحليلية

من إعداد: ميلودة فطيمي

بعنوان

الدراسة الفاعلية التثبيطية لنبات طبي بالطريقة الكلاسيكية

أمام لجنة المناقشة

نوقشت يوم: 2023/06/15

رئيسا	استاذ محاضر -1-	هادف الدراجي
مناقشا	استاذ محاضر -1-	بن منين عبد القادر
مقرر	استاذة تعليم عالي	دقموش مسعودة
مدعو	طالب دكتوراه	إبراهيمي محمد الحبيب

السنة الجامعية 2023/2022

إهداء

إلى من وضع المولى سبحانه وتعالى الجنة تحت قدميها , ووقرها في كتابه
العزيز (أمي الحبيبة)

إلى صاحب السيرة العطرة , والفكر المستنير فلقد كان له الفضل الأول في
بلوغي التعليم العالي (والدي الحبيب)

إلى منبع الحب والحياة (زوجي عادل)

إلى فلذة كبدي (إبني أحمد جواد)

إلى جميع أخوتي و صديقاتي

شكر و عرفان :

الحمد لله رب العالمين و الصلاة والسلام على اشرف المرسلين سيدنا وحبیبینی محمد صلی الله علیه و سلام اشكر الله تعالى على هذه النعمة التي أنعمه علي كما يقول تعالى: **"و إذا تأذن ربك لئن شكرتم لأزيدنكم....."** واحمد الله الذي وفقني و أعانني على إتمام هذا العمل راجية من الله تعالى أن ينفع به الناس .

وأتقدم بفائق الشكر والتقدير و الاحترام إلى رئيس لجنة المناقشة الأستاذ "هادف الدراجي" و الأستاذ المناقش "بن منين عبد القادر" على قبولهم المشاركة في موضوعي وافادتي بالنصح والتوجيه من اجل تحسين قيمة العمل .

وأتقدم بفائق الشكر والتقدير والاحترام إلى المشرفة الأستاذة "دقموش مسعودة" والأستاذ "إبراهيمي محمد الحبيب" لما قدموه من جهود و توصيات قيمة وتوجهات طيلة هذا العمل راجية من الله تعالى أن يمن عليهما دوام الصحة والعافية فجزاهما الله عنه كل خيرو, وأدعو الله أن يوفق الأستاذ "إبراهيمي محمد الحبيب" في إتمام أطروحة الدكتوراه.

كما أتقدم بفائق الشكر والاحترام إلى أعضاء اللجنة المناقشة لقبولهم مناقشة مذكرتي .

كما أتقدم بشكر خاص إلى الأستاذ " بالفار محمد الأخضر " والأستاذة "زروقي حياة" وإخوتي سعود ربيعة وشهيرة و كل صديقاتي كما أشكر كل الطقم الجامعي خاصة طقم إدارة قسم الكيمياء.

ميلودة

الفهرس	
الإهداء.....	
شكر و عرفان.....	II
فهرس قائمة الاشكال.....	IX
فهرس قائمة الجداول.....	IIIX
فهرس قائمة الرموز.....	IIIX
مقدمة عامة.....	
الجزء النظري	
الفصل الأول	
مقدمة.....	6
1-1- تعريف التآكل.....	6
1-2- أنواع التآكل.....	6
p- تآكل جاف (كيميائي).....	7
ب- تآكل الرطب (الكهربائي).....	7
ج- تآكل بيولوجي.....	7
1-3- أشكال التآكل.....	7
1-3-1- التآكل المنتظم.....	7
1-3-2- التآكل الغلفاني.....	7
1-3-3- تآكل نقري.....	8
1-3-4- تآكل تجويفي (شقي).....	8

9	1-3-5- تآكل اجتهادي
9	1-3-6- تآكل حبيبي
10	1-4-4- الحماية من التآكل
10	1-تمهيد
10	1-4-1- الحماية باختيار المعدن
10	1-4-2- الحماية بالتغطية
10	1-4-3- التحكم في التآكل بالتصميم
11	1-4-4- الحماية بتغير الوسط الأكال
11	1-4-5- الحماية المصعدية
11	1-4-6- الحماية المهبطية
11	1-5-5- الحماية باستعمال المثبطات
11	1-5-1- تعريف المثبط
11	1-5-2- تصنيف المثبطات
12	1-5-2-1- حسب طبيعتها
12	1-5-2-2- حسب آلية التفاعل
13	1-5-2-3- وسط استعمالها
13	1-5-2-4- تأثير على التفاعلات الجزئية
14	1-6-6- المستخلصات النباتية كمثبطات
الفصل الثاني	
16	11-1- تاريخ الألمنيوم
16	11-2- معدن الألمنيوم
16	11-3- خواص معدن الألمنيوم
16	p-صفاته العامة
16	ب- الخواص الفيزيائية
17	ج- الخواص الكيميائية
17	11-4- مميزات الألمنيوم
17	11-5- أسباب تآكل المعدن
17	11-6- الدراسة الترموديناميكية والحركية لمعدن الألمنيوم
18	11-6-1- الدراسة الترموديناميكية
19	11-6-2- الدراسة الحركية
19	11-6-3- أنواع الطرق التجريبية الكلاسيكية
19	11-6-3-1- الطريقة الكلاسيكية
الفصل الثالث	
22	111-1- مقدمة
22	111-2- العائلة الصليبية
22	111-3- وصف المرفولوجي لنبات الجرجير

22.....	III-4-التسمية
23.....	III-5-تصنيف النظامي للنبته
23.....	III-5-1- نواتج الايض الثانويه
23.....	III-5-2- المركبات الفينولية
23.....	—pالفلافونويدات
23.....	ب- الأحماض الفينولية
23.....	ج- التانينات
25.....	III-مراجع
الجزء العملي	
29.....	IV- مقدمة
29.....	IV-1-جني وتحفيف وطحن النبات
29.....	IV-2-طريقة الاستخلاص
29.....	IV-3-الدراسة التجريبية للطريقة المستعملة
32.....	IV-1-3- الطريقة الكلاسيكية
32.....	IV-2-3-المبدأ
32.....	IV-4-الأدوات المستخدمة
32.....	IV-5-المواد المستعملة
33.....	IV-6-قطع العينة
33.....	IV-7-العينة المدروسة
33.....	IV-8-تحضير العينات
35.....	IV-9-الصقل الميكانيكي
36.....	IV-10-تحديد سرعة التآكل بطريقة فقدان الوزن
36.....	IV-11-تحديد نسبة كفاءة التثبيط بطريقة فقدان الوزن
37.....	IV-12-تحضير المحاليل
37.....	IV-13-1- محلول حمض HCL(1M)
37.....	IV-13-2- تحضير المحلول الأم (المثبط1)
38.....	IV-13-3- تحضير المحلول الأم (المثبط2)
38.....	IV-14-1- طريقة العمل في غياب المثبط
38.....	IV-14-2- في وجود المثبط
40.....	IV-15- النتائج والمناقشة
42.....	IV-16- المراجع
44.....	IV-17- خلاصة عامة

الصفحة	عنوان الشكل	رقم الشكل
6	صورة التآكل	1-1
7	صورة التآكل المنتظم	2-1
8	صورة التآكل الغلفاني	3-1
8	صورة التآكل ألنقري	4-1
9	صورة التآكل ألتجويفي (الشقي)	5-1
9	صورة التآكل الاجتهادي	6-1
10	صورة التآكل حبيبي	7-1
10	منحنى وبوربي للألمنيوم	8-11
22	صورة زهرة نبات الجرجير	9-11
22	صورة نبات الجرجير مجفف	10-11
31	مخطط يوضح مختلف الخطوات المتبعة في عملية الاستخلاص	11-11
32	صورة أوراق كاشطة	12-11
32	صورة ميزان حساس	13-11
32	صورة قدم القنوية	14-11
34	صورة المجهر الالكتروني لمسح SEM لسطح معدن الألمنيوم	15-11
34	تحديد طور الألمنيوم	16-11
34	صورة المعدن بعد عملية الصقل	17-11
35	صورة مستخلص طور البيوتانول	18-11
37	صورة مستخلص طور خلات الايثيل	19-11
38	تركيب تجريبي لمعدن مغمور في وسط حمض	20-11
39	تركيب تجريبي لمعدن مغمور في وسط حمض وفي وجود المثبتين 1 و 2	21-11
40	منحنى سرعة تآكل معدن الألمنيوم في وجود و غياب مثبت 1 في وسط حامضي (1M)HCl بطريقة ضياع الكتلة	22-11
40	منحنى تغيرات كفاءة تثبيط تآكل معدن الألمنيوم في وجود و غياب مثبت 1 في وسط حامضي (1M)HCl بطريقة ضياع الكتلة	23-11
41	منحنى لانغمير لمستخلص طور البيوتانول	24-11
42	منحنى تغيرات سرعة تآكل معدن الألمنيوم في وجود و غياب مثبت 2 في وسط حامضي (1M)HCl بطريقة ضياع الكتلة	25-11
43	منحنى تغيرات كفاءة تثبيط تآكل معدن الألمنيوم في وجود و غياب مثبت 2 في وسط حامضي (1M)HCl بطريقة ضياع الكتلة	26-11
44	منحنى لانغمير لمستخلص طور خلات الايثيل	27-11

الصفحة	العنوان	رقم الجدول
33	التركيب الكيميائية لمعدن الألمنيوم	1-II
39	طريقة تحضير مثبت 1	2-IV
40	طريقة تحضير مثبت 2	3-IV
40	يمثل تغيرات معدل تآكل كفاءة تثبيط تآكل معدن الألمنيوم في وجود وغياب مثبت 1 وفي وسط حمض HCL(1M) بطريقة ضياع الكتلة	4-IV
42	نسبة تغطية معدن الألمنيوم بدلالة تركيز مثبت 1 وفي وسط حمض HCL(1M) بطريقة ضياع الكتلة	5-IV
42	يمثل تغيرات معدل تآكل كفاءة تثبيط تآكل معدن الألمنيوم في وجود وغياب مثبت 2 وفي وسط حمض HCL(1M) بطريقة ضياع الكتلة...	6-IV
44	نسبة تغطية معدن الألمنيوم بدلالة تركيز مثبت 2 وفي وسط حمض HCL(1M) بطريقة ضياع الكتلة	7-IV

الرمز	التسمية
R%	فاعلية التنشيط
V0	سرعة تآكل في غياب المثبط
V	سرعة تآكل في وجود المثبط
ΔG	التغير في الطاقة الحركية
N	الكترونات المتبادلة
F	فراداي
V _{coor}	سرعة تآكل
Δm	فرق في الكتلة
S	مساحة
t	الزمن
Cr	معدل تآكل
P	كثافة المعدن
L	طول
H	ارتفاع
D	عرض
ϕ	نسبة تغطية معدن
C	تركيز المثبط
E	تغيرت بين جهد الاتزان
E°	كمون نظامي
T	درجة الحرارة المنطلقة
R	ثابت الغازات المثالية
[Red] [OX]	تركيز مؤكسد و مرجع

مقدمة عامة

مقدمة عامة

مقدمة:

التآكل يعد من الظواهر التي عرفت منذ اكتشاف المعادن بحيث اهتم بها العلماء منذ ان ظهر الصدا على الأسلحة الرومانية عام 1800م, أما الدراسة العلمية فبدأت في القرن التاسع عشر مع اكتشاف التحليل الكهربائي للماء من قبل نيكلسون وكارليل, وفي سنة 1830م طور الكيميائي السويسري اوغست النظرية الكهروكيميائية للتآكل وأكملت وطورت من طرف العالمان هارو و افنس في نهاية 1920م, ومن المشاهدات اليومية في الحياة يتجلى لنا أن هناك معادن عسوية على التآكل, تسمى المعادن النبيلة [1] التي من بينها معدن الألمنيوم الذي يتميز بالعديد من الخواص المهمة مما جعله يستخدم على نطاق واسع في العديد من التطبيقات الصناعية لكونه يملك خصائص جيدة أو مقاومة للتآكل. حيث يشكل طبقة سطحية واقية من أكسيد الألمنيوم والتي تتشكل بصورة تلقائية عندما يكون هناك اتصال بين المعدن و أكسجين الهواء أو مغمور في أوساط مائية [2] لكن هذا لا ينفى انه لا يتعرض للتآكل .

يعرف التآكل بأنه تلف للمعدن نتيجة تفاعله كيميائياً أو كهر وكيميائياً مع الوسط المحيط به

السبب الرئيسي في التآكل هو عدم ثبات أو استقرار المعادن في حالاتها النقية وبسبب تأثير الطاقة الحرة فإن المعادن تميل للعودة إلى حالتها الأصلية من خلال عمليات التآكل.

و لقد أصبح هذا الأخير مشكلة العصر، فهو السبب في خسائر سنوية تقدر بالملايين، بل ببلالين الدولارات، أن جميع دول العالم، وخاصة الدول الصناعية، تتخذ الإجراءات الضرورية لعلاج هذه الظاهر، يمكن اعتماد عدة طرق منها: تغيير الوسط الأكال أو تغيير المعدن أو باضا فت مركبات تسمى المثبطات التي هي أكثر الطرق استعمالاً وخاصة المثبطات العضوية التي هي عبارة عن نباتات طبية و التي استعملت في الاوينة الأخيرة لتثبيط تآكل معدن الألمنيوم كما أن مثبطات التآكل المستعملة في محلول حمض (HCL(1M التي أعطيت نتائج جيدة في حماية المعدن من التآكل .

الهدف من هذا العمل هو حصول على مثبط ذو فعالية جيد من مستخلصات نبات الجرجير لتثبيط تآكل معدن الألمنيوم في وسط حمض كلور الماء (HCL(1M بطريقة كلاسيكية (ضياغ في الكتلة) لحساب معدل التآكل وكفاءة التثبيط وفي الأخير تحليل نتائج متحصل عليه [3] .

يشمل هذا العمل على مقدمة عامة و خلاصة وجزئ نظري وآخر جزئ عملي

حيث الجزء النظري يشمل 3 فصول :

الفصل الأول :-عموميات حول تآكل وطرق الحماية منه

الفصل الثاني:- دراسة نظرية لتآكل لمعدن الألمنيوم

مقدمة عامة

الفصل الثالث: – دراسة نظرية لنبات طبي من العائلة الصليبية من فصيلة الجرجير
والجزء العملي يشمل فصل واحد :
الفصل الرابع: – طرق والمواد المستعملة لتأكل معدن الألمنيوم ودراسة وتحليل النتائج.

- مراجع مقدمة:

[1]. القادر, ب.م.ع., Étude de l'effet inhibitrice des extraits de plantes sur la corrosion de l'acier , CX52,2017.

مقدمة عامة

- [2]. جرجور, ر.ا., دراسة تجريبية وتحليلية لتاكل الالمنيوم في الصناعات الغذائية 2016.
- [3]. دقموش and مسعودة, تحضير و تحديد الخصائص الفيزيوكيميائية لبعض المركبات ثنائي ثيول ثيون وأملاحها المرافقة لتطبيق فعاليتها التثبيطية في دراسة تآكل المعادن, جامعة قاصدي مرباح ورقلة.

الجزء النظري

فصل الأول :

عموميات حول تآكل
وطرق حماية منه

مقدمة :

برغم من تطور العالم مزال يعان من ظاهرة يتعرض لها مختلف المواد وعلى رأسها المعادن حيث لا تخلو المنشأة الصناعية من هذه المشكل التي تهدد الاقتصاد العالمي مسبب خسائر مادية تقدر الملاين دولار سنويا .

إلا وهي مشكلة التآكل ومن أجل القضاء على هذه المشكل يستوجب استخدام طرق كلاسيكية لحد من هذه المشكل.

1-I-تعريف التآكل:

- هي ظاهرة طبيعية يتعرض لها أي معدن في ظروف معينة للرجوع إلى حالة الأصلية أي حالة التوازن.
- وهذه الظاهرة تعتمد على خواص الميكانيكية ولا تقتصر هذه الظاهرة على المعادن فقط فحتى الزجاج يتأثر بفعل البكتيريا.[4]
- يعرف تبعا للنظام الدولي IS8844 على انه تأثير متبادل فيزيائي كيميائي بين المعدن والوسط المحيط به ,ينتج عنه تغير في الخواص المميز للمعدن[3].



الشكل -1-I- صورة التآكل

الفصل الأول

عموميات حول تآكل و طرق حماية منه

I-2-أنواع التآكل:

حسب طبيعة البيئة المحيطة بها يصنف التآكل إلى 3 أنواع كما يلي:

I-2-1- تآكل جاف (كيميائي) :

هو تفاعل يحدث في أوساط غير الكترونية وغير ناقل كهربائية بين سطح المعدن وغاز والسائل في درجة حرارة عالية جدا [5]

I-2-2- تآكل رطب (الكهروكيميائي) :

هو تفاعل كاتودي و انودي يحدث على مستوى سطح المعدن مع العناصر الموجودة في الوسط المحيط بحيث يكون الوسط ناقل كهربائي [6]

I-2-3- تآكل البيولوجي:

يحدث تآكل بيولوجي نتيجة النشاط الحيوي لمختلف الكائنات الحية الدقيقة وهي نوعان بكتريا هوائية وبكتريا لا هوائية [6]

I-3-أشكال التآكل:

التآكل له عدة مظاهر التي من بينها:

I-3-1- التآكل المنتظم :

هو التآكل الذي يحدث لمساحات كبير من المعدن بصورة منتظمة أي بسمك واحد نتيجة التفاعل وتعتبر هد كيميائي أو كهربائي بين المعدن والوسط المحيط. [7] النوع من

أكثر الأنواع شيوعا إلا أنه من أقل الأنواع خطوار بسبب سهولة تقدير واخذ الاحتياطات [8] ويكون معدل الذوبان متجانس تقريبا على سطح معدن




الشكل I-2-1- صورة تآكل المنتظم [9]

I-3-2- تآكل الغلفاني:

الفصل الأول عموميات حول تآكل و طرق حماية منه


يصنف هذ النوع من التآكل ضمن أنواع التآكل الموضعي الذي يكون تأثيره محدود بين معدنين مختلفين في وسط التآكل وكلما كان فرق الجهد بينهما متباعدا حسب السلسلة الكهربية كان التآكل اشد على المعدن الأقل الجهد [8]



الشكل 1-3-1- صورة تآكل الغلفاني

1-3-3- تآكل النقري :


تآكل غير منتظم ينشا عنه تكون نقرة صغيرة على سطح المعدن وهو شائع الحدوث في كثير من المعادن في أوساط المياه المالحة وبالخصوص الصلب الذي ليصدا أو الصلب العادي [8]



الشكل 1-4- صورة تآكل النقري (الموضعي) [9]

1-3-4- تآكل تجويفي (الشقي):

يحدث هذ التآكل على سطح المعادن في المناطق الضيقة التي يتعذر وصول الأكسجين إليها أو يصل بكميات ضئيلة ويصبح بذلك انودات في حين تكون الكاتودات هي باقي سطح المعدن المحيط بها والتي يتوافر بها الأكسجين ويحدث ذلك في الصدوع الصغيرة والفجوات [8]



الشكل-1 -5-صورة تآكل ألتجويفي [9]

1-3-5 - تآكل الاجتهادي:


ينشأ بسبب وجود أجهاد على الجزى المتآكل في وسط معين على المتآكل فتتكون شقوق على سطح المعدن تكبر مع مرور الوقت بسبب استمرار الإجهاد على سطح المعدن. [8]



شكل -1-رقم6 تآكل الاجتهادي

1-3-6 - تآكل حبيبي:

ينشأ في المعادن والسبائك التي تكون الحدود الحبيبية نشيط جدا بالنسبة إلى باقي مساحة الحبيبات.



[8]

الشكل-1-7-صورة تآكل بين الحبيبات

4-1- الحماية من التآكل :

تمهيد :

برغم من تطوير التقنيات الصناعية إلا أن تظهر لن مشاكل جديدة بخصوص التآكل تستند على إيجاد أساليب حماية فعالة ونظرا لاختلاف طبيعة وأنواع التآكل الممكن حدوثه وأيضا اختلاف الظروف التي تساعد على حدوث التآكل مما جعلنا وضع طرق وأساليب للحماية من التآكل وفيما يلي نذكر أهمها :

4-1-1-الحماية باختيار المعدن :

تمتاز المعادن النقية بصورة عامة بمقاومة أفضل ضد التآكل من المعادن الغير النقية إلا أنها عالية الثمن ولها خصائص ميكانيكية

كالصلادة ومن أشهر المعادن النقية هي الألمنيوم والذهب وبلاتين و المعادن الثمين الأخرى [10] [11]

4-1-2-الحماية بالتغطية :

هي الطريقة أكثر شيوعا واستخدام للحماية من التآكل، فبعد إعداد الأسطح يتم تغطيتها أو تغليفها بطبقة واقية ضد التآكل من معدن مقاوم لتآكل أو مادة غير معدنية ومن الأساليب المتبعة للتغطية نذكر [12] [13]

- التغطيات العضوية.

- التغطيات غير العضوية.

- التغطيات الفلز [14]

4-1-3-التحكم في التآكل بتصميم:

الفصل الأول عموميات حول تآكل و طرق حماية منه

أن أهمية التصميم تعتبر من الأسس الرئيسية في منع التآكل يجب على المصمم أن يأخذ بعين الاعتبار التي منها نذكر

- تصميم الأجهزة بحيث يسهل تبديل الأجزاء التي يصبها التآكل سريع .
- تصميم الخزانات والأوعية بحيث يسهل تفريغها وتنظيفها.
- تجنب تعريض مناطق من المعدن لحررا اعلي من المناطق الأخرى. [14]

4-4- الحماية بتغير الوسط الأكال:

- تقليل من درجة الحرارة
- تغير تركيز المحلول يقلل من سرعة التآكل
- تقليل نسبة تواجد الأكسجين والمواد مؤكسد بإضافة موانع تآكل. [14]

4-4-5- الحماية المصعدية :

تستعمل هذه الطريقة لمقاومة التآكل وذلك من خلال أنشاء غشاء واقى من أكسيد المعدن وذلك عن طريق تسليط تيار كهربائي خارجي. ومن العمليات الانودية ذات التطبيق الواسع صناعيا تكوين غشاء رقيق من أكسيد المعدن على معدن الألمنيوم. [5]

4-4-6- الحماية المهبطة :

جعل معدن مهبط بدل من المصعد وتعمل الحماية المهبطة على تغير جهد المعدن المتآكل بحيث يقل معدل التآكل [15]

5-1- الحماية باستعمال مثبتات :

5-1-1- تعريف المثبط : هي عبارة عن مركبات عضوية أو كيميائية تقلل من حدوث عملية التآكل عند إضافتها بتركيز صغيرة لإبطاء أو توقيف سرعة التآكل دون التأثير على تركيز العنصر الأكال في الوسط . ويعبر عن الفاعلية لهذه العملية بمرود التثبيط والذي يعطي بالعلاقة التالية

$$R\% = ((V_0 - V) / V_0) * 100$$

V_0 : سرعة التآكل في غياب المثبط

V : سرعة التآكل في وجود المثبط [3]

5-2- تصنيف المثبطات

طبيعتها

إلية التفاعل

وسط استعمالها

تاثيرها على التفاعلات الجزيئية

5-2-1-حسب طبيعتها :

أ- المثبطات العضوية :

هي عبارة عن سلاسل كربونية تظم مراكز فعالة مثل: O، S تمتز على سطح المعدن مشكلة طبقة حماية له ضد التآكل، تعتمد فعالة هذا النوع من المثبطات على قوة اهتزازها على سطح المعدن، نميز نوعين من المثبطات العضوية :

- الكاثودية

- الانودية. [9] [16]

ب- المثبطات غير العضوي :

هي عبارة عن مركبات من مصادر معدنية ، عادة لا تحتوي على الكربون في بنائها، غالبا ما تكون عبارة عن أملاح بلورية مثل : مكرومات الصوديوم حيث تتحلل في الماء مكون الايونات والكاتيونات الأثر التثبيطي لهذه الأملاح إلى الأيون السالب وتستعمل

هذه المثبطات بشكل واسع ، خاصة في الأوساط القاعدية ، أما في الأوساط الحامضة فأكثرها استعمالا هي تلك التي تحمل ايون اليود في حين تمت دراسة الأثر التثبيطي لايونات الليثيوم والمغنزيوم على الألمنيوم في الأوساط المتعادلة . وتكون غير مؤكسدة وهي أحماض وأسس ضعيف $NaPO_3$ [13] [16]

I-5-2-2-حسب آلية التفاعل:

-الامتزاز:- يحدث في هذا النوع تكون المثبطات عبارة عن مركبات عضوية تضاف إلى الوسط التآكل فيحدث لها امتزاز على سطح المعدن المعرض للتآكل فتمنعه من التفاعل مع الوسط المحيط به وهي تمتاز بوجود مراكز فعالة تشكل شريطا على مستوى سطح المعدن وهذا نتيجة اهتزازها وتستعمل هذه المثبطات عادة في الأوساط الحامضة وهناك نوعان من الامتزاز:- الاهتزاز الفيزيائي والامتزاز الكيميائي.

- ب-بالترسيب:- هي عبارة عن رواسب لأملاح معدنية أو معقدات عضوية قليلة الذوبان في الوسط الأكال تتموضع على سطح المعدن
- من اجل وقينه [13] [17]

الفصل الأول عموميات حول تآكل و طرق حماية منه

- ج-إزالة العنصر الأكال:- يستعمل هد النوع من المثبطات مع العناصر المساعد على التآكل الكيميائي مما يؤدي لأزالته من الوسط وبذلك تتناقص سرعة التآكل مثل مثبط كبريتيد الصوديوم [17]
- ه-بالخمولية:-يتم فيها تشكيل رواسب خاملة كيميائيا في الوسط الأكال نتيجة تفاعل المثبطات بالخمولية مع سطح المعدن وهذا ما يؤدي إلى تناقص في سرعة التآكل والمثبطات من هذا النوع تتأثر بـ pH الوسط و مثال ذلك الكرومات والنترات [13][17]
- ا-2-3-5- وسط استعمالها:
- 1. في وسط أيوني [3]:
- أ- وسط أيوني حامضي: تستعمل في هذه الأوساط ل تمنع الهجوم الكيماوي على الفولاذ عند عملية المسح أو التنظيف من الصدأ بالنسبة للأوساط الصناعية البترولية حيث تضاف للسائل.
- ب-وسط أيوني متعادل: وتخصّ مراقبة وحماية دارات الماء للتبريد.
- ج- في وسط عضوي: [3]
- كمية كبيرة من المثبطات تستعمل في الزيوت للمحركات وفي محطّات الوقود، فهذه السوائل تحتوي غالبا على جزيئات من الماء وأصناف أيونية تحرض على التآكل.
- 2. المثبطات للطلاء: مثل الصبغة الملونة في نسيج الحيوانات غير عضوية والتي لعبت دورًا هامًا فيها [1]
- 3. المثبطات للطور الغاري: غالبا ما تكون عبارة عن مركبات عضوية لها ضغط بخار عال خصوصا بعض الأمينات، هذه المركبات تمتز على سطح المعدن للحماية من التآكل الجوّي وكمثال على ضغطه الجوي 1.3×10^{-3} Pa في درجة حرارة المحيط. ومن جهة أخرى نستعمل بسهولة مركبات مثل سليكاجال لتخفيض نسبة الرطوبة في الجوّ عند التغليف لتجنب التآكل الجوّي [3]

ا-2-5-4- تأثير على التفاعلات الجزئية:

- على حسب تأثير المثبطات على التفاعلات الالكتروكيميائية ينقسم دورها إلى ثلاثة أجزاء [18] [3]
- أ- المثبطات الأنودية : هي مثبطات تعمل على تخفيض كثافة التيار الجزئي الأنودي وتزريح كمون التآكل في الاتجاه الموجب.
 - ب- المثبطات الكاتودية : بالعكس تخفض كثافة التيار الجزئي الكاتودي وتزريح كمون التآكل في الاتجاه السالب.

الفصل الأول عموميات حول تآكل و طرق حماية منه

ج- المثبطات المختلطة : تخفض كثافة التيار للتفاعلين معاً، مع تغيير طفيف في كمون التآكل المستخلصات النباتية كمثبطات:

تعتبر المستخلصات النباتية مثبطات جيدة لتآكل المعادن فقد تم استخدامها مؤخراً نظراً لانخفاض تكلفتها وإمكانية الحصول عليها بسهولة، واحتوائها على مركبات جيدة لها تأثير مضاد للتآكل [19]

الفصل الثاني :

دراسة نظرية لتأكل معدن
الألمنيوم

الفصل الثاني دراسة نظرية لتآكل معدن الألمنيوم

II-1- تاريخ الألمنيوم :

كلمة الألمنيوم مشتقة من كلمة لاتينية كلاسيكية ألومين (Alumen) ومعناها حجر الشب وهو عبارة عن مسحوق ابيض اللون يحتوى على الألمنيوم وعناصر أخرى مثل الكبريت والبوليتاسيوم. وقد عرفت أملاح الشب منذ الحضارات القديمة التي استخدم الشب لتضميد الجروح الجنود المصابين في المعركة وتجفيف جلود الحيوانات المية في عام 1787 م توقع العلماء أن هناك معدنا مجهولا موجود في مسحوق الشب. والذي أطلق عليه الكيميائي البريطاني (همري دافي) اسم الألمنيوم والي لم يكن له طريقة للحصول عليه حتى عام 1825 م عندما تمكن الكيميائي الدانماركي (هانس اورتد) من إنتاج كميات قليلة من الألمنيوم وتعرف على خصائصه ومميزاته وفي عام 1854 استطاع تطوير الألمنيوم وفتح أفقا واسعا في استخلاصه على أساس تجارة وعلى إثرها انخفض سعر كيلو غرام الألمنيوم من 1200 دولار في عام 1852م إلى 40 دولار في عام 1859. وقد ازداد الإنتاج والاستخدام الألمنيوم بشكل وسع. [2]

II-2- معدن الألمنيوم:

يعرف هذ المعدن باسم (معدن النيفيس) أو (معدن السحري) الذي كان يستغرب منه كثير من الناس في يوما من الأيام كان اغلي من الذهب والفضة والبلاطين لأنه معدن قديم كما ان تطبيقاته واستخداماته في تزايد. ويعتبر الألمنيوم من أكثر العناصر فعالية كيميائية كعنصر حر ومن أكثر العناصر المعدنية يتوافر في القشرة الأرضية يأتي في المرتبة الثالثة بعد الأكسجين و السليسيوم وبنسبة % 8.3. ولا يوجد في الطبيعة بشكل منفردا نظرا لقدراته القوية على الارتباط بالأكسجين لذلك يوجد الألمنيوم في الصخور و القشرة الأرضية على شكل اكاسيد وسيليكات ويتم الحصول عليه بتنقية من الخامات المعدنية. [20] [2]

II-3- خواص معدن الألمنيوم: [2][11]

هو عبارة عن بنية بلورية مكعبة ذات أوجه ممركرة يتميز بمايلي :

p- صفاته العامة:

الاسم – الألمنيوم. الرمز-AL- الرقم الدري 13

• الوزن الدري القياسي 26.9815 g/mol

• التوزيع الالكتروني $3s^2 3p$ [Ne]

ب- الخواص الفيزيائية:

• خفة وزنه. كثافته هو (2.7 g/ml)

• لونه الأصلي فضي.

• درجة انصهار $660^{\circ}C$

الفصل الثاني دراسة نظرية لتآكل معدن الألمنيوم

- موصل جيد للحرارة

الألمنيوم مقاومة عالية التأثير وبعض السوائل الأكلة يؤثر عليها مثل حمض النتريك المركز والأحماض العضوية. [11][21]

ج - الخواص الكيميائية:

الألمنيوم سريع التأكسد في الهواء أد يتكون على سطحه طبقة صلبة من الأكسيد تسمى (الالومين) وتكون شديدة الالتصاق بالمعدن ومتماسكة إلى حد أنها تحول دون وصول الأكسجين إلى الطبقات الداخلية من المعدن مما يجعل من هذه الطبقة من الأكسيد بمثابة الدهان الواقى من التأكسد ويهدا يحقق هذا المعدن لنفسه حماية ذاتية.

- مقاوم جيد للتآكل الكهروكيميائي و دو جهد موجب يجعله صعب الذوبان. [11]

II - 4- مميزات الألمنيوم :

- خفة الوزن
- مقاوم الصدأ - القوة.
- توصيل التيار الكهربائي والحراري [11]

II-5- أسباب تآكل المعادن :

عدم استقرار معدن أي يفقد خصائصه الميكانيكية في وجود الماء والهواء بشكل رطب في الوسط الحمضي و كذلك الغازات الخطرة [10]

II-6- دراسة الترموديناميكية والحركية لمعدن الألمنيوم:

6-1 الدراسة الترموديناميكية: [22]

تآكل المعادن في الأوساط المائية هي ظاهرة الكتروكيميائية بطبيعتها (أي M يعطى M^{+n}) حتى يتم هذا التفاعل من الناحية الترموديناميكية يجب أن يكون ΔG اقل من الصفر للنظام وفق العلاقة التالي :

$$\Delta G = -nFE$$

بحيث:

ΔG : التغير في الطاقة الحرة


n عدد الالكترونات المتبادلة

F ثابت فارداي

E هو التغير بين جهد الاتزان

- منحنى بوربي pH :

يمثل منحنى بوربي تغيرت دراسة التفاعلات الكيميائية والكثرو كيميائية التي يمكن ان تحدث بين المعدن والماء وكذاك تحديد مجالات الاستقرار وسرعة المتوقعة بدلالة PH.



الشكل رقم 8 يوضح منحنى بوربي للألمنيوم في وسط مائي عند 25 c° [23]

شرح المنحنى:- يتكون منحنى من 3 حالات مميزة :

- مجال التآكل - في الوسط حمضي يتفكك الألمنيوم إلى شكل ايوني الألمنيوم Al^{3+} غير مستقر الذي يتحول بعده إلى Al^{2+}
- منطقة الخمول - يتشكل فيها طبقة واقية من اوكسيد أو هيدروكسيد تحمي المعدن لذلك يتناقص معدل تآكل
- منطقة الحماية (الامتناع) - هي المنطقة الذي يكون فيه المعدن مستقر [22]

الفصل الثاني دراسة نظرية لتآكل معدن الألمنيوم

II-6-2-الدراسة الحركية:

هدف منها هو دراسة سرعة التآكل V_{corr} أد هي كثافة التيار ببدلالة المعاملات المتبقية ومن أهم هذه العوامل كمون الاتزان الترموديناميكي أي ΔG على سطح معدن تكون معدومة [22]

• شرط التآكل :

لكي يحدث التآكل لأي معدن يجب وجود عامل مؤكسد وان يكون جهد التوازن تفاعل كاتودي E_c اكبر من جهد تفاعل أنودي E_a .

• -كمون الاتزان- علاقة نور نست Nernst :

يعرف كمون الاتزان الترموديناميكي بالكمون الناتج عن غمس معدن A في محلول يحتوي على ايونات هذا المعدن M^{n+} ويعطى هذا كمون حسب علاقة نور نست كتمايلي [22]

$$E = E^\circ + (RT/nF) \ln \left[\frac{[OX]}{[Rad]} \right]$$

E° -الكمون النظامي

T-درجة الحرارة المنطلقة

R-ثابت الغازات المثالية

F-ثابت فرادي 96500 C/mol

n-عدد الكاتيونات المتبادلة

$[OX]$ -[Rad] تركيز المؤكسد و المرجع

II-6-3-أنواع الطرق التجريبية الكلاسيكية :

يعرف معدل التآكل بأنه معدل فقدان الوزن في وحدة المساحات عبر وحدة الزمن أو ما يعرف بضياح الكتلة

-الطريقة الكلاسيكية :

هي الطرق الفعالة و الأكثر شيوعا تتميز بسهولة والبساطة ولا تحتاج إلى وجود أجهز معين في تركيبه حيث تعتمد على قياس الفرق في الكتلة Δm الذات المساحة S خلال زمن t من غمر العينة في محلول الالكترولتي بالعلاقة

$$V_{corr} = \Delta m / S \cdot t \text{ (g/cm}^2 \cdot \text{h)}$$

Δm - فرق في الكتلة ($\Delta m = m_1 - m_2$)

S - مساحة سطح

t - الزمن الغمر

الفصل الثالث :

دراسة النظرية لنبات الطبي من العائلة
الصليبية من فصيلة الجرجير

الفصل الثالث دراسة نظرية لنبات الطبي من العائلة الصليبية

III-1- مقدمة :

تعتبر النباتات الطبية من أهم الأعشاب التي لها فوائد كبيرة في المجال العلاجي نظرا لاحتوائها على مواد طبيعية فعالة وقدرتها على العلاج الكثير من الأمراض كما انه لها قدرته على تثبيط التآكل لمختلف المعادن في وسط حامضي.

III-2- العائلة الصليبية :

تتوزع هذه العائلة في العالم في منطقة البحر الأبيض المتوسط وغرب آسيا وتنتشر في الدول العربية والدول الأوروبية كاليونان وتركيا

تتكون هذه العائلة من 350 جنس وحوالي 3500 نوع متضمنة لنباتات معمرة ينمو في فصل الربيع و شتاء في سهول [24]

III-3- وصف الميركولوجي لنبات الجرجير:

هو عبارة عن نبات عشبي معمر ذو جدار وتدي وتكون الساق قصيرة قبل الأزهار وتحمل الأوراق متزاحمة ومتقابلة ثم تستطيل عند الأزهار وتتفرع وتحمل الأزهار ويبلغ طولها حوالي 30-60سم الأوراق ملساء بيضاوية مفصصة إلى ثلاثة فصوص غالبا يكون العلوي منها اكبر من الجانبين وعنق الورق طويل أما الأوراق الموجودة على رأس الزهري فتكون كثيرة لتفصص وتكون العلوي منها جالسة ويكون لون الأزهار ابيض أو اصفر. [24]

III-4- التسمية: الاسم العلمي Erica vescaria

الاسم الشائع-العيهقان



شكل رقم II-9- صورة زهرة نبات الجرجير و نبات الجرجير جاف

الفصل الثالث دراسة نظرية لنبات الطبي من العائلة الصليبية

III-5- تصنيف النظامي للنباتة:

مملكة	النبات
فصيلة	الكرنبية
الرتبة	كرنبيات
شعبة	نباتات
العائلة	الصليبية

5-1- نواتج الايض الثانوية :

تعرفها :

هي عبارة عن مواد فعالة في نبات يتم أنتاجها من مواد الايض الأولي و يستعملها النبات في الدفاع والحماية توجد العديد من هذه المنتجات مثل – الفينولات و التانينات و الأحماض الفينولية [25]

5-2- مركبات الفينولية :

تعريفها :- تتميز المركبات الفينولية بوجود حلقة بنزنية واحدة على الأقل حاملة لمجموعة هيدروكسيلية حرة او مرتبطة بوظيفة أخرى (استر –أيثر –سكر) تستعمل للدفاع ضد الأشعة فوق البنفسجية أو الأجسام الغريبة يوجد أكثر من 8000 مركب فينولي مختلف معروف ببنيات متعددة ويمكن تقسيم المركبات الفينولية على حسب الفينولات البسيط والأحماض الفينولية..... [25]

P- الفلافونويدات :

تعريفها: هي عبارة عن مركبات ذات هيكل مكون من 15 ذرة كربون تتكون من حلقتين عطريتين ودورة مركزية غير متجانسة من النوع تتشكل هيكل هذه هي الأكثر وفرة بين جميع المركبات الفينولية. وهي المسولة عن تلون الأزهار وفي عمليات الدفاع ضد الأشعة فوق البنفسجية والهجمات الميكروبية [26] ,
ب-الأحماض الفينولية:

تعريفها :- هي عبارة عن مركبات عضوية التي تحتوي على وظيفة واحدة على الأقل من الكربوكسيل و هيدروكسيل الفينول لها خاصية مضادة للأكسدة فهي في الغالب مشتقات السيناميك و البترويك [26]

ج-التانينات :

تعريفها : هي عبارة النباتية ولها دور هام في تنظيم نمو النبات وأيضا تحمي أنسجة النبات من الكائنات الحية الدقيقة بسبب طعمها عن مركبات فينولية متعددة C6-C3-C6 ذات وزن جزيئي يتراوح بين 500-3000 وتحتوي على عدد كبير من مجموعات الهيدروكسيل والتي تمكنها من

الفصل الثالث دراسة نظرية لنبات الطبي من العائلة الصليبية

الذوبان في الماء وتوجد في مختلف الأنواع القابض وتشكل معقدات مع الكربوهيدرات والبروتينات وأنزيمات جهاز الهضمي [25]

المراجع :

- [5]. سعاد, ج., دراسة فعالية مثبت مستخلص الزعفران على تآكل سبيكة الألمنيوم في أوساط مختلفة.
- [6]. الهدى, م.ن., تثبيط تآكل الفولاذ C45 في وسط حمض الهيدروكلوريك 0.5M HCl بواسطة مستخلص مائي من قشور البرتقال. 2021.
- [7]. بغني, د.ع.م., أساسيات هندسة التآكل الطبعة الأولى 2006 .
- [8]. علم المواد التطبيقي و التآكل ص 39.40.42.44.45
- [9]. معلول, منال تآكل الفولاذ الكربوني في xc70 اوساط حمضية *Moltikia ciliata* تقدير الفعالية التثبيطية للمستخلص المائي للنبات الصحراوي. 2017.
- [10]. الشريف, د.ق.خ.م.ا.ع.ا.م.ا., التآكل اسبابه انواعه طرق الحماية منه 1998.
- [11]. أساسيات اعمال الألمنيوم للمعهد المهنية الصناعة.
- [12]. خضرة and مقدم, دراسة الأثر التثبيطي لبعض مركبات ثنائي ثيول ثيون المستبدلة في الوضعية 4 و 5 بمجموعة ألكيل, 2005, Université de Ouargla-Kasdi Merbah.
- [13]. ع.بكوش, دراسة فاعلية التثبيط لبعض المركبات العضوية الكبريتية و الازوتية. 2008.
- [14]. دقموش مسعودة , مقدمة في التآكل 2015-2016.
- [15]. الهزازي, د.ع.ب.ع.ا., التآكل و السيرة عليه الكيمياء الكهربائية.
- [16]. خليل, م.ا., التآكل وتكنولوجيا المياه في حقول البترول والغاز. الطبعة الأولى 2006.
- [17]. س.شحي, دراسة الفعالية التثبيطية للمستخلص الفلافونيدي لنبات *guyoniana Euphorbia* على تآكل الفولاذ في وسط حمضي, 2009.
- [18]. بلقار and آسيا, دراسة القدرة المضادة للأكسدة وللبكتيريا وللتآكل للمستخلصات (*Limonium guyonianum*) Dur. (الفينولية لنبات, جامعة قاصدي مرباح ورقلة.
- [22]. قمودة and رتيبة, الدراسة التجريبية لمفاعلية التثبيطية للأملاح الم ا رفقة لمركبات) 1، 2 ثنائي ثيول 3 ثيون (عمى تآكل النحاس في وسط حمضي, جامعة قاصديمرباح ورقلة.
- [24]. حسن, د.ا.ع.ا., انتاج محاصيل الخضر 1991.
- [25]. حلو, ر., المساهمة في دراسة مركبات الايض الثلثوية والفعالية البيولوجية في اوراق نبات الغار *Laurus nobilis*L. 2021.
- [26]. سناء, ح.ع.و., دراسة الفعالية لنبات المورينقا *Moringa oleiferalam* النامي في منطقة وادي سوف 2020.

.D.Londolt, *Traité des matériaux corrosion et chimie des surfaces des métaux*. 1993 .[4]

.Arab et al., A.e.a., 2005 .[19]

.*The Geology of ore Deposits*. 1986 ,.Guibert, J.M.c .[20]

C.E.Ramoul, *Elaoration et caractérisation électrochimique des alliages d aluminium de* .[21]

.*fonderie (solution aqueuse à 3.2% NaCl)*. 2013

Meddoura, N., *Etude de l'efficacité inhibitrice de quelques hétérocycles soufrés et azotés*, 2020, .[23]

.Université Kasdi Merbah Ouargla

الجزء العملي

الفصل الرابع

طرق والمواد المستعملة لتأكل
معدن الألمنيوم وتحليل نتائج

اعتماد في هذه الدراسة التجريبية على تحضير محاليل من مستخلصات نباتية تعمل على تثبيط ظاهرة التآكل و حماية سطح المعدن بطريقة كلاسيكية.

IV- 1- جني وتجفيف وطحن النبات :

- قم الإستاذ بقطف نبات الجرجير
- ثم تنقية النبتة من شوائب و الأعضاء الميتة
- ثم فرش النبتة فوق قطعة قماش لتجفيف في ظل بعيد عن الرطوبة و الحفاظ على المواد الفعالة .
- تقليبها من حين لآخر وبعد التأكد من جفافها تم طحنها.



شكل 10-IV صورة نبات الجرجير مجفف

IV- 2 - طريقة الاستخلاصها : [1]

تعتمد عملية الاستخلاص الانتقائي (سائل - سائل) على المذيبات كايثر البترول لنزع الكلورو فيل

و الليبيدات، وأكثر المذيبات استعمالا خلات الايثيل لاستخلاص الاجليكونات عديدة الهيدروكسيل و الجليكوزيدات أحادية السكر كما يستعمل البيوتانول في نزع الجليكوزيدات عديدة السكر.

تمت عملية الاستخلاص كمايلي:

الفصل الرابع طرق والمواد المستعمل لتأكل معدن الألمنيوم ثم دراسة وتحليل النتائج

تنقع 40g من المسحوق النباتية في أيثر بترولي لمدة 24 ساعة، بعدها يتم الترشيح وتجفيف إلى غاية التخلص من أيثر بترولي. بعد التجفيف يتم النقع في كل من:

70 ml من الميثانول و 30ml من الماء المقطر

تترك لمدة 24 ساعة مع التحريك المغناطيسي تكرر العملية ثلاث مرات

ترشيح و تركيز المحلول لتخلص من المذيب بجهاز المبخر الدوار تحت ضغط منخفض ودرجة حرارة 40°


إذابة المستخلص الخام المتحصل عليه في 100ml من الماء المقطر الدافئ ويترك لمدة 24 ساعة، ثم نقوم بترشيح للمستخلص من الراسب

ثم نقوم بعملية الاستخلاص سائل-سائل على النحو التالي:

نضع في قمع الفصل خلاص الايثيل بنسبة 3/1 من حجم المستخلص المذاب في الماء المقطر مع الرج الخفيف ويترك لمدة زمنية كافية حتى يتشكل لنا طبقتين عضوية و مائية، تفصل الطبقة العضوية و تركز (تجرى العملية مرة واحدة)، بنفس الطريقة عاملنا الطور المائي بالبيوتانول النظامي .

وفي الأخير نتحصل على ثلاثة مستخلصات (مستخلص البيوتانول ومستخلص خلاص الايثيل ومستخلص الكلورفورم) وباستعمال جهاز المبخر دوار نتحصل على المذاب خلاص الايثيل والبيوتانول اما النتائج الجاف في الميثانول فنحصل على المستخلصات نقوم بحفظها في الثلاجة⁽¹⁾

الفصل الرابع طرق والمواد المستعمل لتآكل معدن الألمنيوم ثم دراسة وتحليل النتائج



الفصل الرابع طرق والمواد المستعمل لتآكل معدن الألمنيوم ثم دراسة وتحليل النتائج

الشكل 11 - 11 مخطط يوضح مختلف الخطوات المتبعة عملية الاستخلاص

3- IV- لطرق المستعملة طريقة الكلاسيكية :

3-1- طريقة الكلاسيكية :

تعريفها- هي طريقة يدوية كلاسيكية تتطلب جهد وصبر لتحديد معدل التآكل وهي أكثر الطرق شيوعا م تتميز بسهولة والبساطة ولا تستدعي وجود أجهزة أو تركيب معين و تتلخص هذه الطريقة في حساب سرعة التآكل معدن في وسط حامض عن طريقة قياس الأبعاد المعدن ثم وزنها قبل غمسها وبعد غمسها في محلول الحامض [2] [3]

2-3- المبدأ :

تعتمد هذه الطريقة على التغير في الوزن العينة بحيث وزن العينة قبل و بعد غمسها في المحلول الالكتروليتي [1]

4- IV- الأدوات المستخدمة :

- ✓ ميزان حساس بدقة 0.0001 ME 204.....
- ✓ ببشر بسعة 50ml
- ✓ -قدم قناوية الكترونية لقياس الأبعاد
- ✓ خيط بلاستيكي رفيع
- ✓ أوراق كاشطة تحمل الأرقام : "2000-1500-1200-1000-600".



شكل 14- IV صورة قدم قناوية



شكل رقم IV-13 صورة ميزان



شكل رقم IV-12 أوراق كاشطة

5- IV- المواد المستعملة:

- ✓ -حمض كلور الماء HCL
- ✓ الماء المقطر


الفصل الرابع طرق والمواد المستعمل لتآكل معدن الألمنيوم ثم دراسة وتحليل النتائج

✓ الميثانول

IV-6- قطع المعدن :


- ✓ - تم قطع العينة عند لحام تحت ظروف باردة وفي ابعاد وشكل ثابت .
- ✓ - اعتمدنا في هذه دراسة معدن الألمنيوم على الشكل متوازي المستطيل في هذه الدراسة .
- بستعملنا الأشعة السينية استطعنا التعرف على التركيبة الكيميائية لقطعة معدن الألمنيوم كما موضح الجداول رقم IV-1: [4]

Zn	Cu	Ni	Fe	Mn	Cr	Ti	Si	Mg	Al
0.04	0.14	0.04	0.69	0.68	0.17	0.07	0.37	5.24	92.56




الشكل رقم IV-15 يمثل صورة المجهر الالكتروني لمسح SEM سطح معدن الألمنيوم [4]

- يوضح الشكل – الصورة المهيجية لسطح جزء من الألمنيوم بعد عملية التلميع وقبل النقش .
تكشف ملاحظة شكل السطح عند وجود حبة بيضاء صغير (شوائب) قد تكون آثار العناصر
الظاهر في الجدول رقم 1 وكشف شقوق السطحية [4].



الشكل IV-16 حيود الأشعة السينية للألمنيوم قبل الحفر

تم تحديد المرحلة التي قدمها هذا المعدن باستخدام برنامج High-Resolution XRD. نتيجة زائد تشير النتيجة إلى أن هذا الجزء من الألمنيوم الحيود التجريبي متوافق مع الورق N°ICSD98-060-8400 (Al-Mg) الشكل IV-17



الشكل IV-17 تحديد طور الألمنيوم

IV-7- تحضير العينات :

يتم تحضير سطح العينة وتهيئته قبل غمسها في محلول HCL(1M)



شكل رقم IV-18 صورة المعدن بعد عملية صقل

IV 8-1 لصقل الميكانيكي :

- تصقل عينات المعدن بواسطة الأوراق الكاشطة بالترتيب من الرقم الأدنى إلى- "600-1000-1200-1500-2000".

- حتى الحصول على سطح لامع كالمرآة. أثناء عملية الصقل تصب الماء المقطر فوق الورقة الكاشطة وذلك للتخلص من الحرارة المنطلقة من المعدن.

- تغسل العينة بالماء المقطر ثم تجفف بورق التجفيف.

9- تحديد سرعة التآكل بطريقة فقدان الوزن :

حساب سرعة التآكل بالعلاقة التالية [5]:

$$V_{corr} = \Delta m / S.t$$

حيث

$$Cr = K . \Delta m / p.S.t$$

- وحساب معدل التآكل بالعلاقة التالية

-Cr - معدل تآكل (mm/y)

الفصل الرابع طرق والمواد المستعمل لتآكل معدن الألمنيوم ثم دراسة وتحليل النتائج

K-قيمة ثابت (87.6) حتى يصبح معدل التآكل ب (mm/y)

— كثافة معدن (g/ml)

— زمن الغمس ويمكن أن يكون بالثانية (S) أو الدقيقة (min) أو الساعة h

S: مساحة العينة (cm²)

$$S=2 [(L*D)+ (H*L) + (D*H)]$$

H السمك و D العرض و L الطول

Δm - تغير في الكتلة قبل وبعد الغمر (g)

IV-10 - تحديد نسبة كفاءة التثبيط بطريقة فقدان الوزن:

$$R\%=(V_0-V)/V_0*100$$

يعطي المرادود بالعلاقة التالية [3]

حيث

- V₀ - سرعة التآكل في غياب مثبط.
- V - سرعة التآكل في وجود مثبط.
- R% - كفاءة التثبيط.

IV-11 - نسبة تغطية السطح ϖ:

$$\varpi = R\%/100$$

(1).....

قانون لانغمير

$$C / \varpi = C_{et} + C$$

(2).....

- R - مرادود التثبيط

C تركيز المثبط

IV-12 - تحضير المحاليل :

الفصل الرابع طرق والمواد المستعمل لتآكل معدن الألمنيوم ثم دراسة وتحليل النتائج

1-12- محلول (1 M) HCL (الوسط الأكال) :

هو عبارة عن محلول مائي لحمض كلور الماء 1M (HCL) المحضر انطلاقاً من حمض كلور الماء المركز والذي يحمل الخصائص التالي : التركيز المئوي الكتلتي %37 P والكثافة d1.19 والكتلة المولية 36.5 M.

2-12- تحضير المحلول الأم (المثبط 1):

بعد عملية الاستخلاص تحصلنا على مستخلص البيوتانول الذي نقوم بوزن 0.025 g بميزان حساس

-نقوم بتمديد المستخلص في 100 ml بمحلول لحمض كلور الماء 1M (HCL) لحصول على مستخلص من طور البيوتانول ذو تركيز 250ppm ومنه نحضر مختلف التراكيز من 25ppm إلى 125ppm



شكل IV-رقم 19 صورة – مستخلص طور البيوتانول مثبط 1

- 3-12- تحضير محلول الأم (مثبط 2) :

بعد عملية الاستخلاص تحصلنا على مستخلص خلاص الايثيل الذي نقوم بوزن 0.038g بميزان حساس

- نقوم بتحليله في 3.34 ml من ميثانول ثم نمددها إلى 100ml بمحلول لحمض كلور الماء 1M (HCL)

-نحصل على مستخلص طور خلاص الايثيل تركيز 380ppm c ومنه نحضر مختلف التراكيز من 25ppm إلى 125ppm




شكل IV- 20 صورة مستخلص طور خلاص الايثيل

IV- 13- طريقة العمل :

13- 1- في غياب المثبط :

بعد عملية صقل العينة تؤخذ أبعاد ثلاثة للعينة الطول L او العرض D والارتفاع H ثم نحسب مساحتها S و وزن العينة m_1 ثم نقم بربط العينة بواسطة خيط بلاستيكي رفيع ونعليقها بواسطة حامل ثم غمرها في 30 ml من المحلول الحمض $HCl(1M)$ تغمس مدة ساعة. وبعد مرور ساعة إخراج العينة من المحلول وغسلها بالماء المقطر ونجففها بورق تجفيف ثم نزنها من جديد m_2 ثم نحسب فرق في الكتلة $\Delta m = m_1 - m_2$ وحساب سرعة كما موضح في شكل 15.



شكل IV - 21 تركيب تجريبي لطريقة ضياع الكتلة لمعدن الألمنيوم مغمور في وسط حمض (في عياب المثبط)

2-13- في وجود المثبط:

تعاد نفس الخطوات السابقة من عملية صقل وحساب وزن ومساحة العينة ولكن في وجد المثبتين 1 و2

-في وجود مثبط الأم 1 (مستخلص طور البيوتانول) ذو تركيز 250 ppm الذي نحصر منه مختلف التركيز من 25 ppm إلى 125 ppm في حجم 30ml والجدول 2 يوضح طريقة تحضير المثبط 1

حجم محلول HCL(1M)	حجم مثبط الأم 1 (ml)	C(ppm)
27	3	25
24	6	50
21	9	75
18	12	100
15	15	125

الفصل الرابع طرق والمواد المستعمل لتآكل معدن الألمنيوم ثم دراسة وتحليل النتائج
 في وجد مثبت الأم 2 (مستخلص طورخلات الايثيل) ذو تركيز 380 ppm الذي نقوم بتحليله في
 3.34 ml من ميثانول و نحصر منه مختلف التركيز من 25 ppm إلى 125 ppm في حجم
 30ml والجدول 3 يوضح طريقة تحضير المثبط 2.

HCL(1M) حجم محلول	حجم مثبت الأم 2 (ml)	C(ppm)
27.0	2	25
25.1	4	50
23.2	6	75
22.5	6.7	85
21.2	8	100
19.3	10	125



شكل IV- 22 في وجود المثبط 1 و 2

IV-14- النتائج والمناقشة

بعد تحضير المحاليل بتراكيز مختلفة من 25 ppm إلى 25 ppm من المثبتين 1 و 2 المدروسة
 ثم نحسب معدل التآكل وكفاءة التثبيط بالعلاقات السابقة فنحصل على النتائج المدون في الجداول
 التالي:


❖ مستخلص طور البيوتانول

R%	Cr(mm/y)	V(g/cm ² .h)	S(cm ²)	T(h)	Δm(g)	C(g/l)
/	362.72	0.01117	16.02	1	0.1791	0
46.19	195.01	0.00601	16.97	1	0.102	0.025
61.50	139.59	0.00430	16.99	1	0.0731	0.050
71.44	63.83	0.00404	16.75	1	0.0678	0.075
63.83	71.44	0.00319	17.17	1	0.0548	0.1


الفصل الرابع طرق والمواد المستعمل لتآكل معدن الألمنيوم ثم دراسة وتحليل النتائج

68.30	114.86	0.00354	16.58	1	0.0587	0.125
-------	--------	---------	-------	---	--------	-------

جدول رقم IV-4 يمثل تغيرات معدل وكفاءة تثبيط تآكل معدن الألمنيوم في وجود وغياب مثبت 1 وفي وسط حمض HCL(1M) بطريقة ضياع الكتلة.



شكل رقم IV-23 منحنى تغيرات سرعة التآكل معدن الألمنيوم وجود وغياب المثبت 1 في وسط حمض HCL(1M) بطريقة ضياع الكتلة.




شكل رقم IV-24 منحنى تغيرات كفاءة تثبيط تآكل معدن الألمنيوم في وجود وغياب مثبت 1 في وسط حمض HCL(1M) بطريقة ضياع الكتلة.

الفصل الرابع طرق والمواد المستعمل لتآكل معدن الألمنيوم ثم دراسة وتحليل النتائج

- دراسة الامتزاز لانغمير:

$C(g/l)/\omega$	ω	$C(g/l)$
0	0	0
0.054	0.4619	0.025
0.081	0.6150	0.05
0.105	0.7144	0.075
0.157	0.6383	0.1
0.183	0.6830	0.125

الجدول IV - 5 يمثل تغيرات نسبة تغطية ω معدن الألمنيوم بدلالة تركيز مثبط 1 وفي وسط حمض HCL(1M) بطريقة ضياع الكتلة.




شكل IV-25 منحنى لانغمير لمثبط 1 لمعدن الألمنيوم

❖ مستخلص خلاص الايثيل


R%	Cr(mm/y)	V(g/cm ² *h)	S(cm ²)	T(h)	$\Delta m(g)$	$C(g/l)$
0	362.72	0.01117	16.02	1	0.1791	0
59.80	145.91	0.00449	14.92	1	0.0671	0.025
82.54	63.46	0.00195	14.57	1	0.0285	0.050
86.48	49.05	0.00151	14.42	1	0.0218	0.075
73.50	84.31	0.00259	14.20	1	0.0369	0.085
82.45	63.75	0.00196	14.30	1	0.0281	0.1
84.42	56.57	0.0074	14.28	1	0.0249	0.125

الفصل الرابع طرق والمواد المستعمل لتآكل معدن الألمنيوم ثم دراسة وتحليل النتائج

جدول رقم 6 يمثل تغيرات معدل التآكل وكفاءة تثبيط تآكل معدن الألمنيوم في وجود وغياب مثبط 2 في وسط حمض HCL(1M) بطريقة ضياع كتلة.



شكل رقم 26-IV: منحنى تغيرات سرعة تآكل معدن الألمنيوم في وجود وغياب مثبط 2 في وسط حمض HCL(1M) بطريقة ضياع الكتلة.




شكل 27-IV منحنى تغيرات كفاءة تثبيط تآكل معدن الألمنيوم في وجود وغياب مثبط 2 في وسط حمض HCL(1M) بطريقة ضياع كتلة .
دراسة الامتزاز:

C(g/l)/φ	φ	C(g/l)
0	0	0

الفصل الرابع طرق والمواد المستعمل لتآكل معدن الألمنيوم ثم دراسة وتحليل النتائج

0.042	0.5984	0.025
0.060	0.8254	0.05
0.087	0.8648	0.075
0.116	0.7350	0.085
0.121	0.8245	0.1
0.148	0.8442	0.125

الجدول IV-7 يمثل تغيرات نسبة تغطية ω معدن الألمنيوم بدلالة تركيز مثبت 2 وفي وسط حمض HCL(1M) بطريقة ضياع الكتلة



شكل IV-28 منحنى لانغمير لمثبت 2 لمعدن الألمنيوم

-ايزوتارم الامتزاز :

درسنا مختلف التراكيز للمثبتين 1 و2 لتحديد معامل الارتباط (R^2) الذي يقارب 1 بناء على نموذج الملائم للايزوتارم الامتزاز.

الجدول 6 يمثل معامل الارتباط (R^2) لامتزاز المثبتات 1 و2.

نموذج لانغمير	
R^2	مستخلصات
0.96	مثبت 1
0.9	مثبت 2

IV- 14- مناقشة النتائج :

من خلال النتائج المتحصل عليها من الجداول 3 و4 و6 و7 والأشكال 23 و24 و25 و26 و27 التي تمثل تغيرات سرعة تآكل وكفاءة تثبيط بدلالة التراكيز في وجود وغياب مثبت في وسط حامضي (HCL(1M).

حيث نلاحظ في غياب المثبط زيادة سرعة التآكل التي تصل إلى قيمة قدرها (g/cm².h) 0.01117 بسبب التفاعلات التي تحدث بين سطح المعدن ووسط حمض كلور الماء (HCL(1M).

- في وجود المثبط 1 : نلاحظ عند التركيز (g/l) 0.025 تبلغ كفاءة التثبيط اقل قيمة قدرها 46.19% وتتناقص سرعة التآكل بقيمة قدرها (g/cm².h) 0.00601 ثم تزداد كفاءة التثبيط إلى اعلي قيمة قدرها 71.44% عند التركيز (g/l) 0.075 وتستمر سرعة التآكل بتناقص ثم تتناقص قليلا في كفاءة تثبيط .
و بالنسبة لتغطية سطح معدن الألمنيوم نلاحظ زيادة في مقدار التغطية بزيادة التراكيز والتي تحقق معامل الارتباط قدره 0.96 .

- وفي المثبط 2 : نلاحظ أن كفاءة التثبيط تبلغ اقل قيمة قدرها 59.80% عند تركيز (g/l) 0.025 وتتناقص في سرعة التآكل بقيمة قدرها (g/cm².h) 0.00449 ثم تزداد كفاءة التثبيط إلى اعلي قيمة قدرها 86.48% عند تركيز قدره (g/l) 0.075 وتتناقص سرعة التآكل بقيمة قدرها (g/cm².h) 0.00151.

- و بالنسبة لتغطية سطح معدن الألمنيوم نلاحظ زيادة في مقدار التغطية بزيادة التراكيز والتي تحقق معامل الارتباط قدره 0.9 .

- إن ارتفاع في كفاءة التثبيط و في عملية الامتزاز بزيادة تركيز مثبت هذا يعود إلى زيادة امصاص جزيئات مثبت وزيادة نسبة تغطية سطح المعدن مما يؤدي إلى تشكل طبقة واقية ويعود امصاص المثبطات الفينولية إلى تفاعل بين الأزواج الالكترونية لذرة الأكسجين والمذارات الشاغر من ذرة الألمنيوم لسطح معدن و مع ذلك فان وجود ايونات كلوريد في محلول الهيدروكلوريك (HCL(1M الذي يحتوي على المثبط يلعب دور كبير في عملية الامتزاز ومن ناحية أخرى زيادة تركيز المثبط يقلل من الكتلة المفقودة [1].

- [1]. بلفار and آسيا, دراسة القدرة المضادة للأكسدة والليكتيريا وللتآكل للمستخلصات (Limoniastrum guyonianum) Dur (الفينولية لنبات, جامعة قاصدي مرباح ورقلة).
- [2]. دقموش and مسعودة, مقدمة في التآكل 2015-2016
- [3]. دقموش and مسعودة, تحضير و تحديد الخصائص الفيزيوكيميائية لبعض المركبات ثنائي ثيول ثيون وأملاحها المرافقة لتطبيق فعاليتها التثبيطية في دراسة تآكل المعادن, جامعة قاصدي مرباح ورقلة.
- [5]. بغني, د.ع.م., اساسيات هندسة التآكل الطبعة الاولى 2006 .
- [4]. Meddoura, N., *Etude de l'efficacité inhibitrice de quelques hétérocycles soufrés et azotés*, 2020, Université Kasdi Merbah Ouargla

الخلاصة العامة

الخلاصة العامة:

تعتبر النباتات الطبية محل اهتمام العلماء بغية اكتشاف مواد فعالة تستعمل في الطب والصيدلة لعلاج العديد من الأمراض التي يرتبط ظهورها باستعمال مضادات أكسدة صناعية، وتقليل منها أو القضاء عليها أصبح العديد يلجأ للبحث عن مضادات أكسدة طبيعية منها المركبات الفينولية التي تعتبر القسم الأكبر انتشارا في المملكة النباتية.

انصب موضوع هذه الدراسة حول النبات الطبي المعروف في الأوساط الشعبية بالجرجير. كان الهدف من هذه الدراسة هو تقدير الفاعلية التثبيطية للمستخلص الفينولي للنبات . من خلال دراسة الفاعلية التثبيطية لنبات طبي بالطريقة الكلاسيكية لتثبيط تآكل معدن الألمنيوم في وسط حامضي حيث يتم تحضير مثبت غير سام وغير مكلف و بطريقة الاستخلاص حيث تحصلنا على مستخلصات فنولية تحتوى على مواد طبيعية فعالة.

تمت دراسة الأثر التثبيطي لمستخلصات طور البيوتانول و طور خلات الايثيل حيث أضفهم بتركيز مختلف من (0.025 (g/l) الى 0.125 (g/l) وبطريقة فقدان الوزن حيث تم حساب معدل تآكل في غياب المثبط ووجود المثبط وحساب كفاءة التثبيط التي تقدر بقيمة 71.44% عند التركيز (g/l) 0.075 في طور البيوتانول وتقدر بقيمة 86.48% في طور خلات الايثيل عند نفس التركيز إي أن المثبطات اعطت لنا فعالية جيد وحساب نسبة تغطية سطح معدن الألمنيوم الذي حقق نموذج لانغمير بقيمة R^2 قدرها 0.96 في طور البيوتانول وقيمة قدرها 0.9 في طور خلات الايثيل

من خلال النتائج المتحصل عليها يمكن القول بان النباتات الطبية لها فعالية جيدة لحل مشكلة التآكل و لها قدرة الامتزاز على سطح المعدن لتكوين طبقة واقية ومنه النبات الطبي مفيد في علاج الإنسان و أيضا حماية معدن من مشكلة التآكل .

الملخص :

إن الهدف من هذه الدراسة تقدير الفعالية المضادة لتآكل قطعة الألمنيوم في وسط حمضي (HCl,1M) بطريقة الكلاسيكية للمستخلصات الفينولية لنبته الجرجير .

تم تقدير الفاعلية التثبيطية لمستخلصات طور البيوتانول (المتبطل1) وطور خلات الايثيل (المتبطل2) بتركيز مختلفة من (0.025 (g/l) الى 0.125 (g/l) وبطريقة فقدان الوزن حيث تم حساب معدل التآكل في غياب وجود المتبطل وحساب كفاءة التثبيط التي تقدر بقيمة 71.44% عند التركيز (g/l) 0.075 في طور البيوتانول وتقدر بقيمة 86.48% في طور خلات الايثيل عند نفس التركيز أي أن المثبطات لها فعالية جيدة وحققت نموذج لانغمير بقيمة R^2 قدرها 0.96 في طور البيوتانول و0.9 في طور خلات الايثيل.

الكلمات الدالة: التآكل, المستخلصات الفينولية, معدن الألمنيوم, وسط حامضي

Abstract :

The present study aims to evaluate the anticorrosion activities for of Ground plant from the corrosion of aluminum in phenolic extracts an acid medium by weight loss methods;

The inhibitory effect of the estimated efficacy was 71.44% at the 0.075

(g/l) concentration in the extract butanol 86.48% at the 0.075 (g/l)

Acetate ethyl extract of the plants, The Langmuir model was achieved

with an R^2 value of 0.96 in the butanol phase and 0.9 in the ethyl

acetate phase.

Keywords: Corrosion, phenolic extracts , aluminum, acid medium