



الجمهورية الديمقراطية الشعبية الجزائرية

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

جامعة قاصدي مرباح ورقلة

كلية العلوم التطبيقية

قسم الهندسة المدنية والري

مذكرة شهادة ماستر أكاديمي

ميدان: الهندسة المدنية والري

فرع: الأشغال العمومية

التخصص: طرق ومنشآت فنية

من إعداد الطالب(ة) :

بهلول خلود و بوقفة محمد السايح

العنوان:

كتابة بطاقات تقنية لركام بناء الطرقات لمنطقة غرداية

نوقشت بتاريخ: الخميس 15 جوان 2023

أمام اللجنة المناقشة المكونة من :

الدكتور: جوهري محمد	رئيس	أستاذ محاضر (أ) جامعة ورقلة
الأستاذ: طالبي محمد عبد الله	مناقش	طالب دكتوراه
الأستاذ: زنجري عبد الرزاق	مشرف	أستاذ مساعد (أ) جامعة ورقلة
الدكتور: أحداين بلعيد	ضيف شرفي	دكتور وممثل الشريك الاقتصادي

السنة الجامعية: 2022/2023

شكر وتقدير

اللهم إني أسألك رحمة من عندك
تهدي بها قلبي وتجمع بها أمري وتركي بها عملي وتلهمني بها رشدي وتعصمني بها من
كل سوء

يا رب إذا أسأت إلى الناس أعطني شجاعة الاعتذار وإذا أساء لي الناس أعطني
شجاعة العفو لحمد والشكر الله الذي وفقني وقدرني على إنجاز هذا العمل
حمدا لا يوافي نعمه عز وجل

كما أتقدم بالشكر الجزيل إلى الأستاذ الفاضل:

"زنخري عبد الرزاق"

كما أتقدم بالشكر إلى أعضاء اللجنة الموقرة من والأستاذ "جوهرى محمد" و"الجود
موسى" مناقشا على قبولهم مناقشة هذه المذكرة.

كما أتقدم بالشكر الجزيل إلى الأستاذ الفاضل:

"احدادن بلعيد"

شكر الي ابنت عمي الذي كانت معي في كل خطوة

إلى رفيقاتي اللاتي جمعني بين طلب العلم إلى كل من ساهم في تعليمي ومن أوصلني بعد
الله لهذا المستوى إلى كلا من ساهم من قريب أو من يعد في سبيل نجاح هذا العمل حتى ولو
بكلمة طيبة ألف شكر

إهداء

بسم الله الرحمن الرحيم

(ربي أوزغني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه)
صدق الله العظيم. سورة النمل الآية [19]
لك الحمد ربي على عظيم فضلك وكثرة عطائك.

أهدي تخرجي هذا إلى من علمني العطاء وإلى من أحمل اسمه بكل افتخار وأرجو من الله أن يمد في عمرك لتري ثمارا قد حان قطافها بعد طول انتظار "والدي العزيز وإلى ملاكي في الحياة وإلى معنى الحب والحنان والتفاني وإلى بسمة الحياة وسر الوجود وإلى من كان دعائها سر نجاحي أغلى الحبايب "امي الحبيبة" وإلى من له الفضل الكبير في تشجيعي وتحفيزي ومن منة تعلمت المثابرة والاجتهاد وإلى من بهم أكبر وعليهم أعتمد وإلى من بوجودهم أكتسب قوة ومحبة لا حدود لها وإلى من عرفت معهم معنى الحياة "إخوتي وأخواتي" وإلى من تحلوا بالإخاء وتميزوا بالوفاء والعطاء وإلى من برفقتهم في دروب الحياة السعيدة والحزينة سرت وإلى من كانوا معي على طريق النجاح والخير "أصدقائي الأعزاء" بتوفيق الله، وبدعاء من الام لم يبق سوى خطوات قليلة لإنهاء مسيرتي الدراسية، شكرًا لكل من مد لي يد العون أهدي تخرجي هذا لروحك الطيبة يا أبي واسأل الله التوفيق لي ولكم.

إهداء

بسم الله الرحمن الرحيم

(ربي أوزغني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا

ترضاه) صدق الله العظيم. سورة النمل الآية [19]

الحمد لله الذي أنعم عليّ بنعمة العقل والدين. القائل في محكم التنزيل

“وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٌ” سورة يوسف آية 76.... صدق الله العظيم.

وقال رسول الله (صلي الله عليه وسلم): “من صنع إليكم معروفاً فكافئوه، فإن لم

تجدوا ما تكافئونه به فادعوا له حتى تروا أنكم كافأتموه” (رواه أبو داوود) .

وأثني ثناء حسنا على والداي الغاليين بالدرجة الاولى اللذان سهرا

من اجل هاته اللحظة والي عائلتي الكريمة وأيضا وفاءً وتقديراً واعترافاً

مني بالجميل أتقدم بجزيل الشكر لأولئك المخلصين الذين لم يذخرو جهداً

في مساعدتنا في مجال البحث العلمي، وأخص بالذكر

الأستاذ الفاضل: زنجري عبد الرزاق

قائمة المحتويات

الصفحة	المحتوى
	شكر و عرفان
	الإهداء
	قائمة المحتويات
	قائمة الجداول
	قائمة الأشكال
	الملخص
أ	المقدمة العامة
الفصل الأول: بحث ببيولوجرافي حول صياغة الأوراق تقنيات	
3	مقدمة
4	1.I. الورقة الفنية للمنتج ، وفقا لمعيار NFP 18-55
4	2.I. الهدف
5	3.I. شروط استخدام معيار NFP 18-545 في ورقة الفنية
6	4.I. مواصفات الاستخدام معيار NFP 18-545 في ورقة الفنية
7	5.I. مواصفات الاستخدام للركام
8	6.I. المجاميع للخرسانة الهيدروليكية
8	7.I. أنواع التصديق المطابقة والشهادة
8	1.7.I. العلامة CE
9	2.7.I. العلامة الركام NF
9	3.7.I. الشهادة الإنتاج
9	4.7.I. الشهادة 150
الفصل الثاني: اختبارات في المختبر لتحديد خصائص المجاميع المعنية	
12	مقدمة
13	1. II اختبار التحليل الحبيبي للجسيمات
13	1.1. II تحليل حجم الجسيمات بالمنخل (NF P-056)
13	1.1.1. II المبدأ
13	2.1.1.II. الأدوات المستعملة
14	3.1.1. II إجراء اختبار
14	4.1.1.II الحسابات والنتائج
16	2.1. II تحليل حجم الجسيمات عن طريق قياس الرواسب (NF P94-057)
16	1.2.1. II المعدات المستخدمة

16	II 2.2.1. إجراء اختبار
17	II 2. اختبار (MICRO _ DEVAL)
17	II 1.2. الهدف من الاختبار
17	II 2.2. المبدأ
18	II 3.2. المعدات المستخدمة
18	II 4.2. إجراء الاختبار:
19	II 5.2. حساب معامل <u>MDE</u>
19	II 3. تجربة لوس انجلوس بعيار (NFP18.573)
19	II 1.3. الهدف من الاختبار
20	II 2.3. المبدأ
20	II 3.3. المعدات المستخدمة
21	II 4.3. إجراء الاختبار
22	II 5.3. حساب معامل <u>CLA</u>
22	II 4. تجربة المكافئ الرملى (NF-P18-598)
22	II 1.4. الغرض من الاختبار
22	II 2.4. مبدأ الاختبار
23	II 3.4. المعدات المستخدمة
23	II 4.4. إجراء الاختبار
24	II 5. اختبار بروكتور المعدل وفق لمعيار (NF p94-093)
24	II 1.5. الهدف من اختبار بروكتور
24	II 2.5. مبدأ الاختبار
25	II 3.5. المعدات المستخدمة
26	II 4.5. إجراء الاختبار
26	II 6. اختبار CBR إجراء الاختبار وفق لمعيار (NF P94-078)
27	II 1.6. الهدف من تجربة
27	II 2.6. مبدأ الاختبار
27	II 3.6. المعدات المستعملة
27	II 4.6. إجراء التجربة: في عدم وجود الماء
28	II 5.6. إجراء التجربة: في وجود الماء

الفصل الثالث: نتائج والمناقشات

32	III 1. نتائج اختبار التحليل الحبيبي: حساب معايير (NF P 94-056)
32	III 1.1.1. نتائج اختبار للعينة: TCV
34	III 2.1.1. نتائج اختبار للعينة: الحصى 3/0

36	III.1.1.3. نتائج اختبار للعينة: TVC
36	III.2.1. نتائج اختبار التحليل الحبيبي: حساب معايير (NF P 94-057)
37	III.1.2.1. نتائج اختبار للعينة: TCV
39	III.2. تفسير النتائج: اختبار (لوس انجلوس و ميكرو دو فال و مكافئ الرملي)
40	III.1.2. نتائج اختبار لوس انجلوس :حساب معايير (N.F. P18.573)
40	III.1.2.1. نتائج اختبار لوس انجلوس للعينة: الحصى (15/08)
41	III.2.2. نتائج اختبار لوس انجلوس للعينة: الحصى (08/03).
42	III.3. نتائج اختبار ميكرو دو فال (N.F. P18.572)
42	III.1.3. نتائج اختبار ميكرو دو فال للعينة: الحصى (15/08)
43	III.2.3. نتائج اختبار ميكرو دو فال للعينة: الحصى (08/03)
44	III.4. نتائج اختبار المكافئ الرمل: حسب معايير (NF P 18-598)
45	III.5. نتائج اختبار بروكتور
46	III.6. تفسير النتائج اختبار CBR
47	III.1.6. نتائج اختبارات CBR في عدم وجود الماء
48	III.2.6. نتائج اختبارات CBR في وجود الماء

الفصل الرابع: بطاقة التقنية

52	IV. بطاقات تقنية للمجاميع (, TVC رمل (3/0) , حصى (8/3) , حصى (15/8))
53	1 بطاقة تقنية
54	2 بطاقة تقنية
55	3 بطاقة تقنية
56	4 بطاقة تقنية
57	5 بطاقة تقنية
60	الخاتمة
62	المراجع
65	الملاحق

قائمة الجداول

الصفحة	عنوان الجدول
15	1.II : تصنيف الحصى حسب مقياس النعومة
19	2.II جدول تصنيف نوع الحصى وفقا معامل MICRO- DEVEL
22	3.II: جدول تصنيف نوع الحصى وفقا معامل CLA
24	4.II : نوعية الرمال
29	5.II تصنيف فئة المصعد وفقا لقيمة CBR
32	1.III: نتائج التحليل الحبيبي للجسيمات المنخل التراكمي (%)
33	2.III: توضيح نتائج التحليل الحبيبي
34	3.III: نتائج التحليل الحبيبي للجسيمات المنخل التراكمي (%)
35	4.III: توضيح نتائج التحليل الحبيبي.
36	5.III: نتائج التحليل الحبيبي للجسيمات المنخل التراكمي (%)
37	6.III: نتائج التحليل الحبيبي للجسيمات طريق قياس الرواسب (%)
38	7.III: توضيح نتائج التحليل الحبيبي.
39	8.III: مواصفات-LA-MDE-ES
40	9.III: نتائج حساب نوع الحصى (15/08) حسب معامل CLA
41	10.III: نتائج حساب نوع الحصى (08/03) حسب معامل CLA.
42	11.III: نتائج حساب نوع الحصى (15/08) حسب معامل MDE.
43	12.III: نتائج حساب نوع الحصى (08/03) حسب معامل MDE
44	13.III: توضيح نتائج التحليل المكافئ الرملي
45	14.III: نتائج قياس بروكتور
46	15.III: يوضح بعض قيم نسبة التحمل (CBR)
47	16.III: نتائج قياسات CBR Immédiate
48	17.III: نتائج قياسات CBR imbibé

قائمة الاشكال :

الصفحة	عنوان الشكل
12	II. صور انواع الحصى المستخدمة حصى (3/8,8/15) و Sable (0/3)
13	II.1.1: صور أجهزة مستعملة في اختبار التحليل الحبيبي.
16	II.2.1: صور أجهزة مستعملة في اختبار التحليل الحبيبي عن طريق قياس الرواسب.
18	II.2: صور اجهزة المستعملة في اختبار MICRO_DEVEL
21	II.3: صور اجهزة المستعملة في تجربة لوس انجلوس
23	II.4: صور اجهزة المستعملة في اختبار مكافئ الرملي
25	II.5: صور اجهزة المستعملة في اختبار بروكتور المعدل
27	II.6: صور اجهزة المستعملة في اختبار CBR
33	III.1: منحني تغيرات نتائج التحليل الحبيبي للجسميات
35	III.2: منحني تغيرات نتائج التحليل الحبيبي للجسميات.
36	III.3: منحني تغيرات نتائج التحليل الحبيبي للجسميات.
38	III.4: منحني تغيرات نتائج التحليل الحبيبي للجسميات طريقة قياس الرواسب
46	III.5: منحني بروكتور المعدل للكثافة TVC الجافة
47	III.6: منحني تغيرات CBR Immédiat
48	III.7: منحني تغيرات CBR imbibé

المخلص

ان الهدف الاساسي من هذه الدراسة الي انشاء بطاقة تقنية لمجاميع الركام (الحصى(3/8)و(8/15) والرمل و Tuf et Tout venant (TVC): مستخرجة من منطقة غرداية من محجر يقع في PK 20 Zalfana على طريق غرداية ورقلة. الدراسة بالتعاون (la Sarl Stretch ben Brahim) على الاساس الاختبار االجيوتقنية ومعرفة الخصائص الفيزيائية والكيميائية والميكانيكية وتصنيف المجاميع وتحديد مجالات استعمالها في هياكل الرصيف والحكم على تكيفها ومدى توافقها مع البيئة.

الكلمات المفتاحية: الحصى(3/8)و(8/15) والرمل(3/0) (TVC)

Résumé

L'objectif principal de cette étude est d'établir une fiche technique des granulats (graviers (3/8) et (8/15), sable et (TVC) : Tuf et Tout venant Concassées.) extraits de la région de Ghardaïa à partir d'une carrière. Situé au PK 20 Zalfana sur la route Ghardaia-Ouargla. Etude en coopération (la Sarl Stretch ben Brahim) sur la base d'essais géotechniques, connaissance des propriétés physiques, chimiques et mécaniques, classification des granulats, détermination de leurs domaines d'utilisation dans les structures de chaussée, et jugement sur leur adaptation et compatibilité avec l'environnement.

Mots clés : gravier (3/8) et (8/15) et sable (0/3) TVC.

Abstract

The main objective of this study is to establish a technical card for aggregate aggregates (gravel (3/8) and (8/15), sand and (TVC): Tuf et Tout venant Concusses.) extracted from the Ghardaia region from a quarry located in PK 20 Zalfana on Ghardaia-Ouargla Road. Study in cooperation (la Sarl Stretch ben Brahim) on the basis of geotechnical tests, knowledge of the physical, chemical and mechanical properties, classification of aggregates, determination of their areas of use in pavement structures, and judgment on their adaptation and compatibility with the environment.

Keywords: gravel (3/8) and (8/15) and sand (0/3) TVC.

المقدمة

مقدمة عامة

لدراسات الجيوتقنية دورًا أساسيًا في عملية البناء لجميع أعمال الهندسة المدنية والأشغال العمومية. حيث يمكن للمرء أن يقتبس: أسس أعمال البنايات والجسور والمصانع والصوامع واستقرار المنحدرات والسدود الطبيعية وأعمال الحفر: الطرق والطرق السريعة والسكك الحديدية والطرق الأنفاق والأشغال تحت الأرض.

يمكن تصنيف الخصائص الرئيسية للمواد إلى ثلاث مجموعات: الخصائص الفيزيائية، الخصائص الميكانيكية، والخصائص الكيميائية.

- الخصائص الفيزيائية: تعني كل ما يتعلق بمظهر المادة وخصائصها الملموسة وتتضمن الحجم، النظافة، الكثافة، المسامية، الامتصاص، محتوى الماء، النفاذية، الانكماش، وغيرها.
- الخصائص الميكانيكية: تعني كل ما يتعلق بقوة المادة ومقاومتها للتآكل تتضمن مقاومة الضغط، الجر، التفتت، التآكل، الصدمات، وغيرها.
- الخصائص الكيميائية: تعني كل ما يتعلق بتفاعل المادة مع مواد أخرى والتغيرات التي تحدث في المادة تتضمن القلوية، الحموضة، الذوبان، الأكسدة، التآكل، وغيرها.

-تهدف هذه الدراسة الي معرفة الخصائص الفيزيائية الميكانيكية الكيميائية للركام (الحصى والرمل و. Tuf et Tout venant Concassées: (TVC)) للكتابة ورقة فنية للمجاميع المستخرجة من منطقة غرداية من محجر PK 29 Zelfana طريق ورقلة.

تتكون هذه المذكرة من 4 فصول:

- الفصل الأول: بحث بيليوغرافي حول صياغة الأوراق تقنية
- الفصل الثاني: اختبارات في المختبر لتحديد خصائص المجاميع المعنوية
- الفصل الثالث: نتائج والمناقشات
- الفصل الرابع: كتابة بطاقة تقنية

الفصل الأول

بحث بيولوجيا جغرافية حول

صناعة الأوراق وتقنيات

I مقدمة

ورقة التقنية لمنتج هي ورقة وصفية تعرض بدقة منتجًا للبيع أو الشراء. يتضمن خصائص المنتج لإعلام المشتريين والمهنيين بتكوينه واستخداماته إنه أداة ممارسة الأعمال.

الهدف هو منح العميل الثقة وطمأنته قبل شراء المنتج. تزويد محترف أو موظف بالمعلومات الفنية التي يجب عليه إتقانها عند التعامل مع مورد (الاستخدامات أو التكاليف أو مزايا المنتج). تستعرض صحيفة الوقائع قضية جديدة وتوفر المعلومات التي يمكن للقارئ وضعها موضع التنفيذ. لا يتجاوز بشكل عام 4 صفحات. يجب أن تكون ورقة البيانات الفنية موجزة من أجل نقل المعلومات الأساسية، وبشكل كافٍ كاملة ليتم وضعها موضع التنفيذ. هي مكتفية ذاتياً.

وتشمل الورقة الفنية خطوات أساسية هي:

1. - تحديد الجمهور المستهدف.
2. - تحديد الرسالة.
3. - استخدم لغة الجمهور المستهدف.
4. - ضع في اعتبارك دائرة القراءة.
5. - رعاية العنوان.
6. - اعتماد أسلوب واضح ودقيق.
7. - اختر الرسوم التوضيحية.
8. - اختر نوع الاستنساخ.

1.I. الورقة التقنية للمنتج ، وفقا لمعيار NFP 18-55

عناصر التعريف الركام NF P 18-545: تحدد المواصفة القياسية والمطابقة والتدوين القواعد العامة لإجراء عمليات التحقق على الركام. تحدد المواصفات التي يجب أن تليها الركام وفقاً للاستخدامات المختلفة الممكنة:

- مجاميع الأرصفة: طبقات الأساس وطبقات القاعدة، استخدام الدورات السطحية مواد رابطة الخرسانة الهيدروكربونية أو الأسمنتية، مجاميع للخرسانة والملاط الهيدروليكي، مجاميع خطوط السكك الحديدية.

2.I. الهدف من هذا المعيار NFP 18-55

يهدف هذا المعيار إلى:

- لتعريف المصطلحات المتعلقة بالمجموعات التي يغطيها توجيه منتجات البناء (CPD).
- لتحديد القواعد العامة التي تسمح بالسيطرة على المجاميع.
- لتحديد المواصفات المذكورة في معايير منتجات NF EN بالمعايير المطبقة على نتائج اختبارات التحكم في إنتاج الركام، مما يجعل من الممكن تحديد مدى مطابقة المنتج لفئة أوروبية:
- تحديد طرق مراقبة العملاء لمطابقة المنتجات المسلمة للفئات المنصوص عليها في الأسواق
- أخيراً لإنشاء رابط بين معايير منتجات NF EN والمواصفات التي يجب أن تليها المنتجات. مجاميع لاستخدامات معينة، على سبيل المثال محددة في أدلة التطبيق.
- تعتمد إعادة إنشاء هذا الرابط على تعريف الرموز التي تجمع بشكل عام عدة فئات أوروبية. - يمكن استخدام هذه الرموز، المحددة في هذا المستند، لتحديد هذه الفئات في شكل تعاقد.

ومع ذلك، يتم لفت انتباه القارئ إلى حقيقة أن بعض الرموز تتضمن متطلبات إضافية مقارنة بتلك التي حددتها معايير منتجات NF EN. بالإشارة إلى توجيه منتجات البناء وخاصة بالمادة 6، لا يمكن أن يكون استخدام مثل هذه الرموز منهجياً ويجب أن يخضع له تبرير كل حالة على حدة من واضعي السوق.

في معظم الأحيان، يلفت نص هذا المستند انتباه القارئ في الأماكن المناسبة للرموز تتضمن متطلبات إضافية التي يجب أن تلبها الركام لاستخدامات معينة.

وهي تحدد معايير الانتظام والمطابقة من خلال تحديد، للتحكم في خصائص التصنيع للركام، والأطر الزمنية للمواصفات المؤطر بالحد الأدنى (Li) والحد الأعلى (Ls) والأطر الزمنية المنتظمة المحددة بالقيمة المحددة أقل. (Vsi) والقيمة المحددة العليا (Vss) وكذلك مناطق التصنيع الزمنية. [1]

3.I. شروط استخدام ورقة الفنية

- استخدام الرموز المناسبة من معيار NFP 18-545. في هذه الحالة الثانية، من الضروري شرح تعريف الرموز المختارة في الأسواق. يمكن بعد ذلك إرفاق كل أو جزء من الجدول الأول بالعدد. بالنسبة لبعض الرموز، قد يكون من الضروري أيضاً تبرير استخدام قاعدة التعويض ومعايير انتظام حجم الجسيمات المذكورة سابقاً.

- استخدام تبرير قاعدة التعويض من خلال الخبرة الفنية المحلية، مع الاهتمام بالاستخدام الاقتصادي

- الاستخدام الرشيد للمورد الموجود في الحوض الذي من المرجح أن يزود الموقع. من منظور التنمية المستدامة، يشكل اقتصاد النقل أيضاً مبرراً لاستخدام هذه القاعدة.

- ثم يتم تطبيق قاعدة التعويض على المستوى الإقليمي، لضمان توفير الحصى الذي يلبي مصالح المجتمع على أفضل وجه. يمكن تبرير إضافة معايير انتظام قياس الحبيبات، من

جانبها، بالرغبة في تصنيع وتنفيذ مواد الطرق ذات الحبيبات الثابتة، وبالتالي تشكل أحد مفاتيح نجاح مواقع البناء.

4.I. مواصفات الاستخدام في ورقة التقنية

الهدف هو توجيه العملاء في اختيارهم. هذه المواصفات يجب تعديل الاستخدام وفقاً لمواد الطريق المستخدمة وموقعها في الهيكل الطريق والمرور.

- تتعلق فقط بالخصائص الميكانيكية الفيزيائية للركام؛ ميزات أخرى يمكن تحديد المعايير في الخطوات إذا لزم الأمر. لمقاومة التفتت والتآكل الحصى تستحق اهتماماً خاصاً فيما يتعلق بالتنمية المستدامة.

- الرموز التي تم مسحها من المعيار الفرنسي NF P 18-545، على سبيل المثال الكود B مع تطبيق قاعدة التعويض) كان لذلك تكرر وفقاً للحجج المتقدمة سابقاً. ومع ذلك، فإن الرموز غير المعاوضة للمعيار الفرنسية NF P 18-545 (على سبيل المثال رمز Bnc1 مشتق مباشرة من المعايير الأوروبية للتجميعات)، وعلى هذا النحو، يجب دراسة وصفهم في الأسواق. ومع ذلك، اختر كود Boc (بدلاً من الرمز 8) يرقى إلى رفاً لمستوى. في معظم الحالات، يقلل هذا الحل من العرض الإقليمي للرقائق (القضاء على الموارد التي كانت مرضية) وزيادة تكلفة النقل (طلب أخرى المزيد من الموارد البعيدة لسد الفجوة التي نشأت على هذا النحو. على العكس من ذلك، اختر رمز Cnc بدلاً من رمز B). يرقى إلى خفض مستوى المتطلبات. ثم يتم توسيع الإمداد الإقليمي من الحصى للوصول إلى الموارد إليه يجب أن يستند هذا الأخير إلى الخبرة الإقليمية، من أجل تجنب التأثيرات السلبية على سلوك مادة الطريق وحتى على متانة الرصيف. علاوة على ذلك، بالنسبة لحبيبات الحصى، تم دمج معايير انتظام قياس الحبيبات.

يتم تحدد المواصفات استخدام الركام في معيارين مرجعين رئيسيين: NF P18-545 و NF

EN 12620

5.I.موصفات الاستخدام الركام

يوجد العديد من موصفات استخدام الركام لطبقات الأساس والقاعدة

(GNT): حصى غير معالج

(GH):الحصى المعالج بالمواد الهيدروليكية (مواد رابطة - Graves dairy الأسمنت

Graves - Graves الخاصة - الحصى الطائرة - الحرارة - حصى(Pozzolan).

(GHC): حصى المعالجة بمواد رابطة هيدروكربونية (Graves bitumen-Graves

émulsion

(BB): خرسانة ثنائي

(ES): الطلاءات السطحية.

(BH): الخرسانة الهيدروليكية

6.I. المجاميع للخرسانة الهيدرووليكية

للخرسانة الشروط المتعلقة بمجموعات الخرسانة التي يغطيها قانون منتجات البناء (CPR)

(C; Construction) ;(P: Products) ;(R: Regulation)

-يحدد خصائص الركام والحشوات المستخدمة في صناعة الخرسانة والتي يمكن تصنيعها من مواد طبيعية أو صناعية أو معاد تدويرها. يتعلق بشكل خاص بالخرسانة المطابقة لمعيار NF EN 206 / CN، الركام المستخدم في تكوين منتجات الخرسانة سابقة الصب وخرسانة الطرق.

- نطبق على الركام الذي تزيد كثافته الحقيقية عن 2000 كجم / م³. وهي تحدد الخصائص (الفيزيائية والكيميائية) المتعلقة بتقييم مطابقة الركام ونظام التحكم في الإنتاج.

1.6.I. الخصائص الفيزيائية:

مقاومة التجزئة: يميز المعيار فئات القيم القصوى لمعامل لوس أنجلوس (على سبيل المثال فئة LA30 إذا كان معامل لوس أنجلوس أقل من 30) وفئات القيم القصوى لمقاومة التأثير بمقاومة تآكل رقاقة الحجر وهي تحدد فئات القيم القصوى لمقاومة التآكل للتنشيطي وفقًا لقيم معامل الانحراف الجزئي

مقاومة التلميع: يتم تحديد فئات قيم مقاومة التلميع الدنيا وفقًا لقيم معامل التلميع المتسارع

7.I. أنواع التصديق المطابقة والشهادة

تخضع المجاميع لشهادات مختلفة لاختيار مجاميع الرصيف علي أساس المعايير الأوروبية.

1.7.I. العلامة CE

هي اختصار لـ Conformité Européenne يعني المطابقة الأوروبية باللغة الفرنسية.

تعد علامة CE للركام إلزامية لوضعها في السوق منذ 1 يونيو 2004 (لا يمكن تسويق أي مجموع لا يحتوي على علامة CE على هذا النحو في منطقة المجتمع الأوروبي).

لذلك يجب على مُنتج الركام أن يُنشئ نظامًا للتحكم في الإنتاج الكلي، مما يجعل من الممكن الامتثال لمعيار NF EN 12620 باختبارات معيارية يتم إجراؤها بترددات دقيقة.

تم تحديد المتطلبات الأساسية المتعلقة بعلامات CE الخاصة بالمجموعات والمعلومات التي يجب ذكرها في إعلان المطابقة في الملحق ZA من معيار NF EN 12620. وهي تتعلق بالتجمعات التحكم في إنتاجها وفقًا للمرفقات المعيارية.

أ. تعني علامة CE أن المنتج يعلن:

- التحكم في إنتاجها وفقًا للملاحق المعيارية، إنتاج مجاميع تتوافق مع المعايير المعمول بها. هناك مستويان من الشهادات الممكنة:

- المستوى 4: يضع المنتج إعلان المطابقة للمفوضية الأوروبية يعلن أنه يتحكم في إنتاج وخصائص مجاميعه.

- المستوى 2: يستند إعلان المطابقة هذا إلى شهادة إتقان إنتاج المجاميع الصادرة عن هيئة خارجية مُبلغ عنها.

يضمن التحكم في الإنتاج والضوابط والتتبع. يستند إقرار المنتج إلى تدقيق تم إجراؤه بواسطة جهة مُبلغ عنها.

نظام شهادة المطابقة الذي أوصت به UNPG (الاتحاد الوطني لمنتجي الركام) هو المستوى +2.

2.7.I. العلامة الركام NF

تتم مراجعة النظام المرجعي NF-Aggregates INF0411 Mark بانتظام. يعود تاريخ الإصدار الحالي إلى يناير 2012 وهو متاح عبر الرابط 13

(-Nonapples?http://www.marque-nt.com/appli.asp)

NF041& Lang=French تنطبق علامة NF-Granulates على المنتجات التي يختار المنتج اعتمادها طوعية. القيمة المضافة لعلامة NF هي شهادة المنتج الصادرة عن شهادة AFNOR. إنه يضمن أن الركام يتوافق مع المعايير الأوروبية، ومعيار 18545NF P والمتطلبات الإضافية للنظام المرجعي Mark NF. يتم أخذ هذه القيمة المضافة في الاعتبار في الكتيب 23.

3.7.I. الشهادة الإنتاج

لا تحمل علامة CE محل علامة مجاميع NF. وضع منتج الركام أنظمة ضمان الجودة لإجراءات التشغيل الخاصة بهم للمصادقة على إنتاجهم (شهادة طوعية - علامة NF - مجاميع). تتيح هذه العلامة التصديق، مع وجود ضوابط واختبارات أكثر صرامة مكتملة لتلك الخاصة بعلامة CE، على أن المجاميع تتوافق مع المعايير وأنها تأتي من إنتاج خاضع للرقابة وفقاً لشروط لوائح العلامة.

4.7.I. الشهادة 150

شهادة (150 9001) هي علامة جودة طوعية تثبت، من خلال تدقيق خارجي (الهيئة المعتمدة)، امتثال نظام إدارة الجودة في الشركة للمعيار الدولي ISO 9001. وهي تضمن أن الشركة تضع كل شيء في جاهدة لتلبية الاحتياجات من عملائها.

الفصل الثاني

اختبارات في المختبر

لتحديد خصائص المجاميع المعنية

مقدمة:

يعد تحديد المواد المستخدمة خطوة الأساسية لاي عمل تجريبي. ويعتمد اختبار المواد على تحديد خصائصها الفيزيائية والكيميائية والميكانيكية من خلال عدة اختبارات.

- تم في هذا الفصل اجراء هذه الاختبارات في مخبر الاشغال العمومية الجنوب ورقلة L.T.P.S-Ouargla ومخبر جامعة قاصدي مرباح ورقلة كلية العلوم التطبيقية. لدراستنا استعملنا هذه TVC والحصى (3/8,8/15) و(0/3) من محجر (la Sarl Stretch ben Brahim) تقع PK 29 Zelfana طريق ورقلة- غرداية



الشكل II. انواع الحصى المستخدمة حصى (3/8,8/15) و(0/3) Sable

تم اجراء الاختبارات للعينات من اجل اجل تحديد خصائصها:

- اختبار التحليل الحبيبي للجسيمات (NF P94-056)
- اختبار لوس انجلوس (NF P18-573)
- اختبار (MICRO _DEVAL) (NF P18-572)
- اختبار مكافئ الرمل (NF P18-598)
- اختبار بروكتور (NF P94-093)
- اختبار CBR (NF P94-078)

II. 1. إختبار التحليل الحبيبي للجسيمات:

يتم إجراء تحليل حجم الجسيمات حتى 80 ميكرومتر عن طريق نخل المواد بطريقة جافة أو مبللة ، وأبعاد شبكات المناخل الأكثر استخدامًا هي التالية: 80 مم ، 50 مم ، 32 مم ، 20 م ، 10 مم ، 5 مم ، 2 مم 0.08 مم يستمر تحليل حجم الجسيمات مع قياس الرواسب .

يهدف الي تعيين مختلف النسب المئوية لمختلف أقطار حبيبات الرمل بمعنى آخر هو معرفة مكونات التدرج الحبيبي لتحديد ما إذا كان هذا الأخير قابلا للاستعمال أملا .

II. 1.1. تحليل حجم الجسيمات بالمنخل (NF P-056):

II. 1.1.1. المبدأ:

تحضير كمية من المادة المختبرة ونمررها على سلسلة من المناخل تم يتم حساب النسبة المرفوضة فوق كل غربال تم نرسم المنحنى البياني لمعرفة ميزان هذه المادة مع حساب معامل النعومة.

II. 2.1.1. الأدوات المستعملة:

- غرابيل نظامية ذات صفات معدنية.
- في حالة استعمال طريقة (2.5/1.25/0.63/0.3/5/0.14) cost.
- في حالة استعمال طريقة (5/1.25/0.63/0.3/5/0.16/00.08/0) Afford.
- في تجربتنا استخدمنا طريقة AFnor.
- عينة من التربة.
- هزاز كهربائي لغرلة العينة.
- ميزان الكتروني.
- سلسلة مناخل قياسية نظامية.



الشكل II.1.1: أجهزة مستعملة في إختبار التحليل الحبيبي.

3.1.1.II. إجراء اختبار:

- نزن عينة من التربة مقدارها (M) حيث $(0.0200 D < M < 0.0600 D)$.
- حضر سلسلة من المناخل نضعها فوق بعضها البعض حتى يكون الغرابيل من أصغر قطر إلى الأكبر قطر إي من الأسفل إلى الأعلى تم نضع إناء قاعدي تحت منخل لالتقاط العناصر الدقيقة الأقل من 0.08 وغطاء في اعلي منخل لمنع تطاير الغبار.
- فرغ العينة الموزونة فوق المناخل العلوي.
- نقوم بتشغيلالهزاز الكهربائي لمدة 10 دقائق.

4.1.1.II. الحسابات و النتائج:

4.1.1. II.1. حساب المرفوض الكلي بالنسبة المئوية

مجموع المرفوضات الجزئية في كل غربال

$$(1) \dots\dots\dots MC(\%) = \times 100$$

$$(2) \dots\dots\dots MN = (M1 + M2 + M3 \dots\dots MN)$$

M = كتلة العينة الكلية

$$(3) \dots\dots\dots p = 100\% - MC\%$$

2.4.1.1. II المعاملات التي ستنج من المنحنى

أ- معامل الانتظام:

هو عبارة عن نسبة بين قطر حبيبات 60% إلى قطر D10 حبيبات ويستفاد من هذا المعامل في تحديد مدى تدرج التربة وتحسب بالعلاقة المثالية.

$$(4) \dots\dots\dots C = (D60/D10)C$$

- D:60 القطر المناسب ل60% من المار الكلي

- D:10 القطر المناسب ل10% من المار الكلي.

حساب معامل الانتظام: - نقول ان الحبيبة منتظمة اذا كانت $Cu < 2$

ب- معامل الانحناء:

يحدد لنا مدى تجانس التربة واحتوائها على مختلف ابعاد الحبيبات ويحسب باستعمال العلاقة التالية:

$$(5) \dots\dots\dots Cc = D_{30}^2 / D_{10} * D_{60}$$

D30 : هو القطر المناسب ل 30% من المار الكلى.

حساب معامل الانحناء: نقول ان الحصى جيد اذا كان $1 < Cc < 3$

ج- معامل النعومة:

هو الجزء المتبقي لمجموعة المرفوض وق 10 غرابيل ويعطى بالعلاقة التالية:

$$(6) \dots\dots\dots MF = -10MC \% / 100$$

جدول (1.II): تصنيف الحصى حسب مقياس النعومة

نوع العينة	مقياس النعومة M_f
حصى وحجارة.	$M_f \geq 3.5$
رمل.	$3.5 \leq M_f \leq 1.5$
رمل دقيق.	$M_f \leq 1.5$

II 2.1. تحليل حجم الجسيمات عن طريق قياس الرواسب (NF P94-057) :

II 1.2.1. المعدات المستخدمة:

- أنبوبان زجاجيان سعة 1 لتر.
- هيد وميتر جهاز قياس الكثافة من 0.850 إلى 1.100 جم / سم .
- ميزان الحرارة.
- آلة التحريك.
- ميزان دقيق 0.01 جرام.
- ساعة التوقيف.



الشكل 2.1.II: أجهزة مستعملة في اختبار التحليل الحبيبي عن طريق قياس الرواسب.

II 2.2.1. إجراء اختبار:

- تفكيك الغربال إلى 0.080 مم (أو 0.100 مم) المتحصل عليه بعملية رطبة؛ خذ 40 جم من المادة الجافة المتجانسة.
- 30 سم من واحد تحضير محلول مكون من 250 سم 3 من الماء المقطر ومحلول هي كساميتا فوسفات الصوديوم:
- نقع العينة المأخوذة في المحلول المعد بهذه الطريقة لمدة 12 ساعة؛ استمر في التحريك الميكانيكي واليدوي لمدة 5 دقائق من أجل فصل الحبوب.

- املاً أنبوب الاختبار بالماء حتى 2000 سم وحركه حل بمحرك يدوي لتوزيع الحبوب بالتساوي.
- قم بإزالة المحرض وابدأ ساعة الإيقاف في نفس الوقت.
- ثم انغمس ببطء في مقياس كثافة السوائل.
- خذ قراءات مقياس كثافة السوائل بعد 30 ثانية، 1 ، 2 ، 5 ، 10 ، 20 ، 40 ، 80 دقيقة ، 4 ساعات و 16 ساعة ، 24 ساعة. لا يمكن إزالة مقياس كثافة السوائل من المحلول إلا بعد أخذ القراءة في دقيقتين. لبقية القراءات على مقياس كثافة السوائل ومقياس الحرارة.
- قم بإزالة مقياس كثافة السوائل. أنبوب اختبار ثان مملوء بالمحلول المُعد مسبقاً و إلى درجة حرارة الغرفة لاستخدامها في قراءات درجة الحرارة.

II. 2. إختبار (MICRO _ DEVAL)

II. 1.2. الهدف من الاختبار:

يتيح الاختبار تحديد مقاومة التآكل لعينة عن طريق الاحتكاك المتبادل لعناصر الركاب ببعضها البعض على اسطوانة الآلة الدوارة وعلى الكرات الجافة او في وجود الماء يتم اختبار حجم المواد الخاضعة للاختبار من الفئات الحبيبية (4_6.3مم) (6.3_10مم)، (25_50مم) بالنسبة للاختبارات التي يتم إجراؤها على الحصى بين 14 و 10 ملم يتم استخدام

II. 2.2. المبدأ:

إذا كانت M هي كتلة المادة في الاختبار أي M كتلة العناصر الأصغر 1.6 مم التي يتم إنتاجها أثناء الاختبار ' يتم تعبير عن مقاومة التآكل بواسطة معامل MICRO -DEVAL المكتوبة:

$$(7) \dots\dots\dots \times MDE = 100 \frac{m}{M}$$

II. 3.2. المعدات المستخدمة:

- الة MICRO _ DEVEL
- حاوية مخصصة لجمع المواد بعد الاختبار.
- مقياس سرعة الدوران من النوع الدوار يوقف المحرك تلقائيا عند العدد المطلوب من جولات.
- مناخل (-1.6مم) يجب الا يقل قطرها عن 200مم.
- مقياس دقيق 100/1 لغرا.
- كريات حديدية.



الشكل 2.II: أجهزة المستعملة في اختبار MICRO _ DEVEL

II. 4.2. إجراء الاختبار:

- يتم اختبار على حصى بين 4 و 14 ملم ' وضع العينة في الماكينة وحمولة الكرات إلى فئة الحبيبات المختارة.
- للاختبار الرطب أعد تركيب الغطاء وشد مسامير التثبيت مع التأكد من أن الاسطوانات مختومة أثناء دورانهم.
- يبدأ الاختبار بجعل الالة تؤدي 12000 دورة بسرعة منتظمة (100±5) دورة في الدقيقة لجميع الفصول أي ساعتين. تم نقوم بإزالة الركام بعد الاختبار نجمع الركام في حاوية موضوعة أسفل الجهاز مع الحرص على إحضار الفتحة فوق هذه الحاوية مباشرة لتجنب ذلك.

- غربلة المواد في الحاوية من خلال غربال 1.6 مم عدة مرات لتسهيل العملية الرفض إلى 1.6 مم في صينية ويقلب جيدا بالمجرفة ثم يصب في الصينية المثقبة لتصفيته.
- بعدها نزن الكمية المرفوضة نحصل على النتيجة التالية:

II 5.2. حساب معامل MDE

نحسب معامل MDE لكل اسطوانة بهذه الطريقة:

$$(8) \dots\dots\dots MDE=500-m/M \text{ أي } MDE=100*m/M$$

- مع m كتلة الرفض 1.6 مم.
- قيمة MDE المراد استخدامها مقربة الى أقرب عدد صحيح هي متوسط الاختبارين.

II 2. جدول تصنيف نوع الحصى وفقا معامل MICRO- DEVEL (جدول):

قيم معامل MICRO- DEVEL (%)	تقييم نوع الحصى
<10%	جيد جدا
من 10 الي 20	متوسط
من 20 ال 35	ضعيف
>35	ضعيف جدا

II 3. تجربة لوس انجلوس بعيار (NFP18.573)

II 1.3. الهدف من الاختبار:

يتح الاختبار (NFP18.573) قياس المقاومة بالصدمات والتآكل عن طريق الاحتكاك المتبادل لعناصر الركاب بتطبيق على المجاميع المستخدمة في تكوين الأسس الوصف بما في ذلك دوران ارتداء.

تتطور المادة أثناء الاختبار من ناحية نتيجة لتأثير الكرات على الركاب (تمزق العناصر الهش) من ناحية أخرى عن طريق العناصر ببعضها البعض ' على اسطوانة الآلة وعلى الكرات.

II. 2.3. المبدأ:

يتكون الاختبار من قياس كمية العناصر التي يقل حجمها عن 1.6 مم و التي يتم إنتاجها عن طريق تعريض المادة لصدمات كروية قياسية واحتكاك متبادل في آلة لوس انجلوس يتم اختبار حجم المواد قيد الاختبار من ستة حبيبات قياسية من الفئة الحبيبية 4/6.3 مم - 6.3/10 مم - 10/14 مم - 10/25 مم - 16/31.5 مم - 25/50 مم ' أقرب ما يكون قدر الإمكان لدقة المواد كما سيتم تنفيذها.

يختلف وزن شحنة الحصى وفقا لنوع الحبيبات، إذا كانت p هي المادة في الاختبار فوزن العناصر اقل من 1.6 مم تم إنتاجها أثناء الاختبار يتم التعبير عن المقاومة المشتركة بالصدمة والتآكل بالاحتكاك المتبادل بالكمية.

$$CLA = 100 Xp/P \dots\dots\dots (9)$$

نسمي هذه الكمية عديمة الأبعاد حسب " معامل لوس انجلوس للمادة "

II. 3.3. المعدات المستخدمة:

- آلة لوس انجلوس.
- حاوية مخصصة لجمع المواد بعد الاختبار.
- مقياس سرعة الدوران من النوع الدوار ' يوقف المحرك تلقائيا عند العدد المطلوب من جولات.
- منخل (-1.6مم) يجب الا يقل قطرها عن 200مم.
- مقياس دقيق 100/1 لغرام.
- كريات حديدية.



الشكل II 3. أجهزة المستعملة في تجربة لوس انجلوس

II 4.3. إجراء الاختبار:

-يتم اختبار على حصى بين 4 و14 ملم ' وضع العينة في الماكينة وكذلك الحمل النسبي للحصى إلى فئة الحبيبات المختارة.

-بدأ الاختبار بجعل الماكينة تؤدي 500 دورة بسرعة منتظمة تتراوح بين 30 و 35 دورة في الدقيقة لجميع الفئات باستثناء فئة 25-50 مم حيث يكون عدد الدورات 1000.

-نقوم بإزالة الركام بعد الاختبار. جمع الركام في حاوية موضوعة أسفل الجهاز، مع الحرص على إحضار الفتحة فوق هذه الحاوية مباشرة، لتجنب فقد الركام.

- غربلة المواد في الحاوية من خلال غربال 1.6 مم؛ يتم أخذ المواد عدة مرات من أجل تسهيل العملية الرفض إلى 1.6 مم في صينية ويقطب جيدا بالمجرفة ثم يصب في الصينية المثقبة لتصفيتها.

- بعدها نزن الكمية المرفوضة نحصل على النتيجة التالية:

II. 5.3. حساب معامل LA

$$P = p - p' = 5000 - p' \quad (10)$$

$$LA = 100 * (5000 - p') / 5000 \quad (11)$$

1. 5.3.II. تصنيفات معامل LA

جدول (3.II): جدول تصنيف نوع الحصى وفقا معامل LA

معامل LA	التصنيف
LA < 15	جيد جدا
15 < LA < 25	جيد
25 < LA < 40	ضعيف
LA > 40	ضعيف جدا

II. 4. تجربة المكافئ الرملى (NF-P18-598)

II. 1.4. الغرض من الاختبار :

يستخدم هذا الاختبار لتقييم نظافة الرمال ويمكن تحديدها بقياس النسبة المئوية الغرامات في هذه الرمال. يمكن سحق الرمال من المحجر أو الكثبان الرملية أو واد.

II. 2.4. مبدأ الاختبار:

يتم إجراء الاختبار على جزء 5/0 مم من الرمل المراد دراسته. يتم غسل العينة حسب العملية تطبيع، ودع كل شيء يرتاح. بعد 20 دقيقة يتم قياس العناصر التالية- :
 -ارتفاع h1: الرمل النظيف + العناصر الدقيقة.
 -ارتفاع h2: الرمال النظيفة فقط.

$$ES = h1/h2 * 100 \quad (12)$$

II 3.4. المعدات المستخدمة:

- مدرج أسطوانة.
- ميزان دقيق.
- قمع لإدخال الرمال.
- محلول.
- هزاز الكهربائي.



الشكل II.4: أجهزة المستعملة في اختبار مكافئ الرملي

II 4.4. إجراء الاختبار :

- املاً أنبوب الاختبار بمحلول حتى العلامة الأولى .
- تزن 120 جراماً من الرمل الجاف هذه الكمية من الرمل في أنبوب الاختبار الذي يحتوي على محلول الغسيل.
- نتركه للوقوف لمدة 10 دقائق للقضاء على فقاعات الهواء .
- قم بسد أنابيب الاختبار واطلب من الآلة هزها (90 دورة في 30 ثانية) لغسل الرمال.
- يتم غسل الجدران الداخلية للعينة باستخدام أنبوب الغسيل الذي يتم تدويره بين الأصابع .

- نقوم بإزالة أنبوب الغسيل ثم اتركه للوقوف لمدة 20 دقيقة مع تجنب أي اهتزاز حتى نهاية الصب .
- قياس ارتفاع الرمل h2 وارتفاع hl للرمل.

الجدول(4.II) : نوعية الرمال

جودة الرمال	ES(%)
الرمل الطيني: يرخص استعماله في الخرسانة العادية و يستعمل في الطبقة الأساسية لقارة الطريق ((Couche de base	ES<60
الرمل الخشين قليلا: يستعمل في الخرسانة العادية	60<ES<70
الرمل نظيف: يستعمل في الخرسانة ذات النوعية العالية	70<ES<80
الرمل نظيف جيد: يستعمل في الخرسانة الخاصة	ES>80

II 5. إختبار بروكتور المعدل: وفق لمعيار NF p94-093

II 1.5. الهدف من إختبار بروكتور:

هو تحديد الكثافة الجافة القصوى ومحتوى الرطوبة الأمثل التي ستقارن بها الكثافة الحقلية وكذلك تحدد الطاقة التي تتعرض لها التربة في الدمك في المعمل لتمثيلها على الطبيعة استخدام ادوات ومعدات الدمك المختلفة.

II 2.5. مبدأ الإختبار:

يتمثل مبدأ هذا الإختبار في ترطيب مادة بعدة محتويات مائية وضغطها، لكل من محتويات الماء، وفقاً لعملية تقليدية وطاقة. لكل من قيم المحتوى المائي التي تم النظر فيها، يتم تحديد الكثافة الجافة للمادة ويتم رسم منحنى الاختلافات في هذه الكثافة كدالة لمحتوى الماء. بشكل عام، يقدم هذا المنحنى، المسمى منحنى بروكتور، القيمة القصوى لكثافة المادة الجافة التي يتم

الحصول عليها لقيمة معينة لمحتوى الماء. هاتان القيمتان هما اللتان يطلق عليهما خصائص ضغط بروكتور العادي أو المعدل الأمثل اعتمادًا على الاختبار الذي تم إجراؤه.

II. 3.5. المعدات المستخدمة:

- جهاز الرص.

- قالب الرص.

- غرابيل (5).

- ميزان الكتروني.

- اناء للخلط.



الشكل II.5: اجهزة المستعملة في اختبار بروكتور المعدل

II 4.5. إجراء الاختبار:

- تجفيف المادة في الهواء أو في الفرن (من 3 إلى 5 ساعات عند 60 درجة مئوية).
- غرباله كمية من عينة بغرابيل 20مم.
- نزن كمية 5.5 كجم.
- إضافة كمية مقاسة من الماء إلى التربة وجانس الخليط.
- قم بتجميع القالب + قاعدة + قرص فاصل + قرص ورقي في أسفل القالب (يسهل عملية إزالة القوالب) ؛ ثم قم بوزن الكل: إما P1 وإضافة الارتفاع .
- ملأ القالب بخمس طبقات، وختم كل واحدة بـ 55 ضربة:
- قم بإزالة الطبقة الفائقة وتقليم الطبقة الأخيرة.
- قم بالوزن (تربة + قالب).
- في نهاية التجربة يتم أخذ عينة من الطبقة العليا وأخرى من الطبقة الوسطى لتحديد محتوى الماء.
- استئناف التجربة بالعينة التي سبق استخدامها والتي يجب أن يضاف إليها 1٪ ماء بوزن العينة (5.5 كغ).

II 6. اختبار CBR: وفق لمعيار (NF P94-078)

II 1.6. الهدف من تجربة:

يتيح الاختبار تحديد قدرة تحمل التربة المضغوطة، من خلال تقدير مقاومتها للتفتيت، وفقاً لحالتها وكثافتها ورطوبتها، وكذلك الأحمال المطبقة. يقيس مقاومة إجهاد القص للتربة في ظل ظروف الرطوبة والكثافة الخاضعة للتحكم والمستوى المتغير للضغط، مما يجعل من الممكن الحصول على نسبة مئوية من نسبة التحمل. يستخدم اختبار CBR هذا لأبعاد هياكل الرصف وتوجيه أعمال الحفر.

II 2.6. مبدأ الاختبار:

- يتمثل المبدأ العام للاختبار في قياس القوى التي سيتم تطبيقها على الثقب أسطواني لجعله يخترق العينة بسرعة ثابتة (1.27 مم / دقيقة) من المواد .
- خلال الاختبار، يتم إنشاء منحني تشوه القوة على الحلقة الدينامو مترية للقوة 12.5 ملم .
- مطلوب لفترات استراحة 1.25 مم ؛ 2 مم ؛ 2.5 مم ؛ 5 مم ؛ 7.5 ملم و 10 ملم و 12 ملم.

II 3.6. المعدات المستعملة:

- آلة CBR.
- قالب بروكتور.
- ميزان.
- فرن التجفيف.
- أداة لقياس الانتفاخ مع مؤشر وأوزان.



الشكل II.6: اجهزة المستعملة في اختبار CBR

II 4.6. اجراء التجربة: في عدم وجود الماء.

- يتم تمرير عينه من التربة على المنخل رقم 4 ثم يتم اضافة النسبة المثالية للمياه لتوصيلها إلى اعلى كثافة جافة (نسبة المياه المثلى يتم تحديدها من اجراء اختبار بروكتور).
- يتم وضع العينة على ثلاث مراحل في جهاز بروكتور القياسي او خمس مراحل في جهاز بروكتور المعدل وفي كل مرحله يتم دمك التربة بعدد 56 ضربه كلما زاد عدد الضربات كلما زادت قوة تحمل التربة.
- يتم أخذ جهاز بروكتور وبداخله العينة المدموك بالكامل ووضعه داخل جهاز CBR .
- يتم تشغيل الجهاز واخذ قراءات للإجهاد ومقدار الغرس الناتج عنه.

II 5.6. إجراء التجربة: في وجود الماء.

- يتم تجهيز حوالي 12 كجم من التربة المارة من منخل رقم (4)
- تخلط العينة مع كمية الماء المناسبة تبعاً للمحتوى المائي المطلوب.
- توضع العينة في القالب وتدمك بالمطرقة 56 دقة ويتم تحديد الكثافة الجافة القصوى.
- تحمل العينة بمجموعة من الأوزان كافية لا تقل عن 4.5 كجم (تعادل وزن ضغط التربة عليها في الطبيعة).
- تغمر العينة تماماً في الماء وهي ما زالت في القالب لمدة 4 أيام ويتم قياس مقدار الانتفاخ بعد مرور
0 ، 1 ، 2 ، 4 ، 8 ، 12 ، 24 ، 36 ، 48 ، 72 ، 96 ساعة.
- بعد الانتهاء من تحديد مقدار الانتفاخ تترك العينة لمدة 15 دقيقة لخروج الماء ثم يحسب وزنها مع القالب.
- توضع العينة بعد ذلك في آلة قياس الضغط وعليها حمل يعادل وزن سمك الرصف (لا يزيد عن 4.5 كجم) ويدفع المكبس بمعدل 1.25 مم/دقيقة ويسجل الحمل عند غرز مقدار 2.5 ، 5 ، 7.5 ، 10 ، 12.5 ، 15 مم.
- بعد الانتهاء من الاختبار يتم استخراج العينة وأخذ عينات من الثلث الأول والوسط والثلث الأخير لتحديد المحتوى المائي للتربة المدموك.
- يرسم منحنى الضغط (كجم / سم²) مع الاختراق (مم) ثم يسجل مقدار الضغط عند الاختراق 2.5 و 5 مم.

تصنيفات CBR

وفقاً لمعيار NF P 9478 يشير إلى المعاملات التالية لاختبار (CBR) نسبة تحمل كاليفورنيا) وكذلك النسبة المئوية التالية للتمكن من تحديد طبيعة الأرض بالإضافة إلى قدرتها على التحمل:

جدول 5.II تصنيف فئة المصعد وفقا لقيمة CBR

التصنيف	قيمة CBR (%)
ضعيف جدا	$CBR < 3$
ضعيف	$3 < CBR < 6$
متوسطة	$6 < CBR < 12$
جيد	$12 < CBR < 25$
جيد جدا	$CBR > 25$

الفصل الثالث: النتائج والمناقشات

1.1.III. نتائج اختبار التحليل الحبيبي: حساب معايير (NF P 94-056)

1.1.1.III. نتائج اختبار للعينة: TVC (31.5/0)


(TVC):Tuf et Tout venant Concassées.

الجدول 1.III: نتائج التحليل الحبيبي للجسيمات المنخل التراكمي (%)

القطر (mm)	المار (%)	المار الكلي (%)	المار الكلي (%)
31,5	100	100	100
20	91,2	91,55	91,8
10	57,4	59,6	59,95
5	39	40,95	40,85
2,5	32,9	34,3	34,1
1,25	29,5	31,15	31
0,63	27,1	28,6	28,4
0,315	23,5	24,2	24,45
0,16	12,5	11,05	10,9
0,08	1,55	2	1,6
0	0,55	0,75	0,45

من الجدول (1.III) أخذنا 3 عينات من الرمل ذات وزن 2000 g ومررناها على مجموعة مناخل متتالية . نقيس الوزن الجزئي المتبقي في كل منخل على المنخل الذي يليه وتجمع الأوزان التراكمية كلها ، ثم نقوم بحساب نسبة المار على كل منخل لكل عينة

- من خلال النتائج المتحصل عليها من الجدول (1.III) قمنا بدمجها في المنحنى.



الشكل 1.III: منحنى تغيرات نتائج التحليل الحبيبي للجسيمات.

$$(1.II) \dots \dots \dots Cu = (D60/D10)$$

$$(2.II) \dots \dots \dots Cc = D30^2 / (D60 * D10)$$

$$(3.II) \dots \dots \dots Mf = \sum n = (M_{0.16} + M_{0.335} + \dots + M_5 + M_{10}) / 100$$

جدول 2.III: توضيح نتائج التحليل الحبيبي

تجارب	معامل الانتظام Cu	معامل الانحناء Cc	مقياس النعومة Mf
تجربة 1	73.33	1.25	4.873
تجربة 2	66.6	1.25	4.785
تجربة 3	66.6	1.25	4.786

من خلال الجدول (1.II) والجدول (2.III) نستنتج العينة المدروسة هي: حصى وحجارة لان $Mf > 3.5$ ونستنتج ان معامل الانتظام $Cu > 5$ ومعامل الانحناء $3 < Cu < 1$ فان نوع الحصى جيد.


2.1.1.III نتائج اختبار للعينة: الحصى 3/0

الجدول 3.III: نتائج التحليل الحبيبي للجسيمات المنخل التراكمي (%)

Tamis(mm)	المار الكلى (%)1	المار الكلى (%)2	المار الكلى (%)3
31,5	100	100	100
20	100	100	100
10	100	100	100
5	100	100	100
2,5	83,6	82,3	83,3
1,25	49,2	48,5	53,1
0,63	26,3	26,5	30,3
0,315	14,2	14	16,7
0,16	8,2	8,2	8,7
0,08	1,4	1,6	1,4
0	0,4	0,3	0,4

من الجدول (2.III) أخذنا 3 عينات من حصى (3/0) ذات وزن 1000g وممرناها على مجموعة مناخل متتالية . نقيس الوزن الجزئي المتبقي في كل منخل على المنخل الذي يليه وتجمع الأوزان التراكمية كلها، ثم نقوم بحساب نسبة المار على كل منخل لكل عينة

- من خلال النتائج المتحصل عليها من الجدول (2.III) قمنا بدمجها في المنحنى



الشكل 2.III: منحنى تغيرات نتائج التحليل الحبيبي للجسيمات.

الاستنتاج من المنحنى:

$$(1.II).....Cu=(D60/D10)$$

$$(2.II).....Cc = D30^2/(D60*D10)$$

$$(3.II).....Mf=\Sigma n=(M_0.16+M_{0.335}++ M_5+ M_{10+})/100$$

جدول 4.III: توضيح نتائج التحليل الحبيبي.

تجارب	معامل الانتظام Cu	معامل الانحناء Cc	مقياس النعومة Mf
تجربة 1	7.89	1.07	3.07
تجربة 2	8.5	1.05	3.07
تجربة 3	8.5	1.05	3.07

من خلال للجدول 4.III نستنتج العينة المدروسة هي : حصى و لان $Mf < 3.5$ ونستنتج ان معامل الانتظام $Cu > 5$ ومعامل الانحناء $1 < Cu < 3$ فان نوع الحصى جيد.


3.1.1.III نتائج اختبار للعينة TVC(5/0)

الجدول 5.III: نتائج التحليل الحبيبي للجسيمات المنخل التراكمي (%)

Tamis(m m)	Tamisatcumules (%)1	Tamisatcumules (%)2	Tamisatcumules (%)3
31,5	100	100	100
20	100	100	100
10	100	100	100
5	94,4	94,4	94,2
2,5	91,8	92	91,6
1,25	88,6	88,8	88,6
0,63	83	82,8	83
0,315	70,6	71,2	70,6
0,16	43,6	43	44,2
0,08	4,8	5,4	5,8
0	0,8	0,6	0,8

من الجدول (3.III) أخذنا 3 عينات من TVC(5/0) ذات وزن 500g ومررناها على مجموعة مناخل متتالية . نقيس الوزن الجزئي المتبقي في كل منخل على المنخل الذي يليه وتجمع الأوزان التراكمية كلها ، ثم نقوم بحساب نسبة المار على كل منخل لكل عينة

- من خلال النتائج المتحصل عليها من الجدول (3.III) قمنا بدمجها في المنحنى




الشكل 3.III: منحنى تغيرات نتائج التحليل الحبيبي للجسيمات.

2.1.III. نتائج اختبار التحليل الحبيبي (5/0)TVC: حساب معايير (NF P 94-057)

الجدول 6.III: نتائج التحليل الحبيبي للجسيمات طريق قياس الرواسب (%)

القطر (mm)	الكلية 1 (%)	المار الكلية 2 (%)	المار الكلية 3 (%)
31,5	100	100	100
20	100	100	100
10	98	98	98
5	94,4	94,2	94,4
2,5	92	91,6	91,8
1,25	88,8	88,6	88,6
0,63	82,2	83	83
0,315	71,2	70,6	70,6
0,16	43	44,2	43,6
0,08	20,72	20,72	20,72
0,075	18,72	18,72	18,72
0,055	18,72	18,72	18,72
0,038	18,72	18,72	18,72
0,025	16,72	16,72	16,72
0,017	14	14	14
0,012	8,72	8,72	8,72
0,008	0	0	0



الشكل 4.III: منحنى تغيرات نتائج التحليل الحبيبي للجسميات طريق قياس الرواسب (%)

الاستنتاج من المنحنى

(1.II).....Cu=(D60/D10)

(2.II).....Cc = D30²/(D60*D10)

(3.II).....Mf=Σn=(Mo.16+M 0.335++ M5+ M10+)/100)

جدول 7.III: توضيح نتائج التحليل الحبيبي.

مقياس النعومة Mf	معامل الانحناء Cc	معامل الانتظام Cu	تجارب
1.278	1.06	1.66	تجربة 1
1.278	1.06	1.66	تجربة 2
1.28	1.06	1.66	تجربة 3

من خلال للجدول نستنتج العينة المدروسة هي: رمل و لان $Mf < 3.5$ ونستنتج ان معامل

الانتظام $Cu < 5$ ومعامل الانحناء $1 < Cu < 3$ فان نوع الرمل

2.III. تفسير النتائج: اختبار (لوس انجلوس و ميكرو دو فال و مكافئ الرملي)

لتفسير النتائج التي تم الحصول عليها، يمكن استخدام الجدول الذي يعطي قيم MDE و قيم La وقيم ES المطلوبة ، للركام لخلطات الأسفلت ، وفقاً لفئة حركة المرور (عدد مركبات البضائع الثقيلة في اليوم).

الجدول 8.III: مواصفات LA-MDE-Es وفقاً معيار (LCPC6SETRA.Avril1984)

T.N.G (العينة غير معالجة)

طبقة القاعدة (Couche de base)	طبقة الأساس Couche de (foundation)	مواصفات LA- MDE- Es	حركة المرور من 13 طن	فئة المرور (Classe de de trafic)
≤30	≤40	LA	(يوم <25)	T4
≤25	≤35	MDE		
≥50	≥50	ES		
≤25	≤30	LA	(25 الى 50/يوم)	T3
≤20	≤25	MDE		
≥50	≥50	ES		
/	≤25	LA	(50 الى 150/يوم)	T2
/	≤20	MDE		
≥50	≥50	ES		
/	/	LA	T1	T1
/	/	MDE	(150 الى 30/يوم)	
≥50	≥50	ES		

/	/	LA	T0	T0
/	/	MDE	300 الى	
≥50	≥50	ES	(750/يوم)	
/	/	LA	T0>	T0>
/	/	MDE	(750>/يوم)	-----
≥50	≥50	ES		

1.2.III نتائج اختبار لوس انجلوس :حساب معايير (N.F. P18.573)

1.1.2.III نتائج اختبار لوس انجلوس للعينة :الحصى (15/08)

وزن العينة إصلية M=4840g

$$P = p - p' = 5000 - p' \quad (10. II)$$

$$LA = 100 * (5000 - p')/5000 \quad (11. II)$$

الجدول(9.III):نتائج حساب نوع الحصى (15/08) حسب معامل CLA

تجارب	الوزن الابتدائي(g) p	عدد الكريات	الوزن النهائي 'g) p)	p=P- P'	LA%
تجربة 1	4840	11	3887,5	1112,5	22,25
تجربة 2	4840	11	3900,5	1099,5	21,99

$$LA (%)=22.25\% LA(\%)<30\%$$

- نلاحظ الجدول(9.III): ان القيمة المتوسطة للعينة تساوي %22 بالمئة وبالتالي ان LA <30% (نلاحظ من الجدول(3. II) و الجدول(8.III) تبين لنا ان مقاومة الاحتكاك والتآكل لعينة الحصى (15/08) جيديرخص استعماله في الخرسانة العادية و يستعمل فيطبقة الأساس (Couche de foundation) ضمن فئة المرور(T2وT3 و طبقة القاعدة (Couche de base) ضمن فئة المرور(T4)

2.2.III. نتائج اختبار لوس انجلوس للعينة: الحصى (08/03).

وزن العينة اصلية M=3960g

الجدول10.III: نتائج حساب نوع الحصى (08/03) حسب معامل CLA.

تجارب	الوزن الابتدائي(g) p	عدد الكريات	الوزن النهائي (g) p'	p=P-P'	CLA %
تجربة 1	3960	9	3064,6	1935,4	38,708
تجربة 2	3960	9	3029,9	1970,1	39,402

$$LA (%) = 38.708\% \quad LA (%) > 30\%$$

نلاحظ الجدول(10.III): ان القيمة المتوسطة للعينة تساوي %30 بالمئة وبالتالي ان LA >30% (نلاحظ من الجدول(3. II) و الجدول(8.III) تبين لنا ان مقاومة الاحتكاك والتآكل لعينة الحصى (03/08) ضعيفة يرخص استعماله في الخرسانة العادية و يستعمل فيطبقة الأساس (Couche de foundation) ضمن فئة المرور(T2وT3 و طبقة القاعدة (Couche de base) ضمن فئة المرور(T4)

3.III. نتائج اختبار ميكرو دو فال (N.F. P18.572)

1.3.III. نتائج اختبار ميكرو دو فال للعينة: الحصى (15/08)

الجدول 11.III: نتائج حساب نوع الحصى (15/08) حسب معامل MDE.

تجارب	الوزن الابتدائي (g)	وزنالكريات (g)	الوزن النهائي (p)	m=M- m'	MDE %
تجربة 1	500	5000	492,3	7,7	1.54
تجربة 2	500	5000	491,9	8.1	1.62

$$MDE=1.5\% < 10\% \quad MDE\% \leq 10\%$$

نلاحظ الجدول (11.III): ان القيمة المتوسطة للعينة تساوي 15% بالمئة وبالتالي ان $MDE < 10\% < 20\%$ نلاحظ من الجدول (2. II) و الجدول (8.III) تبين لنا ان مقاومة الاحتكاك والتآكل لعينة الحصى (15/08) جيد يرخص استعماله في الخرسانة العادية و يستعمل في طبقة الأساس (Couche de foundation) ضمن فئة المرور (T2) و طبقة القاعدة (Couche de base) ضمن فئة المرور (T3)

2.3.III. نتائج اختبار ميكرو دو فال للعينة: الحصى (08/03)

وزن العينة اصلية M=500g

الجدول 12.III: نتائج حساب نوع الحصى (08/03) حساب معامل MDE

تجارب	الوزن الابتدائي (g) p	وزن الكريات (g)	الوزن النهائي 'g) p)	m=M- m'	MDE %
تجربة 1	500	4000	422,1	77,9	15.87
تجربة 2	500	4000	420,3	79,7	15.94

$$MDE=15\% \quad MDE < 10\% \quad 20\% <$$

نلاحظ الجدول (12.III): ان القيمة المتوسطة للعينة تساوي 15% بالمئة وبالتالي ان $MDE < 10\% \quad 20\% <$ نلاحظ من الجدول (2. II) و الجدول (8.III) تبين لنا ان مقاومة الاحتكاك والتآكل لعينة الحصى (08/03) جيديرخص استعماله في الخرسانة العادية و يستعمل فيطبقة الأساس (Couche de foundation) ضمن فئة المرور (T2) و T3 و طبقة القاعدة (Couche de base) ضمن فئة المرور (T4)

4.III. نتائج اختبار المكافئ الرمل: حسب معايير (NF P 18-598)

$$(12. II).....ES \% = h_1/h_2 * 100$$

العينة (TVC): Tuf et Tout venant Concassées.

الجدول 13.III: توضح نتائج التحليل المكافئ الرملي

العينة رمل 3/0		العينة Tvc		القرارات
10.6	10.5	10	10	H1
12	12	16	16.1	H2
88.33	87.5	62.50	62.11	ES

العينة tvC

$$ES\% = 62\%$$

نلاحظ من الجدول (13.III) أعلاه لدينا عينتين ولكل منهما لديها قيم مختلفة الارتفاعات H1:H2 فنلاحظ اختلاف في قيم المكافئ الرملي ، وأجرينا عملية الحساب فكانت النتائج المتحصل متقاربة فيما بينها . أما القيمة المتوسطة للعينة تساوي 62% بالمئة والتي من الجدول (4. II) و الجدول (8.III) يمكن أن تبين لنا طبيعة ونوعية العينة المدروس نسبه $ES\% \geq 50$ هو الرمل الطيني: يرخص استعماله في الخرسانة العادية و يستعمل في الطبقة الأساسية (Couche de foundation) ضمن فئة المرور (T4 الى T0) طبقة القاعدة (Couche de base) ضمن فئة المرور (T4 الى T0)

العينة رمل 3/0

$$ES\% = 87\%$$

نلاحظ من الجدول (13.III) أعلاه لدينا عينتين ولكل منهما لديها قيم مختلفة الارتفاعات H1:H2 فنلاحظ اختلاف في قيم المكافئ الرملي، وأجرينا عملية الحساب فكانت النتائج المتحصل متقاربة فيما بينها. أما القيمة المتوسطة للعينة تساوي 87% بالمئة والتي من الجدول (4. II) و الجدول (8.III) يمكن أن تبين لنا طبيعة ونوعية العينة المدروس نسبته $ES\% \geq 80$ هو الرمل نضيف: يرخص استعماله في الخرسانة الخاصة و يستعمل في الطبقة الأساسية (Couche de foundation) ضمن فئة المرور (T4 إلى T0) الطبقة القاعدة (Couche de base) ضمن فئة المرور (T4 إلى T0)


5.III نتائج اختبار بروكتور:

تم اجراء اختبارات بروكتور المعدل وفقا لمعيار (NF P94-093)

الجدول 14.III: نتائج قياس بروكتور

TABLEAU DE RESULTATS DES MESURES

W (%)	4,3	5,9	8,3	10,3				
Densité (T/m3)	1,74	1,81	1,78	1,74				



الشكل 5.III: منحنى بروكتور المعدل للكثافة TVC الجافة

6.III تفسير النتائج اختبار CBR

لتفسير النتائج التي تم الحصول عليها، يوضح الجدول قيم لنسبة التحمل حسب نظام اشتو AASET و نظام الموحد USC

الجدول 15.III: يوضح بعض قيم نسبة التحمل (CBR)

نظام اشتو	نظام الموحد USC	مجال الاستخدام	تصنيف المواد	نسبة التحمل CBR
A5,A6,A7	OH,CH,MH,OL	طبقة القاعدة	ضعيف جدا	0-3
A4,A5,A6,A7	OH,CH,MH,OL	طبقة القاعدة	ضعيف	3-7
A2,A4,A6,A7	OH,CH,MH,OL	تحت الأساس	مقبول	7-20
A1b,A2-5,A3,A2-6	GM,GC,SW,SW,SP,GP	الأساس وتحت الأساس	جيد	20-50
A1a,A2-2,A3	GW,GM	الأساس	جيد جيدا	من اكبر 50

1.6.III. نتائج اختبارات CBR في عدم وجود الماء وفقا لمعيار (NFp94-078)


الجدول 16.III: نتائج قياسات CBR Immédiate

RESUTATS DE MESURES

Temps	30 s	1 mn	1mn 40s	2 mn	4 mn	6 mn	8 mn	10 mn
Enf (mm)	0,63	1,25	2,00	2,50	5,00	7,50	10,00	12,50
Lecture	2,86	11,13	17,14	19,59	28,46	34,79	42,82	1,89
Pr(kg/cm ²)	14,86	57,85	89,08	101,82	147,92	180,82	222,55	9,82

Coefficient de l'anneau = 102

Surface du piston = 19,625 cm²



الشكل 6.III: منحنى تغيرات CBR Immédiate

2.6.III. نتائج اختبارات CBR في وجود الماء وفقا لمعيار (NFp94-078)

الجدول 17.III: نتائج قياسات CBR imbibé

RESUTATS DE MESURES


Temps	30 s	1 mn	1mn 40s	2 mn	4 mn	6 mn	8 mn	10 mn
Enf (mm)	0,63	1,25	2,00	2,50	5,00	7,50	10,00	12,50
Lecture	0,47	0,93	1,50	1,84	2,99	4,01	5,15	6,45
Pr(kg/cm ²)	2,44	4,83	7,80	9,56	15,54	20,84	26,77	33,52

Coefficient de l'anneau = 102
Surface du piston = 19,625 cm²

نلاحظ من خلال (الجدول 17.III) ان نسبة قيمة التحمل CBR للعينة 14 %

وفقا جدول (5.II) و(الجدول 15.III) نستنتج ان العينة متوسط ويمكن استعمالها في طبقة تحت

الأساس حسب نظام أشتو (AASHTO) (A2,A4,A6,A7) ونظام الموحد USC



الشكل 7.III: منحنى تغيرات CBR imbibé

الفصل الرابع: بطاقة تقنية

1.IV بطاقات تقنية للمجاميع (TVc, رمل (3/0) , حصى (8/3) , حصى
(15/8))

بطاقة تقنية




المقر الرئيسي: لاسيليس ورقلة

العنوان: 30 مسكن الشطي الوكال ورقلة

رقم الهاتف/ الفاكس: 0659475340

الخصائص التقنية : للعيينة TVc

التصنيف	فئات حبيبية	/	
/	TVc	الفئة	
/	2.43	الكثافة المطلقة	
/	/	LA	
/	/	MDE	
>50	62%	Es	
/	1.81 t/m3	$\gamma_d max$	بروكتور
	6.4%	Wopm	
<25	147.45	Immédiate	CBR
	14.85	Imbibe	
	المار الكلي %	القطر (mm)	التحليل الحبيبي للجسيمات
	100	31.5	
	91,55	20	
	59,6	10	
	40,95	5	
	34,3	2.5	
	31,15	1.25	
	28,6	0.63	
	24,2	0.315	
	11,05	0.160	
	2	0.080	
	0,75	0	
Cu > 5	66.6	Cu	
1 < Cc < 3	1.25	Cc	
Mf > 3.5	4.785	Mf	



النتيجة

تصنف العينة من ضمن الرمل الخشين قليلا ويعد من النوعية جيدة يستعمل في الخرسانة العادية و في
خرسانة الطرق كطبقة الاساس ضمن فئة المرور او طبقة القاعدة من (T4) الى (T0)

بطاقة تقنية




المقر الرئيسي: لاسيليس ورقلة

العنوان: 30 مسكن الشطي الوكال ورقلة

رقم الهاتف/ الفاكس: 0659475340

الخصائص التقنية

التصنيف	فئات حبيبية	/	
/	5/0TVc	الفئة	
/	2.43	الكثافة المطلقة	
/	/	LA	
/	/	MDE	
>50	62%	Es	
/	1.81 t/m3	γd_{max}	بروكتور
	6.4%	Wopm	
<25	147.45	Immédiat	CBR
	14.85	Imbibe	
	المرار الكلي %	القطر (mm)	التحليل الحبيبي للجسيمات
	100	31.5	
	100	20	
	100	10	
	94.4	5	
	91.8	2.5	
	88.6	1.25	
	83	0.63	
	70.6	0.315	
	43.6	0.160	
	4.8	0.080	
	0.8	0	
Cu < 5	1.66	Cu	
1 < Cc < 3	1.06	Cc	
Mf > 3.5	3.07	Mf	



النتيجة

تصنف العينة من ضمن الرمل الخشين قليلا ويعد من النوعية جيدة يستعمل في الخرسانة العادية و في
خرسانة الطرق كطبقة الاساس ضمن فئة المرور او طبقة القاعدة من (T4) الى (T0)

بطاقة تقنية




المقر الرئيسي: لاسيليس ورقلة

العنوان: 30 مسكن الشطي الوكال ورقلة

رقم الهاتف/ الفاكس: 0659475340

الخصائص التقنية

التصنيف	فئات حبيبية	/	
/	رمل 3/0	الفئة	
/	2.36	الكثافة المطلقة	
/	/	LA	
/	/	MDE	
>80	%87	Es	
/		γ_d max	بروكتور
/		Wopm	
/	/	Immédiate	CBR
	/	Imbibe	
	المار الكلي %	القطر (mm)	التحليل الحبيبي للجسيمات
	100	31.5	
	100	20	
	100	10	
	100	5	
	83.6	2.5	
	49.2	1.25	
	26.3	0.63	
	14.2	0.315	
	8.2	0.160	
	1.4	0.080	
	0.4	0	
Cu > 5	8.5	Cu	
1 < Cc < 3	1.05	Cc	
Mf < 3.5	3.07	Mf	



النتيجة

تصنف العينة من ضمن الرمل نظيف جيد وتعد من النوعية جيدة يستعمل في الخرسانة الخاصة و في
خرسانة الطرق كطبقة الأساس ضمن فئة المرور (T4)

بطاقة تقنية



المقر الرئيسي: لاسيليس ورقلة

العنوان: 30 مسكن الشطي الوكال ورقلة

رقم الهاتف/ الفاكس: 0659475340

الخصائص التقنية

التصنيف	فئات حبيبية	/	
/	حصى 8/3	الفئة	
/	2.60	الكثافة المطلقة	
30%	38%	LA	
<25%	15%	MDE	
		Es	
/		$\gamma d \max$	بروكتور
		Wopm	
/	/	Immédiate	CBR
	/	Imbibe	
		التحليل الحبيبي للجسيمات	

النتيجة

تصنف العينة من النوعية جيدة ومقاومتها للاحتكاك والتآكل ضعيفة ويمكن استعمالها في الخرسانة العادية وخرسانة الطرق كطبقة الأساس ضمن فئة المرور (T3-T4)

بطاقة تقنية



المقر الرئيسي: لاسيليس ورقلة

العنوان: 30 مسكن الشطي الوكال ورقلة

رقم الهاتف/ الفاكس: 0659475340

الخصائص التقنية

التصنيف	فئات حبيبية	/	
/	حصى 15/8	الفئة	
/	2.60	الكثافة المطلقة	
<30%	%22	LA	
<25%	%1.5	MDE	
		Es	
/		$\gamma d max$	بروكتور
		Wopm	
/	/	Immédiate	CBR
	/	Imbibe	
		التحليل الحبيبي للجسيمات	

النتيجة

تصنف العينة من النوعية جيدة ومقاومة للاحتكاك والتآكل ويمكن استعمالها في الخرسانة العادية وخرسانة الطرق كطبقة الاساس ضمن فئة المرور (T3-T2) او طبقة القاعدة (T4)

خلاصة عامة

الخاتمة

من خلال الدراسة التي قمنا ببيها والتي الهدف الي انشاء بطاقة تقنية لمجاميع الركام (الحصى(3/8)و(8/15) والرمل و Tuf et Tout venant (TVC): من محجر يقع في PK 20 Zalfana على طريق غرداية ورقلة. الدراسة بالتعاون (la Sarl Stretch ben Brahim) على الاساس الاختبارات الجيوتقنية ومعرفة الخصائص الفيزيائية والميكانيكية وتصنيف المجاميع وتحديد مجالات استعمالها في هياكل الرصيف والحكم على تكيفها ومدى توافقها مع البيئة.

- شملت الدراسة في الفصل الاول بعنوان: البحث الببليوغرافي حول صياغة الاوراق التقنية.

- اما في الفصل الثاني اجراء اختبارات على المجاميع (الحصى(3/8)و(8/15) والرمل و Tuf et Tout venant Concassées (TVC), اذ تطرقنا لاستعمال (اختبار التحليل الحبيبي لجسيمات، اختبار لوس انجلوس , اختبار (MICRO _DEVAL), اختبار مكافئ الرمل، اختبار بروكتور . اختبار CBR) لتحديد الخصائص (الفيزيائية والميكانيكية) بمخبر الاشغال العامة الجنوب ورقلة L.T.P.S-Ouargla ومخبر جامعة قاصدي مرباح ورقلة كلية العلوم التطبيقية.

- اما الفصل الثالث تحليل ومناقشة النتائج المستعملة علي المجاميع المدروسة. من خلال النتائج المتحصل عليها نستنتج مايلي .

العينة (TVC) ذات نوعية جيدة تصنف ضمن نوع (الرمل والحجارة) ويمكن استعمالها ضمن الطبقة الاساس والقاعدة

العينة الحصى (3/8 و 15/8) ذات نوعية جيدة ومقاومة للاحتكاك والتآكل يمكن استعمالها في الخرسانة العادية وخرسانة الطرق.

العينة (3/0) ذات نوعية جيدة ويمكن استعمالها الخرسانة الخاصة والخرسانة الطرق ضمن الطبقة الاساس والقاعدة

قائمة المراجع

المراجع

- (1) Plaquette de L'industrie française des granulats en 2011, UNPG
- 2) Note d'information Idrrim N° 22« classification et aide au choix des matériaux granulaires recyclés pour leurs usages routiers hors agrégats d'enrobes (février 2011)
- 3) <http://www.marque-nt.com/appli.asp?NumAppli-NF041&lang-French>
- 4) http://www.idrrim.com/comites-operationnels_groupes_travail/avis/gs-materiaux-granulaires/guides-techniques_valides.htm
- (5) Note d'information CFTR n° 18 Norme enduits superficiels NF EN 12271 (octobre 2009)
D.DIDIER., Précis de Chantier : matériel et matériaux, mise en teuvre normalisation, Editions NATHAN. E. OIIVIER, Technologie des matériaux de construction, Tome 1,- Entreprise moderne d'Edition, 1973. M.ARNOULD., M.VIRLOGEUX., Granulats et bétons légers, Presses de l'Ecole Nationale des Ponts et Chaussées, 1986.
A M.NOVERRAZ., La technologie du bâtiment, Le gros œuvre, Editions Eyrolles.
R.LANCHON., Cours de laboratoire, Tome I, Edition Desforges, 1983.
G.DREUX., Nouveau guide du béton, Editions Eyrolles. H.KHELAFI., A.MOKHTARI., M.KARA., Etude expérimentale sur les propriétés de la brique silico-calcaire, Revue Algérie Equipement, Avril 2000.
A J.BARON., R.SAUTEREY, Le béton hydraulique, Presses de l'Ecole Nationale des Ponts et Chaussées, 1982.
A.KOMAR., Matériaux et éléments de construction, Edition Mir, 1978. M.BENMALEK, Eco-béton à base de granulats calcaire, Projet de recherche N° 2401/04/01/03. Université de Geulma.
.J.RAVIER, Quantification de la forme des particules, Bulletin de liaison LPC, 1988. Normes Algériennes sur les granulats.
Arquié G. Tourenq C. 'Granulats'. Presse de l'école nationale des Ponts et Chaussées, Paris, 1990.
C. Toreno, A. Maldonado 'L'essai de fragmentation dynamique des granulats', Bulletin de jaison du LCPC n° 59, 1972.
R. Dupain, R. Lanchon, J-C. Saint- Arroman Granulats, sols, ciments et bétons, éditeur Casteilla, 2009. Normes utilisées :
NFP 18-553 Granulats - Préparation d'un échantillon pour essai", AFNOR, 1990.
NF P 18-572 Granulats - Essai d'usure micro-Dévala', AFNOR, 1990.
NFP 18-573 Granulats - Essai Los Angeles', AFNOR, 1990.

- NFP 18-574 'Granulats - Essai de Fragmentation Dynamique', AFNOR, 1990.
- NF P 18-576 Granulats - Détermination du coefficient de Friabilité du sable', AFNOR, 1990.
- NFP 18-578 'Granulats - Mesure de la rugosité d'une surface à l'aide du pendule de frottement. AFNOR, 1990.
- NFP EN 1097-8 "Essais sur les propriétés mécaniques et physiques des granulats-Partie 8 : Détermination du coefficient de polissage accéléré', AFNOR, 2000.
- NF P 94-056 Sols: reconnaissance et essais - Analyse granulométrique des sols - Méthode par tamisage
- NF P 94-078 Sols: Reconnaissance et essais-Indice CBR après immersion-Indice CBR immédiat Indice Portant Immédiat-Mesure sur échantillon compacté dans le moule CBR

الملاحق

LABORATOIRE DES TRAVAUX PUBLICS DU SUD

ESSAI C.B.R
NFP 94-078 Mai 1997

Structure: *Unité de QUARGLA* Lieu de travail : *S. Route* Date :
 N° Dossier interne : Traitement : *05 couche* Opérateur :
 Équipements utilisés : *presse CBR* N° D'inventaire : *474.06.15*
 Échantillon : Nombre de Coups :
 W_{opm} : (%) γ_d max : (t/m^3) Indice Portant :

I-État initial de l'échantillon

Teneur en eau de compactage W_0 (%)		Densité sèche γ_d (t/m^3)	
T° de séchage		P. total humide (g)	<i>8485</i>
N° de la tare (g)	<i>1</i>	P. du moule (g)	<i>3775</i>
P. total humide (g)	<i>3922</i>	P. du sol humide (g)	<i>4490</i>
P. total sec (g)	<i>367.0</i>	Teneur en eau W_0 (%)	<i>5.87</i>
P. de la tare (g)	<i>1</i>	P. du sol sec (g)	<i>4465</i>
P. de l'eau (g)	<i>21.2</i>	Volume du moule (cm^3)	<i>8303</i>
P. du sol sec (g)	<i>361.0</i>	Densité sèche γ_d :	<i>1.89</i>
Teneur en eau W_0			
Moyenne	<i>5.87</i>		

II - État final de l'échantillon après imbibition

Date d'immersion : Durée d'immersion :
 Surcharges annulaires :

Teneur en eau après immersion W_f (%)		Poids approximatif du sol imbibé (g)	
N° de la tare		P. total après imbibition	<i>8575</i>
P. total humide		P. total avant imbibition	<i>8485</i>
P. total sec		P. de l'eau absorbée	<i>390</i>
P. de la tare		Différence de teneur en eau	
P. de l'eau		P. du sol imbibé	<i>4800</i>
P. du sol sec		Profondeur conventionnelle d'imbibition en mm	
Teneur en eau W_f			
Moyenne			

Gonflement	Temps	Jour				
		Heure				
	Lect. Comp. 1/100 mm	<i>00</i>	<i>15</i>	<i>18</i>	<i>18</i>	<i>20</i>
	Valeur du gonflement	<i>0.00</i>	<i>0.15</i>	<i>0.17</i>	<i>0.18</i>	<i>0.20</i>

L' Opérateur 1

Visa du responsable

LABORATOIRE DES TRAVAUX PUBLICS DU SUD

ESSAI C.B.R
NFP 94-078 Mai 1997

Structure: *Unité de QUARRELA* Lieu de travail : *S. Route* Date :
 N° Dossier interne : Traitement : *05 couche* Opérateur :
 Équipements utilisés : *presse CBR* N° D'inventaire : *474.06.15*
 Échantillon : Nombre de Coups :
 W_{opt} : (%) γ_d max : (t/m^3) Indice Portant :

I-État initial de l'échantillon

Teneur en eau de compactage W_0 (%)			Densité sèche γ_d (t/m^3)	
T° de séchage			P. total humide (g)	<i>8485</i>
N° de la tare (g)	<i>1</i>		P. du moule (g)	<i>3775</i>
P. total humide (g)	<i>3922</i>		P. du sol humide (g)	<i>4490</i>
P. total sec (g)	<i>367.0</i>		Teneur en eau W_0 (%)	<i>5.87</i>
P. de la tare (g)	<i>1</i>		P. du sol sec (g)	<i>4465</i>
P. de l'eau (g)	<i>21.2</i>		Volume du moule (cm^3)	<i>8303</i>
P. du sol sec (g)	<i>361.0</i>		Densité sèche γ_d :	<i>1.89</i>
Teneur en eau W_0				
Moyenne	<i>5.87</i>			

II - État final de l'échantillon après imbibition

Date d'immersion : Durée d'immersion :
 Surcharges annulaires :

Teneur en eau après immersion W_f (%)			Poids approximatif du sol imbibé (g)	
N° de la tare			P. total après imbibition	<i>8575</i>
P. total humide			P. total avant imbibition	<i>8485</i>
P. total sec			P. de l'eau absorbée	<i>390</i>
P. de la tare			Différence de teneur en eau	
P. de l'eau			P. du sol imbibé	<i>4800</i>
P. du sol sec			Profondeur conventionnelle d'imbibition en mm	
Teneur en eau W_f				
Moyenne				

Gonflement	Temps	Jour				
		Heure				
	Lect. Comp. 1/100 mm		<i>8432</i>	<i>9432</i>	<i>10432</i>	<i>11432</i>
Valeur du gonflement		<i>0.00</i>	<i>0.15</i>	<i>0.27</i>	<i>0.18</i>	<i>0.20</i>

L' Opérateur 1

Visa du responsable

LABORATOIRE DES TRAVAUX PUBLICS DU SUD

ESSAI PROCTOR NORMAL
 MODIFIÉ
 NF P 94-093 Septembre 1997

Structure : *Unité de Ouakara*
 N° Dossier interne :
 Echantillon :
 Prise d'essai :
 Lieu de travail : *Salle de Ranké*
 Température de séchage :
 Teneur en eau Opn :
 Densité sèche Max :
 Date : *25.10.2023*
 Opérateur :
 Equipements utilisés :
 N° D' inventaire :


Poids d'eau ajoutée :	4% 220	6% 330	8% 440	10% 550	
Poids total humide :	7706	8185	8107	8025	
Poids du moule :	3861	3775	3662	3603	
Poids du sol humide :	3845	4410	4435	4422	
Poids du sol sec :	3682	4165	4097	4008	
Volume du moule :	2122	2303	2303	2303	
Densité sèche :	1,74	1,81	1,78	1,74	
N° de la tare :	/	/	/	/	
Poids total humid :	4083	388,2	340,3	326,3	
Poids total sec :	391,4	361,0	341,1	341,1	
Poids de la tare :	/	/	/	/	
Poids de l'eau :	26,8	21,2	26,2	35,3	
Poids du sol sec :	391,5	361,0	341,1	341,1	
Teneur en eau :					
Moyenne :	4,29	5,97	8,34	10,32	

L'opérateur

Visa du responsable

RAPPORT D'ESSAI ESSAI CBR imbibé NF P94-078	
Client : Projet : Endroit :	N° Projet : Réf. Client : N° rapport :

Sondage n° : Profondeur : Matériaux : Provenance : Date essais :	Immersion : Jours Compactage : 59 C/C Weau compactage : 6,4 % Densité : 1,81 t/m3 Gonflement : %
--	--



RESUTATS DE MESURES

Temps	30 s	1 mn	1mn 40s	2 mn	4 mn	6 mn	8 mn	10 mn
Enf (mm)	0,63	1,25	2,00	2,50	5,00	7,50	10,00	12,50
Lecture	2,86	11,13	17,14	19,59	28,46	34,79	42,82	1,89
Pr(kg/cm2)	14,86	57,85	89,08	101,82	147,92	180,82	222,55	9,82

Coefficient de l'anneau = 102
 Surface du piston = 19,625 cm2

Remarque :

Préparé par :	Date :	Approuvé par :	Date :
---------------	--------	----------------	--------

© Schlüsser 2007

Date de poinçonnement : 1.5.10.1402.5
 Opérateur :


Temps	Enfoncement (mm)	Force totale (kgf)		Pression (Kgf/cm ²)
		Lecture	Valeur	
0' 30"	0.625	2,96		
1' 00"	1.25	11,13		
1' 40"	2	17,14		
2' 00"	2.5	19,59		
4' 00"	5	28,46		
6' 00"	7.5	34,79		
8' 00"	10	42,88		
10'00"	12.5	R		

Calcul de l'indice portant

A 2,5 mm : $\frac{P(2.5)}{0.70} = \dots\dots\dots$

A 5 mm : $\frac{P(5)}{1.05} = \dots\dots\dots$

L'Opérateur 2



2/2

F-5-5r.03

LABORATOIRE DES TRAVAUX PUBLICS DU SUD

ESSAI C.B.R
NFP 94-078 Mai 1997

Structure: *Unité de Ouargla* Lieu de travail : *S. / Route* Date :
 N° Dossier interne : Traitement : *05 couche* Opérateur :
 Équipements utilisés : *presse CBR* N° D'inventaire : *474.06.15*
 Échantillon : Nombre de Coups : *4*
 W_{opm} : (%) $\gamma_d \max$: (t/m^3) Indice Portant :

I-État initial de l'échantillon

Teneur en eau de compactage W_0 (%)		Densité sèche γ_d (t/m^3)	
T° de séchage		P. total humide (g)	<i>8185</i>
N° de la tare (g)	<i>1</i>	P. du moule (g)	<i>3775</i>
P. total humide (g)	<i>382.2</i>	P. du sol humide (g)	<i>4410</i>
P. total sec (g)	<i>361.0</i>	Teneur en eau W_0 (%)	<i>5.87</i>
P. de la tare (g)	<i>1</i>	P. du sol sec (g)	<i>4163</i>
P. de l'eau (g)	<i>21.2</i>	Volume du moule (cm^3)	<i>4303</i>
P. du sol sec (g)	<i>361.0</i>	Densité sèche γ_d : <i>1.1... 8.11...</i>	
Teneur en eau W_0			
Moyenne	<i>5.87</i>		

II - État final de l'échantillon après imbibition

Date d'immersion : Durée d'immersion :
 Surcharges annulaires :

Teneur en eau après immersion W_f (%)		Poids approximatif du sol imbibé (g)	
N° de la tare		P. total après imbibition	
P. total humide		P. total avant imbibition	
P. total sec		P. de l'eau absorbée	
P. de la tare		Différence de teneur en eau	
P. de l'eau		P. du sol imbibé	
P. du sol sec		Profondeur conventionnelle d'imbibition en mm	
Teneur en eau W_f			
Moyenne			

Gonflement	Temps	Jour					
		Heure					
	Lect. Comp. 1/100 mm						
	Valeur du gonflement						

L' Opérateur 1

Visa du responsable

LABORATOIRE DES TRAVAUX PUBLICS DU SUD

ESSAI C.B.R
NFP 94-078 Mai 1997

Structure: *Unité de Ouargla* Lieu de travail : *S. / Route* Date :
 N° Dossier interne : Traitement : *05 couche* Opérateur :
 Équipements utilisés : *presse CBR* N° D'inventaire : *474.06.15*
 Échantillon : Nombre de Coups : *4*
 W_{opm} : (%) $\gamma_{d\ max}$: (t/m^3) Indice Portant :

I-État initial de l'échantillon

Teneur en eau de compactage W_0 (%)		Densité sèche γ_d (t/m^3)	
T° de séchage		P. total humide (g)	<i>8185</i>
N° de la tare (g)	<i>1</i>	P. du moule (g)	<i>3775</i>
P. total humide (g)	<i>382.2</i>	P. du sol humide (g)	<i>4410</i>
P. total sec (g)	<i>361.0</i>	Teneur en eau W_0 (%)	<i>5.87</i>
P. de la tare (g)	<i>1</i>	P. du sol sec (g)	<i>4165</i>
P. de l'eau (g)	<i>21.2</i>	Volume du moule (cm^3)	<i>4303</i>
P. du sol sec (g)	<i>361.0</i>	Densité sèche γ_d : <i>1.1... 8.11...</i>	
Teneur en eau W_0			
Moyenne	<i>5.87</i>		

II - État final de l'échantillon après imbibition

Date d'immersion : Durée d'immersion :
 Surcharges annulaires :

Teneur en eau après immersion W_f (%)		Poids approximatif du sol imbibé (g)	
N° de la tare		P. total après imbibition	
P. total humide		P. total avant imbibition	
P. total sec		P. de l'eau absorbée	
P. de la tare		Différence de teneur en eau	
P. de l'eau		P. du sol imbibé	
P. du sol sec		Profondeur conventionnelle d'imbibition en mm	
Teneur en eau W_f			
Moyenne			

Gonflement	Temps	Jour					
		Heure					
	Lect. Comp. 1/100 mm						
	Valeur du gonflement						

L' Opérateur 1

Visa du responsable