



الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية  
وزارة التعليم العلي و البحث العلمي  
جامعة قاصدي مرباح ورقلة  
كلية العلوم التطبيقية  
قسم الهندسة المدنية و الري



مذكرة مقدمة لنيل شهادة ماستر أكاديمي  
تخصص دراسة ومراقبة  
المنشآت والطرق  
بعنوان:

## دراسة مدى تأثير العوامل الخارجية على طوب الجبس التقليدي المدعم بالخشب

من إعداد الطالبتان:

- ❖ قوجيل عائشة
- ❖ بقاري فتيحة

أمام اللجنة المتكونة من :

رئيسا	(جامعة ورقلة)	أستاذ محاضر [ ب ]	❖ أبي ميلود يوسف
مناقشا	(جامعة ورقلة)	أستاذ محاضر [ أ ]	❖ مخرمش عبد السلام
مؤظرا	(جامعة ورقلة)	أستاذ محاضر [ أ ]	❖ هاشم شعيب

السنة الجامعية: 2023/2022

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ  
الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي  
خَلَقَ الْمَوَدَّةَ بَيْنَ  
الَّذِينَ يَرْضَاهُ لِيُخْرِجَهُمْ  
مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِهِ  
وَيَهْدِي لَهُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا





# شكر و عرفان

الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات  
والصلاة والسلام على رسوله الكريم ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين  
بادئ أشكر رب العباد العلي القدير شكرا جزيلا طيبا مباركا فيه الذي أثارنا بالعلم وزيننا  
بالحلم وأكرمنا بالتقوى وأنعم علينا بالعافية أثار طريقنا ويسر ووفق وأعان في إتمام هذه  
الدراسة وتقديمها على الشكل الذي هي عليه اليوم  
فله الحمد والشكر وهو الرحمان المستعان.

و عرفانا بالمساعدات التي قدمت حتى يخرج هذا العمل إلى النور  
أتقدم بجزيل الشكر والتقدير والعرفان للأستاذ هاشم شعيب  
على تواضعه وكرمه من خلال الإشراف على هذا العمل  
فله أخلص تحية وأعظم تقدير على كل ما قدمه لنا من توجيهات  
وإرشادات وعلى كل ما خصنا به من جهد ووقت  
طوال إشرافه على هذه الدراسة  
فكان لنا نعم المعلم  
الناصح الصابر.

ولا يفوتني توجيه الشكر والتقدير لكافة الأساتذة الكرام أعضاء الهيئة التدريسية في كلية العلوم  
التطبيقية، قسم الهندسة المدنية والري، جامعة قاصدي مرباح ورقلة  
كما لا ننسى أن نتقدم بالشكر والاعتزاز للأستاذ على كشيرد الذي لم يبخل  
علينا بتوجيهاته ومسؤولي المخابر التي لجأنا إليها في عملنا  
على مساعداتهم وإمدادنا شرح مفصل عن كل الأمور  
التي استفسرنا عنها بكل صدر رحب جزاه الله خير  
الجزاء وجعلها في ميزان حسناتك

وإلى كل من أمدني بيد العون ولو بكلمة طيبة مشجعة.

إلى كل هؤلاء أقول شكرا جزيلا...



# إهداء



أهدي هذا العمل المتواضع

إلى من شجعني كثيرا وحفزني على

الإقدام على مواصلة مسيرتي التعليمية إلى هذه المرحلة

إلى من كلفه الله بالهبة والوقار...إلى من علمني العطاء بدون

انتظار إلى سندي الأول والأخير والذي الحبيب أطال الله في عمره

إلى ملاكي في الحياة إلى معنى الحب والحنان إليك أُمي

إلى إخوتي وأخواتي كل باسمه إلى زوجي ورفيقي في الحياة

إلى أجمل حدث في حياتي إلى فرحة عمري ورفيقتي وملاكي

إبنتي الغالية "مكة"

إلى زملائي ورفقاء الدرب إلى كل الأحبة ومن جمعتنا بهم الحياة سواء من قريب أو

من بعيد

إلى كل من أعرفه أهدي لكم عملي هذا

شكرا لكم...



## إهداء

إلى والداي إلى من وضع المولى آياته ووقرهما  
في كتابه العزيز قال تعالى "وقضى ربك ألا تعبد إلا إياه  
وبالوالدين إحسانا" إلى من الجنة تحت قدميها، إلى معنى الحب  
والحنان، إلى من فرحت لأفراحي وحزنت لأحزاني، إلى نور عيني  
فما عدت أخشى الصعاب بدعواتها إليك أنت أُمي الحبيبة.

إلى خالد الذكر الذي وفاته المنية منذ سنوات، وكان خير مثال لرب الأسرة وسندنا في الحياة  
الذي وفر لنا سبل الخير والسعادة

أبي الغالي الموقر "رحمة الله عليه"

إلى إخوتي وأخواتي من كبيرهم إلى صغيرهم

إلى زوجي ورفيق في الحياة "إدريس"

إلى عائلتي الثانية التي لم تحسني بفراغ

إلى زميلتي ورفيقتي التي تشاركنا في إتمام مشروع التخرج "عائشة"

إلى جميع أساتذتي في الكلية

إلى صديقتي المقربين "إيمان" و "هاجر"

وإلى كل المقربين من القلب والدا عمين والمساندين لي في السراء والضراء  
إلى كل من يعرفني "شكرا" أهدي لكم عملي المتواضع وثمره مشواري الجامعي.  
وفي الأخير لكم مني كل المحبة والتقدير والشكر والعرفان.  
والله الموفق والمستعان.



# الفهرس

I.....	الشكر والتقدير
II .....	الإهداء
III .....	الفهرس
.....	الملخص
.....	المقدمة العامة

## الفصل الأول: عموميات حول مواد البناء

4.....	1.I. تمهيد
4.....	2.I. المقدمة
4.....	3.I. التعريف بمنطقة ورقلة
5.....	4-I. الموقع
6.....	5-I. طبيعة المناخ في المنطقة
7.....	6.I. الجبس التقليدي (تيمشمت)
7.....	1.6.I. مفهوم الجبس التقليدي (التمشمت):
8.....	2.6.I. كيفية تحضير الجبس التقليدي (التمشمت)
10.....	3. 6.I. أهم الخصائص التي يتميز بها الجبس التقليدي (التمشمت)
10.....	4. 6.I. الجوانب السلبية للجبس التقليدي (تيمشمت)
12.....	7.I. الإسمنت
12.....	1.7.I. تعريف
12.....	2.7.I. عملية التصنيع
13.....	8.I. نشارة الخشب
13.....	9.I. خلاصة الفصل

## الفصل الثاني: خصائص المواد المستعملة

15.....	1.II. مقدمة
15.....	2.II. تربة الجبس التقليدي (تيمشمت)
16.....	1.2.II. تجربة التحليل الحبيبي Analyse granulométrique
16.....	التحليل الحبيبي بالغربال (NFP94-056)
17.....	التحليل الحبيبي بالترسيب NF P94-057
18.....	2.2. II. تجربة حدود أتريارغ NFP 94-051
19.....	1. تجربة حد السيولة:
19.....	2. تجربة حد اللدونة:
20.....	3.2.II. المكافئ الرملي (NFP 18-598)



22.....	La densité (NFP94-064) الكثافة	4.2.II ❖
23.....	Masse Volumique الكتلة الحجمية الظاهرية والمطلقة	5.2.II ❖
23.....	1- الكتلة الحجمية الظاهرية	❖
24.....	2/ الكتلة الحجمية المطلقة	❖
25.....	6.2.II تجربة أزرق الميثيلين (NFP94-068) bleu de méthylène	❖
26.....	3.II التجارب الكيميائية	❖
28.....	2.3.II تجربة حيود الأشعة السينية DRX	❖
29.....	4.II خصائص المواد المضافة	❖
29.....	1.4.II الإسمنت	❖
31.....	2.4.II التجارة	❖
31.....	خصائص التجارة	❖
32.....	3.2.II الماء	❖
32.....	5.II الخلاصة	❖
34.....	1.III مقدمة	❖
34.....	2. III تحضير العينات	❖
36.....	3. III تخزين العينات	❖
37.....	3. III الكتلة الحجمية	❖
38.....	4.III التجارب الميكانيكية	❖
38.....	1.4.III تجربة الانحناء	❖
40.....	1.4.III تجربة الضغط	❖
42.....	5.III الخلاصة	❖
44.....	الخلاصة العامة	❖
45.....	المراجع	❖

## قائمة المخططات والصور

### الفصل الأول

- صور 1.I : بعض المناظر الطبيعية للجنوب الجزائري ..... X  
صور 2.I: بعض المناظر الطبيعية للجنوب الجزائري ..... 6  
صورة 3 .I : صورة توضح مقلع الحجاره ..... 8  
صورة 4 .I : مقطع الحجاره المستخدمه ..... 8  
صورة 5 .I : عملية الحرق ..... 8  
I.صورة 6 : مجالات مختلفه لاستعمال تمشمت بين الماضي والحاضر ..... 11

### الفصل الثاني

- رسم توضيحي 1.II منحى التدرج الحبيبي بالترسيب ..... 18  
صور 2.II مراحل سير تجربه حد السيولة ..... 19  
رسم توضيحي.II . 9 عرض حدود أتربارغ ..... 20  
صورة 10.II. تجربه الكتلة الحجمية الظاهرية ..... 23  
صور 11 .II مراحل إنجاز تجربه الكتلة الحجمية المطلقة ..... 24  
صورة.II . 12. تجربه أزرق المثيلين ..... 25  
صورة .II. 13 تجارب التحليل الكيميائي ..... 27  
رسم توضيحي 14 منحى يبين انعراج الأشعة السينية لتمشمت ..... 29  
صورة .II. 15 تبين مسحوق الاسمنت ..... 29  
رسم توضيحي .II. 16 حدود الأشعة السينية للاسمنت ..... 31  
صورة .II. 17 تبين النجاره المستعمله في التجربة ..... 31

### الفصل الثالث

- مخطط .III. 1 طريقة تحضير العينات ..... 35  
صور.III . 1 وضع العينات في الماء المقطر ..... 36  
صور .III. 2 وضع العينات في المياه العدوانية ..... 36  
صور .III. 3 أخذ وزن وحجم العينات ..... 37  
رسم توضيحي 22 قيم الكتلة الحجمية بدلالة الزمن ..... Error! Bookmark not defined.  
صور .III. 23. تجربه الانحاء البسيط ..... 39  
صور .III. 24. تجربه الانحاء البسيط ..... 39  
المخطط .III. 25 مخطط الانحاء بدلالة الزمن ..... Error! Bookmark not defined.  
رسم توضيحي 26 تجربه الضغط ..... 41  
رسم توضيحي 27 الضغط بدلالة الزمن ..... Error! Bookmark not defined.



# قائمة الجداول

## الفصل الثاني

- جدول II 1 نتائج التحليل الحبيبي بالغريال ..... 17
- جدول II 2 نتائج التحليل الحبيبي بالترسيب ..... 17
- جدول II 3 تصنيف حد الدونة ..... 20
- جدول II 4 تصنيف التربة حسب معايير تجربة المكافئ الرملي ..... 22
- جدول II 5 نتائج التجريبتين ..... 22
- جدول II 6 النتائج المتحصل عليها من التجريبتين ..... 24
- جدول II 7 تصنيف التربة بالنسبة لأورق الميثيلين ..... 26
- جدول II 8 يبين نتائج التجارب الكيميائية لتيشرت ..... 26
- جدول III 9 جدول قيم الخصائص المتعلقة بالإسمنت ..... 30
- جدول III 10 التركيب الكيميائي للإسمنت المستخدم: ..... 30
- جدول III 11 التركيب الكيميائي للماء ..... 32

## الفصل الثالث

- جدول III 12 قيم الكتلة الحجمية للطوب بدلالة الزمن ..... 37
- جدول III 13 قيم تجربة الانحناء للطوب بدلالة الزمن ..... 39
- جدول III 14 قوى الضغط ..... 41

### المخلص

يهدف هذا العمل المقدم إلى دراسة إمكانية استخدام الجبس التقليدي "تيمشمت" كمادة في البناء، التي نستطيع توفيرها بكميات كبيرة في صحراء الجزائر، لصنع الطوب بخصائص ميكانيكية عالية تؤهله إلى أن يكون مادة أساسية في البناء خاصة في منطقة الجنوب. قمنا بتحسين الخواص الميكانيكية للجبس التقليدي بإضافة نشارة الخشب والإسمنت بنسب 2 % و 1 % على الترتيب، حيث أظهرت النتائج أن هذه النسب تعطي أكثر مقاومة من ناحية الضغط والانحناء، وبهدف دراسة المتانة ومعرفة تأثير العوامل الخارجية (الهواء، الماء، ملوحة الأرض، مياه الصرف الصحي) على طوب الجبس التقليدي المدعم بالإضافات، قمنا بوضع عينات في الماء المقطر وأخرى في وسط من المياه العدوانية التي قمنا بتحضيرها مسبقاً، وضعناها لمدة 7 أيام، 14، 28، 60 يوم. ثم قمنا بإجراء الاختبارات الميكانيكية على جميع العينات في المواعيد المحددة، ووجدنا أن النتائج الميكانيكية (قوة الانحناء، قوة الضغط) تتزايد بمرور الوقت.

الكلمات المفتاحية: الطوب، الجبس التقليدي 'تيمشمت'، الإسمنت، نشارة الخشب.

### Résumé

Ce travail présenté vise à étudier la possibilité d'utiliser le gypse traditionnel "Timchmet" comme matériaux de base dans la construction, que nous pouvons fournir en grande quantité ici en Algérie, pour fabriquer des briques à hautes propriétés mécaniques qui le qualifient d'être un matériau de base dans la construction, en particulier dans le sud région. Nous avons amélioré les propriétés mécaniques du gypse traditionnel en ajoutant de la sciure de bois et du ciment à des taux de 2% et 1%, respectivement, car les résultats ont montré que ces pourcentages donnent plus de résistance en termes de pression et de flexion, afin d'étudier la durabilité et de connaître la effet des facteurs externes (air, eau, salinité de la terre, eaux usées sanitaires) sur des briques de gypse traditionnelles soutenues par des additifs, nous avons placé des échantillons dans de l'eau distillée et d'autres dans un milieu d'eau agressive que nous avons préparé à l'avance, et les avons placés pour 7 jours, 14, 28 et 60 jours. Nous avons ensuite effectué des tests mécaniques sur tous les échantillons dans les délais et avons constaté que les résultats mécaniques (résistance à la flexion, résistance à la compression) augmentaient avec le temps.

Mots-clés : briques, gypse traditionnel « temshmet », ciment, sciure de bois.

### Abstract

This presented work aims to study the possibility of using the traditional gypsum "Timchmet" as a basic material in construction, which we can provide in large quantities here in Algeria, to make bricks with high mechanical properties that qualify it to be a basic material in construction, especially in the southern region. We improved the mechanical properties of traditional gypsum by adding sawdust and cement at rates of 2% and 1%, respectively, as the results showed that these percentages give more resistance in terms of pressure and bending, in order to study the durability and know the effect of external factors (air, water, salinity of the earth, waste water sanitary) on traditional gypsum bricks supported by additives, we placed samples in distilled water and others in a medium of aggressive water that we prepared in advance, and placed them for 7 days, 14, 28, and 60 days. We then performed mechanical tests on all samples on schedule, and found that the mechanical results (bending strength, compressive strength) increased over time.

Keywords: bricks, traditional "temshmet" gypsum, cement, sawdust



# المقدمة العامة

## المقدمة العامة

باتساع المعمار في الوطن والبناء بصفة عامة تطورت استخدامات مواد البناء التقليدية من خلال زيادة المعرفة بخصائصها وإمكاناتها الإنشائية والمعمارية، إلى جانب تأثير العوامل المختلفة خاصة الثقافية كالعادات والتقاليد، والطبيعية كالجغرافيا والمناخ.

وتؤدي مواد البناء دورا رئيسيا في تكوين الشكل المعماري، فلكل مادة خصائص ومميزات تستوجب استعمالات معينة وتفرض نفسها على الشكل النهائي للمباني، وسنقدم في هذا البحث بعنوان " دراسة مدي تأثير العوامل الخارجية على طوب الجبس التقليدي المدعم بالخشب" دراسة عامة عن إحدى هذه المواد ألا وهي الجبس التقليدي (تيمشمت) حيث يعتبر من أقدم المواد المحلية في البناء وقد تم استخدامه في بناء القصور القديمة في ورقلة، أنقوسة، عجاجة .... وجل المناطق الصحراوية، واستلزم علينا كطلبة في المجال دراسة هذه المادة من خلال تحديد خصائصها ومكوناتها من أجل تعزيزها وتحسينها حيث يعتبر من بين أهم رموز وتراث المنطقة الذي وجب علينا الحفاظ عليه. {2}

تنوعت استعمالات هذه المواد ما بين الاستعمال المباشر أو إدخال بعض التعديلات عليها أو بعد تحويلها، وتمتاز هذه المواد المحلية بأنها متواجدة بوفرة و قليلة التكاليف، إضافة إلى أنها ذات خصائص في الانسجام مع الظروف المناخية المميزة بالمنطقة، ومن أجل فهم أفضل لسلوك المواد المحلية في مجال الهندسة المدنية وتشبيد المباني، من المهم تقدير مواردها ودراسة خصائصها الفيزيائية والكيميائية والميكانيكية. في هذا الصدد قمنا من خلال دراستنا بتعزيز ودعم مادة محلية وهي الجبس التقليدي المسمى "تيمشمت"، لذلك قمنا بإضافة نشارة الخشب والإسمنت بنسب متفاوتة لتدعيم الطوب الذي أساسه الجبس التقليدي (التمشمت) ثم نقوم بدراسة شاملة تسمح لنا بمعرفة السلوك الميكانيكي للطوب. وأيضا الدراسة التجريبية لتأثير كل من (المياه المقطرة، المياه العدوانية) على التراكيب المختلفة لطوب الجبس التقليدي. {2}

يتكون هذا العمل من ثلاث فصول:

- ❖ الفصل الأول: خصصنا هذا الفصل للدراسة العمومية، من أجل إعطاء لمحة عن منطقة ورقلة وطبيعة المناخ في المنطقة وتقديم مادة الجبس التقليدي «تيمشمت» كمادة أساسية إضافة إلى نشارة الخشب والإسمنت مع خطوات التصنيع الخاصة بالمواد.
  - ❖ الفصل الثاني: قمنا في هذا الفصل بدراسة الخصائص الفيزيائية والميكانيكية والكيميائية للمواد المستعملة في تكوين الطوب المحسن.
  - ❖ الفصل الثالث: خصصنا هذا الفصل لدراسة السلوك الميكانيكي للطوب الجبسي التقليدي المحسن الذي قمنا بوضعها في الهواء الطلق وفي مياه الشرب وبيئة عدوانية ودراسة النتائج ونقدها وتقديم بعض التوصيات التي يجب مراعاتها في الدراسات المستقبلية.
- واستخلصنا في الأخير أن أفضل تركيبة يمكن أن نعتمدها هي التي تحتوي على نسب 1%، 2%، 97% من الإسمنت ونشارة الخشب والجبس التقليدي على الترتيب حيث تكون قوة المقاومة أكبر في الهواء الطلق مقارنة بالأوساط الأخرى، كما أن للإسمنت ونشارة الخشب دورا هاما في تحسين المقاومة للجبس التقليدي.

## الفصل الأول

عموميات حول مواد البناء  
ومنطقة الدراسة

**1.I. تمهيد**

تكتسي قسبة ورقلة أو المعروفة محليا بالقصر العتيق، أهمية اجتماعية وسياحية كبيرة، سواء على المستوى الولائي أو الوطني. ويُعد هذا القصر أحد أقدم المعالم الأثرية بالولاية وأبرز معالمها السياحية. وما يزيد في شهرته المحلية وجوده بمحاذاة "سوق الحجر"؛ أقدم سوق بالمنطقة، والتي تُعتبر من جهتها معلما اجتماعيا وسياحيا لا يقل أهمية. ولأنه قصر عتيق فإن مبانيه تعاني من التصدعات، وسكانه رفعوا نداءات متكررة، مطالبين السلطات المحلية بإعادة إسكانهم، إلا أن العارفين بخبايا هذا القصر يؤكدون استحالة ترحيل كافة قاطنيه؛ كون عددهم يتجاوز الـ 5 آلاف نسمة...

**2.I. المقدمة**

كان من الضروري على الإنسان الساكن بالمناطق الصحراوية أن يبتكر لنفسه نمطا عمرانيا يتلاءم مع الظروف المناخية والطبيعية المحيطة به لتسهيل له القيام بوظائفه لذلك تطرق الإنسان الصحراوي إلى ما توفر له طبيعته من مواد بناء طبيعية بسيطة تساعده في تشييد مختلف البناءات والعمارات التي تزخر بها المنطقة، ونظرا لوفرتها وقلة تكاليفها جعلها سكان المنطقة العامل الأساسي في كل بناءاته إضافة إلى أنها ذات خصائص مميزة في الإنسجام مع الظروف المناخية للمنطقة. {2}

**3.I. التعريف بمنطقة ورقلة**

هي أحد أهم الولايات الجزائرية لامتدادها التاريخي فهي أحد أهم المدن في أول دولة إسلامية في المغرب العربي وكانت المدينة وقتها تسمى «واركلان» لتتغير لكنة نطقها بالبربرية الآن بـ«واركلا» أي بمعنى الرجل الحر قديما حيث جمع سكانها الذين عمرو مدينة واركلان أحد قصورها الصحراوية ثروة كبيرة من خلال الخط التجاري الذي نشطوه مع أفريقيا العميقة، وثانيا لأنها مصدر الثروة البترولية للجزائر وسميت مدينة ورقلة حديثا والتي سكنت منذ فجر التاريخ وشكلت العاصمة الإقليمية للجنوب الشرقي منذ الفترة العثمانية. سميت ولاية الواحات إبان الاستقلال وضمت جميع مدن الجنوب الشرقي. {4}

يعود تاريخ القصر العتيق لورقلة إلى عدة قرون خلت، وقد كان في الأصل مسكنا لسلطين ورقلة الأوائل. ويُعرف هذا القصر بتسمية القسبة، وأصل كلمة قسبة إسباني، ومعناها محيط سكاني محصن بأبواب؛ حيث نعد 7 أبواب رئيسية تغيرت ملامحها وعددها عبر التاريخ.. كل باب يُفتح على حي من أحياء القسبة، وكل حيين يعودان إلى عرش من العروش الثلاثة التي تقطن القصر، وهي: عرش بني ابراهيم، عرش بني سيسين وعرش بني وأفين.

شيد قصر ورقلة فوق هضبة جييرية كبيرة بواد مية مما جعله يتوفر على الكثير من المياه الجوفية، و يتربع على مساحة تقدر بحوالي 30 هكتار، يقع القصر شمال مدينة ورقلة الحالية ويمثل أحد المعالم التاريخية الكبيرة، كما أن الموقع الجغرافي الإستراتيجي للقصر جعل منه سوق مفتوحة للعديد من التجار وممر للعديد من القوافل التجارية ( طريق الملح، العاج ...) إضافة إلى هذا كان معبر للحجيج وقد ساهم الجانب الأمني والطبيعية المناخية الصحراوية للمنطقة في تجمع السكان في قصور محصنة وبجانب مساحات كبيرة من واحات النخيل. {2}



## 4-I. الموقع

تقع ولاية ورقلة في الجنوب الشرقي من الوطن وتعتبر بوابة الصحراء الجزائرية الكبرى من الجهة الشرقية حيث يعبرها الطريق الوطني رقم 03 الذي يربط الشمال الشرقي للوطن بالجنوب الشرقي. تحتل مدينة ورقلة موقعا في الضفة الغربية للعرق الشرقي الكبير وفي منطقة تتميز بموارد طبيعية باطنية هامة كالبترول والغاز مما أعطاها صبغة إدارية خدماتية هامة , وهي تتوسط الولايات التالية :

من الجهة الشمالية: كل من ولايات الوادي، تفرت بسكرة والجلفة.

من الجهة الجنوبية: ولايتي إليزي وتمنراست

من الجهة الشرقية: ولاية الوادي والجمهورية العربية الليبية.

من الجهة الغربية: ولاية غرداية.

أما موقعها الفلكي فتقع على خط عرض 31 57 و 31 59 شمال خط الإستواء وخطي طول 5 19 و 5 20 شرق خط جرينتش.



صورة 1: صورة لسوق ورقلة من الأعلى

**5-I. طبيعة المناخ في المنطقة**


تمتاز منطقة ورقلة وكباقي المناطق الصحراوية بمناخ صحراوي جاف ودرجات حرارة عالية تتجاوز (43°) صيفا في المتوسط وتنخفض شتاء مع قلة الأمطار وتبخر قوي وضعف في الحياة البيولوجية ونظام البيئة.

**درجة الحرارة:** نسجل في الأعوام الأخيرة درجة حرارة عالية تصل إلى 45° في شهر جويلية في كل من ولاية تقرت وولاية ورقلة، وفي شهر جانفي تصل إلى 11° و 12° في كل من الولايتين على التوالي وقد تنخفض إلى 0° في ليالي فصل الشتاء.

**الأمطار:** نادرة وغير منتظمة تتراوح بين 1 و 180مم في السنة، وهي كغيرها من المناطق الصحراوية تفتقر للغطاء النباتي الطبيعي، ولكنها بالمقابل غنية ببساتين النخيل، فهي تعتبر واحة بديعة المناظر.

**الرياح الموسمية:** الرياح التي تهب بالمنطقة هي رياح – شمال شرق وجنوب شرق بسرعة تصل أو تفوق 20 م/تا، رياح جنوبية شرقية حارة.

**الرطوبة:** تتراوح الرطوبة بين 42 و 49%



صورة 2: بعض المناظر الطبيعية للجنوب الجزائري

## 6.I. الجبس التقليدي (تيمشمت)

### 1.6.I. مفهوم الجبس التقليدي ( التيمشمت):

الجبس التقليدي أو تيمشمت كما يعرفها عامة الشعب هي مادة معروفة منذ القدم تشكل من رابطة هوائية بفضل الهواء و هي مادة طبيعية صلبة مكونة من ثنائي هيدرات الكبريتات الكالسيوم أو كبريتات الكالسيوم المائية ذات الصيغة الكيميائية  $CaSO_4 \cdot 2H_2O$ ، الجبس من الخامات المتوفرة بكثرة في الأرض وهو أكثر معدن كبريتي منتشر في الطبيعة , ينتمي أصلا إلى الصخور الرسوبية و يتداخل مع معدن الأنهدريت (كبريتات الكالسيوم اللامائية  $CaSO_4$ ) و قد يتواجد مع الضلوميت والطين والحجر الجيري لونه رمادي أو أبيض يميل إلى الاحمرار أحيانا . تجدر الإشارة إلى أن مادة الجبس على شكل كبريتات الكالسيوم اللامائية  $CaSO_4$  تتواجد في الطبيعة بكميات قليلة جدا , في حين تتوفر هذه المادة على شكل  $CaSO_4 \cdot 2H_2O$  بكميات كبيرة , يتكون الجبس الخام من حوالي 79.09% من جزيئات الماء و تبلغ كثافته حوالي 2.32 . {4}

هو مادة بناء معروفة جيدا في البناء التقليدي , و من مواد البناء الواسعة الاستخدام في الصحراء وتعرف بتسميات مختلفة ومتقاربة منها (التيشم, التيمشمت, التيمشنت... الخ) والتيمشمت التسمية الأكثر شيوعا. ويستخرج بالتحويل الحراري لنوع من الحجارة الرسوبية الهشة وهي متواجدة بكثرة في الصحراء خاصة الصحراء المنخفضة، لوجود طبقات كلسية تعود للفترات الكريتاسية تمتد من ميزاب إلى منطقة تيدكلت على مناطق بسكرة و واد سوف و واد ريغ .

يتم إنتاج التيمشمت عن طريق إحراق الحجارة في الأفران التقليدية، ويقوم بصناعته مجموعة من العمال إما يمتنون هذه الصناعة أو طرفيا للاستعمال الخاص، ولها عدة أنواع من الحجارة

❖ **التافزة:** عبارة عن صخر رسوبي، يكون لونها أبيض مصفر أو أحيانا مائل للإحمرار لاحتوائها على أكسيد الحديد، وهو حجر صلب يمتاز بالصلابة والمقاومة، ولقد جلبت عن طريق الصخور الرملية المنتشرة في المنطقة، وهي بأشكال مدببة وغير منتظمة، وتكون حجارتها ذات أشكال مختلفة ولكنها منتظمة نسبيا.

❖ **حجرة ورقلة:** وهي عبارة عن حجارة هشة وذات مسامية عالية حيث يمكن أن تتفتت إذا ما وضعت في الماء وتتركب من السلس وسلفات الكلس، و تتواجد على شكل طبقة تعرف بالدباب يصل سمكها حوالي متر وتستخرج من الأرض خاصة بعد الأمطار الربيعية وذلك بعد نزع الطبقة الترايبية السطحية والتي يصل سمكها حوالي 2.5م وتستعمل بعد تجفيفها مباشرة. {4}



## I.2.6. كيفية تحضير الجبس التقليدي (التمشمت)

يمر تحضير الجبس التقليدي (التمشمت) بعدة مراحل وهي:

**1- استخراج الحجاره:** تستخرج هذه الحجاره الجيرية الهشة من المناطق القريبة من موقع البناء ، و تكون في الغالب على شكل طبقات حجرية أفقية قليلة العمق ، حيث توجد على عمق متر واحد بتماسين مثلا وبعد تكسيرها وتهيتها يتم نقلها إلى المحرقة يكون شكلها كما هو مبين في الصورة. {4}



صورة:3 توضح مقلع الحجاره



صورة 4 : مقلع الحجاره المستخدمة

**2- عملية الحرق:** تتم عملية الحرق في أفران معدة خصيصا لهذا الغرض وتكون قريبة في الغالب من مكان استخراج الحجاره وتتميز بموقعها على المنحدرات، هذه الأفران تكون عموما مخروطية الشكل وهي مصنوعة من الحجاره والطين، توضع الحجاره المراد حرقها ذات الأحجام الكبيرة من الأسفل و ذلك بعد وضع طبقة من التيف ثم الحجم المتوسط تدريجيا إلى أن يصل إلى الحجم الصغير جدا وبهذا يتم غلق الفتحة من اجل الحرق وتستمر عملية الحرق لمدة 9 ساعات على الأكثر في درجة حرارة تتراوح ما بين 150° و 200°. {4}



صورة 5: عملية الحرق

3- عملية الطحن: بعد عملية الحرق يتم استخراج كتل الحجارة وتكون هشة سهلة التفتت، وبعد طحنها بمدق خشبي غليظ أو مطرقة حديدية، يتم الحصول على مسحوق لونه ما بين الأبيض المصفر والرمادي الخفيف، وتتركب التمشمت من المواد التالية: كربونات الكلس 88%، سيليكات الألمنيوم (غضار 11%) وشوائب أخرى كلور الكالسيوم 1% وبعد ذلك تتم تنقية المسحوق المتحمل عليه، و أحيانا بواسطة الغربلة حيث تنتج عدة أصناف حسب حجم الحبيبات، ويستعمل المسحوق الناعم في التغطية من الداخل بينما الخشن فيستعمل كملاط ويستعمل في بناء الجدران وفي التسقيف وبناء القباب وغيرها. {4}

نلخص تلك المراحل في المخطط التالي:



المخطط 1.I : مخطط يلخص طريقة صنع التيمشمت

**3.6.I. أهم الخصائص التي يتميز بها الجبس التقليدي (التمشمت)**

للجبس التقليدي مميزات كثيرة منها:

- سرعة التصلب وهذا لاحتوائه على نسبة معتبرة من الفحم.
- مقاومته للإنحاء.
- بارد في الصيف ودافئ في الشتاء.
- اقتصادي في التكلفة.
- متوسط عمره يتراوح ما بين 100 إلى 120 سنة أي أكبر من عمر الخرسانة.
- عازل للحرارة والصوت في آن واحد.
- خاصية خفة الوزن
- سهولة تشكيله بفضل ليونته قبل الجفاف،
- صلابته وقسوته بعد الجفاف، مما يضمن استمراريته لعمر أطول. وعن طريقة تصنيعه اختلفت التصاميم وتتنوع بين التقليدي والحديث.
- هذه المادة صديقة للبيئة لأنها تحتوي على إضافات كيميائية. {4}

**4.6.I. الجوانب السلبية للجبس التقليدي (تيمشمت)**

- الجدران التي بنيت بهذه المادة تنتفخ مثل الخشب عندما تمتص الكثير من الرطوبة.
- سرعة التصلب ما يتطلب سرعة كبيرة في العمل بهذه المادة.
- عدم توفر الأفران واندثار حرفة تصنيع الجبس التقليدي "تيمشمت"
- لا يمكن استخدام هذه المواد لبناء العناصر الحاملة نظرا لقوتها المنخفضة مقارنة بالخرسانة المسلحة، وهذا ما جعل الكثير من الناس لا يفضلون استخدامها اليوم في البناء. {4}



**5.6.I. مجالات استعمالها**

تعددت مجالات استعمال التمشمت وذلك لشدة مقاومتها لجميع العوامل الداخلية والخارجية سواء كانت بفعل الطبيعة أو بفعل العامل البشري، فنجدها بشكل كبير في عمارة الصحراء المنخفضة كمباني غرداية ووادي ميزاب المعروفة، كما تدخل في البناء والتسقيف وتستهمل أيضا في بناء السلالم والأرضيات وحتى تزيين واجهات المباني والديكورات ... إلخ.

يستخدم الجبس التقليدي "تمشمت" على عدة أشكال حيث يستعمل أحيانا نقيا خاصة في توكسية المنازل وتبييضها من الداخل، كما يستعمل كخليط مع الطين أو الرمل أو هما معا في التوكسية الخارجية و في التسقيف سواء كان المسطح لأنه يوضع كطبقة خارجية لمنع مياه الأمطار أو في إنشاء القباب حيث يلعب دورا أساسيا في تماسك مواد البناء، و لكن عند استعمال الخليط يجب مراعاة نسب المواد الممزوجة إذ يجب ألا تكون نسبة التمشمت صغيرة، فقد دلت بعض التجارب أن إضافة الجبس التقليدي (التمشمت) بكميات أقل من 5% إلى الطين نجد أن قدرة المزيج في مقاومة الضغط نقل ولكنها تعود لتزداد كلما زادت نسبة التمشمت في الخليط ويعزز تناقص مقاومة الطين للضغط، أي أن الجير يعمل على تحطيم



قوى الربط الموجودة في الطمي لتصبح المواد المضافة هي قوى الربط الأولى بين مواد الخليط , لذا كلما كانت نسبة الطمي عالية في الطين تطلب ذلك كمية أكبر من الجير لتحطيم روابط الطمي . {4}



Fatiha Lakache

صور 6 : مجالات مختلفة لاستعمال تمشتت بين الماضي والحاضر



**7.I. الإسمنت**

تم تطوير الأسمنت في بداية القرن العشرين في الأشغال العامة لبناء الطرق ومدارج المطارات. حيث لم يتم تطبيقه على أعمال البناء إلا مؤخرًا، بعد الحرب العالمية الثانية.

**1.7.I. تعريف**

الإسمنت هو مادة رابطة ناعمة تتصلب وتقسي فتملك بذلك خواصاً تماسكية وتلاصقية بوجود الماء مما يجعله قادراً على ربط مكونات الخرسانة بعضها ببعض. وأهم استخدام للإسمنت هو الملاط والخرسانة حيث يربط المواد الاصطناعية أو الطبيعية لتشكل مواد بناء قوية مقاومة للتأثيرات البيئية العادية

**2.7.I. عملية التصنيع****الخطوة الأولى: استخراج المواد**

المواد الخام اللازمة لإنتاج الأسمنت هي كربونات الكالسيوم والألومينا وخام الحديد. يتم استخراج معظمها من الصخر. يتكوّن الأسمنت من الحجر الجيري والطين بالإضافة إلى الطباشير والأصداف، ومن ثمّ يتم إضافة الكالسيوم والسيليكون والألمنيوم والحديد، لذا تُعتبر أولّ خطوة هي الحصول على المواد الأساسية الداخلة في صناعة الأسمنت واستخراجها من أماكن وجودها، ثم نقوم بمزج المواد وخلطها وذلك بعد الحصول على المواد الخام الداخلة في تصنيع الأسمنت بحيث يتم تكسيدها وطحنها، ومن ثمّ مزج المواد بالنسب الصحيحة للحصول على الأسمنت المرغوب، لذا تتم معالجة الصخور الجيرية وطحنها إلى مسحوق ناعم عبر تكسيدها في كسّارات عملاقة خاصّة، يؤدي التكسير الأول إلى تقليل حجم الصخر إلى حد أقصى يبلغ حوالي 6 بوصات، ومن ثمّ تذهب الصخور إلى الكسّارات الثانوية أو مطاحن المطرقة لتقليلها إلى حوالي 3 بوصات أو أصغر، وأخيراً يتم دمج الصخور المكسرة مع مكونات أخرى مثل خام الحديد أو الرماد المتطاير والأرض وخلطها جيداً.

**الخطوة الثانية: التسخين والطحن**

يتم تسخين مزيج خليط مكّونات الإسمنت في فرن ضمن حرارة قدرها حوالي 2,700 درجة، وتتم عملية التسخين ضمن أفران دوارة إسطوانية ضخمة مبطنة بقرميد خاصّ، ويبلغ قطر الأفران في الغالب 12 قدم، لذا تستوعب كمّيات كبيرة من مزيج الإسمنت الأولي، يتم تثبيت الأفران الكبيرة مع ميل المحور الأفقي قليلاً مما يسمح للمواد بالمرور عبره خلال 20 إلى 30 دقيقة، ويوجد أسفل الأفران اللهب القوي الذي يعمل على الاحتراق لمسحوق الإسمنت والذي تنبعث منه غازات عديدة. عند مغادرة الفرن، يتم تبريد الخليط ثم تخزينه، قبل طحنه لإنتاج الإسمنت.

### الخطوة الثالثة: تبريد وطحن المزيج

تبريد مزيج الإسمنت وطحنه تنشأ مادة جديدة بعد عملية تسخين المواد الخام للإسمنت وهي المعروفة بمادة الكلنكر (Clinker) ، يتم تبريد الكلنكر ومن ثمّ طحنه في مصانع الإسمنت وخلطه بكميات قليلة من الجبس والحجر الجيري، وتجدر الإشارة إلى أنّ الإسمنت مسحوق ناعم جداً لدرجة أنّ رطلاً واحداً من الإسمنت يحتوي على 150 مليار حبة، يتم نقل الإسمنت إلى الشركات التي تعمل على بيعه لاستخدامه في مجموعة متنوعة من مشاريع البناء.

### 8.I. نشارة الخشب

النشارة هي عبارة عن ما يَسْفُطُ مِنَ الخشب وَغيره عند نشره بمنشار، تُستخدم نشارة الخشب على نطاق واسع في المجال الصناعي، ولكن يتم التحكم بهذا الاستخدام تبعاً للخصائص التي تمتلكها النشارة قد تستخدم النشارة فراشا لدواجن الطيور و لأقفاص القوارض مثل الأرانب .  
تُستعمل نشارة الخشب في بناء الأرضيات الخشبية أو لأهداف التعبئة والتغليف، أو حتى لأهداف تجميع الإسمنت خفيف الوزن؛ وذلك بفضل اتّصافها بالقوة والمتانة. تدخل نشارة الخشب في بناء الأسطح المُحكمة بفضل تكوينها الحبيبي.

### 9.I. خلاصة الفصل

تكمن أهمية هذه الدراسة في التعريف بالطابع المعماري الصحراوي وأهمية المحافظة على هذا التراث من خلال المحافظة عليه والتطوير منه تماشياً مع اختلاف الظروف الطبيعية والمعيشية الحالية مقارنة بالسنوات الماضية، يعتبر هذا الفصل مدخل عام للبحث تطرقنا من خلاله لبعض الجوانب النظرية لموضوع دراستنا، بداية بالتعريف بمنطقة ورقلة بالإضافة إلى لمحة عن طبيعة المناخ في المنطقة، كما قمنا بالتعرف على المواد المستخدمة في عملنا البحثي والمادة الأساسية ألا وهي الجبس التقليدي "تيمشمت" وكيفية استخراجها وصنعها، مجالات استعمالها... إضافة الإسمنت ونشارة الخشب كوسيلة للتثبيت، كما قمنا أيضاً ببعض التجارب الفيزيائية والكيميائية عليها سوف نعرضها في الفصل الثاني.

## الفصل الثاني

# خصائص المواد المستعملة

## الفصل الثاني: خصائص المواد المستعملة

### 1.II. مقدمة

في سنوات مضت تم استخدام هذه المادة (تيمشمت) كملاط لربط الصخور معا لبناء (قواطع، أسقف... إلخ) نظرا لأهمية هذه المادة في منطقتنا سوف نقدم في هذا الفصل نتائج الاختبارات الفيزيائية والكيميائية التي تم تطبيقها على مستوى مخبر جامعة قاصدي مرباح ورقلة ومخبر الأشغال العمومية في الجنوب (LTPS) وحدة ورقلة مع استخدام المواصفات القياسية الفرنسية، هذا الجزء ضروري جدا لمعرفة الأساس الكيميائي والفيزيائي لتربة الجبس التقليدي (تيمشمت)، ووفقا لتفسيرات النتائج التي تم الحصول عليها والتي ستساعدنا على تحديد السلوك الحراري الميكانيكي للتربة، وكذلك لفهم وظيفتها في البناء. كما يجب علينا إجراء بعض التجارب على المكونات الأخرى التي استخدمناها في صناعة الطوب (الخشب، الاسمنت، الماء).

سوف نتطرق في هذا الفصل إلى دراسة خصائص المواد المختلفة التي استخدمناها في تكوين الطوب، حيث توصلنا من خلال التجارب التي قمنا بإجرائها على مستوى مخبر الهندسة المدنية بجامعة قاصدي مرباح ورقلة ومختبر الأشغال العمومية (LTPS). إلى النتائج التالية:

### 2.II. تربة الجبس التقليدي (تيمشمت)

استعملنا في دراستنا الجبس التقليدي تيمشمت المأخوذ من منطقة ورقلة وأجرينا عليه التجارب التالية:

1. تجربة التحليل الحبيبي:
  - \* التحليل الحبيبي بالغرابل
  - \* التحليل الحبيبي بالترسيب
2. تجربة حدود أتربارغ:
  - \* حد السيولة
  - \* حد اللدونة
3. تجربة الكثافة
4. تجربة المحتوى المائي
5. تجربة الكتلة الحجمية:
  - \* الكتلة الحجمية الظاهرية
  - \* الكتلة الحجمية المطلقة
6. تجربة أزرق الميثلين

## 1.2.II. تجربة التحليل الحبيبي Analyse granulométrique

### ❖ التحليل الحبيبي بالغربال (NFP94-056)

تهدف هذه التجربة إلى تحديد التدرج الحبيبي للتربة الخشنة والناعمة باستخدام غرابيل ذات فتحات مربعة أو دائرية.

نحتاج لإنجاز هذه التجربة:

- غرابيل بفتحات معدنية مربعة بأقطار معيارية
- جهاز الغربلة الآلي الذي يحدث اهتزازات على مستوى الغرابيل
- ميزان الكتروني حساس



نضعها في الغرابيل ثم نزن محتوى كل غربال

### صور 11.1 تجربة التدرج الحبيبي

نأخذ عينة من تربة (تيمشمت) معلومة الوزن  
توضع العينة على سلسلة غرابيل مرتبة كما في الصورة مثبتة على جهاز الغربلة الآلي ونشغل الجهاز لمدة معينة من الزمن ( 10 د) بعد انتهاء الغربلة يوزن المتبقي من التربة في كل غربال وتسجل في جدول.

جدول II 1 نتائج التحليل الحبيبي بالغربال

وزن العينة	رقم الغربال	قطر فتحة الغربال (مم)	كمية المتبقي (غ)	كمية المتبقي المجمع (غ)	نسبة المتبقي (%)	كمية المار المجمع (غ)	نسبة الغريلة (%)
1800 (غ)	1	20	10.7	10.7	0.594	99.41	99
	2	10	9.14	19.84	1.102	98.89	99
	3	5	24.78	44.62	2.478	97.522	98
	4	2	31.19	75.81	4.21	95.79	96
	5	1	33.17	108.98	6.05	93.95	94
	6	0.4	193.66	302.64	16.81	83.18	83
	7	0.2	342.06	644.7	35.81	64.19	64
	8	0.1	224.5	869.2	48.288	51.71	52
	9	0.08	2.92	872.12	48.45	51.55	52


## ❖ التحليل الحبيبي بالترسيب NF P94-057

نقوم بقياس الرواسب الحبيبية من أجل تحليل حجم جسيمات التربة المتماسكة التي قطر الحبوب فيها أقل من 0.08 مم

أو 0.1 مم.

جدول 2 نتائج التحليل الحبيبي بالترسيب

درجة الحرارة °C	التوقيت (سا)	زمن القراءة (د)	R'=R-100 R : القراءة من المكثفة	تصحيح (C)	القراءة الصحيحة	قطر (D)	نسبة المئوية للعناصر على مجموع العينات
°21	09:02	00:30	20	0.19	20.19	0.075	%52
°21	9:03	01	19	0.19	19.19	0.055	%49
°21	9:05	02	17	0.19	17.19	0.038	%44
°21	9:10	05	14	0.19	14.19	0.025	%37
°21	9:20	10	11	0.19	11.19	0.017	%29
°21	9:40	20	2.3	0.19	2.49	0.012	%6
°22	10:20	40	1	0.19	1.19	0.008	%3
°22	11:40	80	00	0.19	0.19	0.006	%0



رسم توضيحي 7- منحنى التدرج الحبيبي بالترسيب

## II. 2.2. تجربة حدود أتربارغ NFP 94-051

نستطيع من خلال هذه التجربة حساب وتحديد قيم كمية الماء التي تفصل بين الحالات الثلاث .

- تصنيف التربة (انتفاخية, غير انتفاخية,...).
- الكمية الكافية للماء لتغير سلوك التربة.
- طول مجال معامل اللدونة  $I_p$  (l'indice de plasticité).

نأخذ العينة رطبة ندخلها في المجفف لمدة 24 أو 48 ساعة بغرض تجفيفها في حالة ما إذا كانت التربة جافة نغمرها في

الماء من أجل تفكيكها بعملية الانتفاخ.

بعد 24 ساعة نمرر العينة عبر الغربال (0.40mm) ونتركها مدة زمنية لأجل ترسيبها.

بعد عملية الترسيب نفرغ ماءها وندخلها في المجفف.

نزن 6 غلب صغيرة les tares فارغة ونظيفة.

نخرج العينة من الفرن ونقسمها إلى قسمين (تجربة حد السيولة, تجربة حد اللدونة)



**1. تجربة حد السيولة:**

بعد إضافة القليل من الماء إلى العينة نقوم بخلطها جيدا على طاولة رخامية أو زجاجية حتى تكون متجانسة. ثم نملأ ( la couple ) صحن جهاز قزاقروند بمقدار  $\frac{3}{4}$  بنشق العينة إلى نصفين بالأداة حيث تكون أفقيا على الصحن. ندير ذراع الجهاز فتتولد ضربات متوالية للصحن على سطح الجهاز بمعدل ضربتين في الثانية. ومن ثم نتوقف عند مشاهدة التحام النصفين بطول 1 سم .

**صور II 2. : مراحل سير تجربة حد السيولة**

نكرر نفس الخطوات للحصول على (N = عدد الضربات) لأجل ثلاث مراحل:

➤ المرحلة الأولى: (  $19 \geq N \geq 15$  )

➤ المرحلة الثانية: (  $27 \geq N \geq 19$  )

➤ المرحلة الثالثة: (  $N \geq 27 \geq 35$  )

عند كل مرحلة نأخذ كمية قليلة من كلا النصفين ونضعها في علبتين (deux tares) ونسجل وزنها الرطب، ونضعهما في المجفف الكهربائي ( $105^\circ$ )، بعد 24 ساعة من التجفيف نسجل وزنها الجاف. ❖ WL: حد السيولة هو محتوى الماء المقابل للإغلاق عند 25 ضربة .


**2. تجربة حد اللدونة:**

- نترك جزء من العينة لتجف على الهواء ونقوم بتشكيل أسطوانات يدويا طولها بين 10 و 15 سم وقطرها 3 مم ثم نرفع الأسطوانة من منتصفها بمقدار 2 سم عن سطح الطاولة، إذا انقطعت فإننا وصلنا إلى حد اللدونة أما إذا التوت فإنها لا تزال في مرحلة السيولة علينا بتجفيفها حتى الوصول إلى المطلوب (حد اللدونة)، نجزأ الأسطوانات إلى قطع صغيرة (1 سم).

- نأخذ ثلاث علب (trois tares) ونضع في كل واحدة منها قطعتين أو ثلاث ثم نزن العلب الثلاث ونسجل الوزن الرطب ونضعها في المجفف، بعد 24 ساعة من التجفيف نسجل وزنها الجاف.

جدول II. 3 تصنيف حد اللدونة

أقل من 7	من 7 إلى 17	أكثر من 17	$I_p\%$
ضعيف	متوسط	عالية	اللدونة



رسم توضيحي 9 عرض حدود أتربارغ

النتائج المسجلة هي:

$$W_L=42.03^*$$

$$W_p=35.23 \quad \blacksquare$$

42.03	▪	حد السيولة	▪
35.23	▪	حد اللدونة	▪
6.80	▪	مؤشر اللدونة	▪

$$I_p=6.80 \quad \blacksquare$$

بعد هذه النتائج يمكننا تصنيف الجبس التقليدي لدينا من خلال مؤشر اللدونة  $I_p=6.80$  عبارة عن طمي ضعيف اللدونة.


3.2.II. المكافئ الرملي (NFP 18-598)

إن كل الحبيبات تحتوي على نسبة معينة من الشوائب والتي يكون تأثيرها سلبيا على خصائص التربة ولهذا يجب مراقبة هذه النسبة بحيث لا تتجاوز الحدود المسموح بها.

تجربة المكافئ الرملي هو اختبار يحدد نسبة الغضار والشوائب في الرمل حيث يحدد لنا مدى نظافة التربة من خلال التعرف على نسبة الشوائب وبالتالي معرفة مجالات استعماله.

إجراء التجربة:

- نأخذ عينة من التربة معلومة الوزن
- تتم عملية غربلة العينة في غربال 5mm و ذلك بغسل التربة في الغربال فوق إناء أكبر منه ثم نترك العينة تترسب.
- نستعمل محلولاً خاصاً يتمثل في إضافة  $125 \text{ cm}^3$  من محلول مركز إلى 5 L من الماء المقطر.
- نحتاج لإجراء التجربة إلى أنبوب اختبار (Eprouvettes) أسطوانية شفافة من مادة بلاستيكية نضع فيه المحلول المذكور سابقاً حتى علامة (10سم)
- نضع الأنبوب في الجهاز الميكانيكي الخاص بالرج لمدة 3 دقائق
- بعدها ننزع الغطاء واشفه بالمحلول أو الماء المقر فوق الأنبوب مع شطف جدرانه ونضعه جانباً لمدة من الزمن ثم باستعمال المسطرة نسجل:



رسم توضيحي 3: اختبار المكافئ الرملي البصري و بالمكبس

- الإرتفاع  $h_1$  : إرتفاع الرمل والعناصر الناعمة معا.

- الإرتفاع  $h_2$ : إرتفاع الرمل النظيف بالعين المجردة.

- الإرتفاع  $h_2'$  : إرتفاع الرمل النظيف بالمكبس.

- حساب المكافئ الرملي نظريا (Equivalent de sable visuel ESV) :

نستطيع حساب نسبة المكافئ الرملي بالعلاقة التالية:

$$E_{sv} = \frac{h_2}{h_1} \times 100$$

- حساب المكافئ الرملي بالاستعانة بالمكبس (Equivalent de sable ES) :

$$E_{sv} = \frac{h_2}{h_1} \times 100$$

جدول 4 تصنيف التربة حسب معايير تجربة المكافئ الرملي

طبيعة التربة ومجال الإستعمال	نوعية الرمل	ESV%	ES%
خطر الانكماش أو الانتفاخ، رمل مرفوض بالنسبة للخرسانة ذات الجودة.	رمل طيني	$ESV < 65$	$ES < 60$
يستعمل في الخرسانة العادية	رمل طيني نسبيا	$65 \leq ESV < 75$	$60 \leq ES < 70$
يستعمل في الخرسانة ذات النوعية العالية	رمل نظيف	$75 \leq ESV < 85$	$70 \leq ES < 80$
يستعمل في الخرسانة الخاصة	رمل نظيف جدا	$ESV \geq 85$	$ES \geq 80$

النتائج التي تم الحصول عليها هي على النحو التالي:

جدول 5 نتائج التجريبتين

النتيجة	التجربة
$E_{sv} = 36.4$	المكافئ الرملي البصري
$E_{sp} = 34.8$	المكافئ الرملي بالمكبس

بالعودة إلى معيار التجربة نجد أن الجبس التقليدي عبارة عن رمل طيني خطر الانكماش أو الانتفاخ أي رمل مرفوض بالنسبة للخرسانة ذات الجودة العالية.

## 4.2.II الكثافة (NFP94-064) La densité

الكثافة الجافة ( $\rho_d$ ) لعينة صخرية هي حاصل قسمة كتلتها ( $M_s$ ) على الحجم ( $v$ ) وتعطى بالعلاقة التالية:

$$\rho_d = \frac{M_s}{v} = 1.306$$

## 5.2.II. الكتلة الحجمية الظاهرية والمطلقة Masse Volumique

تهدف التجربة إلى قياس الكتلة الحجمية للتربة أو الركام، لأن هذه الأخيرة هامة جدا في إيجاد خلطة الخرسانة، و تحديد نسب المركبات على حسب الكتلة أو الحجم .

لدينا هنا نوعان من الكتلة الحجمية :

### 1- الكتلة الحجمية الظاهرية

نقوم بقياس الكتلة الحجمية مع أخذ الفراغات في الحساب .



### صور II. 4. تجربة الكتلة الحجمية الظاهرية

- ✓ نقوم بوزن الوعاء و هو فارغ ( $M_r$ )
- ✓ نملئ الوعاء بالتربة بحيث تكون على ارتفاع بمقدار 10 سم عن حافة الوعاء .
- ✓ ننزع التربة الزائدة بالمسطرة بحيث لا نترك فراغات على سطح الوعاء
- ✓ ثم نقوم بوزن الوعاء + التربة ( $M_t$ ).
- ✓ نقوم بإعادة التجربة ثلاث مرات و نسجل النتائج.
- ✓ نقوم بحساب الكتلة الحجمية الظاهرية بالعلاقة :

$$\rho_{app} = \frac{M}{V}$$

## 2/ الكتلة الحجمية المطلقة

نقوم بقياس الكتلة الحجمية مع عدم أخذ الفراغات في الحساب، نستعمل في التجربة بيشر زجاجي ، لوحة زجاجية، و ميزان.



## صور II مراحل إنجاز تجربة الكتلة الحجمية المطلقة

## كيفية الإجراء

- ✓ نقوم بوزن 300 غ من الرمل الجاف (Ms).
- ✓ نملئ البيشر الزجاجي بالماء إلى غاية  $V_1$  .
- ✓ نحرص على عدم ترك الفراغات بمساعدة اللوحة الزجاجية ثم نقوم بوزنهما
- ✓ نفرغ ببطء كمية الرمل في الزجاجية مع عدم ترك الفراغات ثم نقوم بوزنها ونقرأ  $V_2$
- ✓ نقوم بتكرار العملية ثلاث مرات .

$$\rho_{abs} = \frac{M}{V_2 - V_1}$$

## جدول 6 النتائج المتحصل عليها من التجريبتين

النتيجة	التجربة
$1.095\text{g/cm}^3$	الكتلة الحجمية الظاهرية
$2.237\text{g/cm}^3$	الكتلة الحجمية المطلقة




## 6.2.II. تجربة أزرق الميثيلين (NFP94-068) bleu de méthylène

نستطيع من خلال التجربة معرفة نسبة الطين في الرمال أو الركام أو التربة بشكل عام، لهذا نستخدم الميثيلين الأزرق الذي هو عبارة عن مادة يفضل امتصاصها بواسطة الصلصال فنستطيع من خلال هذا الاختبار تحديد كمية جزيئات الطين الموجودة في العينة.

خلط عينة من التربة مع ماء مقطر بواسطة خلاط مغناطيسي وإضافة أزرق الميثيلين.

- ✓ نحتاج إلى وعاء، كأس بيشر، خلاط مغناطيسي، قضيب وورقة ترشيح
- ✓ نأخذ عينة (تربة تيمشمت) موزونة ونغربلها في غربال دو فتحات قطرها 2 مم.
- ✓ نأخذ 100 غ من العينة + ماء مقطر في كأس البيشر.
- ✓ نضع العينة في الخلاط المغناطيسي.
- ✓ نسكب كمية من أزرق الميثيلين بواسطة سحاحة
- ✓ نغمس القضيب في المحلول مع الخلط الجيد و نطبعه على ورق الترشيح .
- ✓ و نقوم بالعملية إلى حين ظهور هالة حول القطرات الزرقاء.



صور: تجربة أزرق الميثيلين

نتيجة:

يتم إيجاد نسبة الطين عن طريق تجربة أزرق الميثيلين لعينة الجبس التقليدي بالعلاقة:

$$V_{BS} = \frac{V \times 0.01}{M_S} \times C \times 100$$

بحيث:

V: حجم الأزرق المضاف

M<sub>S</sub>: كتلة العينة جافة

C: نسبة 5/0 مم في جزء 50/0 من المادة الجافة

ومنه حصلنا على هذه النتيجة:  $V_{BS} = 0.377$

■ يتم تمييز القيم بالتصنيف التالي:

جدول 7 تصنيف التربة بالنسبة لأوراق الميثيلين

التربة رملية (تربة غير حساسة للماء)	$V_{BS} \leq 0.2$ *
التربة طينية (تربة ليست لدنة جدا حساسة للماء)	$0.2 \leq V_{BS} \leq 2.5$ *
تربة طفيلية طينية (تربة متوسطة اللدونة)	$2.5 \leq V_{BS} \leq 6$ *
تربة طينية	$6 \leq V_{BS} \leq 8$ *
تربة طينية جدا.	$V_{BS} > 8$ *


العينة التي لدينا نتيجتها في المجال  $0.2 \leq V_{BS} \leq 2.5$  إذن هي تربة طينية ليست لدنة جدا وحساسة للماء.

### 3.II. التجارب الكيميائية

تهدف هذه التجربة إلى معرفة (المواد الغير قابلة لذوبان، نسبة السلفات، نسبة الكربونات، نسبة الكلوريدات، نسبة الحموضة PH).

جدول 8 يبين نتائج التجارب الكيميائية لتيمشمت

نسبة المئوية	صيغة الكيميائية	أسماء المواد
13.2%	Insolubles	المواد الغير قابلة لذوبان
15.057%	$SO_3^{-2}$	السلفات
18.086%	$SO_4^{-2}$	
32.372%	$CaSO_3/2H_2O$	
7%	$CaCO_3$	الكربونات
0.283%	$Cl^-$	الكلوريدات
0.465%	Na Cl	
8.53		نسبة الحموضة PH



الشكل 02: دائرة النسبة المئوية تبين نتائج الاختبارات الكيميائية للجبس التقليدي

تجارب التحليل الكيميائي : (01) قياس نسبة الحموضة PH , (02) نسبة الكلوريدات , (03) نسبة الكربونات



3



2



1

رسم توضيحي 13 تجارب التحليل الكيميائي

## 2.3.II. تجربة حيود الأشعة السينية DRX

إن الغاية من إجراء تجربة الحيود الأشعة السينية هو دراسة البنية الدقيقة للماد ومعرفة التركيب البلوري لها. ولكي نفهم بشكل جيد الطرق التجريبية المستخدمة في حيود الأشعة السينية من الضروري دراسة المواضيع الأساسية المتعلقة بالهندسة البلورية وأساسيات الوصف العام للبنية البلورية ومبادئ حيود الأشعة السينية عليهما .

يستند مبدأ جهاز الأشعة السينية على العلاقة التالية :


$$n\gamma = 2d\sin\theta$$

وتعرف هذه المعادلة باسم قاقون براغ (BRAGG) حيث :


- n : هو مرتبة الحيود (rank diffraction)
- $\gamma$  : الطول الموجي (wave length)
- d : هو المسافة البينية (interlayer distance)

يحدث حيود الاشعة السينية ذات الطول الموجي  $\gamma$  فقط عند زاوية خاصة  $\theta$  تعين من خلالها المسافة البينية

(d-spacing بين المستويات البلورية) {2}



الصور 09 : جهاز انعراج حيود الاشعة السينية المستعمل في الدراسة



رسم توضيحي 14 منحنى يبين انعراج الأشعة السينية لتمشمت

أظهرت نتائج هذا الاختبار أن المادة المدروسة غنية بالكبريتات بنسبة 73.28% كمكون كيميائي رئيسي، وتتكون أيضاً من 26.72% من المواد الأخرى، مما يؤكد النتائج الكيميائية التي تم الحصول عليها سابقاً.

## 4.II. خصائص المواد المضافة

### 1.4.II. الإسمنت

الإسمنت البورتلاندي (Portland Ciment) هو تلك المادة التي تمتلك خواص تماسكية وتلاصقيه، بوجود الماء، وهذه الخواص تجعله قادراً على ربط الأجزاء المعدنية مع بعضها البعض وتحويله إلى وحدة كاملة مترابطة.

**خصائص الاسمنت :** مادة ناعمة – بطى التصلب – ذات مقاومة عالية للتأثيرات البيئية العادية



صورة 15 : تبين مسحوق الاسمنت


الخصائص	القيم
الكثافة النوعية	3.12
الاتساق الطبيعي	29%
وقت الإعداد الأولي	65 دقيقة
وقت الإعداد النهائي	275 دقيقة
صفاء	330 كجم لكل م <sup>2</sup>
صلابة	2.5 ملم
الكثافة الظاهرية	1650 – 830 كجم لكل م <sup>3</sup>

### جدول 9 : جدول قيم الخصائص المتعلقة بالإسمنت

خسائر الحريق %	5.50-6.50
مخلفات غير قابلة للذوبان %	0.70-1.50
محتوى الكبريتات (SO <sub>3</sub> ) %	1.80-2.30
محتوى أكسيد المغنسيوم (MgO) %	1.60-1.80
محتوى الكلوريد %	0.01-0.02
المحتوى المكافئ الكاليس %	0.40-0.50

### جدول 10: التركيب الكيميائي للإسمنت المستخدم





رسم توضيحي 16 حدود الأشعة السينية للإسمنت

## 2.4.II. النجارة

النجارة او النشارة هي عبارة عن مخلفات الخشب وتكون على شكل وريقات صغيرة تتراوح أقطارها ما بين 0.25 سم الى 0.5 سم كما هو موضح في الصورة أدناه

### خصائص النجارة:

خفيفة الوزن – ذات حجم صغير – بقايا مخلفات الخشب.



صورة 17 تبين النجارة المستعملة في التجربة

**3.2.II. الماء**

الماء المستخدم في الخلط مأخوذ من حنفية مخبر جامعة ورقلة. تم إجراء التحليل الكيميائي للمياه في معمل Algérienne des Eaux النتائج معروضة في الجدول التالي: {2}

Ca <sup>++</sup>	Mg <sup>++</sup>	K <sup>++</sup>	Na <sup>+</sup>	Cl <sup>-</sup>	NH <sub>3</sub>	SO <sub>4</sub> <sup>-</sup>	HCO <sub>3</sub> <sup>-</sup>	PH
292,58	26,4	30	200	585,59	/	1156	159,24	6.66

جدول: 11 التركيب الكيميائي للماء

ملاحظة: التركيزات بال ملغ/لتر

**5.II. الخلاصة**

قمنا في هذا الفصل بدراسة شاملة لمكونات وتركيبات المواد المستخدمة المختلفة في صناعة الطوب سواء الجبس التقليدي "تيمشمت" كمادة أساسية أو المواد المدعمة (الاسمنت ونشارة الخشب) وفقا للمعايير الموصى بها في مجال الهندسة المدنية، كما تعرفنا على المكونات والتراكيب الكيميائية لمياه الخلط القادمة من صنوبر مخبر الهندسة المدنية بالجامعة والتي تتوافق جيدا مع المعايير.

## الفصل الثالث

### تحليل النتائج

### الفصل الثالث: تحليل النتائج

#### 1.III. مقدمة

في هذا الفصل سوف نحاول تحسين المادة المحلية التقليدية (تيمشمت) بإضافة الأسمنت ونشارة الخشب في صناعة طوب البناء، من أجل التحسين الميكانيكي لمواد البناء في مناطق الصحراء (ورقلة). تتمثل الدراسة التجريبية لعملنا هذا في تحديد تأثير العوامل الخارجية على المادة المدروسة وذلك بوضع العينات التي قمنا بصنعها في ظروف و أزمنا مختلفة قمنا بتوفيرها تتوافق مع الظروف الطبيعية (الماء، الهواء) أو حتى الظروف العدوانية (مياه الصرف الصحي، ملوحة مياه الأرض) لذلك قمنا باختبارات مختلفة على الطوب سوف نعرضها في هذا الفصل. وهي:

- اختبار الانحناء
- اختبار الضغط

#### 2. III. تحضير العينات

- تعمل إضافة الأسمنت على تحسين المقاومة الميكانيكية. استنتجنا من خلال الرجوع إلى تجارب سابقة على أن إضافة ما يعادل نسبته 1% من الاسمنت و 2% من نشارة الخشب بمقابل 97% من المكون الرئيسي ألا وهو الجبس التقليدي "تيمشمت" يعتبر الأفضل مما يعطي نتائج جيدة لمقاومة الانضغاط والانحناء مقارنة بنسب مختلفة.

لتحضير عينات الطوب من الشكل (4، 4، 16) اتبعنا الخطوات التالية:

أ). تحضير المواد: نزن الكميات اللازمة من المواد المختلفة: الجبس التقليدي، والاسمنت، نشارة الخشب والماء.




الصورة 1.III. تحضير المواد المستخدمة في الطوب

(ب). تحضير القوالب: تمت التجربة على قوالب من الشكل (4،164)، نقوم بتحضير القوالب قبل الخلط وذلك بتنظيفها وتشحيمها بالزيت.

(ت). الخلط: نقوم بخلط المواد التي قمنا بوزنها ونضيف كمية الماء المناسبة ونخلط لمدة لا تتعدى 30 إلى 40 ثانية حتى يتم الحصول على خليط متجانس ورطب ونضعه في القوالب.

(ج). وضع الخليط في القوالب

(د). وضع القوالب على آلة الرج



المخطط 1.III. طريقة تحضير العينات

**III.3. تخزين العينات**

بعد إزالة القوالب نقوم بحفظ العينات ونضعها في الهواء الطلق حتى تجف تماما.  
من أجل دراسة متانة هذه العينات نقسم العينات التي تم صنعها على أربع أجزاء وعلى فترات زمنية معينة :

- الوضع الأول: ترك العينات للاختبار في الهواء الطلق لمدة 7، 14، 28، 60 يوم
- الوضع الثاني: وضع عينات الاختبار في الماء المقطر لمدة 7، 14، 28، 60 يوم
- الوضع الثالث: نضع عينات الاختبار في مياه عدوانية لمدة 7، 14، 28، 60 يوم. حيث قسمناها إلى قسمين:

(1) \* ماء مقطر + حمض النيتريك المخفف بنسبة 5 % والذي يمثل ملوحة الأرض. سنرمز له بـ (Nit) في الجداول

(2) \* ماء مقطر + حمض الهيدروكلوريك 37% المخفف أيضا إلى نسبة 5% الذي يمثل مياه الصرف الصحي. سنرمز إليه بـ (Hyd) في الجداول:



الصور III.2. وضع العينات في الماء المقطر



الصور III.3. وضع العينات في المياه العدوانية



### III. 3. الكتلة الحجمية

وهي حاصل قسمة الكتلة على الحجم، نقوم بوزن العينات وقياس أطوالها تعطى ب غ/سم<sup>3</sup>.

$$\rho_{app} = \frac{M}{V}$$



### III. 4. أخذ وزن وحجم العينات


يوضح الجدول التالي التباين في الكتلة الحجمية للطوب وفقاً للعينات التي خزناها بدالة للوقت:

الجدول 12. قيم الكتلة الحجمية للطوب بدلالة الزمن

الزمن (يوم)	7	14	28	60
الهواء الطلق	1.25	1.24	1.22	1.66
الماء المقطر	1.55	1.58	1.77	1.66
Nit (1)	1.63	1.70	1.82	1.71
Hyd (2)	1.64	1.62	1.65	1.74

**Nit** : ماء مقطر + حمض النيتري

**Hyd** : ماء مقطر + حمض الهيدروكلوريك



وفقا للمخطط 1. نلاحظ أن الكتلة الحجمية للعينات الموضوعة في الماء المقطر ومحلولي (حمض النيتريك + الماء المقطر وحمض الهيدروكلوريك + الماء المقطر) أكبر من الكتلة الحجمية للعينات الأخرى الموضوعة في الهواء الطلق، حيث أن العينات في الهواء الطلق يتبخر ماء الخلط وبالتالي يتسبب في وجود فراغات ومسام تقلل من الكتلة الحجمية لعينات الاختبار، ومن ناحية أخرى تتزايد الكتلة الحجمية مع العينات التي وضعت وسط الماء المقطر والمياه العدوانية.


#### 4.III التجارب الميكانيكية

##### 1.4.III تجربة الانحناء

الانحناء هو التأثير الذي تخضع إليه العوارض بكثرة وفي جميع الميادين كالميكانيكا، البناءات والبناءات المعدنية، و يتسبب في تشوهات، يتطرق إليه المهندس و التقني المختص في هذه المجالات أثناء دراساتهم للمشاريع للقيام بالحسابات الضرورية من اختيار المواد و أشكال العوارض و الأبعاد و ذلك لضمان الظروف الأمانة لأداء الوظيفة.

الهدف من التجربة هو معرفة قوة تحمل العنصر تحت قوى الانحناء، كما نستطيع تعيين مقاومة الانحناء والتي تعتبر مقياسا لمقاومة الشد غير المباشر وتسمى معايير الكسر في الانحناء.

$$Rf = \frac{1,5 PL}{a^3}$$




صور. III. 14: تجربة الانحناء البسيط

يوضح الجدول التالي التباين في قيم قوي الانحناء للطوب وفقاً للعينات التي خزناها بدالة للوقت:

الزمن (يوم)	7	14	28	60
الهواء الطلق	3.53	3.71	4.3	5.7
الماء المقطر	3.01	3.3	3.55	3.93
Nit (1)	2.26	2.37	2.66	2.9
Hyd (2)	1.64	1.84	1.99	2.23

جدول 13 : قيم تجربة الانحناء للطوب بدلالة الزمن



### نتيجة:

من خلال الشكل يمكن ملاحظة أن العينات التي قمنا بوضعها في الهواء الطلق أكثر مقاومة لقوى الانحناء مقارنة بتلك العينات التي وضعناها في الماء المقطر، كما تتفوق هذه الأخير على العينات التي وضعناها في الأوساط العدوانية التي تتمثل في (ماء + حمض الهيدروكلوريك) يمثل ملوحة الأرض و(ماء + حمض النيتريك) يمثل مياه الصرف الصحي. بالنسبة لقوى الانحناء في العينات عموماً لاحظنا زيادة واضحة في المقاومة مع مرور الزمن، وهذا ما يدل على أن المواد المضافة المتمثلة في الاسمنت ونشارة الخشب ساهمتا بدور كبير في زيادة هذه المقاومة.

### 1.4.III. تجربة الانضغاط

الهدف منها هو معرفة مقاومة الضغط البسيط للعيينة، مبدأ التجربة يكمن في أخذ عينة ووضعها في جهاز الضغط حيث تطبق عليها قوة ضغط تجعلها تنهار ونسجل من خلال الجهاز قيمة هذه القوة المطبقة التي جعلتها تنهار.

تعطى بالعلاقة:

$$\sigma = \frac{N}{S}$$



صور. III. 6 : تجربة الضغط


يوضح الجدول التالي التباين في قيم قوى الضغط للطوب وفقاً للعينات التي خزناها بدالة للوقت:

جدول 14 قوى الضغط

الزمن (يوم)	7	14	28	60
الهواء الطلق	4.35	5.37	5.6	6.21
الماء المقطر	3.87	3.98	4.33	4.96
nit (1)	3.5	3.62	3.9	4.22
hyd (2)	3.01	3.18	3.26	3.45

Nit : ماء مقطر + حمض النيتري

Hyd : ماء مقطر + حمض الهيدروكلوريك



**نتيجة:**

من خلال الشكل يمكن ملاحظة أن العينات التي قمنا بوضعها في الهواء الطلق أكثر مقاومة لقوى الضغط مقارنة بتلك العينات التي وضعناها في الماء المقطر، كما تتفوق هذه الأخير على العينات التي تم وضعها في الأوساط العدوانية أما بالنسبة لقوى الضغط على العينات كافة لاحظنا زيادة في المقاومة بمرور الوقت، وهذا ما يدل على أن المواد المضافة تحسن المقاومة الميكانيكية.

**5.III. الخلاصة**

من الاختبارات التي أجريت سابقا على العينات المختلفة التي يتكون منها الجبس التقليدي و الأسمنت إضافة إلى نشارة الخشب، نستخلص من الاختبارات السابقة أن أفضل تركيبة يمكن أن نعتمدها هي التي تحتوي على نسب 1%، 2%، 97% من الإسمنت ونشارة الخشب والجبس التقليدي على الترتيب حيث تكون قوة المقاومة أكبر في الهواء الطلق مقارنة بالأوساط الأخرى، كما أن للإسمنت ونشارة الخشب دورا هاما في تحسين المقاومة للجبس التقليدي.

# الخلاصة العامة



## الخلاصة العامة

أجريت هذه الدراسة لتقييم إمكانية استخدام الإسمنت ونشارة الخشب لتحسين الخصائص الميكانيكية للطوب التقليدي القائم على الجبس في منطقة ورقلة وتأثير العوامل الخارجية عليه، وتعزيزها في قطاع البناء بناءً على نتائج الدراسة التجريبية التي تم إجراؤها، وكذلك الدراسة التجريبية لتأثير الماء (الماء المقطر، المياه العذوية) على العينات المختلفة من الطوب. في البداية درسنا المادة الأساسية من خلال تعريفها وتحديد كيفية صنعها ومن ثم معرفة خواصها الفيزيائية والكيميائية وتم إجراء هذه الاختبارات في مخبر البناء في جامعة قاصدي مرباح ورقلة ومخبر الأشغال العمومية في الجنوب. عن طريق تطبيق (تحليل حجم الجسيمات بالترسيب، تجربة الكثافة، الكتلة الحجمية الظاهرية والمطلقة، أزرق الميثيلين، المكافئ الرملي، حدود أتربارغ، تحديد محتوى الكلوريد، تجربة التدرج الحبيبي اختبار تحديد محتوى الكبريتات) بعد إجراء الحسابات نستنتج أن المادة الأساسية لدينا هي التيمشمت، وفقاً لوحدة النعومة، يكون الجص في الغالب ناعم الحبيبات. وفقاً لمؤشر اللدونة ( $IP = 6.80$ ) هو طمي خفيف من البلاستيك (الطين) - وفقاً لاختبار المثيلين الأزرق هو طمي (ليس لدينا جداً وحساساً للماء) . في الخطوة التالية، قمنا بإعداد عينات بأبعاد  $(4 \times 4 \times 16)$  سم<sup>3</sup> في مخبر جامعة قاصدي مرباح ورقلة، وقمنا بإجراء الاختبارات الميكانيكية التالية: (الكتلة الحجمية، تجربة الإنحناء، تجربة الضغط البسيط)، بعد الرجوع إلى نتائج سابقة و التي تحتوي على 1% الإسمنت و 2% نشارة الخشب و 97% جص تقليدي كأفضل تركيبة ، لأنها تعطي أقصى قيمة لمقاومة الانضغاط . كانت المرحلة التالية من الدراسة هي تحديد تأثير العوامل الخارجية على طوب الجبس التقليدي المدعم بالخشب، بعد اختيار أفضل عينة ميكانيكية ، وضعنا هذه العينات في وسط مغمور من الماء المقطر والأخرى في المياه العذوية لمدة 7 أيام و 14، 28، و 60 يوماً .

طبقتنا الاختبارات الميكانيكية لجميع العينات في المواعيد المحددة ووجدنا أن النتائج الميكانيكية تزداد مع الوقت، سمح لنا تحليل وتفسير النتائج التي تم الحصول عليها بعد إجراء الاختبارات لتحديد الخواص الميكانيكية للطوب المصنوع من استخلاص الاستنتاج التالي: إضافة الإسمنت ونشارة الخشب إلى الجبس التقليدي "تيمشمت" يؤدي إلى تحسين الخواص الميكانيكية للطوب.

إذا قارنا نتائج المقاومة الخاصة بنا بنتائج المراجع يمكننا القول أن الطوب الخاص بنا مقبول إلى جيد من حيث المقاومة . بعد اختبارات المتانة لاحظنا أن العينات التي قمنا بوضعها في الهواء الطلق أكثر مقاومة لقوى الإنحناء والضغط مقارنة بتلك العينات التي وضعناها في الماء المقطر والتي تتفوق بدورها على العينات التي تم وضعها في الأوساط العذوية، أما بالنسبة للقوى الميكانيكية على العينات كافة لاحظنا زيادة في المقاومة بمرور الوقت، وهذا ما يدل على أن الإسمنت والنشارة يقدم تحسناً في المقاومة.

## المراجع

{1} : بن عمارة آسيا، مذكرة لنيل شهادة ماستر للموسم الدراسي 2019 / 2018 بعنوان:

étude d'influence de l'ajoute du ciment blanc les caractéristiques physico-mécanique des briques a base du plâtre traditionnel et l'influence du milieu de conservation

{2} : قزي مبروكة، بن عباس مريم، مذكرة لنيل شهادة الماستر أكاديمي لموسم 2018 / 2019 بعنوان :

Etude D'influence De L'ajoute Du Ciment Blanc Sur Les Caractéristiques Physico-mécanique Des Briques À Base Du Plâtre Traditionnel Et L'influence Du Milieux De Conservation

{3} : بدرالدين زيارة، ميلود، مذكرة لنيل شهادة الماستر بعنوان:

دراسة ترمو ميكانيكية للبيئات من الجبس التقليدي مدعم بأحزمة بلاستيكية

{4} : سعدية بن يزة، سمية خميس، مذكرة لنيل شهادة الماستر للموسم الدراسي 2019/2020 بعنوان:

دراسة تأثير درجة الحرارة على صناعة الجبس التقليدي (التيتمشمت)

{5} : قبايلية مبارك، مذكرة مكملة لنيل شهادة الماجستير في علم الآثار تخصص آثار صحراوية

{6} : بلال بوجراف، د. خليفة عبد القادر، عمرانية قصر ورقلة العتيق الماضي والراهن

<http://www.dtaouargla.dz/ar/wilaya/3.htm>: {7}

[https://www.uobabylon.edu.iq/eprints/publication\\_11\\_19617\\_460.pdf](https://www.uobabylon.edu.iq/eprints/publication_11_19617_460.pdf) : {8}