



M.G.C. 01/1/11

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
جامعة ورقلة

معهد الري والهندسة المدنية
دائرة: الري الصحراوي

مذكرة تخرج لنيل شهادة مهندس دولة في الري الصحراوي

تحت عنوان:

تدعيم خرسانة منشآت الري
بالألياف الطبيعية

تحت إشراف:

- كريكز عبد الواحد أستاذ مكلف.
- بالدروس بجامعة ورقلة.
- عياني السعيد أستاذ مساعد.
- من جامعة ورقلة ومركز.
- الأبحاث العلمية والتكنولوجية.
- في المناطق الجافة (CRSTRA).

من إعداد الطالب:

- بعامر يحي

اللجنة:

- الرئيس: خنفر محمد المولدي أستاذ محاضر.
- الممتحن: العتيبي عبد العزيز أستاذ مساعد.
- العضو: بابسة عبد الحفيظ أستاذ محاضر.

دفعلة: 2001



فهرس

الصفحة

العنوان

01	المقدمة
03	1 الفصل الأول : عموميات حول الألياف الطبيعية .
03	1 - تمهيد
03	1 - 2 عموميات على الألياف .
08	1 - 3 الأسمنت المدعم بالألياف وخصائصه
09	1 - 4 الخلاصة الفصلية .
10	2 الفصل الثاني : تآكل الخرسانة
10	2 - 1 العوامل الكيميائية المؤدية إلى تلف الخرسانة .
19	2 - 2 العوامل الميكانيكية التي تؤدي إلى تلف الخرسانة .
21	2 - 3 الخلاصة الفصلية .
22	3 الفصل الثالث : الخصائص الميكانيكية للألياف الحلفاء والخرسانة .
22	3 - 1 الخصائص الميكانيكية لألياف الحلفاء .
39	3 - 2 خصائص الخرسانة .
52	3 - 3 التجارب على الخرسانة .
57	3 - 4 الخلاصة الفصلية
58	4 الفصل الرابع : ديمومة الخرسانة والألياف في الأوساط العدوانية
58	4 - 1 مدخل .
59	4 - 2 الأوساط العدوانية المستعملة .
60	4 - 3 أوساط حفظ الخرسانة والألياف .
61	4 - 4 نتائج التجارب المتحصل عليها .
69	4 - 5 الخلاصة الفصلية
70	5 الفصل الخامس : الخلاصة العامة والتوصيات .
70	5 - 1 الخلاصة العامة .
71	5 - 2 التوصيات .
72	الخاتمة
	قائمة المراجع

ملخص

حاولنا في هذه الدراسة تحسين الخصائص الميكانيكية للخرسانة، وذلك بإضافة الألياف الطبيعية (الحلفاء) بنسب مختلفة (2%، 4%، 6%) وبأطوال مختلفة (2سم، 4سم، 6سم) وفي أوساط حفظ مختلفة.

لاحظنا من خلال التجارب أن الخرسانة التي تحتوي (4%) من الألياف بطول (2سم) أعطت نتائج جيدة بالنسبة لمقاومة الشد (5 Mpa) أما ديمومة هذه الخرسانة فلاحظنا أن الخرسانة ذات (2%) من الألياف بطول (4سم) مثلت مقاومة في الأوساط (المياه العادية، المياه المالحة). من خلال هذا العمل لاحظنا كذلك الأثر السلبي للألياف على مقاومة الضغط لكل أنواع الخرسانة المجربة وفي جميع أوساط الحفظ.

Résumé :

Notre travail consiste on une étude expérimentale des caractéristique mécaniques et de la durabilités du béton renforcé par les fibre naturels d'ALFA.

Les fibres sont incompasées avec des déférents pourcentages (2% ,4% , 6%)

Et en longueurs déférents (2cm, 4cm ,6cm) dans déférents milieux de conservations.

Le béton renforcé par (2%) de fibres de longueur (4cm) conservé dans l'eau 7 jours et 21 jours à l'air a présenté une résistance à la traction de (5Mpa) .

Le béton renforcé par de fibre de longueur (2cm) présente une bonne durabilité vis a vis à l'eau naturel et l'eau salé.

On a remarqué un effet négatif des fibres sur la résistance à la compression pour tous les bétons.

Les mots clés:.....	كلمات مفتاحية.....
Béton de fibre:.....	الخرسانة بالألياف:.....
Fibre d'Alfa:.....	ألياف الحلفاء:.....
Béton:.....	الخرسانة:.....
Résistance à la traction:.....	مقاومة الشد:.....
Résistance de flexion:.....	مقاومة الانحناء:.....
Résistance à la compression:..	مقاومة الضغط:.....
La durabilité du béton:.....	ديمومة الخرسانة:.....
Milieux agressives:.....	أوساط عدوانية:.....
Eau usée:	مياه مستعملة:.....
Eau salée:.....	مياه مالحة:.....

الفصل الأول

عموميات حول الألياف الطبيعية

مقدمة

تعتبر الخرسانة المادة الأكثر استخداما في مختلف المنشآت وخاصة منشآت الري لما تمتاز به من خصائص ميكانيكية وفيزيائية واقتصادية جيدة . غير أن هذه المنشآت تكون عرضة إلى جملة من الأخطار تتسبب في تآكل الخرسانة وإضعاف مقاومتها من أهم هذه الأخطار نذكر:

- التآكل الكيميائي الناتج عن تفاعل الأحماض والأملاح مع الخرسانة مما يسبب في إضعاف مقاومتها
 - التآكل الميكانيكي الناتج عن حمولات خارجية و عدم استقرار أساس الإنشاء .
- هذه التآكلات تسبب في ظهور تشققات على الخرسانة وبالتالي في إضعاف مقاومتها . ولهذا أجريت عدة دراسات و أبحاث تطبيقية من قبل الباحثين و المهندسين من أجل تحسين و ضمان ديمومة الخرسانة .

هدفنا في هذا البحث المساهمة في تحسين الخصائص الميكانيكية وخاصة مقاومة التشققات الناتجة عموما عن إجهاد الانحناء و ذلك بإضافة ألياف الحلفاء إلى خلطة الخرسانة ، علما بأن تعزيز الخرسانة بالألياف الطبيعية والاصطناعية يعد من المحاور الحديثة لتحسين مقاومة التشققات للخرسانة من جهة أخرى تتوفر بلادنا على ثروة نباتية كبيرة منها :

(ألياف النخيل ، ألياف السمار ، ألياف الحلفاء ...)

وقصد تبيين واستغلال هذه الثروة بشكل جيد ، سنحاول في هذا البحث استغلال ألياف الحلفاء وذلك بدمجها في عينات خرسانية ومعاينة مقاومتها للانحناء و الضغط و اختبار ديمومة الألياف والعينات الخرسانية وذلك بوضعها في عدة أوساط و هي :

- الماء العادي

- الهواء

- أوساط عدوانية (مياه مستعملة ، مياه مالحة ، ماء الجير)

فمنا بتقسيم موضعنا هذا إلى خمسة فصول و هي :

- الفصل الأول : سنتطرق فيه إلى عموميات حول ألياف الحلفاء و الألياف الطبيعية .
- الفصل الثاني : سنتناول فيه معرفة أسباب تآكل الخرسانة .
- الفصل الثالث : سندرس فيه الخصائص الميكانيكية لألياف الحلفاء و الخرسانة .

- الفصل الرابع : سنوضح فيه ما مدى ديمومة ألياف الحلفاء والخرسانة المعززة بالألياف في الأوساط العدوانية

- الفصل الخامس : سنقدم فيه جملة من الخلاصات والتوصيات تشمل ما مدى صلاحية الخرسانة المعززة بالألياف في أوساط الحفظ المذكورة .

مقدمة

تعتبر الخرسانة المادة الأكثر استخداما في مختلف المنشآت وخاصة منشآت الري لما تمتاز به من خصائص ميكانيكية وفيزيائية واقتصادية جيدة .
غير أن هذه المنشآت تكون عرضة إلى جملة من الأخطار تتسبب في تآكل الخرسانة و إضعاف مقاومتها من أهم هذه الأخطار نذكر:

- التآكل الكيميائي الناتج عن تفاعل الأحماض و الأملاح مع الخرسانة مما يسبب في إضعاف مقاومتها
- التآكل الميكانيكي الناتج عن حمولات خارجية و عدم استقرار أساس الإنشاء .
- هذه التآكلات تسبب في ظهور تشققات على الخرسانة وبالتالي في إضعاف مقاومتها .
- ولهذا أجريت عدة دراسات و أبحاث تطبيقية من قبل الباحثين و المهندسين من أجل تحسين و ضمان ديمومة الخرسانة .

هدفنا في هذا البحث المساهمة في تحسين الخصائص الميكانيكية وخاصة مقاومة التشققات الناتجة عموما عن إجهاد الانحناء و ذلك بإضافة ألياف الحلفاء إلى خلطة الخرسانة ، علما بأن تعزيز الخرسانة بالألياف الطبيعية والاصطناعية يعد من المحاور الحديثة لتحسين مقاومة التشققات للخرسانة من جهة أخرى تتوفر بلادنا على ثروة نباتية كبيرة منها :

(ألياف النخيل ، ألياف السمار ، ألياف الحلفاء ...)

وقصد تثمين واستغلال هذه الثروة بشكل جيد ، سنحاول في هذا البحث استغلال ألياف الحلفاء وذلك بدمجها في عينات خرسانية ومعاينة مقاومتها للانحناء و الضغط و اختبار ديمومة الألياف والعينات الخرسانية وذلك بوضعها في عدة أوساط و هي :

- الماء العادي

- الهواء

- أوساط عدوانية (مياه مستعملة ، مياه مالحة ، ماء الجير)

فمنا بتقسيم موضعنا هذا إلى خمسة فصول و هي :

- الفصل الأول : سنتطرق فيه إلى عموميات حول ألياف الحلفاء و الألياف الطبيعية .
- الفصل الثاني : سنتناول فيه معرفة أسباب تآكل الخرسانة .
- الفصل الثالث : سندرس فيه الخصائص الميكانيكية لألياف الحلفاء و الخرسانة .

1-1 تمهيد :

تعتبر الحلفاء نبتة برية تنمو في المناطق السهبية ، ذات أوراق إبرية على شكل ألياف يتراوح قطرها بين (0,9 - 1,5) مم يصل طولها إلى أكثر من 50 سم .
تتلائم مع الجفاف أين تقل الأمطار عن 500 مم في السنة ولا تقبل كثرة المياه وتتأقلم مع الدرجة الحرارة المنخفضة (- 10 ، - 20) م ° مدة نموها تبلغ 4 أشهر من مارس إلى جوان وتنمو في المناطق أين يصل علوها بين (1400 - 1800) م على مستوى سطح البحر [1].
بالنسبة للحلفاء في مرحلة نموها تحتوي على رطوبة تتراوح نسبتها من (25 - 30) % و يصل مردود هذه النبتة من قنطار إلى قنطارين في الهكتار الواحد [1].
تنمو هذه النبتة في كل من الجزائر، المغرب، تونس، وجنوب إسبانيا [1].
بالنسبة للجزائر تتواجد الحلفاء في المناطق السهبية مثل الجلفة ، الأغواط ، بوسعادة ، المسيلة وتتربع على مساحة شاسعة ، تنمو جنب نبتة الشيح والسيبار والدرين [1].
في الجزائر تعاني نبتة الحلفاء من الاستغلال الغير العقلاني مما يؤدي إلى ضياع سلالتها ولهذا يمنع نزعها في شهر مارس ، وللحفاظ على جذور وسلالة الحلفاء يشترط في كل 6 سنوات من الاستغلال ترك سنة للتكاثر [1].
من أهم تطبيقات ألياف الحلفاء استخدامها في الصناعات التقليدية وتقديمها كعلف للمواشي إضافة إلى صناعة الورق .

2-1 عموميات على الألياف

1-2-1 تمهيد

يعود استغلال الألياف الطبيعية منذ القدم حيث استخدمت في البناءات وذلك في صناعة أحجار الطوب لما لها من متانة .
وبظهور مواد البناء المتينة مثل الجبس والأسمنت تراجع استعمال الألياف الطبيعية . إلا أنه في الوقت الحديث ظهرت بحوث تهتم بتعزيز المنشآت الخرسانية بالألياف النباتية مثل السيزال وجوز الهند [2].
ونجد أن الألياف النباتية قد استعملت في العصر القديم لصناعة الحبال والأقمشة والحصائر وبمرور الوقت ظهرت الألياف الصناعية والتي نلخصها في الجدول (1 - 1)

الجدول (1 - 1) : يوضح بعض الألياف الصناعية [2].

نوع الليف	الإستعمالات
الزجاج	جدران - قنوات تصريف المياه - أسقف غطاءات رقيقة بالخرسانة - تغليف لأجزاء الخرسانة - لوحة مسبقة التصنيع
الحديد	أجزاء الأسقف بالخرسانة الخلوية - تغليف الأراضي - قنوات الخرسانة الخزانات تحت ضغط هياكل المقاومة للانفجارات - تغليف الأنفاق - مجسم السقف
البوليبروبيلان	الأجزاء العائمة - مواد الصيانة الطرق - الطبقات الخارجية لقنوات في أعماق البحار
الأميونت	الأسقف - القنوات - لوحات - مواد العزل الحراري والحماية من الحرائق قنوات تصريف المياه - صفائح الأسقف المسطحة
الكربون	أجزاء مقعرة لبناء الأسقف - هيكل أقسام السقف - صفائح الصواعد
الميكافا	التعويض الجزئي للأميونت في صفائح الأسمنت - قنوات الخرسانة ومواد الصيانة

1 - 2 - 2 تصنيف الألياف النباتية

يمكن تصنيف الألياف النباتية إلى أربعة أصناف وهي :

ألياف الورقة - ألياف محيطة بالجدع - ألياف السطح - ألياف الحطب [2].

1 - 2 - 2 - 1 ألياف الورقة

تستخلص ألياف الورقة من أوراق النباتات مثل نبتة السيزال، توجد هذه الألياف على شكل حزم تنتج شعيرات مستمرة على طول الورقة وطبقة هذه الألياف تعطي القوة والصلابة إلى جنس الورقة ونتحصل على ألياف الورقة بواسطة غسل وتجفيف هذه الأوراق ثم تسحق وتقتشط لإزالة النسيج الخلوي من الليف والغسل بيزيل ويقطع اللب الباقي على الليف ثم يجفف بالمجففات الميكانيكية أو بواسطة الشمس [2].

1- 2- 2- 2 الألياف المحيطة بالجذع :

نحصل على هذه الألياف من قصبات ديكوتي ليدونوس (D ICOTY LEDONOUS) وتسمى نبتة الألياف.

وتوجد هذه الألياف مباشرة تحت اللحاء أو القشرة الخارجية للقصبة على شكل حزم تعطي القوة والمتانة إلى قصبة النبتة [2].

الألياف المحيطة بالجذع استعملت في صناعة النسيج ونجد منها إيرانا ، كيناف ، رامي (URENA , KENAF , RAMIE) هذه الألياف مهمة في التطبيقات بسبب قوتها وذات تكلفة عالية وتستخلص حزم الألياف من نسيج خلوي وذلك بعملية التتقيع في الماء الساخن . بعد ذلك تنشر القصبات على الأرض لتتعرض إلى أشعة الشمس وبذلك يذوب النسيج الخلوي ثم توضع لمدة ثلاثة أسابيع في الماء وبعدها تترك لتجف في الهواء بذلك نتحصل على الألياف المحيطة بالجذع [2].

1- 2- 2- 3 ألياف الحطب

هذه الألياف قصيرة وصلابة بشكل نسبي ونحصل عليها بسحق النباتات مثل قصب باجاس (BAGASSE) وبشكل عام نتحصل على ألياف خشنة وقصيرة نسبيا في الطول [2].

1- 2- 2- 4 ألياف السطح

توجد هذه الألياف على أوراق الثمار وبنور النباتات ومن أهم هذه الألياف ألياف جوز الهند وتستعمل أساسا في صناعة الحبال ونتحصل عليها من القش بواسطة عملية نقع القش في الماء لبضعة أيام تسحق المادة الناعمة وتمزق بالمسامير وتفصل الألياف الخشنة والطويلة وبعد ذلك تغسل وتجفف وبذلك نتحصل على هذه الألياف [2].

1- 2- 3 الخصائص الميكانيكية للألياف

تعتمد الخصائص الميكانيكية للألياف أساسا على (إجهاد الشد ، معامل اللينة ، التشوه عند التمزيق والديمومة) وأول التجارب الميكانيكية التي أجريت على الألياف كانت في صناعة الحبال [2].

1-2-3-1 إجهاد الشد

ونقصد بإجهاد الشد، قوة الشد العمودية على مقطع الليف .
الجدول (1 - 2) و (1 - 3) يعطي إجهاد الشد لمجموعة من أنواع الألياف النباتية [2].
ملاحظة : الإجهاد الموضح أجرى على مجموعة من ألياف متحدة .

1-2-3-2 الديمومة

وهي مدى مقاومة المادة في الأوساط العدوانية وأجريت عدة تجارب لتحسين ومعرفة ديمومة الألياف ومثال ذلك النتائج التي توصل إليها الباحث نيلسون الذي لاحظ أن الألياف السيزال تأثرت بسبب غمرها في الكلس وقد نقصت قوة الليف بنسبة 74% [2].
كما هو موضح في الجداول (1 - 2) ، (1 - 3)

جدول (1 - 2) : خصائص الألياف المشتقة من التصبينات والأعشاب [2].

نوع الليف			الخصائص
عشب الفيل	قصبية الماء	لسان الحمل	
180	70	90	[MPa] إجهاد الشد
9% في 6 أشهر	60% في 4 أشهر	50% في الشهر	المقاومة في الوسط القلوي لخسارة الإجهاد بعد النقع في الكلس
13%	20%	97%	خسارة القوة بعد الابتلال المتكرر ويجفف لمد 3 أشهر
2,45	2,0	3,0	الانحناء في الأسمنت، أدنى طول لتماسك الألياف مع الخلطة (سم)
لا توجد خشية صعود الألياف في الخلطة الميللة	توجد خشية صعود	توجد خشية صعود	الخلطة
0,3	0,3	0,3	الكتلة الحجمية (غ/سم ³)

جدول (1 - 3) : القوة الكاسرة و الطول الكاسر و الإستطالة بالنسبة للمؤبىة لألياف النباتية الأكثر والأعم [2].

خصائص الليف							
القوة الكاسرة (كغ)	جاف	مبلل		جفف بعد الحفظ في ماء مالح لمدة 28 يوم		الطول الكاسر (سم)	نوع اللف
		القوة الكاسرة (كغ)	الإستطالة (%)	القوة الكاسرة (كغ)	الإستطالة (%)		
41	2,1	34	2,4	28	2,8	48,2	أبانك (ABACA)
31	2,6	28	2,9	34	3,4	36,3	نبات السيزال
22	4,9	19	6,0	24	6,3	26,2	هنيكن (HENEQUEN)
24	1,7	20	1,5	-	-	-	نبات الجات
20	1,7	18	2,1	-	-	-	كناف (KE NAF)
14	1,3	16	0,9	-	-	-	أريثا (URENA)

1-2-3-3 معامل الليونة

تطرق عدة باحثين إلى دراسة معامل الليونة للألياف، منهم الباحث بيسافا أوزوماكا (BIASAVA USOMAKA) الذي وجد أن معامل الليونة يتعلق بطبيعة الليف ويمرونتها، ونجد أن الباحث باما (PAMA) تحقق من خصائص ليف باجاس (PAGASSE) وهو أحد أنواع ألياف الحطب وكذلك الليف الهندي الذي هو أحد أنواع ألياف السطح والجدول (4 - 1) يعطي معامل الليونة لبعض الألياف [2].

1-3 الأسمنت المدعم بالألياف وخصائصه

تم إجراء عدة بحوث حول تعزيز الأسمنت بالألياف من طرف باحثين نيلسون ، سميث ، سكاردهل سريدهار ، بيسار ، باما ، أيار (NILSSON, SMITH , SKARDAHL, SRIDHARA) (PIASSARA, PAMA, AYYAR) [2].

لاحظ نيلسون في تجاربه على ألياف السيزال عند إدخالها كتعزيز في خلطة الخرسانة بنسبة حجمية 4% أن قوة صلابة الخرسانة زادت ما بين 20% و 25% مقارنة مع الخرسانة العادية إلا أنه لاحظ أن هناك تناسب طردي بين الزيادة في نسبة التعزيز ونسبة امتصاص ماء الخلطة [2].

كما لاحظ سكاردهال (KARDHAL) في تجاربه على ألياف السيزال المقطعة إلى ألياف قصيرة (15 - 50) مم والألياف المستمرة في حدود 1400 مم تتطلب زيادة في كمية الماء إلى خلطة الخرسانة [2].

وقد أظهرت تجارب بيسافا وسريدهارا (S RIDHARA , PIASSAVA) على عدة ألياف ومنها ألياف الجوز الهندي ، زيادة في قوة الاصطدام بـ 34% وهذا بإضافة 3% من ألياف الجوز الهندي بطول يتراوح من (6 - 12) مم إلى خلطة الخرسانة [2].

وعند وضع هذه الألياف في وسط قلوي لاحظ بسافا وسريدهار نقصا في القوة بنسبة 54% بعد 90 يوم ومن جهة أخرى لاحظ الباحث باما أن تعزيز الأسمنت بألياف باجاس (PAGASSE) أعطى نتائج حسنة من ناحية مقاومة الشد والانحناء ولاحظ كذلك أن ألياف الباجاس والجوز الهندي لا تمتص كثيرا ماء الخلطة. من جهة أخرى نجد أن الباحث أيار (AYYAR) في أبحاثه المنجزة على ألياف عشب الفيل وقصب الماء لاحظ أن هذه الألياف تحسن من مقاومة الشد للخرسانة ولاحظ كذلك أن هاذين الليفين لهما مقاومة معتبرة في بيئة قلوية [2].

كما هو موضح في الجداول (1 - 4) ، (1 - 5)

جدول (1 - 4) : خصائص ألياف باجاس (BAGASSE) وألياف الجوز الهندي [2].

نوع الليف		الخصائص
ليف باجاس (BAGASSE)	ليف الجوز الهندي	
1,24	1,33	الوزن النوعي
0,240	0,196	القطر (مم)
78,5	66	امتصاص الماء %
20	72	إجهاد الشد [MPa]
1,7	2,0	معامل الليونة [GPa]

جدول (1 - 5) : الطول الحرج الخاص لبعض الألياف النباتية [2].

نوع الليف	الطول الحرج (مم)	العجينة
نبات السيزال	55	الجبس
ليف الجوز الهندي	43	الجبس
باجاس (BAGASSE)	26	الأسمنت
عشب القيل	25	الأسمنت
قصب الماء	20	الأسمنت
(MUSA)	30	الأسمنت
نبات السيزال	20	الأسمنت

4-1 الخلاصة الفصلية

نستطيع استخلاص أن هناك عدة ألياف طبيعية يمكن استغلالها في تعزيز الأسمنت أو الخرسانة. خاصة بالنسبة للدول التي تمتلك ثروة طبيعية هائلة من هذه الألياف ومنها الدول النامية وبشكل أخص بلادنا الجزائر التي تمتلك عدة أصناف من الألياف الطبيعية نذكر منها (الحلفاء ، السمار ، ألياف النخيل الخ...).

الفصل الثاني

تآكل الخرسانة

1 تمهيد

الخرسانة مادة مقاومة وذات ديمومة طويلة عموما ، إلا أنها تتعرض إلى التآكل بفعل عوامل ميكانيكية أو كيميائية كما سنوضحه لاحقا .

2-1 العوامل الكيميائية المؤدية إلى تلف الخرسانة

من أهم الأسباب المؤدية إلى تلف الخرسانة المحاليل الكيميائية التي تتفاعل مع مكوناتها بحيث تضعف فعالية الإسمنت وكذلك النسيج الرابط بين عناصر الخرسانة .
وبما أن تركيبة الإسمنت قاعدية مما يسمح لها بالتفاعل مع الأحماض في وجود وسط قوي مركب والنتيجة المنطقية لهذا التفاعل إتلاف نسيج الخرسانة وإضعاف مقاومتها [3].

ومن أهم المصادر التي تسبب في إتلاف خرسانة منشأة الري ، المياه السطحية التي تحتوي على مواد حمضية بسبب تحلل النبات أو نتيجة تلوث الأرض من مصادر أخرى
غير أن هذه المواد الحمضية ليس لها الأثر الكبير على الخرسانة الكثيفة (أي لا تحتوي على فراغات) حيث يكون تأثيرها سطحي وتلف الخرسانة يكون بطيئا وتكون حماية هذا النوع من الخرسانة بدهن سطحها بطبقة مقاومة للأحماض ، وتشكل المياه المستعملة خطر على الخرسانة وتسبب في إتلافها لاحتواء هذه المياه على العناصر الضارة مثل الأحماض والأملاح والغازات الخطيرة.

كما أن الأسمنت المقاوم للكبريتات (CRS) لا يمثل حل للمشكلة ولا يمثل الحماية الكافية للخرسانة خاصة إذا أنجزت بطريقة غير سليمة [3].

ويعد محلول أملاح الكبريتات من أهم العناصر الخطرة حيث يمكنه أن يتحد مع ثالث الومينات الكالسيوم (C₃A) الموجود في الأسمنت البورتلاندى ليكون هيدرات الألمينوكبريت (مادة إترنجية) على هيئة بلورات إبرية الشكل تسبب انتفاخ داخل النسيج الذي يصبح أبيض اللون وهشا .
وفي هذه الحالات يجب استخدام إسمنت مقاوم للكبريتات الذي يحتوي على نسبة قليلة من ثالث الومينات الكالسيوم [3].

وبما أن الخرسانة الكثيفة يكون تأثير المواد الكيميائية عليها سطحيا لذلك يجب العناية بالخلطة الخرسانة ودمكها جيدا للتقليل من الفراغات .

إن وجود أملاح الكبريتات في المياه السطحية يكون عادة على شكل كبريتات الكالسيوم التي لديها قدرة محدودة للذوبان في الماء غير أن هناك بعض الأملاح الأخرى مثل كبريتات المنغنيز ، لديها القدرة أكثر على الذوبان في الماء وتشكيل محاليل أكثر قوة وخطورة [3].

كما أن المياه التي تحتوي على محلول ثاني أكسيد الكربون CO_2 يمكن أن تهاجم سطح الخرسانة . وهناك مصدر آخر للعناصر الكيميائية التي تهاجم نسيج الخرسانة والأمر متعلق بالركام المستعمل أي طبيعة الحصى والرمل وغالبا ما يحتوي على مركبات الكالسيوم والمركبات السيليسية بنسب كبيرة . بالإضافة إلى بعض المركبات ذات النسب الضئيلة مثل :

مركبات الحديد والمغنيزيوم وقد تتواجد أيضا مركبات الصوديوم والبوتاسيوم ومن المعقول أن تتأثر الخرسانة كيميائيا بالمواد العدوانية والمحيط بها حيث تهاجم بالدرجة الأولى الكالسيوم ويعتبر وجود الماء عاملا أساسيا للتفاعلات الكيميائية لذا يجب الاهتمام بدراسة الوسط المحيط بالخرسانة للتعرف على الأملاح الموجودة في التربة وكذلك المياه السطحية في حالة تواجدها [3].

2-1-1-1 العناصر الكيميائية الضارة بالخرسانة وطريقة تأثيرها

هناك جملة من العناصر الكيميائية تؤدي إلى تلف الخرسانة ، يتم دخول المحاليل الكيميائية إلى داخل الخرسانة عن طريق الصعود الشعيري حتى تصل إلى سطحها وبعد تبخر الماء تبقى هذه المواد الكيميائية على شكل بلورات داخل الفراغات بحيث تنتفخ هذه البلورات وتحدث تشقق داخل الخرسانة وبالتالي يتم إضعاف مقاومتها حيث تقع لها عملية التعرية والتفتت [3].

من أهم العناصر الكيميائية التي تهاجم الخرسانة هي :

2-1-1-1-2 الأحماض الحرة

الأحماض الحرة لها قدرة على إذابة المركبات الإسمنتية وتضر كذلك الركام إذا كان يحتوي على كربونات الكالسيوم ويمكن التعرف على وجود الحامض بواسطة الأساس الهيدروجيني (PH) فإذا قل الأساس الهيدروجيني عن 6,5 يعني كذلك أن الوسط له تأثير ضار بالخرسانة [3].

2-1-1-2 الأحماض المعدنية

الأحماض المعدنية لها تأثير على الإسمنت وتؤثر على الركام في حالة احتوائه على الأملاح الكربونات

ومثال ذلك

الحالة الأولى :

<p>مثال : ماء صافي بخصائص ($H^+ OH^-$) عجينة الأسمنت ينزع منها الكالسيوم عن طريق تمييه الجير C_4AH_{13} ، C-S-H ، $Ca(OH)_2$ النتيجة النهائية تآكل وتكوين مادة منتفخة [4] ($Al_2O_3nH_2O$ ، SiO_2nH_2O)</p>	<p>الجير الأسمنتي $Ca(OH)_2$ يتحول إلى محلول دون تفاعل</p>
--	---

الحالة الثانية :

<p>إما بتكوين طبقة واقية بتشكيل ملح غير قابل للذوبان مثل تفاعل H_2CO_3 وتكوين طبقة واقية من الملح غير الذائب $CaCO_3$ أو تكوين طبقة غير واقية بتشكيل ملح قابل للذوبان مثل HCl و HNO_3 يتفاعل مع الجير ويكون $CaCl_2$ و $Ca(NO_3)_2$ [4]</p>	<p>تشكيل مركب جديد</p>	<p>الجير الأسمنتي $Ca(OH)_2$ يتحول إلى محلول مع التفاعل</p>
---	----------------------------	--

3-1-1-2 فعل حمض الكربونيك

حمض الكربونيك H_2CO_3 يمكن اعتباره كمحلول نتيجة وجود CO_2 في الماء ويكون على عدة

حالات

CO_2 غاز حر

CO_2 نصف راسب كيميائيا $Ca(HCO_3)_2$ قابل للذوبان


CO_2 راسب كيميائيا $CaCO_3$ غير قابل للذوبان

تبعا للتفاعل الإتزان التالي



إذا كان CO_2 حر وموجود بقلّة مقارنة بـ $CaCO_3$ التفاعل يتجه نحو 2 ترسب $CaCO_3$ غير قابل للذوبان
 إذا كان CO_2 حر متواجد بإفراط مقارنة بـ $CaCO_3$ فإن التفاعل يكون في الاتجاه 1 بتشكيل
 $Ca(HCO_3)_2$ قابل للذوبان

ثم تأتي مرحلة مهاجمة جير الأسمنت $Ca(OH)_2$ حسب التفاعل التالي



يتحول $CaCO_3$ في اتجاه التفاعل 1 النتيجة ماء عدواني حث تآكل [4].

4-1-1-2 فعل الأحماض العضوية :

الأحماض العضوية أقل خطورة من الأحماض الغير العضوية مثل
 (حمض الخليك - اللاكتيك - البيوتريك) تذيب الكالسيوم من المكونات الإسمنت كما أن بعض الأحماض
 العضوية تكون طبقة واقية مثل حامض الأوكساليك والنتريك [3].

5-1-1-2 الكبريتات

تتفاعل الكبريتات مع مركبات الكالسيوم والألمنيوم في الإسمنت وتكون مركبات ذات قابلية شديدة
 لإمتصاص الماء وهذا يسبب الانتفاخ في الخرسانة مما يؤدي إلى ظهور تشققات [3].

6-1-1-2 فعل الأملاح

كلوريدات وكبريتات المغنيزيوم تذيب هيدروكسيد الكالسيوم من الأسمنت وتكون هيدروكسيد المغنيزيوم
 على شكل راسب بالإضافة إلى مهاجمة الكبريتات لمركبات الكالسيوم والألمنيوم في الإسمنت آلية التفاعل تكون
 كما يلي

ذوبان الأسمنت و تكون مادة جديدة عن طريق التبادل الأيوني

إما بوجود مواد ملتصقة بـ $Ca(OH)_2$

مثال فعل $MgCl_2$ عن طريق تبادل الأيوني $Ca^{2+} \rightarrow Mg^{2+}$



إما بوجود مواد غير ملتصقة بـ Ca(OH)_2

مثال : فعل NH_4Cl عن طريق استبدال Ca^{2+}



غاز متطاير

7-1-1-2 فعل السلفات

يتم فعل السلفات في الخرسانة بذوبان جبر الأسمنت وذلك عن طريق تبادل الأيوني

مثال : Na_2SO_4 يتبادل بين Ca^{2+}



قابل للذوبان

CaSO_4 قابل للذوبان بنسبة 1,2 غ/ل يحدث تآكل

CaSO_4 الباقي يكون على شكل $\text{CaSO}_4 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$ جبر ثانوي يحدث إنتفاخ



مادة اترانجية (ettringite)

نتيجة يحدث انتفاخ وتشقق [4].

8-1-1-2 فعل الدهون والزيوت

تتأثر الخرسانة بالدهون والزيوت ويختلف تأثيرها باختلاف التركيبة الكيميائية لتلك الدهون والزيوت

وعلى حالتها الطبيعية (سائل أو صلب)

(أ) الدهون والزيوت النباتية والحيوانية

تؤثر الدهون والزيوت النباتية والحيوانية على الخرسانة وهي عبارة عن إسترات الكالسيوم للأحماض

الأمينية (الصابون) وحيث أن نفاذية الدهون والزيوت النباتية والحيوانية خلال الخرسانة بطيئا لذا لا يشكل

وجودها خطرا جسيما [3].

ب (زيوت القارة

تحتوي دائما الزيوت المتوسطة والزيوت الثقيلة على الفينول (حامض الكربونيك) و مشتقاته وهذا الحامض يكون مع الخرسانة أملاح الفينولات والخرسانة الغير مسامية لا تتأثر تأثرا محسوسا بتلك المركبات [3].

2-1-2 مصادر تواجد المواد المهاجمة للخرسانة

1-2-1-2 المياه

مصادر المياه متعددة وهي كالآتي

1) مياه البحر

الأملاح الأساسية التي تهاجم الخرسانة هي الكلوريدات وأملاح المغنيزيوم وتحتوي مياه البحر على نسب عالية من تلك الأملاح وتتراوح بين (30000 - 40000) جزء من المليون [3].

2) مياه المستنقعات

تحتوي مياه المستنقعات على مواد تهاجم الخرسانة في صورة جبر ذائب في حامض الكربونيك وحمض الكبريتات العضوية [3].

3) المياه الجوفية

تحتوي المياه الجوفية على الكالسيوم الذائب في الحامض الكربونيك - كبريتات المغنيزيوم - كبريتيد الهيدروجين - الامونيا ، وقد تحتوي على مواد عضوية بنسب عالية وذلك في حالة تداخل المياه الضارة مثل مياه الصرف الصحي والمياه التي قد تتسرب من الشقوق أثناء الحفر وتحتوي على نسبة عالية جدا من أملاح [3].

2-2-1-2 التربة

التربة التي تحتوي على كبريتات تكون طبقات رسوبية من الجبس القابل للذوبان والجبس الغير المتميز بسمك كبير وقد تتواجد أيضا مختلف عناصر الكيميائية بالتربة والترسبات السطحية وخاصة في بعض المناطق الصحراوية على هيئة حبيبات أو على هيئة طبقات قد يصل سمكها إلى عدة سنتمترات وقد تكون قابلة للذوبان في الماء [3].

2-1-2 خصائص المياه الضارة

تتميز المياه الضارة عند الفحص الظاهري باللون الداكن - الرائحة وجود ترسبات جبس - خروج الغاز (حاسض الكربونيك) تأثر عباد الشمس بالغازات القاعدية (يتغير لون ورقة عباد الشمس الأزرق إلى الأحمر) و بالتحليل الكيميائي يمكن معرفة محتوى المياه [3].

يتميز الفحص الكيميائي للمياه بتقدير المحتويات التالية :

- 1- الأساس الهيدروجيني
- 2- الرائحة
- 3- اختزال برمنغنات البوتاسيوم
- 4- العسر الكلي (الكالسيوم + المغنيزيم)
- 5- العسر بالكربونات
- 6- المغنيزيوم مغ / ل
- 7- الألمنيوم مغ/ ل
- 8- الكبريتات مغ/ل
- 9- الكلوريدات مغ/ل
- 10- الجير الذي يذوب بحامض الكربونيك مغ/ل

يتم تقييم خطورة المياه على الخرسانة بواسطة جدول و تكون المياه ذات ضرر بالغ في حالة زيادة أي من النسب عن الحد المسموح به [3].

وهذه النسب موجودة في الجدول رقم (1-2)

ملاحظة :

بالإضافة إلى أهمية تقييم المكونات الضارة في

الماء فمعدل التأثير على الخرسانة يتزايد مع درجات الحرارة العالية و الضغط العالي أو تعريض الخرسانة لمياه المتحركة أو تحت ضغط هيدروستاتيكي أو الرج السريع و يقل معدل تأثير الخرسانة في درجة الحرارة المنخفضة و كذلك في وجود كميات قليلة من المياه ووجود مياه متحركة ببطيء لان المكونات الضارة تتزايد ببطيء كما هو الحال في حالة التربة القليلة النفاذية .
(معامل النفاذية $k > 0.00001$ م/ثا) [3].

4-2-1-2 خصائص التربة الضارة

توصف بأنها دائما ذات لون مختلف عن ألون العادي للتربة يشبه التربة الرمادية و خاصة إذا احتوت على نباتات متحللة متسببة في حموضة التربة و يجب التحذير بالخطورة في حالة وجود تلامس بين الخرسانة و طبقة من الجبس و الأملاح الكبريتات. و يجب أن يكون فحص كيميائي للتربة

1-الأحماض العضوية

2- الكبريتات (ثلاثي أكسيد الكبريت) الكبريتيد

وهذا الفحص يدل على أهمية خواص و مكونات التربة الضارة كيميائيا بالخرسانة في حالة التربة المبللة وتحتوي على كبريتيد أكثر من 100 مغ /ل على هيئة كبريتيد ثنائي [3].
يمكن تقييم مدى عدوانية التربة المبللة أو المشبعة بالماء على الخرسانة حسب القيم المبينة في الجدول (2 - 2) مع الأخذ بعين الاعتبار أن قيم هذا الجدول تقل إذا ما قلت نفاذية التربة .
ملاحظة :

يستعمل الأسمت ذو المقاومة العالية للكبريتات عندما تزيد نسبة الكبريتات في الماء عن 400 مغ/ل أو في حالة زيادة عن 93 % للتربة المجففة هوائيا و الحدود المقترحة لتواجد هذه الأملاح في الجداول (3-2) (4-2)

جدول (1-2) : حدود التقييم للمكونات الضارة بالمياه [3].

م	الفحص	الأضرار		
		أضرار قليلة	أضرار شديدة	أضرار خطيرة
1	الأساس الهيدروجيني	5,5 - 6,5	4,5 - 5,5	أقل من 4,5
2	حامض الكربونيك	30- 15	60 -30	أعلى من 60
3	الامونيا (أيون) مغ/ل	30 - 15	60 - 30	أعلى من 60
4	الماغنسيوم مغ/ل	300 - 100	1500 - 300	أعلى من 1500
5	الكبريتات (ثالث أكسيد الكبريت)	600 - 200	2000- 600	أعلى من 2000

جدول (2 - 2): حدود تقييم خطورة التربة المهاجمة على الخرسانة [3].

الخطورة		الاختبارات
خطورة خطيرة	خطورة بسيطة	
/	أعلى من 20	الحمضية
أعلى من 0.42	0.42 - 0.17	الكبريتات (ثالث الكبريت) للتربة الميسورة هوائيا

جدول (2 - 3): تأثر الخرسانة بالتربة و بالمياه المحتوية على تركيزات مختلفة من الكبريتات [3].

المياه الجوفية	التربة	الوسط
الكبريتات في المياه جزء من المليون	الكبريتات القابلة للذوبان في الماء	الكبريتات (درجة التأثير)
125-0	0.08-0	تأثير ضعيف
800-125	0.17 - 0.08	تأثير ايجابي
1600-800	0.42 - 0.17	تأثير محسوس
أكثر من 1600	أكثر من 0.42	تأثير خطير

جدول (2-4) : تأثير الخرسانة بالكبريتات في وجود الكلوريدات [3].

الكبريتات (ثالث أوكسيد الكبريت)			مهاجمة المياه في الظروف العادية
الماغنسيوم أيون 100مغ/ل	الماغنسيوم أيون 100مغ/ل	الامونيا أيون 100مغ/ل	
الامونيا أيون 100مغ/ل	كلور أكبر من 1000مغ/ل	كلور 1000مغ/ل	درجة المهاجمة ↓
مغ/ل	مغ/ل	مغ/ل	
أقل من 100	أقل من 200	أقل من 150	عمليا ليس خطير
150-100	350-200	300-150	ضعيف المهاجمة
300-150	600-350	500-300	متوسط المهاجمة
500-300	1250-600	1000-500	عالي المهاجمة
أكبر من 500	أكبر من 1250	أكبر من 1000	خطير المهاجمة

2-2 العوامل الميكانيكية التي تؤدي إلى تلف الخرسانة

1-2-2 تمهيد

من بين الأسباب التي تؤدي إلى تلف الخرسانة العوامل الميكانيكية المتمثلة أساسا في الحمولات المسلطة على الخرسانة و عملية الحث الناتجة عن الرياح و المياه الجارية وكذلك عدم استقرار تربة الأساسات المنشآت هذه العوامل الميكانيكية تسبب تشققات في الخرسانة مما يسهل تسرب العناصر الكيميائية الضارة إليها و بذلك تتأثر الخرسانة و كذلك حديد التسليح وفيما يلي سنتطرق بالتفصيل إلى بعض الأسباب الميكانيكية المتسببة في ظهور تشققات على الخرسانة و إضعافها :

2 - 2 - 1 - 1 شقوق نتيجة تقلصات حرارية وهيدروليكية

أثناء عملية امتصاص الأسمنت للماء وصلادة الخرسانة ينتج عنها حرارة بكمية ملحوظة في الخرسانة يسبب في تبخر الماء و ظهور تشققات نتيجة خروج الماء . وفي حالة الخرسانة السابقة التجهيز يتم تخميد هذه الحرارة عن طريق العلاج بالبخار بحيث تمتص مقدار كبير من الحرارة دون إحداث إجهادات داخل الخرسانة و إجهادات الشد الحرارية يمكن إحداث شقوق والتي تكون عموما رفيعة ونادرا ما تكون ملحوظة إنشائيا و لكنها تولد وتشكل سطوح ضعيفة داخل الخرسانة [3].

2 - 2 - 1 - 2 شقوق نتيجة هبوط في التربة

هذه الشقوق تظهر عادة في حالة ضعف التربة التأسيس تحت المبنى وخصوصا في حالة عدم دراسة خواصها قبل الإنشاء وفي هذه الحالة تظهر شقوق مائلة في الجدران نتيجة هبوط في بعض الأجزاء و يمكن أن يحدث هبوط في التربة نتيجة وجود مياه السطحية و في حالة التغير منسوب المياه السطحية يحدث فارغات في التربة مما ينتج هبوط في التربة [3].

2 - 2 - 1 - 3 التشققات الناتجة عن إجهادات داخل الخرسانة

بما أن الخرسانة لها مقاومة ضعيفة للإجهادات الشد والانحناء ، فإن تجاوز الحد المسموح به من ناحية الإجهادات الناتجة عن الحمولات الخارجية كثيرا ما تؤدي إلى ظهور تشققات داخل الخرسانة [5].

2 - 2 - 2 التآكل الميكانيكي على القنوات

كمثال للتآكل منشآت الري نتطرق إلى تأكل القنوات تصريف المياه

كثيرا ما تكون قنوات تصريف المياه معرضة إلى جملة من الحمولات و الشحنات التي تتعرض إليها القناة يوميا كتقل السيارات و الشاحنات وقوى الردم و كذلك القوى الناتجة عن تحرك التربة كل هذه القوى تؤثر سلبيا على القناة [3].

ومن جهة أخرى حمولة القناة من المياه الثقيلة و التي لها سرعة تزيد عن 1.5 م/ثا وبمرور الوقت تنهشم القناة كل هذه القوى وبمرور الزمن يمكن أن ينتج عنها إجهادات تفوق إجهاد تحمل القوى الميكانيكية وبالتالي تحطم أو تشقق هذا بالإضافة إلى العوامل الكيميائية المتعرضة لها

2 - 3 الخلاصة الفصلية

بعد تعرضنا إلى أهم الأسباب المؤدية إلى تلف الخرسانة بحيث وجدنا أن الفعل الكيميائي له الأثر الكبير على مقاومة الخرسانة وآلية تفاعل بين مكونات الأسمنت و العناصر الكيميائية (أملاح أحماض) ونتيجة ظهور تشققات وضعف مقاومة

كما رأينا الفعل الميكانيكي على الخرسانة وكيفية إحداث إجهادات التي تؤثر سلبا على مقاومتها وقصد تحسين الخصائص الميكانيكية والتصدي إلى التشققات إقترحنا تعزيز تركيبة الخرسانة بالألياف الطبيعية المتمثلة في ألياف الحلفاء

وفي ما يلي سنتطرق إلى الخصائص العامة للخرسانة المعززة بألياف الحلفاء.

الفصل الثالث

الخصائص الميكانيكية لألياف الحافء والخرسانة

1-3 الخصائص الميكانيكية لألياف الحلفاء

تمهيد :

يعود استعمال ألياف الطبيعية منذ القدم حيث استخدمت في صناعة وسائل عيش الإنسان وكذلك تمثين بناء المنازل لما تمتاز به من مقاومة وديمومة ومن هذه الألياف الطبيعية ألياف الحلفاء .
في هذا الفصل سنتطرق إلى دراسة الخصائص الميكانيكية لألياف الحلفاء وكذلك الخرسانة المعززة بهذه الألياف.

أجرينا في المخبر تجارب الميكانيكية حيث قمنا بإحضار نوعين من الألياف إلى المخبر

- النوع الأول : ألياف لم تكتمل مرحلة نموها ذات لون أخضر تم تجفيفها في الهواء الطلق

- النوع الثاني : ألياف اكتملت مرحلة نموها ذات لون يميل إلى الاصفرار وجافة

صنفنا هذه الألياف حسب الأقطار كل نوع لوحده ، بالنسبة للنوع الذي لم يكتمل النمو كانت الأقطار بين
(0,9 - 1 - 1,2) مم

أما بالنسبة للنوع المكتمل النمو كانت الأقطار بين (1,1 ، 1,3 ، 1,5) مم للعلم تم تحديد أقطار الألياف باستعمال قدم القنوية، وأجرين على هذه الألياف تجربة الشد لتحديد قيمة إجهاد الشد و التشوه في الحالتين الطبيعية (جافة) وفي الحالة الرطبة (مبللة)

1-1-3 التجارب في الحالة الطبيعية للألياف (جافة)

نأخذ الألياف كما هي في حالتها الطبيعية جافة نقوم بقصها إلى أطوال متساوية في تجربتنا هذه اخترنا طول 12 سم لجميع الألياف .

بعد ذلك قمنا بتثبيت ليف الحلفاء علي فكي آلة الشد ثم حددنا سرعة انتقال الفك السفلي ، بعد ذلك شغلنا آلة الشد، يبدأ الفك السفلي بالتحرك نحو الأسفل بسرعة ثابتة بينما يبقى الفك العلوي ثابت وبذلك يتعرض الليف إلى عملية الشد

في كل مرة نقرأ قوة الشد والإستطالة المقابلة لها إلى غاية تمزيق الليف

كررنا التجربة ثلاث مرات لكل قطر ثم حددنا القيمة المتوسطة النتائج المتحصل عليها موضحة في

الجداول (1 - 3) ، (2 - 3) ، (3 - 3) ، (4 - 3) ، (5 - 3) ، (6 - 3)

والمنحنيات (1 - 3) ، (2 - 3)

$$\sigma = F / S \text{ [MPa]}$$

يتم حساب إجهاد الشد ومعامل التشوه بالعلاقتين التاليتين

$$\varepsilon = \Delta L / L$$

حيث

σ : إجهاد الشد.

ε : معامل التشوه.

F : قوة الشد (N).

S : مقطع الليف (m^2).

ΔL : الاستطالة (cm).

L : طول الليف (cm).

3-1-1-1 التجارب على ألياف الحلفاء مكتملة النمو

نتائج تجارب على ألياف الحلفاء مكتملة النمو في الجداول الموالية

جدول (1-3) : إجهاد الشد والتشوه بالنسبة للألياف ذات القطر 1,1 مم

ϵ	σ [MPa]	F[N]
0,007	5,26	5
0,014	10,52	10
0,021	15,79	15
0,029	21,05	20
0,037	26,31	25
0,044	31,58	30
0,052	36,84	35
0,059	42,11	40
0,066	47,37	45
0,074	52,63	50
0,081	57,90	55
0,089	63,16	60
0,096	68,43	65
0,103	73,69	70
0,110	78,95	75
0,119	82,11	78

جدول (2-3) إجهاد الشد والتشوه بالنسبة للألياف ذات القطر 1,3 سم

ϵ	σ [MPa]	F[N]
0,012	7,53	10
0,024	15,07	20
0,036	22,61	30
0,047	30,15	40
0,059	37,68	50
0,070	45,22	60
0,082	52,76	70
0,093	60,30	80
0,105	67,84	90
0,117	75,37	100
0,128	82,91	110
0,139	90,45	120
0,151	97,99	130
0,162	105,52	140
0,174	111,55	148

جدول (3-3): إجهاد الشد والتشوه بالنسبة للألياف ذات القطر 1,5 مم

ε	σ [MPa]	F[N]
0,011	5,66	10
0,022	11,32	20
0,033	16,98	30
0,045	22,64	40
0,056	28,30	50
0,068	33,97	60
0,079	39,63	70
0,089	45,29	80
0,100	50,95	90
0,111	56,61	100
0,123	62,27	110
0,133	67,94	120
0,144	73,60	130
0,155	79,26	140
0,165	84,92	150
0,175	90,58	160
0,186	92,85	164

2-1-1-3 ألياف الحلفاء في مرحلة النمو

نتائج تجارب التي أجريت على ألياف الحلفاء في مرحلة النمو تم تجفيفها في الهواء الطلق

جدول (3-4): يوضح إجهاد الشد والتشوه الألياف الحلفاء ذات القطر 0,9 مم

ε	σ [MPa]	F[N]
0,0052	7,86	5
0,01	15,72	10
0,16	23,59	15
0,021	31,45	20
0,027	39,31	25
0,030	47,18	30
0,035	55,04	35


جدول (3-5): إجهاد الشد والتشوه الألياف الحلفاء ذات القطر 1مم

ϵ	σ [MPa]	F[N]
0,0052	6,36	5
0,011	12,37	10
0,015	19,10	15
0,022	25,47	20
0,026	31,84	25
0,031	38,21	30
0,036	44,58	35
0,040	50,95	40
0,044	57,32	45
0,050	63,69	50
0,055	70,06	55
0,063	75,15	59


جدول (3-6): إجهاد الشد والتشوه الألياف الحلفاء ذات القطر 1,2 مم

ϵ	σ [MPa]	F[N]
0,006	4,42	5
0,012	13,26	15
0,016	17,69	20
0,025	22,11	25
0,03	26,53	30
0,037	30,96	35
0,047	35,38	40
0,052	39,80	45
0,060	44,23	50
0,065	48,65	55
0,071	53,07	60
0,076	57,50	65
0,084	61,92	70
0,088	66,34	75
0,095	70,77	80
0,099	73,42	83

الشكل (3 - 1) : منحنى إجهاد - التشوه للألياف الحلفاء مكتملة النمو



الشكل (3 - 2) : منحنى إجهاد - التشوه للألياف الحلفاء في مرحلة النمو



3-1-2 ألياف الحلفاء موضوعة في الماء لمدة 48 ساعة

يتم وضع ألياف الحلفاء بنوعيه في الماء العادي لمدة 48 ساعة لتكتسب الرطوبة المطلوبة ثم نتركها في الهواء لمدة 24 ساعة بعد ذلك نطبق عليها نفس التجارب السابقة النتائج المحصل عليها موضح في الجدول (3 - 7) ، (3 - 8) ، (3 - 9) ، (3 - 10) ، (3 - 11) ، (3 - 12) والمنحنيات (3 - 3) ، (4 - 3)

3-1-2-1 ألياف الحلفاء مكتملة النمو

النتائج المتحصل عليها موضحة في الجداول التالية

جدول (3-7): إجهاد الشد والتشوه للألياف ذات القطر 1,1 مم

ε	σ [MPa]	F[N]
0,0083	5,26	5
0,017	10,52	10
0,026	15,79	15
0,034	21,05	20
0,044	26,31	25
0,054	31,58	30
0,062	36,84	35
0,072	42,11	40
0,081	47,37	45
0,090	52,63	50
0,100	57,90	55
0,110	63,16	60
0,118	68,43	65
0,128	73,69	70
0,138	78,95	75

جدول (3-8): إجهاد الشد والتشوه للألياف ذات القطر 1,3 مم

ϵ	σ [MPa]	F[N]
0,013	7,53	10
0,026	15,07	20
0,040	22,61	30
0,053	30,15	40
0,068	37,68	50
0,080	45,22	60
0,094	52,76	70
0,107	60,30	80
0,1200	67,84	90
0,133	75,37	100
0,147	82,91	110
0,161	90,45	120
0,174	97,99	130
0,188	105,52	140
0,203	109,29	145

جدول (3-9): إجهاد الشد والتشوه للألياف ذات القطر 1,5 مم

ϵ	σ [MPa]	F[N]
0,012	5,66	10
0,025	11,32	20
0,038	16,98	30
0,051	22,64	40
0,063	28,30	50
0,075	33,97	60
0,088	39,63	70
0,100	45,29	80
0,112	50,95	90
0,125	56,61	100
0,137	62,27	110
0,150	67,94	120
0,162	73,60	130
0,175	79,26	140
0,188	84,92	150
0,202	90,58	160
0,209	91,15	161

2-2-1-3 ألياف الحلفاء في مرحلة النمو

نتائج التجارب المتحصل عليها موضحة في الجداول التالية

جدول (10-3) : إجهاد الشد و التشوه للألياف ذات القطر 0.9 مم

ϵ	σ [MPa]	F[N]
0,0045	7,86	5
0,0099	15,72	10
0,015	23,59	15
0,02	31,45	20
0,026	39,31	25
0,031	47,18	30
0,034	50,32	32

جدول (11-3) : إجهاد الشد و التشوه لألياف الحلفاء ذات القطر 1مم

ϵ	σ [MPa]	F[N]
0,005	6,36	5
0,012	12,73	10
0,017	19,10	15
0,023	25,47	20
0,027	31,84	25
0,033	38,21	30
0,044	44,58	35
0,049	50,95	40
0,053	57,32	45
0,058	63,69	50
0,064	70,06	55
0,070	72,61	57

جدول (12-3) : إجهاد الشد والتشوه لألياف الحلفاء ذات القطر 1,2 مم

ϵ	σ [MPa]	F[N]
0,007	4,42	5
0,014	13,26	15
0,022	17,69	20
0,030	22,11	25
0,037	26,53	30
0,044	30,96	35
0,052	35,38	40
0,060	39,80	45
0,067	44,23	50
0,077	48,65	55
0,083	53,07	60
0,090	57,50	65
0,097	61,92	70
0,109	66,34	75
0,119	70,77	80

3-1-3 التعقيب

من خلال النتائج المتحصل عليها سابقا نلاحظ أن ألياف الحلفاء لها استطالة جيدة مقابل قوة شد معتبرة غير أن هذه القوة متعلقة بمرحلة نمو ألياف .
حيث أن الألياف في مرحلة النمو لها مقاومة ضعيفة مقارنة بألياف الحلفاء المكتملة النمو وكذلك الأمر متعلق بقطر الألياف كلما كان القطر كبير كانت المقاومة جيدة .

3-1-4 معامل الليونة

يتم حساب معامل الليونة (E) من منحنيات الأشكال (1-3) ، (2-3) و (3-3) ، (4-3) حيث (E) يمثل ميل منحنى إجهاد التشوه وذلك في الحالتين الجافة والرطبة حيث

$$E = \text{tg } \alpha \quad [\text{GPa}]$$

E معامل الليونة

α زاوية الميل

σ إجهاد الشد

$$\text{tg } \alpha = \sigma / \epsilon$$

ϵ معامل التشوه

من المنحنيات σ بدلالة ϵ نقوم بحساب معامل الليونة و النتائج موضحة في الجدول (3 - 13)

جدول (3-13) : معامل الليونة لألياف الحلفاء

معامل الليونة [GPa]	قطر الليف (مم)	مرحلة النمو	وسط الحفظ
1,32	0,9	في مرحلة النمو	الحالة الطبيعية للألياف (الجافة)
1,20	1		
1,10	1,2		
0,73	1,1	مكتملة النمو	
0,63	1,3		
0,55	1,5		
1,58	0,9	في مرحلة النمو	ألياف موضوعة في الماء لمدة 48 ساعة
1,24	1		
1,17	1,2		
0,81	1,1	مكتملة النمو	
0,77	1,3		
0,59	1,5		

3-1-5 التعقيب

نلاحظ أن معامل الليونة متغير حسب قطر الألياف ومرحلة نموها ، بالنسبة للألياف الموضوعة في الماء نلاحظ تغير في معامل الليونة مقارنة بالألياف الجافة و كذلك مقاومة الشد نقصت بعض الشيء .

3-1-6 خلاصة

بالنسبة للتجارب الميكانيكية التي أجريتها على ألياف الحلفاء نلاحظ أن هذه الألياف أعطت مقاومة جيدة و معامل الليونة مقبول خاص بالنسبة للألياف مكتملة النمو مقارنة بنتائج الأبحاث المرجعية وهذا مما يدفعنا إلى إتمام دراستنا حول ألياف الحلفاء مكتملة النمو لما لها من متانة وسنقوم باستعمالها في تعزيز الخرسانة منشآت الري .

2-3 خصائص الخرسانة

تمهيد :

تعتبر الخرسانة المادة الأساسية في الإنشاءات ومنها منشآت الري

تتكون الخرسانة من ثلاث عناصر أساسية هي : الرمل ، الحصى ، إسمنت ، و الماء لتحضير الخلطة وخصائص الخرسانة متعلقة أساسا بخصائص العناصر المكونة لها ولهذا سنتعرض إلى خصائص هذه العناصر ومصادرها .

3-2-1 الأسمنت

يعتبر الأسمنت المادة الرابطة بين العناصر الصلبة في الخرسانة (حصى - رمل) وتكوين نسيج قوي يتحمل مختلف الإجهادات

يتم تحضير الأسمنت باستخراج أحجار منجميه ، بعد عملية النقل تفتيت وتحق هذه الأحجار ثم توضع في فرن دوار تحت درجة حرارة 1500 م°

بعد عملية التبريد نتحصل على مادة الكلينكر وهي مادة أساسية في تركيبته

بعد إضافة مادة الجبس إلى الكلينكر وسحقه نتحصل على إسمنت بورتلاندي الاصطناعي (CPA) ولتحضير إسمنت خاص ، يضاف إلى الكلينكر مكونات اصطناعية مثل (خبث الأفران - الرماد - حمم البراكين) لكي نتحصل على أسمنت خاص مثل (CPAL- C PAZ - CPAC) [5].

بالنسبة لهذا المشروع استعملنا أسمنت مقاوم لسلفات (CRS) ذو تركيز 400 كغ / م³ وهو يشبه الأسمنت البورتلاندي ذي الحرارة منخفض التصلب ويستعمل هذا الأسمنت لتحضير الخرسانة المستمرة في المياه المعدنية والمستعملة [5].

3-2-2 الماء

الماء المستعمل في تحضير خلطة الخرسانة وفي الرش ماء طبيعي لا يحتوي على شوائب ضارة تمنع التصلب الطبيعي للخرسانة .

3-2-3 الرمل

يتشكل الرمل نتيجة تفتت الصخور الطبيعية بفعل الرياح أو جريان الماء، ويمكن تحضير الرمل الاصطناعي الناتج عن سحق خبث الفرن العالي .

ولتحضير الخرسانة يستعمل الرمل الطبيعي الكوارتز ، يجب أن يكون الرمل خالي من مواد متفاعلة مثل الأملاح والأحماض والمواد القلوية وكذلك الشوائب الغضارية والعضوية حيث لا تزيد هذه النسب عن 3% للرمل الطبيعي و 5% للرمل المكسر [5].

الرمل المستعمل في هذا المشروع من منطقة حاسي مسعود ذو قسم 5/0

3-2-4 الحصى

ينتج الحصى عن طريق تكسر صخور الطبيعية باستعمال آلة التكسير أو عن طريق تكسير صخور خبث الأفران كي ينتج حصى بأبعاد مختلفة

و هنالك حصى ذو مصدر طبيعي يوجد خصوصا في قاع الوادي ذو شكل مكور وهو قليل الاستعمال [5]. في مشروعنا هذا استعملنا حصى مكسر ذو قسم 5 / 15 من منطقة حاسي مسعود .

3-2-5 التجارب الفيزيائية علي الركام

يشكل مجموع حصى و رمل الركام وهي مادة خاملة في الخرسانة حوالي 75% من كتلة حجم الخرسانة بما أن الخصائص الأساسية للخرسانة مكتسبة من خصائص الركام [5].

و لتحديد الخواص الفيزيائية لهذا الركام أجريين بعض التجارب منها :

- تجربة الكتلة الحجمية الظاهرية .
- تجربة الكتلة الحجمية الحقيقية .
- تجربة مكافئ الرمل ES .
- تجربة التدرج الحبيبي .

3-2-5-1 الكتلة الحجمية الظاهرية للركام

لتعيين الكتلة الحجمية الظاهرية للركام يتم حساب الأوزان وأحجام الرمل والحصى المستعملة في تحضير العينات لحساب وزن الركام استعملنا ميزان إلكتروني و لتحديد حجم الركام استعملنا كأس بيشر سيعته 600 مل

الكتلة الحجمية الظاهرية للمادة تعطي بالعلاقة التالية :

Mv : الكتلة الحجمية الظاهرية (غ/سم³)

M : كتلة المادة بـ : (غ)

V : الحجم الكلي للمادة (سم³)

$$Mv = M / V$$

نتائج التجربة مبينة في الجدول رقم (3-14)

جدول (3-14) : تعيين الكتلة الحجمية الظاهرية للركام

الركام	العينات	وزن الإناء فارغ (كغ)	وزن الإناء مملوء (كغ)	الكتلة الحقيقية للركام (كغ) M	الكتلة الحقيقية المتوسطة للركام (كغ) M moy	الكتلة الحجمية الظاهرية Mv غ/سم ³
الحصى	العينة الأولى	0,165	1,040	0,875	0,883	1,47
	العينة الثانية	0,165	1,055	0,890		
	العينة الثالثة	0,165	1,050	0,885		
الرمل	العينة الأولى	0,165	1,225	0,060	0,064	1,77
	العينة الثانية	0,165	1,230	0,065		
	العينة الثالثة	0,165	1,234	1,069		

2-5-2-3 الكتلة الحجمية الحقيقية للحصى والرمل

الهدف هو تعين الكتلة الحجمية الحقيقية لكل من الحصى والرمل وتحسب بالعلاقة التالية:

$$M_{vr} = M / V_r \quad (\text{غ / سم}^3)$$

حيث

M_{vr} : الكتلة الحجمية الحقيقية بـ : (غ / سم³)

M : كتلة المادة بـ : (غ)


V_r : حجم المادة الحقيقي بـ : (سم³)

نتائج التجربة موضحة في الجدول: (3 - 16)

3-5-2-3 مكافئ الرمل

الهدف من تعيين مكافئ الرمل تحديد نسبة الغضار والمواد العالقة الموجودة لمعرفة مدى نقاوة الرمل وصلاحيه استعماله في الخرسانة .

التجربة: نأخذ ثلاث أنابيب مدرجة كما في الشكل التالي:



شكل (3-5): مستوى الماء والرمل في الأنابيب لمدرجة لتعيين مكافئ الرمل (Es)

- نضع في كل أنبوب كمية من الماء إلى غاية 10 (سم)
- نضع في كل أنبوب كتلة من الرمل 120 غ (Ms)
- بعدها نقوم برج الأنابيب لمدة زمنية تقدر بـ 30 ثانية بواسطة جهاز الرج

- بعدها نقوم برش الأنابيب بالماء مع زيادة مستوى الماء إلى غاية 38 (سم)
- نترك الأنابيب في حالة راحة لمدة 20 دقيقة لكي تترسب المواد العالقة .
- ثم نقرأ الارتفاعين (H-h)
- h: ارتفاع الرمل الصافي بـ (سم)
- H : ارتفاع الرمل زايد المواد العالقة بـ (سم)
- ثم ندخل المكبس ونقرأ للمرة الثانية الارتفاعين (H- h)
- القراءة تكون بالعين المجردة

$$Es = h / H \quad \%$$

يحسب مكافئ الرمل (Es) بدلالة (h) و (H) بالعلاقة التالية
والنتائج موضحة في الجدول (3-16)

جدول (3- 15): يوضح قيمة مكافئ الرمل

بدون وجود المكبس			بوجود المكبس			العينات
Es(%)	H(سم)	h(سم)	Es(%)	H(سم)	h(سم)	
67,85	14	9,5	63,35	14	8,9	01
70,34	14,5	10,42	64,48	14,5	9,4	02
70,80	13,70	9,7	66,42	13,70	9,1	03
69,66			64,75			Es moy %

نلاحظ أن $Es < 75\%$ ومنه الرمل المستعمل يحتوي على نسبة قليلة من الغضار ويمكن استعماله في الخرسانة [5].

جدول (3-16) : يوضح تعيين الكتلة الحقيقية للحصى والرمل

M _{vr} (غ/سم ³)	M moy (كغ)	V _r moy (ملل)	M (كغ)	V _r (ملل)	Veau + G-S (ملل)	حجم الماء (ملل)	وزن الإناء مملوء (كغ)	وزن الإناء فارغ (كغ)	العينات	الركام
2,68	0,115	42,83	0,110	43	193	150	0,260	0,150	العينة الأولى	الحصى
			0,115	42,5	192,5	150	0,265	0,150	العينة الثانية	
			0,120	43	193	150	0,270	0,150	العينة الثالثة	
2,38	0,203	85	0,202	79	229	150	0,352	0,150	العينة الأولى	الرمل
			0,204	78	228	150	0,354	0,150	العينة الثانية	
			0,203	80	230	150	0,353	0,150	العينة الثالثة	

4-5-2-3 تجربة التدرج الحبيبي للرمل

الهدف من هذه التجربة تحديد أبعاد حبيبات الرمل

يتم ذلك بواسطة سلسلة من الغربايل مرتبة بانتظام حسب مقياس فتحتها بحيث يكون في الأعلى الغربال الأكبر مقياس 5مم وفي الأسفل الغربال الأصغر مقياس 0,08 مم بعد تنظيم السلسلة نزن محتوى كل غربال وندون النتائج كما هي موضحة في الجداول (17-3) ، (18-3) ، (19-3) ، (20-3) قمنا بالتجربة مرتين .

جدول رقم (3 - 17) التدرج الحبيبي لرمل العينة الأولى

المرات المجمع (%) T	المتبقي المجمع Rc (%)	المتبقي المجمع Rc (غ)	المتبقي الجزئي (غ)	فتحة الغربال (مم)
99,25	0,75	15	15	5,000
96,5	3,5	70	55	2,500
86,5	13,5	270	200	1,000
58	42	840	570	0,500
33,5	66,5	1330	490	0,315
15,5	84,5	1690	360	0,16
5,75	94,25	1885	195	0,080

جدول (3- 18) : التدرج الحبيبي لرمال العينة الثانية

المرار المجمع (%) T	المتبقي المجمع Rc (%)	المتبقي المجمع Rc (غ)	المتلقي الجزئي (غ)	فتحة الغربال (مم)
98,6	1,4	28	28	5,000
94,55	5,05	101	73	2,500
80,95	19,05	381	280	1,000
55,35	44,65	893	512	0,500
32,7	67,3	1346	453	0,315
13	87	1740	394	0,160
4,25	95,75	1915	175	0,080

جدول رقم (3 - 19) التدرج الحبيبي المتوسط للرمال

المرار المجمع (%) T	المتبقي المجمع Rc (%)	فتحة الغربال (مم)
98,88	1,11	5,000
96,05	1,33	2,500
82,8	17,2	1,000
54,6	45,4	0,500
31,06	68,93	0,315
11,85	87,98	0,160
3,98	96,01	0,080

يحسب معامل النعومة للرمل (Mf) والذي يعطي بالعلاقة التالية

$$Mf = Rc / 100$$

حيث

Mf : معامل النعومة (%)

Rc : المجموع المتبقي (%) من الغربال ذو الفتحة (0,16 5) مم

ومنه $Mf = (1,11 + 1,3 + 17,2 + 54,4 + 68,93 + 87,98) / 100$

$$Mf = 2,21 (\%) \quad 2,21 < 2,5 \quad [5].$$

ومنه الرمل المستعمل هو رمل متوسط

3-2-5-5 التدرج الحبيبي للحصى

نقوم بنفس الخطوات التي قمنا بها فيما يخص الرمل ما عدا

- وزن الحصى يكون 4000 (غ)
- سلسلة الغربال مرتبة بانتظام من 16 (مم) إلى 5 (مم)
- أخذنا عينة واحدة من الحصى فكانت النتائج كما يلي :


جدول رقم (3 - 20): التدرج الحبيبي للحصى

المرات المجمع (%) T	المتبقي المجمع Rc (%)	المتبقي المجمع Rc (غ)	المتبقي الجزئي (غ)	فتحة الغربال (مم)
96,65	3,35	134,12	134,12	16,00
67,07	32,93	1317,4	1183,28	12,50
27,23	72,76	2910,7	1593,3	10,00
13,44	86,55	3462,1	551,4	8,00
3,21	96,78	3871,3	409,2	6,30
0,86	99,14	3965,6	94,3	5,00

التدرج الحبيبي

DÉSIGNATION DES ECHANTILLONS

S.6 et S.7 ANALYSE GRANULOMETRIQUE



POURCENTAGE DES TAMSATS CUMULES

%	S.6		S.20
	LIMITES D'ATTERBERG		
< 80 µ	W. L.	I. P.	W. R.
Ech.			
Ech.			
Ech.			

التدرج الحبيبي لطلا
من الحمى والرمل (3-6)

3 - 2 - 6 تركيب خلط الخرسانة :

لتحديد تركيبة الخرسانة اتبعنا طريقة قوريس (GORISSE) [6]. وهذا للحصول على خرسانة ذات تشغيل جيد لأن زيادة نسبة من الألياف إلى الخرسانة يضعف تشغيل الخرسانة بسبب امتصاص الألياف لنسبة من الماء ، بالنسبة لطريقة قوريس فإنه إذا كانت نسبة الأسمنت 400 كغ/م³ وللحصول على خرسانة ذات تشغيل جيد يجب أن يكون $0,58 < S/G < 0,83$ [6].

حيث (G) كتلة الحصى ، (S) كتلة الرمل

لذلك حضرنا خمسة أصناف من الخرسانة مختلفة النسب (S/G) كما هو موضح في الجدول (3- 22)

جدول (3- 21): تركيبة الخلط الخرسانة في 1 م³

S/G	S(كغ)	G (كغ)	الخرسانة
0,45	543	1207	B1
0,55	621	1129	B2
0,60	656	1091	B3
0,75	750	1000	B4
0,85	804	946	B5

لتحديد ارتخاء الخرسانة استعملنا مخروط أبرامس في كل مرة نغير نسبة (E/C) لتحديد التشغيل المطلوب و (E/C) الموافق له

قمنا بهذه التجربة لخمسة أصناف من الخرسانة النتائج المتحصل عليها مدونة في الجدول رقم (3- 22) حيث (E) كتلة الماء (C) كتلة الأسمنت

3 - 2 - 6 تركيب خلط الخرسانة :

لتحديد تركيبة الخرسانة اتبعنا طريقة قوريس (GORISSE) [6]. وهذا للحصول على خرسانة ذات تشغيل جيد لأن زيادة نسبة من الألياف إلى الخرسانة يضعف تشغيل الخرسانة بسبب امتصاص الألياف لنسبة من الماء ، بالنسبة لطريقة قوريس فإنه إذا كانت نسبة الأسمنت 400 كغ/م³ وللحصول على خرسانة ذات تشغيل جيد يجب أن يكون $0,58 < S/G < 0,83$ [6].

حيث (G) كتلة الحصى ، (S) كتلة الرمل

لذلك حضرنا خمسة أصناف من الخرسانة مختلفة النسب (S/G) كما هو موضح في الجدول (3- 22)

جدول (3- 21): تركيبة الخلط الخرسانة في 1 م³

S/G	S(كغ)	G (كغ)	الخرسانة
0,45	543	1207	B1
0,55	621	1129	B2
0,60	656	1091	B3
0,75	750	1000	B4
0,85	804	946	B5

لتحديد ارتخاء الخرسانة استعملنا مخروط أبرامس في كل مرة نغير نسبة (E/C) لتحديد التشغيل المطلوب و (E/C) الموافق له

قمنا بهذه التجربة لخمسة أصناف من الخرسانة النتائج المتحصل عليها مدونة في الجدول رقم (3- 22) حيث (E) كتلة الماء (C) كتلة الأسمنت

جدول (3-22): يوضح ارتخاء الخرسانة بدلالة نسبة E/C لخمس أصناف من الخرسانة

	E/C			الخرسانة
	0,65	0,6	0,55	
الارتخاء (سم)	15	12,5	7	B1
	16	14,5	8	B2
	17	15,5	8,5	B3
	20	14,5	7	B4
	17	10	5	B5

من خلال الجدول نلاحظ أن الخرسانة ذات التشغيل المطلوب هي (B3) بنسبة $E/C = 0,55$ ولهذا سيتم تحضير الخرسانة ذات تركيب (B3) بنسبة $E/C = 0,55$ ، ومنه تكون تركيبة واحد متر مكعب من الخرسانة كالتالي

- 400 (كغ) من أسمنت (CRS)

- $E/C = 0,55$ ومنه كمية الماء تكون 220 لتر

- 1091 (كغ) من الحصى المكسر

- 656 (كغ) من الرمل

3-2-7 تحضير الخرسانة المعززة و إجراء التجارب عليها

بالنسبة للخرسانة المعززة بالألياف ، قمنا بتحضير الألياف وذلك بقصها إلى أطوال

محددة (2-4-6) سم ويتم إضافة هذه الألياف إلى خلطة الخرسانة بنسب معينة (2-4-6) % لكل طول

يتم خلط الألياف جيدا مع الخرسانة حتى تتجانس مع الخلطة وهذا تفاديا لتكتل الألياف مع بعضها البعض

بعد ذلك تصب في قوالب مستطيلة بحجم (7 × 7 × 28) سم³ نتركها لمدة يوم ثم نضعها في الأوساط

التالية :


- حفظ الخرسانة في الماء لمدة 28 يوم (CE)

- حفظ الخرسانة 7 أيام في الماء و 21 يوم في الهواء (CE7)


- حفظ الخرسانة في الهواء الطلق لمدة 28 يوم (CL)

لتعريف عن نسبة الألياف والأطوال المستعملة في قوالب وكذلك أوساط الحفظ استعملنا الاختصار

التالي



مثال عن ذلك:




بعد انتهاء مدة الحفظ يتم إخراج العينات من الماء ثم نتركها لمدة 24 ساعة في الهواء قبل إجراء التجارب عليها.

ملاحظة:

التجارب على الخرسانة بدأت في شهر جوان 2001 درجة الحرارة ما بين (35 و 40) م⁰

3-3 التجارب علي الخرسانة

قمنا بإجراء التجارب التالية: تجربة الانحناء و تجربة الضغط، يتم إجراء تجربة الانحناء على العينات (28 × 7 × 7) سم³ كما هو موضح في الشكل (7-3) بعد ذلك نجري تجربة الضغط على العينات المكعبة (7 × 7 × 7) سم³ وهذا لقياس مقاومة الانحناء والضغط للخرسانة



شكل (7 - 3) : يوضح تجربة الانحناء

يتم حساب مقاومة الانحناء حسب العلاقة التالية

$$R_f = 3F/a^2 \quad [\text{MPa}]$$

F : قوة الانحناء (N)

a : ضلع العينة يساوي 7 (سم)

لتحديد مقاومة الضغط نطبق العلاقة التالية

$$R_c = F/a^2 \quad [\text{MPa}]$$

F : قوة الضغط (N)

a : ضلع العينة يساوي 7 (سم)

- لتحديد النتائج بدقة استعملنا ثلاث عينات في كل تجربة

- كل التجارب أجريت في المخبر الري والهندسة المدنية


النتائج المحصلة على ما موضح في الجدول (3-24)

والأشكال (3-8)،(3-9)،(3-10)،(3-11)،(3-12)،(3-13)


جدول (3 - 23): قيمة مقاومة الإنحاء والضغط للعينات الخرسانية المعززة بالألياف الحلفاء بعد 28 يوم

CL		CE 7		CE		وسط الحفظ
Rc [MPa]	Rf [MPa]	Rc [MPa]	Rf [MPa]	Rc [MPa]	Rf [MPa]	مقاومة الإنحاء و الضغط طول ونسبة التعزيز
17,15	2,87	40,53	3,97	39,41	3,04	0%
12,13	2,39	33,72	4,30	35,17	3,96	2% 2
13,96	2,98	25,68	4,80	26,75	3,47	4% 2
8,84	2,29	33,08	4,45	30,58	3,09	6% 2
17,49	2,38	31,9	5,48	31,04	3,44	2% 4
13,63	2,80	31,82	4,48	26,95	3,65	4% 4
10,08	1,07	31,21	4,19	36,80	4,24	6% 4
14,39	2,85	30,81	4,49	34,17	3,85	2% 6
12,89	2,84	36,52	4,64	28,45	3,62	4% 6
8,56	1,91	32,5	4,04	33,02	3,39	6% 6


شكل (3 - 8) :مقاومة الانحناء للعينات الخرسانية بعد 28 يوم طول الليف 2 سم




شكل (3 - 9) : مقاومة الانحناء للعينات الخرسانية بعد 28 يوم طول الليف 4 سم




شكل (3 - 10) : مقاومة الانحناء للعينات الخرسانية بعد 28 يوم طول الليف 6سم




شكل (3 - 11) : مقاومة الضغط للعينات الخرسانية بعد 28 يوم طول الليف 2 سم



الشكل (3 - 12) : مقاومة الضغط للعينات الخرسانية بعد 28 يوم طول الليف 4 سم



شكل (3 - 13) : مقاومة الضغط للعينات الخرسانية بعد 28 يوم طول الليف 6 سم



3 - 3 - 1 التعقيب :

من خلال النتائج المعطاة من الجدول رقم (3 - 24) والأشكال نلاحظ ما يلي :

- 1- نلاحظ أن العينات الخرسانية المعززة بألياف الحلفاء والتي وضعت في الماء مدة 7 أيام و 21 يوم في الهواء أعطت مقاومة جيدة للانحناء وهذا مقارنة بالعينات المحفوظة في الماء والهواء لمدة 28 يوم .
- 2- نلاحظ أن العينات الخرسانية المعززة بألياف الحلفاء والمحفوطة في الهواء لمدة 28 يوما أعطت مقاومة ضعيفة للانحناء مقارنة بالعينات الخرسانية الأخرى .
ولاحظنا كذلك أن الخرسانة المحيطة بالألياف لم تتصلب وأصبحت سهلة التفتت مما يدل أن ألياف الحلفاء لها قدرة على إمتصاص الماء وبذلك أصبحت العينات المعززة بالألياف والمحفوطة في الهواء الطلق ذات مقاومة ضعيفة
- 3- نلاحظ أن العينات الخرسانية المعززة بألياف الحلفاء نقصت مقاومتها للضغط مقارنة بالعينات الغير المعززة وهذا مهما كانت نسبة التعزيز ووسط الحفظ
- 4- لاحظنا أن بعض الألياف لم تتماسك مع الخرسانة وهذا راجع لسطح الليف أملس و خاصة العينات الخرسانية الموضوعة في الهواء الطلق (المخبر) .

3 - 4 الخلاصة الفصلية

بعد إجراء التجارب و التحصل على النتائج يمكن أن نستخلص ما يلي :

ألياف الحلفاء ساهمت بشكل ملحوظ في تحسين مقاومة الانحناء، وكذلك وسط الحفظ كان له تأثير على مقاومة الخرسانة حيث أن العينات الخرسانية المعززة بالألياف والمحفوطة في الماء 7 أيام كانت لها نتائج جيدة وعلى العكس من ذلك نلاحظ أن العينات المعززة بالألياف والمحفوطة في الهواء الطلق كانت لها نتائج ضعيفة كما أن العينات المعززة بالألياف نقصت مقاومة الضغط مقارنة بالعينات الغير معززة وفي الفصل الموالي سنتطرق إلى دراسة ديمومة الخرسانة والألياف في الأوساط العدوانية .

الفصل الرابع

ديمومة الخرسانة والألياف في الأوساط العدوانية

1-4 - مدخل

يعد اختيار مواد البناء شرط أساسي في مقاومة الإنشاءات وديمومتها وبقدر ما تكون هذه المواد تراعي الشروط التقنية والفنية بقدر ما تكون ديمومتها طويلة لذلك نجد أن الدراسات الحديثة تبحث باستمرار عن الأسباب المؤدية إلى تلف الخرسانة وأساليب معالجتها. وفيما يخص مجال الري و على الخصوص ميدان صرف المياه المستعملة أثبتت الدراسات الحديثة أن شبكة صرف المياه تتآكل نتيجة المياه والغازات العدوانية داخل القناة بالإضافة إلى التربة المحيطة بالقناة وكما وضحنا سابقا فان جل التآكل يحدث عندما تتشقق الخرسانة وذلك خاصة تحت تأثير الحمولات فإننا فكرنا في تعزيزها بالألياف وفي هذا الفصل نحاول دراسة ديمومة الخرسانة معززة بألياف الحلفا وكذلك ألياف الحلفا لوحدها وذلك بوضعها في الأوساط العدوانية.

بالنسبة للعينات الخرسانية المعززة بالألياف ووضعتها في الأوساط العدوانية التالية :

(مياه مستعملة ، مياه مالحة ، مياه عادية)

وبالنسبة لألياف الحلفا ووضعتها في الأوساط العدوانية التالية :

(مياه مستعملة ، مياه مالحة ، ماء جير)

والغرض من هذه الدراسة تحديد ما مدى تأثر مقاومة الشد بالنسبة للألياف وتأثر مقاومة الضغط والانحناء بالنسبة للعينات الخرسانية، قمنا باختيار العينات التي أعطت مقاومة جيدة للانحناء انطلاقا من نتائج الفصل الثالث كما هو موضح في الجدول رقم (4 - 1)

جدول (4 - 1) : يلخص العينات الخرسانية المختارة

مقاومة الضغط بعد 28 يوم	مقاومة الانحناء بعد 28 يوم	نوع الخرسانة
RC [MPa]	RF [MPa]	
36,80	4,24	CE 6 % 4
31,9	5,48	CE7 2 % 4
13,96	2,98	CL 4 % 2

أعدنا تحضير العينات المذكورة في الجدول (1-4) ووضعتها في الأوساط العدوانية لمدة 60 يوم ، وهذا بعد تركها تتصلب لمدة 28 يوم حسب كل وسط كما هو موضح لاحقا

2-4 الأوساط العدوانية المستعملة

1-2-4 المياه المستعملة

تحتوي المياه المستعملة على مركبات عدوانية مثل الدهون، الشحوم والغازات الخطيرة مثل (H_2S) و (NH) وبعض الأحماض الأخرى وخاصة مياه المصانع والمستشفيات وكمثال أخذنا عينة من المياه المستعملة من إحدى بالوعات الموجود بالجامعة ووضعنا فيها العينات الخرسانية وألياف الحلفا .

2-2-4 المياه المالحة


كما ذكرنا في الفصل الثاني فإن تأثير الاملاح على الخرسانة يكون سلبيا ومن بين هذه الأملاح ملح الطعام $(NaCl)$ وفي هذا الوسط وضعنا عينات من الخرسانة وكذلك ألياف الحلفا بالنسبة لتركيز الملح في الماء وضعنا 6 غ/ل .

3-2-4 ماء الجير


يعتبر ماء الجير وسط عدواني قلوي لاحتوائه على شوارد Ca^{2+} وفي هذا الوسط وضعنا ألياف الحلفا فقط وسبب في اختيار مادة الجير لأن الأسمنت مع مرور الوقت وبفعل التآكل يحرر شوائب Ca^{2+} الناتجة من تفاعل $Ca(OH)_2$ الموجودة في الأسمنت ولهذا السبب اخترنا مادة الجير كوسط قلوي لتحديد مقاومة ألياف الحلفا، بالنسبة لتركيز الجير في الماء وضعنا 6 غ/ل

3-4 أوساط حفظ الخرسانة والألياف

(أ) - يتم وضع العينات الخرسانية المعززة بألياف الحلفا في المياه المالحة والمستعملة لمدة 60 يوم وذلك بعد حفظها في الماء العادي والهواء لمدة 28 يوم ومثال ذلك



(ب) - بالنسبة للألياف الحلقية تم وضعها في الأوساط التالية :
(المياه المستعملة ، المياه المالحة ، ماء الجير لمدة 3 أشهر)



بالنسبة للألياف الحلقية بعد مرور مدة زمنية معينة نقوم بإخراج مجموعة من الألياف لأجراء تجارب الشد لتحديد تأثير الألياف في هذه الأوساط بدلالة الزمن الأزمنة المحدد لإخراج الألياف هي :

(6 ساعات ، 12 ساعة ، 24 ساعة ، 3 أيام ، 7 أيام ، شهر ، شهرين ، 3 أشهر) .

4-4 - نتائج التجارب المتحصل عليها :

1-4-4 - نتائج على العينات الخرسانية

نتائج التجارب موضحة في الجداول : (2 - 4) ، (3 - 4) ، (4 - 4) ، (5 - 4)

و الاشكال : (1 - 4) ، (2 - 4) ، (3 - 4) ، (4 - 4)

جدول (2 - 4) : قيمة مقاومة للعينات الخرسانية المعزز بألياف الحلقية

Rf [MPa] المياه العادية	Rf [MPa] المياه المالحة لمدة 60 يوم	Rf [MPa] المياه المستعملة لمدة 60 يوم	الأوساط العدوانية نوع الخرسانة
4,67	4,24	4,19	CE 6 % 4
5,22	4,92	4,62	CE7 2 % 4
3,34	3,21	3,08	CL 4 % 2

جدول (4 - 3) : يوضح إجهاد الضغط للعينات الخرسانية المعزز بألياف الحلفاء

Rc [MPa] المياه العادية	Rc [MPa] المياه المالحة لمدة 60 يوم	Rc [MPa] المياه المستعملة لمدة 60 يوم	الأوساط العدوانية نوع الخرسانة
36	30,83	27,22	CE 6 % 4
32,94	30,24	31,15	CE7 2 % 4
27,19	23,41	23,59	CL 4 % 2


الجدول (4 - 4) : قيمة مقاومة الإنحناء للعينات الخرسانية الغير معزز بألياف الحلفاء

Rf [MPa] المياه العادية	Rf [MPa] المياه المالحة لمدة 60 يوم	Rf [MPa] المياه المستعملة لمدة 60 يوم	الأوساط العدوانية نوع الخرسانة
3,72	3,60	3,52	CE 0 %
4,27	4,39	4,28	CE7 0 %
3,53	3,38	3,28	CL 0 %


الجدول (4 - 5) : يوضح قيمة مقاومة الضغط للعينات الخرسانية الغير معزز بألياف الحلفاء

Rc [MPa] المياه العادية	Rc [MPa] المياه المالحة لمدة 60 يوم	Rc [MPa] المياه المستعملة لمدة 60 يوم	الأوساط العدوانية نوع الخرسانة
40,42	33,45	32,42	CE 0 %
39,44	34,11	36,26	CE7 0 %
28,21	28,36	26,80	CL 0 %


شكل (4 - 1) : نتائج الانحناء للعينات الخرسانية موضوعة في الأوساط العدوانية لمدة 60 يوما




شكل (4 - 2) : نتائج الضغط للعينات الخرسانية موضوعة في الأوساط العدوانية لمدة 60 يوما



شكل (3 - 4) : نتائج الإنحناء للعينات الخرسانية الغير معززة موضوعة في الأوساط العدوانية لمدة 60 يوم



شكل (4 - 4) : نتائج الضغط للعينات الخرسانية الغير معززة موضوعة في الأوساط العدوانية لمدة 60 يوم



4 - 1 - 4 - 1 تعقيب

من خلال النتائج المتحصل عليها نلاحظ ما يلي :

- 1- نلاحظ أن العينات الخرسانية الموضوعة في الماء 7 أيام و 21 يوم في الهواء الطلق ثم وضعت في الأوساط العدوانية أعطت نتائج حسنة مقارنة بالعينات الأخرى .
- 2- نلاحظ أن العينات المعززة بالألياف أعطت مقاومة جيدة للانحناء مقارنة بالعينات الغير معززة
- 3- نلاحظ أن الأوساط العدوانية أثرت على مقاومة الخرسانة وكان هذا التأثير واضح في المياه المستعملة
- 4- العينات الموضوعة في الهواء الطلق لمدة 28 يوم ثم 60 يوم في الأوساط العدوانية أعطت مقاومة ضعيفة مقارنة بالأوساط الأخرى
- 5- مقاومة الضغط للعينات الخرسانية تأثرة سلبا بإضافة الألياف و هذا في جميع الأوساط العدوانية .

4 - 1 - 4 - 2 الخلاصة

العينات الخرسانية المعززة بالألياف الحلقا والموضوعة في الأوساط العدوانية أعطت مقاومة الانحناء جيدة مقارنة بالعينات الغير المعززة بالألياف والموضوعة في الأوساط العدوانية ، وهذا راجع إلى دور ألياف الحلقا في تحسين مقاومة الانحناء كما نلاحظ أن ألياف الحلقا أثرت سلبا نوعا ما على مقاومة الضغط للعينات الخرسانية .

4 - 4 - 2 نتائج التجارب على ألياف الحلقاء :

نتائج تجربة الشد على ألياف الحلقاء الموضوعة في الأوساط العدوانية لتحديد إجهاد الشد عند التمزيق بدلالة الزممن موضحة في الجدول التالي :

(4 - 6) ، (4 - 7) ، (4 - 8) وكذلك الشكال : (4 - 5) ، (4 - 6) ، (4 - 7)

الجدول رقم (4 - 6) يوضح إجهاد التمزيق للألياف الحلفاء الموضوعة في ماء الجير

الإجهاد [MPa]								الزمن القطر
3 أشهر	شهرين	شهر	7 أيام	3 أيام	24 ساعة	12 ساعة	6 ساعات	
32,38	45,29	70,91	86,31	89,71	90,58	92	92,52	1,5 مم
31,83	56,23	82,16	105,08	108,31	110,58	111,31	112,24	1,3 مم
16,56	30,87	57,90	65,47	72,24	78,60	79,25	80,96	1,1 مم

الجدول (4 - 7) : يوضح إجهاد الشد عند التمزيق للألياف الحلفاء الموضوعة في المياه المستعملة

الإجهاد [MPa]								الزمن القطر
3 أشهر	شهرين	شهر	7 أيام	3 أيام	24 ساعة	12 ساعة	6 ساعات	
52,65	67,49	76,69	89,26	90,37	91,04	91,68	92,12	1,5 مم
66,55	81,17	93,31	107,27	109,26	109,81	110,14	111,09	1,3 مم
52,26	60,77	68,29	76,29	77,32	79,98	80,88	81,30	1,1 مم

الجدول رقم (4 - 8) يوضح إجهاد التمزيق للألياف الحلقا الموضوعة في المياه المالحة

الإجهاد [MPa]								الزمن القطر
3 أشهر	شهرين	شهر	7 أيام	3 أيام	24 ساعة	12 ساعة	6 ساعات	
94,52	94,34	93,78	91,71	91,78	92	92,61	92,85	1,5 مم
111,74	111,44	110,81	107,69	107,94	108,35	109,23	109,82	1,3 مم
81,50	80,93	80,46	76,83	76,56	78,03	79,24	79,83	1,1 مم

4 - 4 - 2 - 1 التعقيب

بعد إجراء التجارب على ألياف الحلقاء الموضوعة في الأوساط العدوانية نلاحظ ما يلي :


- 1- ألياف الحلقاء تأثرت بشكل ملحوظ في الوسط القلوي حيث لاحظنا أن لون الألياف تغير إلى اللون البني وفقدت الألياف مرونتها و أصبحت سريعة الانكسار، كذلك إجهاد الشد عند التمزيق نقص بصفة ملحوظة بعد مضي 3 أشهر في الوسط القلوي وهذا راجع إلى فعل الشوارد Ca^{2+} التي ترسبت على شكل بلورات على سطح الألياف
- 2- ألياف الحلقاء الموضوعة في المياه المستعملة تأثرت هي الأخرى حيث لاحظنا أن لون الألياف تغير قليلا نحو الأبيض وإجهاد التمزيق نقص كذلك والسبب راجع إلى أن المياه المستعملة تحتوي على مواد ضارة
- 3- نلاحظ أن ألياف الحلقاء الموضوعة في المياه المالحة لم تتأثر بهذا الوسط حيث أن لون الألياف لم يتغير وكذلك بنية مرنة ونلاحظ أن إجهاد التمزيق لم يتغير كثيرا مما يدل أن ملح الطعام (NaCl) لا يؤثر على ألياف الحلقاء .

4-4-2-2 الخلاصة


من خلال هذه النتائج نستخلص ما يلي :

- ألياف الحلقاء الموضوعة في الوسط القلوي وفي المياه المستعملة تأثرة بشكل ملحوظ على عكس من ذلك نلاحظ أن المياه المالحة لم تؤثر على ألياف الحلقا .


شكل (3-4) منحنى إجهاد التمزيق للألياف الحلفاء مزرعة في ماء الجير



شكل (4-4) منحنى إجهاد التمزيق للألياف الحلفاء مزرعة في المياه المستعملة



شكل (5-4) منحنى إجهاد التمزيق للألياف الحلفاء مزرعة في المياه المالحة



4 - 5 الخلاصة الفصلية :

نستخلص من هذا الفصل أن العينات الخرسانية المعززة بألياف الحلفاء والموضوعة في الأوساط العدوانية لها مقاومة الانحناء جيدة مقارنة بالعينات الغير معززة وهذا راجع إلى دور ألياف الحلفاء كما أن إضافة هذه الألياف إلى الخرسانة يؤثر سلبا على مقاومة الضغط للعينات الخرسانية . بالنسبة لألياف الحلفاء الموضوعة مباشرة في الأوساط العدوانية تأثرت بشكل ملحوظ خاصة في الوسط القلوي وهذا مما يجعلنا نتحفظ في استعمالها لتعزيز الإسمنت (CPA) وكذلك ينبغي حسن تغطيتها إذا ما استعملت في خرسانة الري بالخصوص مجال تصريف المياه . ونستطيع القول بأن هذا النوع من الألياف يصلح استعماله في أوساط مالحة كمياه البحر مثلا .

الفصل الخامس

الخلاصة العامة والتوصيات

1-5 الخلاصة العامة

بعد دراستنا لموضوع تعزيز خرسانة منشآت الري بألياف الحلفاء ، هذه الدراسة التي استغرقت منا 9 اشهر من خلالها استجلبنا ما يزيد عن 30 كغ من مادة الحلفاء من منطقة الجلفة وتحضير قرابة 150 عينة من الخرسانة بحجم (7 × 7 × 28) سم ويمكننا استخلاص النتائج التالية :

1 - الجزائر تملك مراعي شاسعة في السهوب تنمو فيها نبتة الحلفاء مما يسمح لها بإنتاج كميات وفيرة من هذه النبتة .

2 - ألياف الحلفاء تكون لها مقاومة كبيرة بعد اكتمال نموها و تتحمل التخزين لمدة طويلة

3 - تتأثر الخرسانة عادة نتيجة الهجوم الكيميائي بفعل الأملاح والأحماض الموجودة في الماء والترربة متسببة في تفاعلات كيميائية مع الإسمنت وظهور مركبات جديدة تؤدي إلى انتفاخ الخرسانة متسببة في تشققات ثم الانهيار .

والسبب الثاني المؤدي إلى تلف الخرسانة الإجهادات الميكانيكية الناتجة عن الحمولات الخارجية مما تؤدي إلى حدوث تشققات في الخرسانة تسهل تسرب الأملاح والأحماض داخل الشقوق وينتج عنه التآكل الكيميائي .

4 - الخرسانة المعززة بألياف الحلفاء أعطت مقاومة جيدة للانحناء مقارنة بالخرسانة الغير معززة بالألياف وهذا راجع إلى دور ألياف الحلفاء في تحسين مقاومة الانحناء .

5 - عند إضافة ألياف الحلفاء إلى الخرسانة نلاحظ أن مقاومة الضغط تتأثر سلبا بذلك .

6 - وسط الحفظ له دور كبير في مقاومة الخرسانة ، حيث أن العينات التي وضعت 7 أيام في الماء و 21 يوم في الهواء أعطت نتائج حسنة مقارنة بأوساط الحفظ.

7 - ألياف الحلفاء لها القدرة على امتصاص الماء وهذا ما لاحظناه في العينات الموضوعة في الهواء حيث أن الخرسانة المحيطة بالألياف بقية غير متصلبة وسهلة التفتت مما أعاق عملية تماسك الألياف بالخرسانة كما لاحظنا في الأوساط الأخرى نوعا من التماسك بين الألياف والخرسانة .

8 - العينات الخرسانية المعززة بألياف الحلفاء والموضوعة في الماء لمدة 90 يوم أعطت مقاومة جيد للانحناء مقارنة بالعينات الموضوعة في الماء لمد 28 يوم .

9 - العينات الخرسانية المعززة بألياف الحلفاء والموضوعة في الأوساط العدوانية أعطت مقاومة جيدة للانحناء مقارنة بالعينات الغير معززة .

- 10 - ألياف الحلفاء تأثرت بالأوساط العدوانية (المياه المستعملة ، ماء الجير) حيث نقصت قيمة إجهاد الشد عند التمزيق بشكل ملحوظ بعد مرور 3 أشهر .
- 11 - ألياف الحلفاء لم تتأثر عند وضعها لمدة 90 يوم في المياه المالحة .

2-5 - التوصيات :

بعد التجارب التي أجريناها والمشاكل التطبيقية التي تعرضنا إليها نوصي بما يلي :

- 1 - الخرسانة المعززة بألياف الحلفاء أعطت مقاومة جيدة في الأوساط العدوانية وذلك مقارنة بالعينات الغير معززة ، بالرغم من استعمال أسمنت (CRS) غير أن مقاومة الضغط تأثرت سلبا مما يجعلنا ننصح بإتمام الدراسة في هذا المجال لتحسين هذا الضعف .
- 2 - العينات الخرسانية الموضوعة في الماء أعطت نتائج جيدة مقارنة بالعينات الموضوعة في الهواء الطلق ولهذا ننصح بتوفير وسط رطب للخرسانة في الأيام الأولى خاصة في أوقات الحرارة الشديدة
- 3 - بالرغم أن ألياف الحلفاء حسنت من مقاومة الخرسانة غير أنها تأثرت بالأوساط العدوانية ولهذا نوصي بحماية سطح الخرسانة بطبقة واقية لمنع تسرب المياه الضارة إلى الألياف .
- 4 - نوصي بدراسة ألياف الحلفاء وإدخال تحسينات عليها لإعطاء نتائج أكثر فعالية
- 5 - نوصي بتمديد مدة حفظ الخرسانة المعززة بالألياف في الأوساط العدوانية لأخذ نظرة شاملة .

الختام

عند هذا الحد نأتي إلى نهاية بحثنا حول تعزيز خرسانة منشآت الري بألياف الحلفاء .

هذا العمل الذي استغرق 9 أشهر أجرينا خلالها جملة من التجارب المخبرية وكذلك الإطلاع على الأبحاث التطبيقية حول خرسانة الألياف الطبيعية

كما نشير إلى الصعوبات التي واجهتنا في إنجاز هذا العمل وبفضل مساعدات وتسهيلات من قبل هيئات استطعنا أن نتم هذا العمل ونذكر من بين هذه الهيئات

- مخبر الخرسانة للمؤسسة البناء .

- مخبر الهندسة المدنية بمعهد الري والهندسة المدنية .

- مصلحة الوسائل العامة بالجامعة .

مخبر الأشغال العمومية للجنوب LTPS .

و كنتيجة للبحث نستطيع القول أن خرسانة منشآت الري هي عرضة للتآكلات الكيميائية والميكانيكية التي تؤدي إلى إتلافها . فكان هدفنا المساهمة في تحسين الخصائص الميكانيكية للخرسانة وذلك بإضافة ألياف الحلفاء حيث لاحظنا تحسن في مقاومة الإنحناء غير أن مقاومة الضغط نقصت بعض الشيء ، وألياف الحلفاء تأثرت بالأوساط العدوانية مما ينصح بالقيام بعمليات وقائية . كما نأمل أن تتواصل الأبحاث في هذا المجال بإدخال تحسينات على ألياف الحلفاء للحصول على نتائج أكثر فعالية ، وبذلك نكون قد ثمننا الألياف الطبيعية بصفة عامة والألياف المتوفرة في بلادنا بصفة خاصة قصد توفير مواد تساهم في تحسين الخصائص و بتكلفة معقولة وساهمنا في إرساء ثقافة تثمين المخلفات الطبيعية والصناعية .

المطلق

الجدول التالي يوضح نتائج تحليل المياه المستعمل (مياه الصرف الصحي) أين وضعت

فيه العينات الخرسانية وألياف الحفاء لاختبار ديمومتها *

cond	tur	PH	O ₂ %	Cl ⁻	Na ⁺	Mg ²⁺	Ca ²⁺	T c°	العناصر العينات
				ل/غ	ل/غ	ل/غ	ل/غ		
1586	1,32	8,06	5,10	1,21	0,23	0,54	0,12	38,15	العينة الأولى
1592	1,28	8,09	5,4	1,17	0,71	0,86	0,14	38,28	العينة الثانية
1589	1,30	8,07	5,25	1,19	0,47	0,7	0,13	38,21	العينة المتوسطة

ملاحظة : أجريت التحليل في شهر جوان بمعهد الري و مخبر (ANRH)

قائمة المراجع

قائمة المراجع باللغة العربية

- [1] : مصطفى ، ح ، (السد الأخضر وحماية المناطق السهبية من التصحر)
دار الشهاب للنشر والتوزيع ، 1989 .
- [3] : م . خليل إبراهيم ، و . ، (أسباب انهيار المباني وطرق الترميم والصيانة)
دار الكتاب العلمية للنشر والتوزيع ، 1996 .
- [5] : كريكر عبد الواحد (دروس مواد البناء مقرر السنة الثالثة ري صحراوي) ، دفعة / 1998 المركز
الجامعي بورقلة

قائمة المراجع بالفرنسية و الإنجليزية

- [2] : COOK , D.J , (Concrete and cement composites reinforced natural fibres) ,
PROC , sympon fibrous concrete , 99 - 44 - 1980 Australia .
- [4] : Regourd . M , (la résistance du béton aux altération physiques
et chimiques) " le béton hydraulique " , paris , presses de l'école nationale de
pont et chaussées 1992 .
- [6] : GORISSE , F . , (Essais et contrôle de bétons) Edition eyrolles paris 1978